This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

+ *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.

+ *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.

+ *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.

+ *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse `http://books.google.com`

B.65. F. 11.

E. BIBL. RADCL

C.

1884 e. 43/3

MINÉRALOGIE

APPLIQUÉE

AUX ARTS.

Le nombre d'exemplaires prescrit par la loi a été déposé. Tous les exemplaires portent la signature de l'éditeur.

MINÉRALOGIE

APPLIQUÉE

AUX ARTS,

OU

Histoire des Minéraux qui sont employés dans l'agriculture, l'économie domestique, la médecine; la fabrication des sels, des combustibles et des métaux; l'architecture et la décoration; la peinture et le dessin; les arts mécaniques; la bijouterie et la joaillerie.

OUVRAGE DESTINÉ

AUX

ARTISTES, FABRICANS ET ENTREPRENEURS.

PAR C. P. BRARD,

Ancien Directeur des mines de Servoz en Savoie, l'un des concessionnaires des houillères de la Dordogne.

TOME TROISIÈME.

PARIS,

Chez F. G. LEVRAULT, rue des Fossés M. le Prince, N.° 33, et rue des Juifs, N.° 33, à STRASBOURG.

1821.

MINÉRALOGIE

APPLIQUÉE AUX ARTS.

SEPTIÈME DIVISION.

MINÉRAUX EMPLOYÉS DANS LES ARTS MÉCANIQUES.

TERRES

QUI SERVENT A FABRIQUER LA POTERIE, LA FAIENCE COMMUNE, LA FAIENCE BLANCHE ET LA PORCELAINE.

L'HISTOIRE des terres qui servent à fabriquer les vases domestiques et d'ornement, depuis l'écuelle du pauvre jusqu'à la plus belle coupe de porcelaine; depuis la poterie des campagnes jusqu'aux services les plus brillans et les plus magnifiques; cette histoire est une des belles applications de la minéralogie à l'économie domestique et aux arts. J'y joindrai la description des minéraux qui servent de *vernis* ou de *couvertes*, et celles des pierres que l'on travaille sur le tour, dont on retire des vases qui peuvent servir immédiatement aux usages domestiques et journaliers.

Quant aux terres grossières et réfractaires qui servent à la fabrication des creusets, comme elles sont plus particulièrement employées dans les travaux métallurgiques, dans la préparation des pots à verreries et dans la construction des fourneaux de fusion; j'ai cru devoir les séparer des terres à poteries proprement dites, pour les associer aux pierres qui sont réfractaires comme elles, et qui sont employées conjointement aux mêmes usages. Dans la division qui est consacrée à l'architecture, j'ai décrit aussi les argiles communes qui servent à faire des briques crues ou cuites, et qui se lient insensiblement avec les poteries ordinaires; mais ces sortes de répétitions, si l'on veut les appeler ainsi, étaient absolument indispensables dans un ouvrage de la nature de celui-ci, et l'on ne pouvait les éviter sans tout confondre.

Fidèle au plan que j'ai adopté, dans lequel tout ce qui est éminemment utile a la prééminence sur les objets de luxe ou de pur agrément, je commencerai par examiner les terres qui servent à la confection de la poterie grossière; viendront après les terres à faïence fine, dites terres de pipe, et enfin les terres à porcelaines. Je m'écarterai peu au reste dans le courant de cet article de la division des argiles, adoptée par M. Brongniart; car ce savant directeur de la manufacture royale de porcelaine de Sèvres, a jeté le plus grand jour sur cette partie de la minéralogie, qu'il connaît

parfaitement, et l'on consultera toujours avec le plus grand fruit son article *Argile*, du Dictionnaire des Sciences naturelles, ou son histoire des pierres argiloïdes, dans son Traité de Minéralogie. Je suis d'autant plus empressé d'indiquer l'excellente source où j'ai puisé, que je tiens de M. Brongniart les premières connaissances que j'ai acquises en minéralogie, et qu'il a bien voulu contribuer à la perfection de cet ouvrage, en m'aidant de ses conseils et en mettant à ma disposition la collection des minéraux utiles qu'il a rassemblés, soit dans son propre cabinet, soit dans celui de la manufacture royale de Sèvres.

DES TERRES A POTERIES.

Les argiles communes, les argiles figulines ou les glaises, sont les terres que l'on emploie à la fabrication des briques, des tuiles, des fourneaux et de la poterie. Les caractères essentiels de ces terres sont de faire pâte avec l'eau; d'y acquérir de la ductilité, une sorte de ténacité; de recevoir dans cet état toutes espèces de formes, de se laisser tourner ou mouler, et de durcir au feu de manière à étinceler quelquefois sous le choc de l'acier. Ces caractères suffisent pour les distinguer des autres substances avec lesquelles on pourrait les confondre, telles que les craies, par exemple, qui font pâte avec l'eau, mais qui ne durcissent

jamais au feu, etc. A ces propriétés marquantes, il faut ajouter que ces terres sont toujours assez tendres pour être rayées par l'ongle; qu'elles se laissent tailler avec le couteau à la manière du savon; qu'elles répandent une odeur terreuse quand on les humecte avec l'haleine; qu'elles s'attachent à la langue quand elles sont parfaitement sèches; que leur cassure est terne; qu'elles se laissent polir par le frottement du doigt, et que leur couleur est très-variable, mais rarement ou peut-être jamais blanche : ainsi celle qu'on emploie à Paris est bleuâtre; celle de la poterie suisse est verdâtre; celle du Dauphiné est grise; celle du Languedoc est jaune d'ocre; celle d'Egypte est grisâtre ou bien rouge, etc.; toutes ces couleurs sont dues au fer qu'elles contiennent, et c'est encore à lui qu'elles doivent la propriété de rougir en cuisant. On remarque avec raison que les argiles qui rougissent le plus facilement par la cuisson, sont celles qui fondent le plus aisément à un feu tant soit peu violent. Non-seulement l'action du feu durcit les argiles en général, mais elle leur fait encore éprouver une espèce de contraction qu'on nomme *retrait*, et qui va toujours en augmentant jusqu'à un certain terme : c'est ce qu'on expliquera en parlant du pyromètre de Wedgwood. La composition des argiles communes est très-variable : on ne peut pas même tirer de leurs analyses la plus petite donnée gé-

nérale : on sait seulement que moins elles sont ferrugineuses et moins elles contiennent de chaux, et plus elles résistent au feu avant de se liquéfier. Quand elles font effervescence avec les acides, c'est une preuve qu'elles renferment de la chaux, et alors elles se confondent avec les marnes. Celle qu'on emploie à Paris, analysée par M. Gazeran, a donné : alumine, 0,32 ; silice, 63, et fer, 0,04.

Ces argiles sont rares dans les pays granitiques, ou du moins elles n'y existent qu'en dépôts ou alluvions, tandis que dans les terrains calcaires elles forment des collines entières ou des couches puissantes ; quand ces terres sont extérieures, elles se font remarquer par leur extrême stérilité ; mais dans l'intérieur de la terre elles s'opposent aux infiltrations des eaux ; les amassent pour ainsi dire, les conduisent au loin par des voies souterraines et jusqu'au point où elles se font jour en donnant naissance aux sources et aux fontaines. Quelquefois elles compriment l'eau à un niveau inférieur à celui qu'elle atteindrait si elle était libre, de sorte que lorsqu'on vient à percer la couche qui la maintient ainsi, elle s'échappe subitement et produit une fontaine jaillissante : c'est ce qui arrive quand on creuse les puits dans plusieurs provinces de France, et particulièrement en Normandie, entre Evreux et Breteuil, et plus souvent encore dans le ci-devant Artois. Ce phénomène a même été observé par les ouvriers atta-

qu'une seule fois au feu. Quant à la faïence qui est rouge ou jaune en dedans, et qui est couverte d'un vernis opaque blanc ou coloré, elle est également fabriquée avec ces mêmes terres, mais elle passe deux fois au feu : la première fois on commence simplement la cuisson; on la vernit ensuite, et le second feu achève de la cuire en fixant la couverte et les couleurs à sa surface.

La préparation des terres à poterie et à faïence commune ne consiste ordinairement qu'à les délayer dans de l'eau, à les laisser reposer, et à les décanter pour en séparer toutes les parties pierreuses qui tombent au fond. Dans d'autres fabriques on passe les terres délayées à travers des tamis de fer ; on les reçoit dans des cases très-évasées, où elles s'épaississent promptement, et d'où on les retire quand elles sont devenues assez solides pour pouvoir être battues et piétinées comme de la pâte. Ces manipulations ont pour but d'épurer les argiles, de les débarrasser de tous les corps étrangers qui auraient échappé au lavage et au criblage (1), ou qui seraient tom-

(1) La chaux combinée avec l'argile commune n'altère point sa qualité pour les usages auxquels on la destine ; mais quand elle s'y trouve mélangée sous la forme de pierre calcaire, elle rend l'argile inutile pour la fabrication de la poterie et même des briques. Car, quelle que soit la petitesse de ses fragmens, ils se réduisent toujours en chaux vive par la cuisson, et font éclater ou écailler le vase ou la tuile qui les

bés par accident dans les cuves, et enfin de procurer à ces terres toute la ténacité possible.

Les fours à poterie varient de forme et de dimension à l'infini ; les plus communs sont composés d'un foyer voûté, percé de trous espacés, au-dessus duquel est une chambre carrée, ouverte ou voûtée, dans laquelle on enfourne la poterie à nu, après l'avoir bien laissé sécher à l'ombre, et l'avoir enduite de la substance qui doit se vitrifier et produire le vernis ou les couleurs grossières dont on la décore.

L'énumération des principales fabriques de poterie serait fort étendue : à plus forte raison le serait-elle si l'on voulait entreprendre de citer cette foule de petites manufactures dont les produits se consomment dans le pays où elles sont situées ; la France seule en renferme un grand nombre (1), parmi lesquelles on peut citer celles des départemens de l'Isère et de la Drôme, dont les produits s'exportent au loin par le Rhône, le canal et la mer. La poterie qui sort de ces fabriques est assez solide, mais elle est excessivement

renferme. Je ne connais aucun remède à cet inconvénient ; je parle ici par expérience.

(1) M. Chaptal porte ce nombre à trois cent mille, et la valeur du produit de ces nombreux ateliers, à 15 millions de francs. Il estime que ces poteries communes fournissent aux besoins des neuf dixièmes de la population. *Industrie française*, t. 1, p. 168.

mêmes jarres, de la même forme, employées aux mêmes usages, montées sur les mêmes trépieds, dans les tableaux hiéroglyphiques et dans les peintures des manuscrits antiques : ce qui prouve que l'usage de rafraîchir l'eau par ce procédé remonte à la plus haute antiquité. Ces vases portent le nom de *balasses* dans tout l'Orient, mais les Arabes les appèlent *goulleh* (1).

Les *gargoulettes* de l'Inde et de la Chine ont également la propriété de rafraîchir l'eau, et sont plus estimées que les vases d'or, de cristal, ou de porcelaine, à raison de leur propriété remarquable. En général, on attache le plus grand prix à la poterie dans tout l'empire chinois ; c'est particulièrement en faveur du peuple que l'on s'attache à l'approprier à tous ses besoins. Il existe des fabriques où l'on exécute des jarres de quatre à cinq pieds de diamètre, et de cinq pieds de hauteur ; on les nomme *kan*.

L'usage de rafraîchir l'eau dans des vases perméables a probablement été introduit en Espagne et en Portugal lors de l'invasion des Maures, et il s'y est maintenu jusqu'à présent ; aussi existe-t-il plusieurs fabriques d'*alcarrazas*, dans l'Estramadure, la Manche, et l'Alentejo. Cette der-

(1) Vivant Denon, *Voyage dans la Haute et Basse-Égypte*, planches 94, 115 et 134 de l'Atlas ; Dubois-Aimé, *Mémoire sur les tribus arabes*, p. 58.

nière emploie la terre de Bucaros, qui est une ocre rouge dont il a été déjà parlé à l'article des terres comestibles, parce que les femmes du pays en mangent les débris avec délices. Ceux de la Manche sont composés avec une argile ordinaire, du sable très-fin et un peu de sel ; ils ont un pied de haut et six pouces de large(1); mais les plus renommés sont ceux d'Andalousie qui sont faits avec une terre marneuse qu'on trouve près d'*Anduxar*. M. Fourmy est parvenu à imiter les alcarrazas d'Espagne, et il en a été envoyé des échantillons dans les départemens méridionaux ; il les nomme *hydrocérames*.

L'on voit, par cette courte énumération, les services importans que l'on retire de l'argile la plus commune et la plus grossière, dont l'abondance répond heureusement à son utilité. Il ne nous reste plus qu'un vernis sain à désirer. L'on verra, à l'article des couvertes, les différens essais que l'on a tentés pour y parvenir.

DE L'ARGILE PLASTIQUE.

TERRE DE PIPE, TERRE ANGLAISE, TERRE DE COLOGNE, TERRE A GRÈSERIES, etc.

Le caractère essentiel des argiles plastiques est de résister au feu du four à porcelaine, sans

(1) Mémoire de M. de Lasteyrie, sur la manière de fabriquer les alcarrazas, *Journal des mines*, t. 6, p. 791.

merce, le nom de *terre de Cologne*, parce qu'il en existe aussi des dépôts dans cette ville. Cette dernière matière est une tourbe brune qui sert au chauffage et qu'on emploie dans la peinture. On peut éviter les équivoques en désignant l'une par *terre blanche*, et l'autre par *terre brune de Cologne.*

3° *Argile plastique de Lodève, département de l'Hérault.*

Elle est d'un gris foncé quand elle est fraîche, et devient d'un blanc parfait en cuisant. Elle doit sa couleur naturelle à un mélange de charbon qui disparaît au feu; elle produit une faïence blanche d'une qualité supérieure, qui se fabrique dans la manufacture de M. Fouque, à Toulouse, que j'ai visitée en détail et dont les produits ont été distingués dans l'exposition mémorable de 1819.

4° *Argile plastique de Montereau-faut-Yonne.*

Elle est grise, friable, point aussi tenace que celle d'Angleterre, quoique très-liante. La meilleure se tire de la montagne de *Moret*; elle blanchit par un feu médiocre, mais prend une teinte fauve à un feu plus violent. Ce défaut empêche qu'on puisse lui donner le degré de cuisson convenable, parce qu'on tient à lui conserver sa blancheur. C'est avec cette terre qu'on fit les premiers essais pour imiter la poterie blanche an-

glaise, et c'est encore elle qui entretient les fabriques de Montereau, de Paris, de Chantilly, de Creil, de Sceaux, de Val-sous-Meudon, etc. Les produits de ces fabriques, quoique encore inférieurs en qualité à la terre anglaise, il faut l'avouer, sont cependant répandus dans toute la France.

5° *Argile plastique de Forges-les-Eaux, département de la Seine-Inférieure.*

Pendant long-temps les Hollandais sont venus acheter cette terre pour la fabrication de leurs pipes blanches. On l'extrait non-seulement aux environs de *Forges*, mais sur toute la ligne qui conduit de *Saweignies*, dép^t^ de l'Oise, à *Neuchâtel-en-Bray*, dép^t^ de la Seine-Inférieure. Les pots de la manufacture de glaces de Saint-Gobain sont fabriqués avec la terre que l'on extrait de la commune de *Fossé*, près de Forges ; et la terre dont les sculpteurs de Paris se servent pour modeler, s'extrait aussi dans la forêt de Londe, près de Forges : on se sert également de l'argile d'Arcueil dans laquelle on introduit un peu de sable fin.

Les sculpteurs-modeleurs de la Chine emploient une argile préparée et très-pure qu'ils peignent ensuite, pour donner à l'objet ou à la figure qu'ils veulent imiter, les couleurs qui lui sont propres.

6° *Argile plastique de Saveignies, près de Beauvais, département de l'Oise.*

Cette terre se colore en cuisant, mais elle acquiert un certain lustre, qu'on augmente, dit-on, avec du sel que l'on jette à poignées dans le four, au moment où il est le plus chaud. C'est avec cette argile que l'on fabrique toute la grèserie des environs de Beauvais, dont on fait un si grand usage dans plusieurs provinces pour conserver les provisions de ménage, les salaisons, les conserves végétales, etc. Cette poterie est précieuse pour la fabrication du beurre, car on assure que la crème s'y forme beaucoup plus promptement que dans la poterie vernissée. Les cruches à bière, les bouteilles à encre, et une foule de vases de laboratoires sont en grès. La terre de *Saveignies* était connue de *Bernard de Palissy*, simple et célèbre potier, qui vivait au XVI^e^ siècle.

7° *Argile plastique de Halle en Saxe.*

Elle est analogue à celle des environs de Beauvais, et sert comme elle à la fabrication de la grèserie, et particulièrement de ces grandes cruches dans lesquelles on transporte les eaux gazeuses de Seltz. Cette terre, mieux préparée et mieux choisie, sert à la manufacture de Magdebourg, pour la faïence légère, dite *cailloutage*, que

l'on débite en Prusse, à Augsbourg, à Lubeck et en Saxe. (Héron de Villefosse, *Richesse minerale*, t. 1.)

8° *Argile plastique d'Andenne, pays de Namur.*

Cette argile blanche, qu'on nomme *derles* dans le pays, est liante et réfractaire ; elle jaunit malheureusement un peu par la cuisson, ce qui empêche de l'employer à la poterie blanche. Cependant, en 1810, l'extraction s'est élevée à environ quatre millions de kilogrammes, employés, en grande partie, à la fabrication des pipes, façon de Hollande.

9° *Argile plastique d'Abondant, près de Dreux, département d'Eure-et-Loir.*

Elle est blanche et très-tenace ; mais elle ne sert qu'à fabriquer les étuis ou gazettes à porcelaine. (*Voyez* Terres réfractaires.)

10° *Argile plastique de Perrecy, département de Saône-et-Loire, près de Charolles.*

On en fait une grèserie très-estimée. (Artaud, directeur du Muséum de Lyon.)

Telles sont les principales terres dont on fabrique les pipes blanches et la faïence connue en Angleterre sous le nom de *faïence de la reine*, et en France sous ceux de *terre blanche*, de *terre*

de pipe, ou de *terre anglaise*. Telles sont aussi les argiles à grèseries les plus renommées dont les produits sont d'une utilité première : que l'on n'oublie pas toutefois que je ne donne ici que des exemples, et qu'il s'en faut bien que l'énumération soit complète.

M. Chaptal estime à 5 ou 6 millions de francs la consommation de cette poterie française dont les fabriques ne se sont élevées en France que depuis trente-cinq ans.

DE LA TERRE A PORCELAINE, OU KAOLIN.

Le kaolin, ou la terre à porcelaine, provient de l'altération et même de la décomposition du *felspath*, substance lamelleuse, brillante, blanche, rose, ou grise, qui entre dans la composition des granits, et qui a la propriété de fondre en émail blanc sans aucune addition. C'est donc toujours dans les granits, et particulièrement parmi ceux où le felspath abonde et domine qu'on rencontre cette substance argileuse.

Le felspath, en se décomposant, perd une partie de la potasse qu'il contient naturellement, et qui lui sert de fondant : aussi, par cette soustraction de l'alkali, le kaolin acquiert la propriété de résister à un feu très-violent, tandis que le felspath non altéré, le *pétuntzé* des Chinois, s'y réduit en émail blanc, et sert de couverte à la

porcelaine, ainsi que nous le verrons en parlant des *vernis* et des *couvertes*.

Les kaolins sont friables, maigres au toucher, et font difficilement pâte avec l'eau ; lorsqu'ils sont à peu près purs, ils sont absolument infusibles au feu de porcelaine, et n'y acquièrent ni couleur, ni solidité : aussi est-on forcé, pour atteindre ce degré de translucidité qui sied si bien à la porcelaine, et qui est produit par un commencement de fusion, d'ajouter au kaolin environ 15 à 20 pour 100 de felspath pur et fusible. Les vrais kaolins sont d'un beau blanc ; quelques-uns tirent sur le jaune ou le rose, mais plusieurs de ces derniers prennent une teinte grise au feu, ce qui ne permet pas de les employer à la fabrication de la belle porcelaine. Les kaolins purs paraissent composés de parties égales de silice et d'alumine ; ils portent souvent des paillettes de mica qui en décèlent l'origine granitique. (Brongniart.)

La terre à porcelaine forme des couches ou des filons assez puissans dans les terrains granitiques, ou plutôt c'est un granit très-felspathique altéré, qui se trouve engagé dans une roche très-micacée, très-friable et rougeâtre : cette association peut même aider à la recherche de cette terre précieuse, car elle est constante à la Chine, au Japon, à Alençon et à Saint-Yriex en France, ainsi qu'en Allemagne. C'est cette ressemblance parfaite des terrains, le concours des mêmes substances et des

mêmes accidens, qui me feraient presque affirmer, par exemple, qu'il doit exister du kaolin comme à Saint-Yriex, aux environs d'Autun, et particulièrement à Marmagne, où M. l'ingénieur des mines Champeaux a déjà trouvé le *granit pegmatite* qui produit le kaolin par sa décomposition, et où l'on rencontre aussi, comme aux environs de Limoges et de Saint-Yriex, des cristaux de Titane et des Emeraudes blanches.

1° *Kaolin de Saint-Yriex.*

Tous les kaolins ne sont point également argileux : il y en a qui sont encore assez solides pour exiger qu'on les pile sous des bocards; d'autres qui sont doux, savonneux, et qui se délayent aisément dans l'eau. A Saint-Yriex, près Limoges, où l'on trouve ces deux variétés, l'on nomme la première *terre dure*, et l'autre *terre savonneuse*; le kaolin en général *terre blanche*, et le felspath non altéré *caillou*. L'on conçoit que le kaolin qui n'est pas entièrement décomposé peut produire de la porcelaine sans addition de *pétuntzé*, c'est ce qui arrive en effet à la terre dure.

Le kaolin se trouve mêlé dans la carrière à des grains de quarz et à des lames de mica : on en sépare le premier autant que possible, parce qu'il rendrait cette argile encore plus réfractaire et plus maigre; mais quand au mica, il ne nuit point

à sa qualité et il fond avec le reste. On retire le kaolin des carrières de Saint-Yriex, en morceaux de la grosseur d'un œuf, dont la surface est tachée par une rouille brune peu épaisse, qui est due au fer oxidé. Des femmes sont employées à gratter cette croûte avec des couteaux, de manière à ne pas laisser la plus petite trace de cette substance colorante qui tacherait la porcelaine.

Ces épluchures mêlées à d'autres terres servent à la fabrication des *gazettes*. Quant au kaolin qui est trop dûr ou trop mélangé, on le purifie par des lavages, après l'avoir fait passer au bocard ou au moulin ; on le délaye dans des cuves ; on laisse reposer l'eau quelques instans, afin que le sable quarzeux se précipite au fond, et l'on décante ensuite dans d'autres cuves où le kaolin se dépose lentement. Celui qui se retire en petits fragmens purs se vend à Saint-Yriex, après qu'il a été gratté et séché, 7 fr. 50 c. le quintal, poids de marc. Il en coûte 1 fr. pour le rendre à Limoges, et 8 fr. de Limoges à Paris. Le quintal de cette argile revient donc rendu à 16 ou 17 fr. Le pétuntzé, qui sert de fondant et de couverte, est beaucoup moins cher, parce qu'il est plus commun, et qu'il n'exige aucune préparation.

J'ai visité les carrières de Saint-Yriex, dont la première fut découverte en 1760, par Villaris, pharmacien de Bordeaux, qui en fit faire les essais à la manufacture de Sèvres, sous la direction de

Macquer (1). Tous les jours on en ouvre de nouvelles, et cette industrie occupe un grand nombre d'ouvriers et répand beaucoup d'argent dans le pays. Il serait à souhaiter cependant que l'exploitation en fût régularisée, car le gîte, si abondant qu'il soit, finira par s'épuiser, et l'on aura à regretter de grandes masses de matière utile qui seront perdues pour toujours. Dans ce moment-ci, ces carrières fournissent presque toutes les manufactures de France, et celle de Sèvres en particulier. Il en existe cependant aussi plusieurs autres belles à Alençon, à Bayonne et aux Pieux, près de Cherbourg, etc.

2° *Kaolin de Sibérie.*

Macquart nous a laissé quelques détails intéressans sur l'exploitation et la préparation de la terre à porcelaine de Russie. Les carrières existent près des lacs Misjœk, Jelowoi et Jelandshik dans la province d'Isetsk en Sibérie. L'établissement nommé *Glinopto miurlna fabrica* fut créé en 1750 : il consiste en bâtimens destinés au lavage et à sécher cette terre. Cette première opération s'exécute au moyen d'un grand nombre de tonneaux dans lesquels on délaye et l'on brasse le kaolin brut avec de l'eau pure, et que l'on fait écouler ensuite dans des baquets, d'où on le retire pour le passer à travers des tamis de crin, et enfin une troisième fois à travers des tamis de

(1) Fourmy, *Journal de physique*, t. 55.

taffetas : c'est ce qui passe par ces derniers tamis que l'on met en magasin dans de grands tonneaux de dépôt, où la liqueur se repose, s'éclaircit, et que l'on fait écouler par des ouvertures situées à différentes hauteurs ; la terre en consistance de bouillie claire est encore décantée trois autres fois dans des baquets disposés par étage. Le kaolin ainsi purifié et bien dégagé du sable quarzeux qu'il contenait, est transporté dans des chambres fortement échauffées par des poêles, et placé sur des châssis garnis de toile à voile, où il s'égoutte ; on le moule ensuite en forme de grosses briques du poids de quarante livres chacune.

Cette terre à porcelaine, ajoute Macquart, qui est transportée tous les ans à Pétersbourg, pour le service de la manufacture impériale, contient effectivement les molécules de felspath qu'on exige dans une matière propre à faire de véritable porcelaine ; mais il est certain qu'à force de soigner et de multiplier les lavages, une partie de ces molécules se séparent de l'argile, et qu'on est forcé d'en ajouter lors de la fabrication. Les grandes lames de mica qu'on exploite près du lieu d'où l'on tire la terre à porcelaine dont il s'agit ici, prouvent assez l'analogie du terrain de cette province d'Isetsk avec celui de Saint-Yriex ; car cette même substance s'y trouve aussi en lames assez étendues (1).

(1) Macquart, *Essais de minéralogie*, p. 406.

3° *Kaolin de la Chine.*

La terre à porcelaine de la Chine est la même que la nôtre ; il paraît qu'elle est fort commune dans plusieurs provinces de ce vaste empire, ainsi qu'au Japon, et qu'elle fournit amplement aux nombreuses manufactures de *Nankin* et de *Tinqui*, dont l'origine nous est inconnue, comme celle de tous les arts de ce vieux peuple. Le bourg de *Kin-té-tchin*, dans la province de *Kian-si*, est le lieu où l'on fabrique la plus belle porcelaine chinoise (Grosier). Marc-Paul, voyageur vénitien, qui a visité toute la Chine et qui l'a habitée au treizième siècle, rapporte qu'on fabriquait alors beaucoup de porcelaine dans la ville de *Tinqui* ; mais qu'il fallait laisser la terre exposée à l'air pendant trente à quarante ans, en sorte que les pères la laissaient en héritage à leurs enfans. Il est évident qu'il s'agit ici de notre felspath décomposé, qu'une longue exposition à l'air finit d'altérer. C'est le *kaolin* qui forme la base de leur porcelaine, avec, dit-on, une addition de *chekao*, qui paraît être notre baryte sulfatée (spath pesant). La couverte est également faite avec le felspath non décomposé, leur *pétuntzé*. Cependant on cite encore le *hoa-ché* comme étant une substance terreuse très-fine, dont on enduit les pièces avant de les peindre, et qui produit un effet merveilleux en augmentant infiniment la

finesse de la surface, et favorisant beaucoup le travail du peintre. La charge du kaolin chinois ne vaut que 20 sous, celle du hoa-ché, vaut 3 fr., en sorte que l'emploi de cette substance, qui ne peut être qu'un kaolin superfin, augmente beaucoup le prix de la porcelaine dans laquelle on l'emploie (1). On doit aux missionnaires les premières notions sur la composition de ces belles porcelaines chinoises qui se font remarquer par leur légèreté, la finesse de leur pâte et leur agréable translucidité ; mais, si l'Europe a emprunté de l'Asie le secret de cette belle composition, on avouera, en admirant les produits des manufactures de Sèvres et de Paris, que l'on a atteint et surpassé les modèles sous plusieurs rapports. Il paraît que l'on emploie la porcelaine avec profusion dans les villes chinoises. Tout le monde a entendu parler de la tour de porcelaine de Nankin, qui a neuf étages, et dont l'escalier a huit cent quatre-vingt-quatre marches ; mais il est évident qu'il ne s'agit ici que d'un placage ou d'un revêtissement extérieur : ce qui est déjà bien assez extraordinaire. Nous devons penser aussi qu'il existe en Chine des poteries plus communes que la porcelaine, et qu'elle n'est point à l'usage du peuple, comme on l'a pensé. Il nous arrive de ce pays des théières et d'autres

(1) *De la Chine*, par l'abbé Grosier, t. 2, p. 263.

vases faits avec des terres brunes beaucoup plus communes que la porcelaine, et il est plus que probable qu'on ne nous apporte pas ce qu'il y a de plus ordinaire. Tse-ki est le nom chinois de la porcelaine.

En Perse, on fabriquait aussi beaucoup de porcelaine du temps de Chardin, qui prétend que celle de *Schiras*, capitale de la Perside, rivalisait avec celle de la Chine, et qu'on attribuait à la pureté de l'eau qu'on employait, la vivacité des couleurs et le brillant de la couverte dont elle était ornée ; que celle de *Zarang* était si dure qu'on en tirait des mortiers assez forts pour y piler différentes substances (1).

4° *Kaolin de Vicence.*

La belle terre à porcelaine de *Schio*, en Vicentin, connue dans le commerce sous le nom de *terre de Vicence*, est encore un kaolin qui provient de la décomposition d'une roche felspatique pyriteuse. Il paraît ici que l'altération est aidée par les pyrites ; c'était au moins l'avis de Faujas, qui en avait visité le gissement et qui m'a montré des échantillons de la roche et de la terre, préparées et réduites en pains, revêtues du timbre du propriétaire. Cette terre, que l'on a consi-

(1) Voyez Chardin, *Aperçu des arts et du commerce en Perse, au dix-septième siècle.*

dérée aussi comme le produit de la décomposition des laves, était autrefois l'objet d'un commerce actif et florissant ; on en expédiait des cargaisons jusqu'en Angleterre ; mais depuis que le gouvernement de Venise a accordé un privilége exclusif à une fabrique nationale, l'exploitation de la terre a été très-ralentie (1).

5° *Kaolin de Saxe et de Prusse.*

La manufacture de porcelaine de Meissen en Saxe, dont les produits sont justement célèbres, tire son kaolin des environs de *Scheeberg ;* celle qui est établie à *Furstemberg*, dans le duché de Brunswick, extrait sa terre du village de *Lenne*, bailliage de *Wickensen* ; on l'exploite par puits ou galeries, et le produit annuel est seulement de quatre cents quintaux de terre. M. Héron de Villefosse rapporte que l'on mêle à cette argile lavée et purifiée du quarz pur, du gypse et du spath-fluor, probablement pour donner le fondant nécessaire à la pâte. La manufacture de Brunswick n'est qu'une dépendance de celle de *Furstemberg*, où l'on fabrique le blanc et le bleu uni, tandis qu'à Brunswick on n'exécute que la peinture et la dorure. Cette manufacture royale est renommée par la beauté de ses produits.

(1) Fortis, tome 1^er^, p. 89.

de fer ou de manganèse dans la couverte pour donner une teinte égale qui masquerait les taches produites par la fumée du charbon ; on pourrait alors employer les kaolins colorés pour les pâtes, les felspaths communs pour la couverte, et la houille pour combustible. Les manufactures de Bayeux et de Valognes, que j'ai visitées, qui sont voisines de la mine de houille de Litry et du kaolin des Pieux, près de Cherbourg, me paraissent placées à souhait pour faire cette tentative, qui mériterait certainement la peine qu'on accordât une prime d'encouragement ; mais j'oubliais que M. Fourmy et beaucoup d'autres artistes exercés et animés de l'amour du bien se sont déjà livrés au perfectionnement des poteries communes, et qu'ils auront probablement songé aux moyens que je propose ici, et dont l'exécution présente peut-être des obstacles que je ne puis prévoir.

DE LA MAGNÉSIE PLASTIQUE,

VULGAIREMENT ÉCUME DE MER.

Cette substance, qui peut remplacer le kaolin, dans la fabrication des porcelaines, est composée comme son nom spécifique l'indique assez, de magnésie et d'acide carbonique, avec une addition de silice ; elle est ordinairement blanche, compacte, et ressemble souvent à de la craie ou à de l'argile ; mais lorsqu'on la raye avec l'ongle,

ce que l'on fait toujours facilement, la trace paraît luisante et polie, ce qui la distingue des kaolins qui sont toujours ternes et comme poudreux à leur surface. Elle s'attache à la langue en en absorbant l'humidité ; elle se ramollit dans l'eau sans s'y délayer, et ne fait pâte avec elle qu'après un broyage assez long, ce qui la distingue de la craie qui se réduit aisément en bouillie sans qu'il soit utile de la broyer ; elle fait presque toujours effervescence avec les acides, et se couvre d'efflorescences salines quand on l'humecte avec de l'acide sulfurique. Enfin, exposée au feu du chalumeau, elle devient assez dure pour rayer le verre, et si elle commence à se fritter, ce n'est jamais que sur ses bords les plus aigus.

On n'emploie dans les arts que deux variétés de cette magnésie carbonatée : la première, comme terre à porcelaine, dans les fabriques de *Vineuf*, près de Turin ; elle provient de *Baldissero* et de *Castellamonte* en Piémont, et à la manufacture de Madrido, on se sert aussi de la magnésie de *Vallecas*. Dans l'une et l'autre localité cette substance se trouve engagée dans un terrain de serpentine qui contient lui-même une grande quantité de magnésie combinée. La seconde variété, connue particulièrement sous le nom d'*écume de mer*, se fait remarquer par une légèreté extrême, sa couleur blanche, et la difficulté qu'on éprouve à la rompre ; toutes qua-

lités qui la font rechercher pour la fabrication des pipes, à laquelle on la destine spécialement. C'est particulièrement en Crimée, ainsi qu'aux environs de Thèbes en Grèce, à Konie, à Kiltschik et dans les montagnes d'Esekischebir en Anatolie, qu'on rencontre cette substance en plus grande quantité, et qu'elle fait l'objet d'une exploitation des plus lucratives. La fabrication des pipes turques se fait sur les lieux mêmes de l'exploitation, et surtout à Thèbes, à Poli et à Césarée. Au sortir de la carrière, on jette cette terre magnésienne dans des réservoirs remplis d'eau; on l'agite, on la laisse séjourner jusqu'à ce qu'il se manifeste une sorte de fermentation analogue à celle qu'on remarque aussi dans le kaolin ainsi délayé; on soutire la première eau pour la remplacer par d'autre eau pure; on laisse épaissir cette pâte jusqu'à ce qu'elle ait acquis assez de solidité pour être maniée facilement, et alors on la presse dans des moules de métal, on laisse sécher quelques jours, puis on creuse les pipes et on les fait sécher à l'ombre jusqu'à ce qu'on puisse les passer au four, ce qui complète leur dessiccation. Dans cet état, on les expédie pour Constantinople, où l'on achève de leur donner les préparations qui les perfectionnent, en les faisant bouillir dans du lait, puis dans un mélange de cire et d'huile de lin. On assure qu'elles sont beaucoup plus denses qu'auparavant, et qu'elles reçoivent

un poli plus parfait; de plus, comme leur matière est assez poreuse, elles s'imprègnent de lait et de cire alliée à l'huile : la chaleur du tabac attaque ces différentes substances, et colore les pipes de teintes brunes et rousses qui en font le plus grand mérite aux yeux des amateurs : aussi en Turquie le peuple seul fait usage de nouvelles pipes, jusqu'à ce qu'elles aient acquis la couleur favorite. Le brave général Lasalle, qui possédait une collection de pipes très-précieuses, en avait plusieurs de cette nature et du plus grand prix. Comme ces pipes turques sont très-volumineuses, il importait que la matière en fût légère, et l'on ne pouvait rencontrer une substance plus convenable que celle qui fait le sujet de cet article (1).

COUVERTES,

OU VERNIS DE POTERIES.

Les principales fonctions des vernis et des couvertes de poteries consistent à rendre les vases imperméables à l'eau, et surtout aux corps gras et chauds qui les imprégneraient dans toute leur épaisseur, et qui leur feraient contracter une odeur répugnante qu'ils transmettraient ensuite

(1) Dictionnaire d'histoire naturelle, article *Magnésie carbonatée silicifère.*

à tous les alimens qu'on y préparerait. Il était donc très-important de trouver des substances qui pussent se vitrifier facilement à la surface des poteries, des faïences et des porcelaines; mais l'expérience a prouvé que peu de minéraux étaient susceptibles de remplir les conditions qui constituent une couverte économique, solide et saine à la fois. En effet, toute couverte doit être plus fusible que la terre qu'elle couvre, se vitrifier beaucoup avant que la pâte puisse se ramollir et acquérir en refroidissant un certain degré de dureté. Voilà précisément ce qui s'est opposé jusqu'à présent à ce que l'on ait pu remplacer la couverte des poteries communes, qui n'est pas très-saine, par une autre qui n'offrirait aucun danger. Cela tient à ce que l'argile de cette poterie se trouve malheureusement la plus fusible de toutes, et qu'on est obligé de la couvrir avec une substance plus fusible encore, qui est un verre de plomb fait avec un minerai naturel dont nous allons nous occuper. On a proposé de le remplacer par des verres ordinaires ou par de la pierre ponce pulvérisée; mais il faut que ces substances n'aient point répondu à l'attente des inventeurs, puisqu'on n'en fait aucun usage quoique le gouvernement français ait ordonné des recherches à cet égard, dans l'intention paternelle de procurer à la classe indigente et laborieuse une poterie saine et peu coûteuse.

Le vernis des faïences à pâte jaune ou rouge est un émail blanc opaque qui masque ces couleurs, et qui est composé d'oxides de plomb et d'étain vitrifiés avec du sable siliceux. Celui qui est brun ou chiné de brun doit cette couleur écaille à une addition d'oxide de manganèse, de même que ceux qui sont violets. Les couleurs vertes de ces mêmes poteries sont dues à une petite quantité d'oxide de cuivre, etc. La couverte de la terre blanche, dite *à l'anglaise*, est un verre de plomb transparent, et enfin celle de la porcelaine est, comme on l'a déjà dit, produite par un minéral ou substance naturelle, qu'on nomme *felspath petuntzé* ou *caillou*, qui est très-fusible, en comparaison de la pâte qu'il recouvre, mais qui exige cependant un feu assez violent pour qu'il soit impossible de s'en servir pour les poteries communes. Ainsi le règne minéral, qui a produit de si grandes ressources pour les pâtes des poteries diverses, n'en a offert que de très-faibles, quand il s'est agit de couvertes naturelles, puisqu'on en est réduit au felspath pour la porcelaine, au plomb sulfuré pour les poteries, et que toutes celles des faïences sont des produits de l'art, qui sont, il est vrai, puisés parmi les métaux. Les défauts communs à toutes ces couvertes, celle de la porcelaine exceptée, sont leur peu de dureté qui permet au couteau de les attaquer, et l'oxide de plomb qu'elles renferment dont l'effet

intérieur est nuisible à la santé. Il ne faut cependant point s'exagérer le danger des couvertes métalliques, et même de celles qui contiennent de l'oxide de plomb presque pur. Sans doute cet oxide, pris à une certaine dose, peut causer des coliques très-douloureuses et même pernicieuses ; mais si l'on en excepte le cas où on laisserait séjourner des alimens acidulés par du vinaigre dans des vases ainsi vernissés, il faut avouer que la petite quantité qui peut se mêler à la nourriture par le frottement, ou même la rayure du couteau, n'est jamais assez forte pour incommoder la personne la plus délicate et la plus susceptible. D'ailleurs la dureté plus ou moins grande de ces vernis dépend beaucoup de la manière dont ils sont préparés, et il est certain que la vieille faïence de Nevers et de Saintes, qui était lourde et peu gracieuse, portait une couverte d'un émail infiniment plus dur et plus solide que ne l'est celui de la faïence actuelle. On pourrait donc prescrire aux fabricans des proportions reconnues bonnes par les gens de l'art, et veiller à ce qu'ils ne s'en écartassent point, puisque le bien-être du public, et sa santé même, se rattachent à cette simple opération. En attendant qu'on soit parvenu à remplacer la mine de plomb, dans la poterie commune, nous devons la décrire ici, puisque malgré ses imperfections, elle est la seule substance naturelle que l'on puisse

employer, et qu'elle est l'objet d'un commerce assez important (1).

Le *plomb sulfuré* est le minerai que l'on exploite le plus généralement pour en extraire le métal qu'il renferme quelquefois dans la proportion de 70 à 75 pour cent. Cette substance, qui est connue dans le commerce sous les noms de *mine de plomb*, de *galène*, de *vernis* ou d'*alquifoux*, est facile à distinguer, il suffit de l'avoir vue une seule fois pour la reconnaître toujours ensuite.

La galène qui sert de vernis est brillante comme le plomb nouvellement coupé ; elle se brise facilement quand elle tombe ou qu'on frappe dessus, et alors on la voit se diviser en une infinité de petits fragmens cuboïdes très-éclatans, qui suffisent pour la caractériser, puisque de tous les minerais c'est le seul qui se casse ainsi.

On prépare ce vernis naturel dans les mines et dans les établissemens où l'on traite ce minerai pour en extraire le plomb métallique ; et comme il est très-avantageux pour les exploitans de pouvoir vendre ainsi ce produit presque tel qu'il sort du sein de la terre, on occupe, exprès pour le nettoyer et le dégager des substances étrangères avec lesquelles il est associé, des mineurs âgés ou infirmes, des femmes et des enfans. Ce triage se fait tout simplement au marteau ; et lorsque la

(1) Quelques potiers vernissent avec une litharge imparfaite qu'ils préparent eux-mêmes.

mine est *grasse*, on en retire des morceaux assez gros qui sont parfaitement purs. Il résulte de ce cassage une espèce de sable grossier, composé de fragmens de vernis et de débris concassés de substances étrangères : on parvient à trier le vernis ainsi mélangé, au moyen de cribles de fer que l'on remplit en partie de ce gravier, et que l'on plonge verticalement dans l'eau à plusieurs reprises, en leur imprimant un petit mouvement horizontal de va et vient. Les matières pierreuses, plus légères que le vernis, sont soulevées par l'eau qui entre par le fond du crible, et viennent occuper la partie supérieure du sable, tandis que le vernis se rassemble au fond. On enlève tout ce qui est de non-valeur avec un morceau de tôle, et la mine, qui se présente en fragmens cuboïdes, et qui, pour cette raison, a reçu le nom de *vernis en cartons*, se trouve parfaitement pure et séparée. L'usage est de livrer aux potiers moitié en poids de vernis cassé, et moitié de vernis criblé.

Il est essentiel pour les potiers que le vernis qu'ils achètent soit parfaitement purgé de toutes les substances étrangères qui se trouvent mélangées avec lui dans les filons qui le renferment; mais il importe surtout que l'on n'ait laissé aucune trace de mine de zinc (la blende); car cette substance, malheureusement trop commune dans les mines de plomb, a la propriété, lorsqu'on l'expose au feu avec le vernis, de l'absorber

en tout ou en partie, et de se volatiliser avec lui. Un tel vernis, au lieu d'enduire la poterie d'une couche vitreuse et brillante, ne lui communique aucun éclat, et fait entièrement manquer la cuite. Cette mauvaise qualité se désigne sous le nom de *vernis sec.* Les potiers, par ignorance, attribuent cet effet à la présence de l'argent qui se trouve toujours, il est vrai, dans ce minerai, mais en si petite dose qu'il ne peut influer en rien sur la beauté du vernis cuit.

Le vernis dans lequel on laisse de la *pyrite de fer, marcassite, ou fer sulfuré*, n'en devient pas moins brillant au feu, mais il produit de petites taches brunes, et il en est de même lorsqu'il contient de l'antimoine. Celui qui renferme un peu de cuivre prend une teinte verte qui n'est pas trop désagréable pour la poterie commune. Enfin, celui dans lequel on laisse des fragmens de quarz, porte un peu moins de la terre grasse ou du sable que l'on y mêle ordinairement, mais n'est nullement altéré par cette substance pierreuse, qui est absolument de même nature que le sable siliceux.

Si l'on employait le vernis pur, il serait trop fusible, trop *gras*, et au lieu de rester étendu à la surface des pièces, il coulerait vers le bas, et collerait toute la fournée ensemble. Pour éviter cet inconvénient, lorsque le vernis est moulu entre deux pierres, comme cela se pratique pour

toutes les autres couvertes, et qu'il est réduit en bouillie claire ou en poudre impalpable, on y ajoute un quart, un cinquième, plus ou moins, de terre grasse bien lavée, et réduite aussi à l'état de bouillie claire. Dans le midi de la France, et surtout à Narbonne, on ajoute du sable quarzeux au lieu d'argile, et on le broie à sec. Je préfère de beaucoup la méthode des Suisses qui le broient à l'eau. Ayant fait faire tous ces essais dans une poterie qui m'appartenait, je puis répondre de leur exactitude.

L'un des vernis les plus estimés par sa propreté et la quantité de terre grasse qu'il peut *porter*, est celui des mines de Vienne, département de l'Isère, en Dauphiné; on l'emploie dans les grandes manufactures de poterie du Lyonnais, du Dauphiné et de la Provence, conjointement avec ceux qui proviennent des mines de Saint-Julien Molin-molette, de Tarrare, de Chasselay, département du Rhône, etc. Celui qu'on emploie à Genève et dans les environs, provient des mines de Baden-Weiler, près de Bâle, où on le prépare en grand et avec beaucoup de soin, ainsi que je m'en suis assuré en visitant ces établissemens, où l'on fait usage de grands cribles à bascules. On en a tiré aussi, pour les mêmes fabriques, des mines de Servoz en Savoie, qui était excellent. Depuis quelques années, l'Espagne en fournit aussi, et la quantité importée en France dans les années 1816

et 1817, s'est élevée entre sept et huit cent mille kilogrammes par an. Il est prohibé à la sortie du royaume, parce que nos mines sont loin de suffire à la consommation des fabriques de poterie (puisqu'en 1817, elles ont à peine produit cent vingt mille kilog.) (1). Le prix de cette substance varie à raison des importations, et du cours plus ou moins élevé du plomb, qui règle sa valeur vénale jusqu'à un certain point. Lorsqu'il abonde, on en trouve à 26 ou 30 fr. le quintal; quand il est rare, on le paye de 45 à 50 fr. (2).

Ce vernis, comme toutes les autres couvertes, s'applique sur la poterie de la manière la plus simple : après qu'il est moulu et mêlé, on le délaye dans une certaine quantité d'eau, de manière à lui donner la consistance d'une bouillie très-claire; alors, on passe les pièces de poterie, bien sèches, dans ce liquide chargé de vernis; la terre absorbe l'humidité avec avidité, et la poudre s'applique à leur surface d'une manière presque subite. Les poteries communes reçoivent les couleurs dont on les orne, avant d'avoir vu le feu,

(1) *Annales des Mines*, 1818, IV^e^ liv.

(2) C'est cette même substance minérale qui sous le nom d'*alquifoux*, se vend dans l'Orient pour l'usage des femmes, qui en mêlent la poudre impalpable avec le noir de la fumée des lampes pour s'en teindre les sourcils, les paupières, les cils et les angles des yeux, de manière à les faire paraître mieux fendus. (Sonnini.)

et avant qu'on les ait enduites du vernis, tandis que la faïence, et surtout la porcelaine, ne reçoit le vernis qu'après avoir passé une première fois au four; les couleurs et la dorure de la porcelaine se posent après la couverte, et forcent à l'exposer une troisième fois au feu pour les fixer. Dans la poterie commune, tout se passe d'une manière infiniment plus simple; le feu qui est nécessaire à sa cuisson, suffit pour convertir la galène, qui est composée de plomb et de soufre, en un véritable verre; le soufre se volatilise, et le plomb, en s'oxidant, se combine avec la terre ou le sable qu'on y mélange, et forme une fritte brillante très-fusible, qui n'a pas malheureusement toute la dureté désirable; c'est ce qui a fait chercher à le remplacer par un autre vernis plus solide, exempt de toute matière métallique, et ce qui a donné naissance au beau travail de M. Fourmy; enfin M. Chaptal a conseillé, comme on l'a déjà dit, d'enduire les vases crus avec une bouillie claire d'argile broyée avec du verre vert, et de les porter ensuite au feu, où cette couverte salubre se vitrifie promptement. L'on a également proposé d'employer de la pierre ponce pour ce même usage, ainsi que quelques autres produits volcaniques. Depuis long-temps on vernit la grèserie avec du sel qu'on projette dans le four; mais cette poterie se cuit à un feu presque égal à celui de la porcelaine, en sorte que ce moyen est imprati-

cable pour la poterie commune. On assure que cette même poterie grossière, exposée lorsqu'elle est presque cuite, à la fumée du charbon de terre, se couvre d'un enduit bitumineux, qui, par un feu prolongé, se change en un bel émail noir, et que ce procédé est en usage dans les fabriques du Bousquet, près de Montpellier (1). On peut donc prévoir quelques améliorations dans cette partie, et l'on a droit de les attendre des fabricans éclairés qui se livrent à ce genre d'industrie, soit en France, soit en Angleterre ou en Allemagne.

Si je ne craignais point de dépasser les limites d'un simple ouvrage de minéralogie, et de me jeter involontairement dans la partie technique d'un art qui m'est presque étranger, j'esquisserais l'ensemble des procédés ingénieux qui sont mis en usage dans nos manufactures pour tourner, mouler, orner, dorer ou peindre les différentes espèces de faïence et de porcelaine; j'indiquerais la nature métallique des couleurs admirables qui brillent à leur surface, et par quel moyen on est parvenu à transporter les épreuves des estampes sur la terre blanche et vernissée; par quel autre on imite les herborisations naturelles de l'agathe; je parlerais du retrait qui force à placer les anses d'une manière oblique, afin qu'elles se retrouvent droites après la cuite; je décrirais les

(1) *Ann. de chimie*, vol. 2e.

tours, les moulins, les boccards et les fours; je rappellerais les travaux de Bernard de Palissy, la peinture sur faïence d'Albert-Durer, de Jules Romain, du Titien, de Raphaël et de plusieurs autres grands maîtres; je comparerais nos poteries modernes européennes et asiatiques avec celles des Grecs et des Romains; je ferais contraster les belles formes de l'antiquité avec la bizarrerie chinoise, la lourdeur de nos poteries avec la légèreté des étrusques; je dirais, en rendant hommage à ces belles productions des temps héroïques, que nous ne saurions mieux choisir nos modèles que parmi les coupes, les aiguières, les patères, les lampes, les urnes et les amphores d'Herculanum; j'applaudirais au bon esprit de Wedgwood, qui copia, dans ses vastes établissemens d'Etruria, les vases étrusques recueillis par Hamilton; mais je dirais aussi que nos porcelaines françaises l'emportent sur tout ce qui a été fait; que leur pâte, qui jouit d'une translucidité délicieuse, se prête à tous les ornemens dont on veut la décorer, et qu'elle n'est jamais plus admirable que lorsqu'on lui conserve son éclatante blancheur, ou qu'on l'enrichit simplement de légers filets d'or.

DU PYROMÈTRE DE WEDGWOOD.

Cet instrument, destiné à mesurer les degrés de chaleur qui dépassent la portée des

thermomètres, et à apprécier la haute température des fourneaux, étant fondé sur le retrait que les argiles réfractaires éprouvent quand on les expose à une température élevée, doit nécessairement se placer immédiatement après les poteries, puisque nous en devons l'invention au célèbre Wedgwood, et que la pièce principale de l'instrument est un prisme d'argile.

Le pyromètre est composé 1° d'une règle de métal dans laquelle on a creusé une espèce de gouttière qui va en se rétrécissant régulièrement, et dont les bords sont divisés en degrés égaux ; 2° de petites pièces d'argile blanche réfractaire, légèrement cuites, de douze millimètres de long sur douze millimètres de large, taillées de manière à ce que l'une de leurs extrémités est plus étroite que l'autre ; 3° de petites gazettes ou mouffles, également en terre cuite, dans lesquelles trois pièces d'épreuve entrent librement lorsqu'on veut les soumettre à l'action du feu dont on cherche à connaître le degré d'énergie.

Quand on veut faire usage du pyromètre, on commence par présenter les pièces dans l'échelle pour noter jusqu'à quel degré on peut les faire glisser ; ensuite on les place dans leur étui, et on les fait séjourner au feu pendant un temps donné ; on les laisse se refroidir, on les représente de nouveau dans la coulisse, et l'on conclut la force du feu par le nombre de degrés que la pièce a pu

parcourir de plus qu'avant qu'elle n'eût été soumise au feu.

On a dit beaucoup de bien et beaucoup de mal de cet instrument ingénieux, dont le principal défaut est de n'être comparable qu'autant que les pièces d'épreuve seraient composées des mêmes terres, qui prendaient un même retrait, ce qui est absolument impossible.

DE LA STÉATITE A POTERIE,

VULGAIREMENT PIERRE OLLAIRE (1).

Les serpentines, ou les stéatites ollaires, sont d'un gris qui tire toujours plus ou moins sur le verdâtre ; elles se laissent rayer par une pointe de fer, et couper avec le couteau, et produisent une poudre blanche, douce et savonneuse au toucher ; elles se cassent difficilement ; elles sont coriaces, pour ainsi dire, et reçoivent le coup du marteau sans se briser. Ces pierres, qui se trouvent en assez grandes masses dans la nature, sont exploitées avec avantage et depuis un temps immémorial, pour la fabrication des vases de ménage qui servent à cuire les alimens. Ces vases se fabriquent au tour, sont assez solides, quoique fort minces, supportent bien les alternatives du froid et du chaud, et ne communiquent aucun goût aux différens mets qu'on y prépare. Cette

(1) Du latin *olla*, pot, marmite.

substance, connue dans tout le Valais sous le nom de *giltstein*, est exploitée dans différens lieux pour l'usage des tourneurs de marmites : 1° au Val-Sésia, près du village d'*Allagne*, non loin du Mont-Rose. La pierre de cette carrière réunit à l'avantage de la légèreté ceux de ne faire contracter aucun mauvais goût aux alimens qu'on prépare dans les vases qui en sont fabriqués, de s'échauffer promptement et de ne contenir aucun principe malfaisant. Ces marmites, connues dans le nord de l'Italie et dans les Grisons, sous le nom de *lavezzi*, se vendent par assortimens ; elles s'emboîtent les unes dans les autres au nombre de sept, dont l'extérieure a treize pouces de diamètre sur sept de hauteur, et la plus petite a quatre pouces de large sur trois de haut. On les cercle en fer et en cuivre pour les rendre plus solides, et pour pouvoir y adapter des anses : en 1789, Saussure paya un assortiment de ce genre 24 fr., tout ferré. 2° A *Valchiavena*, au delà du lac de Côme, près du fleuve Meiza, celle-ci est d'un gris azuré, d'une dureté moyenne, se travaille facilement au tour, et jouit d'une grande consistance. La Corse et la Haute-Égypte offrent aussi des exemples de ces vases domestiques fabriqués en pierre et sur le tour. En Égypte, cette serpentine porte le nom de *pierre de Baram*.

La pierre ollaire a donc donné naissance à une branche d'industrie très-importante, en fournis-

sant la matière d'une poterie économique, saine, commode et durable, dont le Valais, les Grisons, la Corse, font un grand usage. Les vases domestiques que l'on fabrique avec cette pierre passent par les alternatives brusques du froid et du chaud avec le plus grand succès, et lorsqu'ils sont imprégnés de graisse, et qu'on pourrait craindre qu'ils ne communiquassent un mauvais goût, on les fait rougir au feu, et ils redeviennent aussi nets qu'en sortant de la fabrique. La forme conique de cette poterie facilite et simplifie l'armure qui supporte les anses (Brongniart). *Voyez* les planches. Cette même pierre sert aussi à établir des fourneaux ou poêles destinés au chauffage des appartemens, qui résistent parfaitement à l'action du feu, et qui ne répandent point cette odeur désagréable des poêles de fonte. Ceux-là, composés d'un plus ou moins grand nombre de pièces réunies par des cercles, sont d'un excellent usage, et M. Lucas cite avec raison comme exemple de ces fourneaux, celui qui échauffe le réfectoire des moines hospitaliers du grand Saint-Bernard, près duquel tant de voyageurs ont recouvré l'usage de leurs membres engourdis par le froid excessif qui règne sur cette montagne, devenue à jamais célèbre par l'un de nos beaux faits d'armes. Plusieurs manufactures des Grisons datent d'une époque très-reculée; on assure qu'il y en avait une très-renommée au village de *Pleurs*

dans l'ancien comté de Chiavena, détruit au dix-septième siècle par l'éboulement d'une montagne. La pierre de l'île de Siphnus, dans la mer Egée, servait, du temps de Théophraste, à fabriquer des vases au tour, qui résistaient au feu comme ceux de notre pierre ollaire.

Les serpentines, qui sont très-voisines des pierres ollaires, servent aussi à fabriquer différens ustensiles de ménage, tels que boîtes à thé, écritoires, lampes, etc.; mais comme ces objets tiennent plutôt au luxe qu'à l'utilité réelle, je renvoie ce que j'ai à en dire à la division qui renferme l'histoire des pierres qui sont employées par les marbriers.

Nous venons de passer en revue les principales substances minérales qui servent de base à la fabrication de toutes les espèces de poteries dont nous faisons journellement usage; nous avons également examiné les différens minéraux qu'on emploie pour donner le vernis ou la couverte à ces mêmes poteries; mais on doit bien penser que je n'ai pu citer cette multitude de pâtes différemment colorées, qui ont toujours l'argile pour base, mais dans laquelle on introduit divers principes colorans pour la faire passer au rouge, au jaune, au noir, etc. Telle est en particulier la terre dite de *basalte* composée par Wedgwood, qui jouit d'une dureté considérable, et qui est assez fine pour recevoir l'empreinte des plus belles pierres gravées

dont on a multiplié les copies, ainsi que celles de quelques bustes et bas-reliefs; l'on est parvenu à imiter complétement cette terre en France par un mélange d'argile, d'oxide de fer et de manganèse. Telles sont aussi les terres rouges d'Égypte ou du Sénégal, qui sont de véritables ocres peu cuites et analogues en cela avec certaines poteries rouges antiques sur lesquelles on remarque un vernis excessivement mince qui semble être un simple frottis de cire, et au sujet desquelles poteries M. Artaud, directeur du Musée des arts de Lyon, a fait des recherches du plus grand intérêt. Ce savant distingué est même parvenu, en se servant de terres ocreuses et de moules antiques trouvés aux environs de cette grande ville où il existait nombre de fabriques, à reproduire des vases qui ne le cèdent en rien à ceux qui sont véritablement de fabrication romaine. Voyez l'ouvrage de M. Artaud, sur les poteries antiques.

PIERRES ET TERRES RÉFRACTAIRES

EMPLOYÉES EN MÉTALLURGIE, etc.

On entend par pierres ou terres réfractaires, celles qui peuvent soutenir un grand coup de feu sans fondre.

Ces substances sont extrêmement utiles en métallurgie ou dans l'art d'extraire les métaux des minerais qui les contiennent; car elles servent

principalement à construire l'intérieur des fourneaux ou à fabriquer les creusets dans lesquels on en opère la fusion. Les terres infusibles servent aussi dans les verreries, les manufactures de glaces, les fabriques de faïence, de porcelaine, de creusets à l'usage des chimistes, des fondeurs, etc.

Les *pierres réfractaires* ne sont point aussi communes qu'on pourrait le penser, car on est souvent obligé de les faire apporter d'assez loin pour le service des usines ; en effet, il faut non-seulement que ces roches soient absolument infusibles, mais il faut encore qu'elles n'éclatent point au feu, qu'elles ne se délitent pas, et que leur texture ne soit par conséquent ni trop homogène, ni trop feuilletée.

Les pierres à chaux, les pierres à plâtre sont absolument impropres à cet usage, puisqu'elles se réduisent en chaux vive ou en plâtre friable ; les granits contiennent plusieurs substances fondantes qui empêchent de les employer ; les roches tout-à-fait quarzeuzes éclatent, les schistes s'exfolient, et les laves les plus dures et les plus homogènes se réduisent en verre.

Ce sont donc particulièrement les grès quarzeux, quelques granits micacés et certains stéatites qui sont particulièrement mis en œuvre dans la construction des chemises ou des creusets des fourneaux de fusion.

Je citerai pour exemples de ces pierres réfractaires propres aux usines :

Celles des carrières de *Châtillon* et de *Haarberg*, département de la Meurthe en Lorraine;

—— de *Hettange*, près de Thionville, employées dans les hauts fourneaux du département de la Moselle;

—— de *Lys Saint-Georçe* (Indre), employées aux forges de Clavières : chacune d'elles revient à 16 ou 17 fr., et il en faut dix à douze pour chaque fourneau;

—— de *Meobec* (Indre), employées à la forge de Bonneau;

—— de *Ciron* et de *Nuret* (Indre), employées à la forge de Belabre : elles reviennent à 14 fr. la pièce;

—— des environs d'*Avranches* (Manche), qu'on exportait autrefois jusqu'en Hollande;

—— de *Saint-Crepin*, près de Brantôme, département de la Dordogne, qui résistent dix à douze ans à l'action du feu.

J'ai employé moi-même avec succès le grès qui accompagne le charbon anthracite des Alpes à la construction de la chemise d'un fourneau à manche. Cette pierre, naturellement gris sombre, devenait au feu d'un blanc parfait, mais n'éprouvait point d'autre altération. A défaut de grandes briques réfractaires, je me suis servi d'une stéatite, que j'avais à ma portée et qui était

facile à tailler, pour la construction des murettes et des becs de voûte de deux réverbères accolés. Les fourneaux de la fonderie centrale de *Conflans* en Savoie sont construits en grès à gros noyaux quarzeux, et en granits micacés nommés *salards;* ceux d'*Aiguebelle*, dans la même contrée, sont construits en stéatite feuilletée. (Saussure, § 1189.)

PIERRES

QUI SERVENT A COULER LES PLANCHES DE LAITON.

Il existe entre Vire et la Ville-Dieu, département du Calvados, au lieu appelé les *Champs de Boule*, un grès grisâtre qui est excellent pour la construction des moules dans lesquels on coule les tables de cuivre jaune; on estime surtout les pierres de *Bezange*, entre Pontorson et Dol, vis-à-vis du mont Saint-Michel; sa qualité supérieure, la proximité de la mer et une longue expérience ont rendu cette pierre indispensable aux fabriques de laiton de *Namur*, de *Suède* et de l'*Angleterre*. La paire de pierres formant un moule portant cinq pieds de long, sur deux pieds six pouces à trois pieds de large, coûte 72 fr. aux carrières. (Journal gratuit, classe des *Arts mécaniques*, 1790.) Je ne suis point certain que cette pierre soit réfractaire, mais je le présume, et je ne pouvais guère la placer mieux qu'ici.

Les *terres réfractaires*, que l'on nomme aussi

terres apyres, sont des argiles plus ou moins pures, blanches, ou seulement grisâtres, qui sont souvent alliées à une forte dose de sable siliceux, mais qui ne contiennent ordinairement qu'une petite quantité de chaux et d'oxide de fer : aussi se colorent-elles très-peu par l'action du feu. Nous ne parlons maintenant que de celles qui sont grossières, et dont on ne fait usage que pour la fabrication des briques destinées à doubler les fourneaux, à former leurs chemises, à monter les caisses de cémentation pour la fabrique de l'acier, à faire les pots des verreries, les gazettes et les creusets. (*Voy.* ci-dessus les kaolins.)

Les terres réfractaires d'*Abondant*, près Dreux, département d'Eure et Loir, employées pour les gazettes de la manufacture de Sèvres; de *Forges-les-Eaux*, département de la Seine-Inférieure; de *Seyssel*, département de l'Ain; d'*Arnage*, près de Saint-Vallier, département de la Drôme; de *Fosselet*, près de Saint-Godin, département de la Haute-Garonne; de *Bedouin*, près d'Avignon, département de Vaucluse; de *Cruseille*, près de Genève, en Savoie; de *Govilliers*, près de Porentruy, qui est employée à la belle verrerie de Baccarat, département de la Meurthe; de la plaine de *Born*, près de Domme, département de la Dordogne; de *Francfort* et de *Klingerberg*, qui coûte 7 fr. le quintal, et qui est employée à la verrerie de *Haarberg*, et surtout celle de *Grossalmerode*

en Hesse, sont des exemples de ces terres précieuses pour les arts métallurgiques, dont la découverte est toujours très-importante, surtout dans un pays où il existe beaucoup d'usines.

Les creusets de Grossalmerode sont répandus dans toute l'Europe : ils sont connus dans le commerce sous le nom de *Creusets de Hesse;* leur forme triangulaire, leur aspect et leur toucher graveleux, qu'ils doivent à un tiers de sable quarzeux qu'on mêle à l'argile dont ils sont composés; leur couleur jaunâtre enfin, les distinguent de tous les autres creusets, qui n'ont pas, comme eux, la faculté de résister au feu le plus violent. Ils arrivent à Paris en tonneaux chez les marchands quincailliers, et s'emboîtent par cinq les uns dans les autres. Cent de ces réunions, qu'on nomme *mises*, ou cinq cents creusets, ne coûtent en fabrique qu'une risdale, ou environ 2 fr. 50 c. (Héron de Villefosse). Un ouvrier peut en tourner mille par jour; on les comprime ensuite sur trois côtés, pour leur donner la forme triangulaire qui est commode pour verser le métal fondu, et l'on en cuit à la fois jusqu'à cinquante à cinquante-six mille d'une seule fournée.

Les creusets dont on fait usage à Jemmape pour la fabrication du laiton, sont composés avec de l'argile d'Autragnes, ou mieux encore avec celle d'Andennes, à laquelle on mêle des débris de vieux pots grossièrement pulvérisés. Ces pots durent

quelquefois jusqu'à six semaines. Le prix est d'environ 1 fr. (Berthier, ingénieur des mines, et Collection métallurgique de l'École).

Les creusets dont on fait usage à Genève pour la fonte de l'or, sont composés de terre de Seyssel et de terre de Cruseille.

La découverte de creusets parfaitement réfractaires a occasioné beaucoup de travaux et de dépenses à MM. Poncelet de Liége, pour la fabrication de l'acier fondu ; mais ils sont parvenus à la fin à en établir qui sont capables de contenir jusqu'à cent kilog. de matière, et qui résistent à six fontes consécutives (Bull. de la Société d'encouragement, t. 8, pag. 285). Nous ignorions d'où ils tiraient cette terre précieuse; mais M. Chaptal a indiqué aux fabricans français qui préparent maintenant aussi des aciers fondus, la terre de Salavas, près de la ville du Pont-Saint-Esprit, qui n'a besoin que d'être dégagée de quelques petites veines ocreuses, pour être employée avec succès. On en fait usage à l'aciérie de la Berardière, près de Saint-Etienne-en-Forêt, et dans plusieurs verreries à bouteilles. La situation favorable de cette terre, qui peut être transportée au loin par le Rhône, le canal de Languedoc, la Saône, etc., en rend la découverte plus précieuse : le dépôt existe à Barjac, département du Gard (Gillet-Laumont). Il y en a de bleue et de rouge (Collection de la manufacture de Sèvres).

Les creusets noirs dont se servent les fondeurs mouleurs en cuivre sont faits avec un tiers d'argile de Schildorf, en Haute-Autriche, et deux tiers de plombagine (graphit), de Leizersberg, près de Passau (Collection de la manufacture de Sèvres); ils se fabriquent à Passau en Bavière, sont très-réfractaires, mais ont besoin d'être recuits avant de servir; sans cette précaution, ils s'éclatent. Les creusets de Lutterberg, près de Munden au Hartz, sont très-renommés aussi. On pourrait en citer beaucoup d'autres; mais ceux-ci sont les plus connus et les plus estimés.

Les gazettes ou les étuis dans lesquels on enferme la porcelaine, la faïence et la terre de pipe, pour leur faire éprouver le degré de cuisson qui leur est convenable, sont également fabriqués avec des terres communes réfractaires. On en mêle quelquefois plusieurs espèces ensemble, pour procurer un degré d'infusibilité qui en fait tout le mérite. C'est ainsi qu'on fait un mélange de la terre de Pillamy, entre Saint-Yrieix et Exideu[illegible]e sable quarzeux d'Hautefort et des épluchures de kaolin, pour fabriquer les gazettes de la manufacture de porcelaine de Saint-Yrieix, département de la Haute-Vienne. Les Chinois font également un mélange de trois terres pour la fabrication des gazettes dans lesquelles ils cuisent leur porcelaine (Grosier, d'après le père Dentrecolles).

M. Chaptal a composé aussi plusieurs de ces

mélanges, parmi lesquels on remarque celui dont il a fait exécuter des creusets qui peuvent servir à la fusion du platine et à la vitrification de l'étain. On est assez dans l'usage, dans les fonderies, de mêler plusieurs terres réfractaires ensemble, soit pour fabriquer des pots ou creusets de verrerie, pour battre le sol des réverbères, ou pour mouler les briques qui servent aux chemises de ces fourneaux; mais dans la fabrication des pots de verrerie, on doit nécessairement éviter d'introduire du sable quarzeux, puisque le salin contenu dans la composition du verre l'attaquerait infailliblement.

Les terres apyres sablonneuses sont moins sujettes à se gercer que celles qui sont grasses, onctueuses et homogènes; on est même obligé de les rendre sèches et maigres par une addition de sable, quand elles ne le sont pas naturellement; car lorsqu'il se produit des fissures par le retrait de ces terres, elles donnent passage à l'air, et nuisent à la chaleur des fourneaux; on mêle aussi assez souvent du crottin de cheval à la terre dont on se sert pour garnir ou *remboucher* leurs portes. Parties égales de terre glaise franche et de terre cuite, ou pouzzolane factice, bien pétries avec du crottin de cheval frais, forment, suivant M. Chaptal, une composition avec laquelle on peut construire des fourneaux qui résistent au feu, ou enduire ceux qui sont bâtis avec des briques qui coulent

au feu (Annales de Chimie). La terre des poêliers de Paris est une argile jaune ou rousse fortement sableuse, et qui, par cela même, n'est pas susceptible de se gercer en séchant : on la tire de Picpus, de Villejuif, etc.

Ces terres grossières et infusibles au feu le plus violent de nos usines, font naturellement suite aux terres les plus pures et les plus fines qui servent à fabriquer la grèserie, la faïence blanche, dite terre de pipe et la porcelaine, qui sont réfractaires aussi et qui ont été déjà décrites.

SABLE DES MOULEURS OU FONDEURS.

Les sables dont les fondeurs en cuivre se servent pour former le moule des objets qu'ils veulent exécuter, sont très-variables par leur nature ; mais comme leur action est purement mécanique, on s'attache seulement à la grosseur et à la forme de leur grain, et à une espèce d'onctueux, qui contribue beaucoup à la perfection du moulage, mais que l'on produit en grande partie par l'addition de différentes substances étrangères au sable, telles que la suie, la cadmie, le ponsif ou argile fine, etc. Les fondeurs assurent que leur sable devient d'autant meilleur qu'il a servi depuis plus long-temps, et j'ai fait quelques essais comparatifs qui m'ont confirmé cette vérité; cependant quand le sable a été par trop long-temps soumis à l'action du métal fondu, il s'amaigrit tellement,

une roche felspathique au Fichtelberg en Franconie et dans le Haut-Palatinat, pour obtenir un verre noir dont on a frappé beaucoup de boutons au balancier, qui ne se vendaient qu'un sou la douzaine (Humboldt).

Quant aux verres blancs ordinaires, aux verres à vitre, à la gobletterie, on choisit pour leur fabrication les sables quarzeux blancs les plus purs, et l'on ajoute au mélange une certaine dose d'oxide de manganèse, qui a la propriété de neutraliser ou d'absorber tous les principes qui pourraient salir ou colorer le verre. Cet effet lui a valu le surnom de *savon des verriers*) Voyez l'article suivant).

Le beau sable blanc de Fontainebleau est très-employé dans les verreries, et surtout dans la grande manufacture de cristal de Montcenis, département de Saône-et-Loire.

Celui de Senlis s'emploie à la manufacture des glaces de Saint-Gobin.

Celui de la forêt de Haguenau, département du Bas-Rhin, est en usage dans les verreries et les cristallières des environs, et particulièrement dans la manufacture des glaces et verres en tables de Saint-Quirin : il coûte 75 centimes le quintal. A la verrerie de Saint-Louis, département de la Moselle, le sable siliceux entre pour dix parties, et le salin pour sept dans la composition du verre commun, etc.

Celui du pied du Mont-Salève, près de Genève, s'emploie à la manufacture des cristaux et des verres de *Thorens*, près d'Annecy en Savoie, etc.

Pour ne plus revenir sur ces sables ou sablons, je dirai que l'on s'en sert aussi pour sécher l'écriture, et que celui qui est connu chez les papetiers sous le nom de *sable de Strasbourg*, est d'un noir assez brillant, et se trouve près de Barr et de Mittelberghem. On en fait un grand usage dans les bureaux, et il s'en exporte sur la rive droite du Rhin. Les sables de cette espèce ont l'inconvénient de rayer les livres reliés, c'est pourquoi je crois qu'on doit leur préférer les sables micacés qui ne rayent point, et qui sèchent aussi-bien qu'eux. Le smalt, ou sable d'azur, qui est un verre coloré pulvérisé, a le même inconvénient, plus celui de sauter dans les yeux, lorsqu'on ouvre une lettre, et de causer des douleurs très-vives. Le sable micacé n'a point tous ces inconvéniens. Voyez, pour les autres usages des sables, les articles *pierres filtrantes*, *sable des mouleurs*, etc., indiqués à la table.

DE L'OXIDE DE MANGANÈSE

EMPLOYÉ DANS LES VERRERIES.

L'oxide de manganèse se trouvant naturellement dans les mines ou à la surface de la terre, et s'employant dans l'art de fabriquer le verre,

doit nécessairement avoir ici sa place à côté des sables qui servent au même usage.

Il est aisé de confondre quelques variétés de manganèse oxidé avec certains minerais de fer ; mais ce qui les distinguera toujours, c'est que le manganèse communique au verre de borax allié au nitre une couleur violette plus ou moins foncée, ce que ne font point les oxides de fer. Parmi les manganèses de différens pays qui sont employés par les verriers, on distingue les variétés suivantes :

1. *Manganèse oxidé métalloïde.*

Il a le brillant et l'aspect métallique du fer ; il est très-fragile, et se trouve en masses, qui sont composées d'aiguilles entrelacées et prismatoïdes. Sa poussière est d'un noir obscur, qui tache fortement les doigts. On le distingue de l'antimoine sulfuré, auquel il ressemble assez bien, en en exposant un fragment délié à la flamme d'une bougie : le manganèse n'y fond point, et l'antimoine s'y réduit promptement en un bouton arrondi.

Cette variété, qui est la plus pure, se trouve en France à Chambourg, près de Tholey, département de la Moselle ; à Saint-Marcel, dans le val d'Aoste en Piémont ; en Saxe, en Bohême, etc.

2. *Manganèse oxidé terne.*

Il existe une foule de sous-variétés de manganèse oxidé terne, depuis celui qu'on exploite à la Romanèche, près de Mâcon (Saône-et-Loire), qui conserve encore un aspect métalloïde, jusqu'à celui des environs de Thiviers, de Saint-Martin de Fressingeas, de Saint-Pardoux-la-Rivière, de Saint-Jean-de-Côte, de Montignac et de Sarlat en Périgord, tous connus sous le nom de *pierre de Périgueux*, et dont l'aspect est plus ou moins terne et plus ou moins terreux, avec une nuance de bleu sombre. Presque tous ces manganèses contiennent une petite dose de fer, et plusieurs font mouvoir le barreau aimanté.

3. *Manganèse oxidé friable.*

Il tache les doigts, s'écrase par la plus légère pression, et présente une couleur bistrée, qui rappelle celle de la terre d'ombre. Cette sous-variété, connue en Angleterre sous le nom de *Black-Wad*, entre dans la composition des poteries noires d'Etruria. On le trouve en France, dans les Cévennes et en Périgord.

Le manganèse, allié en petite quantité au sable et au salin qui forment la base du verre, lui procure une belle transparence et une grande blancheur; mais employé en excès, il le colore en violet; c'est même à l'aide de cet oxide

que l'on imite la pierre précieuse qui porte le nom d'*améthyste*. Je crois que le *tsiu* des Chinois est notre oxide de manganèse ; c'est du moins un minéral qui colore le verre et les émaux en violet, et qui entre dans la composition des émaux noirs. (Grosier.)

Cette substance, connue des ouvriers sous le nom de *savon des verriers*, est assez répandue dans la nature ; le principal gîte exploité en France est celui de la Romanèche, qui s'extrait à ciel ouvert, et qui paraît fort étendu. En 1809, époque où je visitai cette carrière, le manganèse s'y vendait 15 centimes le kilogramme. (Consultez la table pour les autres usages de ce minéral.)

Ce serait peut-être ici le moment de décrire le minerai qui sert à colorer le verre en bleu ; mais, comme cette substance métallique exige quelques préparations avant de pouvoir être employée, je renvoie au chapitre qui a été consacré à l'histoire des minerais, me contentant de répéter ici que le verre bleu dont on se servait autrefois pour les salières et les carafes à fleurs, est coloré par l'oxide de *cobalt* préparé, et nommé *safre*. (Voy. t. 1 , p. 673.)

Telles sont donc les seules substances minérales naturelles dont on fait journellement usage pour la fabrication du verre et du cristal ; car le *salin*

qui sert de fondant, provient de la lixiviation des cendres végétales; et le minium, qui est employé dans la préparation du cristal, est un oxide de plomb artificiel qui n'est point du ressort de cet ouvrage. (Voyez l'article *plomb*, division des minéraux.) Cet oxide de plomb entre particulièrement dans la composition du flint-glass, que nous tirions jadis exclusivement d'Angleterre, et qui se fabrique aujourd'hui en France dans les ateliers de Baccara et de Montcenis. M. Dartigues le fournit gratuitement aux opticiens de la capitale, qui en font usage pour la construction des instrumens astronomiques, et particulièrement pour les lunettes achromatiques.

M. Chaptal porte le nombre des verreries de France à cent quatre-vingt-cinq, et en évalue les produits, savoir :

Verre à bouteille, ou verre noir.	10,000,000 f.
Verre blanc pour carreaux, ou gobleterie.	8,000,000
Cristal	2,500,000
	20,500,000

PIERRES A AIGUISER.

On peut partager les substances minérales qui servent à aiguiser les instrumens tranchans en trois classes :

La première comprend tous les *grès*, ou les *pierres arénacées ;*

La seconde renferme les *roches schisteuses*, plus ou moins voisines des ardoises ;

Et la troisième enfin, les *pierres calcaires compactes*, dont le grain est excessivement serré.

Les qualités essentielles des pierres à aiguiser, en général, sont l'égalité parfaite de leur grain, un degré moyen d'aggrégation, l'absence des veines étrangères, et une dureté assez grande pour entamer l'acier, dont les taillans sont toujours composés.

DES PIERRES A AIGUISER ARÉNACÉES, OU GRÈS.

Parmi les nombreuses carrières de grès qui sont ouvertes en France, en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, et surtout en Belgique, pour la fabrication des meules ou des meulets (1) à aiguiser, je citerai les exemples suivans, qui sont tirés de la plupart des pierres versées dans le commerce de Paris, et qui sont employées dans ses nombreux ateliers.

1. *Grès blanchâtre et fin de Marcilly, près de Langres, département de la Haute-Marne, en Champagne.*

On le taille en meules rondes de différens diamètres, qui sont très-recherchées pour la taillanderie ; on en fait aussi des meulets.

(1) Les meulets sont des pierres longues, plates et pointues à chaque extrémité, qui ont la forme d'une navette, et qui servent à donner le fil aux taillans.

2. *Grès fin et grisâtre de Passavant, près de Vauvilliers, département de la Haute-Saône, en Franche-Comté.*

On le taille en meules rondes destinées à la taillanderie. Il s'en fait de toutes grandeurs, depuis dix pouces jusqu'à six pieds de diamètre. Elles sont moins estimées que celles de Marcilly : leur prix varie sur place depuis 50 centimes jusqu'à 12 francs.

3. *Grès tendre de Celles et de Saint-Geomes, près de Langres en Champagne.*

On en fait des meules destinées à la coutellerie, qui sont très-renommées. Ces carrières appartenaient autrefois au chapitre de Langres.

4. *Grès verdâtre et micacé de l'Arche, près de Brives, département de la Corrèze.*

On le taille en petites meules rondes, qui varient de diamètre depuis dix pouces jusqu'à deux pieds six pouces. Elles se vendent 3 fr. 50 cent. la charge de mulet : il en faut deux, de chacune deux pieds de diamètre, pour faire la charge ; il en existe un dépôt à Brives, d'où on les transporte à Bordeaux et dans tout le midi de la France. Les carrières sont situées à la montagne de *Grammont*, près de l'Arche.

5. *Grès micacé de Fleury, près de Ville-Dieu-les-Poêles, département de la Manche, en Normandie.*

On en fabrique des meules de différens diamètres, qui se vendent 30 c. la livre. (Duhamel fils.)

6. *Grès blanc piqué de noir.*

Il a été découvert à *Temniac*, près de Sarlat, département de la Dordogne, par M. Molènes; il convient aux taillandiers du pays.

7. *Grès fin et très-égal, de Tessens en Savoie.*

Cette pierre pulvérisée produit un sable propre aux scieries de marbre. (Levilec.)

8. *Grès verdâtre et micacé de la Bonneville, près de Genève en Savoie.*

On le taille en grandes meules rondes, que l'on vend aux taillandiers qui sont répandus dans cette partie des Alpes.

9. *Grès blanc de Lonjumeau, près de Paris.*

Il se fabrique quelques meules avec ce grès, qui est semblable à celui du pavé de Paris; elles sont peu recherchées.

10. *Grès très-grossier de Saint-Roch, près de Brives, département de la Corrèze.*

Il est employé en meules à la manufacture d'armes de *Tulle*, pour dégrossir les canons de fusil. Ses grains sont de la grosseur d'une noi-

sette. Les meules de cinq pieds de diamètre, et de quatorze pouces d'épaisseur, valent 120 francs, rendues à la manufacture. On en emploie de parfaitement semblables dans les manufactures d'armes d'Angleterre ; mais elles sont sujettes à faire explosion.

11. *Grès rouge d'Angleterre.*

Les meules que l'on fabrique avec ce grès, et dont l'usage est assez répandu, tiennent le milieu, pour la qualité, entre les grès de Celles et ceux de Marcilly, près de Langres.

12. *Grès pour les faux, ou pierre à faux.*

Tout le monde connaît ces petites pierres étroites et longues dont les faucheurs se servent pour aiguiser leur faux, immédiatement après qu'ils les ont battues et dans le courant du travail. Toutes celles que j'ai examinées dans différens pays m'ont toujours semblé appartenir à un grès assez fin, d'un gris foncé, qu'on rencontre toujours aux environs des couches de houille ou charbon de terre. Ce grès psammite est quelquefois assez grossier, mais on choisit le plus fin et le plus égal pour en fabriquer les meulets; car c'est le seul qui soit propre à aiguiser non-seulement les faux, mais tous les taillans des charpentiers et des menuisiers.

Dans presque tous les lieux où l'on exploite de la houille, on pourrait fabriquer des pierres à

faux; mais, soit qu'on n'y rencontre pas toujours précisément le grain qui convient à cet usage, soit qu'on néglige dans beaucoup de pays de tirer parti des produits qui s'y trouvent communément, et qu'on ait le mauvais esprit de préférer ceux des contrées éloignées, le fait est qu'il existe peu de carrières ouvertes de ces pierres si utiles.

On connaît, dans le commerce de Paris, deux qualités de pierres à faux, celle de Lombardie et celle de Normandie. J'ignore le lieu précis qui produit la première, mais, quant aux secondes, je dois à M. Héricart de Thury les détails suivans:

Les pierres à faux de Normandie sont préparées à Bayeux et à Mont-Gaville, près de la mine de houille de Litry, département du Calvados. Elles s'y fabriquent en réduisant le grès de la houillère en poussière, en en formant une pâte qui se moule comme la terre à brique, et en les cuisant ensuite dans un four destiné spécialement à cet usage, où elles reçoivent un coup de feu qui leur procure la dureté convenable et analogue à celle de la poterie qu'on nomme *grèserie*. Les premiers essais furent faits à la manufacture de porcelaine de Valognes, mais la fabrique existe aujourd'hui à Bayeux. On les apporte à Paris sous le nom de *pierres de Normandie*, en paquets empaillés de douze, seize et vingt-cinq. On avait essayé d'en tailler avec le grès même, mais la Société d'agriculture et du commerce de Caen, à laquelle on

les présenta, ne les trouva point assez parfaites pour les recommander aux cultivateurs.

Il existe encore une fabrique analogue à celle de Bayeux dans le département de l'Isère, à Saint-Use, près de Saint-Vallier, sur les bords du Rhône. On y fabrique de petits meulets, connus sous le nom vulgaire de *fusils*, qui sont excellens pour affuter les outils de menuiserie, et qui ne sont réellement autre chose qu'une espèce de porcelaine, ou plutôt une grèserie assez fine dont on fait des envois considérables aux foires de Beaucaire.

Les pierres à faux d'Alet, près de Limoux, département de l'Aude, diffèrent pour la forme, le volume et la couleur, de celles de Normandie. Elles sont fabriquées avec un grès jaune clair, à grain assez fin ; leur forme est celle d'un prisme carré dont toutes les arêtes sont abattues ; leur longueur est de huit pouces, et leur épaisseur de deux. Je trouve ces pierres beaucoup moins commodes que les précédentes à cause de leur volume et de leur pesanteur. On s'en sert dans une partie du Languedoc, et elles se vendent 15 centimes à Carcassone.

Suivant M. Omalius d'Halloy, on extrait aussi des pierres à faux à Viel-Salm, près de Malmedy, dans le ci-devant dép^{t} de l'Ourthe. On en a fait un entrepôt à *Namur*, d'où les marchands de Paris les reçoivent : ce sont des grès verdâtres micacés et un peu feuilletés dont on fait aussi des meules rondes pour les couteliers.

Les grandes exploitations de houille de Newcastle en Angleterre, fournissent d'excellent grès propre aux meules à aiguiser. Cette seconde richesse de la terre présente à l'industrie des habitans un objet de travail et de commerce d'une grande étendue, car ces pierres sont d'une si bonne qualité qu'on les transporte dans tous les ports d'Europe. La couche de ce grès a vingt-cinq pieds d'épaisseur, et se rencontre à trente-trois pieds au-dessous du sol. (Faujas.)

On exploite, sur le territoire de Weilheim en Bavière, des pierres à aiguiser qui passent pour les meilleures de toute l'Allemagne, et il existe auprès d'Olstadt trente-trois moulins destinés à les tailler. Le Tyrol enfin offre aussi des fabriques de meules et de meulets. (Héron de Villefosse.)

13. *Pierres enchasseuses.*

Ces pierres ne diffèrent des grès à faux que par leur longueur, qui est trois fois plus considérable. Les corroyeurs les fixent dans des châssis de bois à deux manches; ils s'en servent dans la préparation des cuirs, et pour afuter leurs outils tranchans.

Les pierres que les corroyeurs nomment *querces*, sont encore de la même nature que les précédentes, mais elles sont pointues à chaque extrémité; elles ont dix-huit à vingt-quatre pouces de long, et servent aussi dans les tanneries; elles viennent de Normandie comme les enchasseuses.

14. *Pierres de Châtellerault.*

C'est encore une espèce de pierre à faux qui appartient aussi à la même espèce de grès des houillères dont on a déjà parlé. Elle ne se trouve point aux environs de cette ville ; mais elle y est apportée, et on l'emploie simplement dans les grandes manufactures de coutellerie qui y sont établies. Quelques minéralogistes distingués rangent cette roche dans l'espèce des *eurites schistoïdes grenues*. Enfin l'on emploie aussi quelquefois aux mêmes usages le granit micacé nommé *gneiss;* mais il ne produit jamais que des pierres médiocres, vu l'inégalité de son grain et de sa dureté.

Les Arabes apportent au Caire un grès psammite d'un rouge brunâtre, dont on fait des meules à aiguiser. Il provient de la montagne Sainte-Catherine en Égypte. Les meules dont on fait usage en Angleterre, pour faire la pointe des aiguilles à coudre, sont en grès fin grisâtre. J'ignore le lieu de leur exploitation.

DES PIERRES A AIGUISER FEUILLETÉES OU SCHISTEUSES.

Je range dans cette division toutes les pierres à aiguiser qui ressemblent plus ou moins à l'ardoise par leur texture feuilletée et fissile. Leur grain est beaucoup plus fin que celui des pierres

arénacées de la première classe. On les humecte ordinairement avec de l'huile d'olive, et elles sont destinées à finir ce que l'on a simplement ébauché avec les grès. Ces pierres schisteuses ont souvent été surnommées *novaculaires*.

1. *Pierres à rasoirs.*

Ces pierres, qui portent aussi le nom de *cos*, sont d'un jaune chamois, et d'un grain imperceptible à l'œil; elles appartiennent aux *schistes argilosiliceux* (1), qui sont composés de lits superposés, noirâtres, roussâtres ou violets. La partie jaune est la seule qui soit propre à affûter la coutellerie fine, et surtout les rasoirs. Elles s'emploient humectées avec de l'huile d'olive, et l'on nous les apporte de *Namur* en morceaux plats, carrés ou longs; mais les carrières existent au village de Salm-Château, arrondissement de Malmedy, près de Liège, et elles appartiennent à M. Lamberty. (Omalius d'Halloy.)

2. *Pierres à lancettes.*

Ces pierres sont plus dures que les précédentes; elles paraissent cependant n'en être qu'une simple variété olivâtre. On cite vaguement la Rochelle et l'Allemagne comme étant les lieux qui les produisent.

(1) Les ardoises sont des schistes pour les minéralogistes, et l'on applique ce nom à toutes les pierres qui ont la même contexture, quelle que soit d'ailleurs leur couleur.

3. *Pierres de Lorraine.*

Elles sont brunes, grises ou rougeâtres, plus fermes encore que les pierres à lancettes, quoique de même nature. On les emploie indifféremment à l'huile et à l'eau, pour affûter les burins des graveurs et les ciseaux des tourneurs. On les exploite aux environs de Nancy, département de la Meurthe.

4. *Pierre bleue des corroyeurs.*

Cette pierre nous arrive de Bruxelles sous la forme de petites meules de huit à neuf pouces de diamètre; c'est encore un schiste, mais il est très-tendre, et ne sert qu'à donner le dernier fini aux taillans fins.

5. *Pierre à l'eau de Nuremberg.*

C'est un schiste gris de fer, doux et argileux, qui nous arrive de Nuremberg, avec beaucoup d'autres pierres dont nous parlerons à l'article des pierres employées à user ou polir les métaux (1).

(1) Les Latins ont entendu, par le mot cos, une pierre à aiguiser. Celle qu'on estimait le plus se tirait de Crète et du mont Taygétus : elle s'employait avec de l'huile. Venait ensuite celle de Naxos, dont on faisait usage avec de l'eau. Quant à celles dont les barbiers se servaient en l'humectant de salive, si ce n'était pas un préjugé, il fallait que cette pierre eût besoin

DES PIERRES A AIGUISER CALCAIRES.

1. *Pierre du Levant, ou pierre à l'huile.*

Elle paraît réunir plusieurs roches différentes sur lesquelles nous manquons de données certaines. Cependant les minéralogistes regardent assez généralement la vraie *pierre du Levant* comme étant une *chaux carbonatée*, ou pierre à chaux particulière, sur laquelle l'eau-forte n'a qu'une action lente, qui se réduit très-difficilement en chaux vive par l'action du feu, et qui se laisse à peine rayer par un burin d'acier. Cette pierre calcaire, qui est d'un grain excessivement fin et d'une couleur jaune très-pâle, se trouve difficilement dans le commerce en morceaux étendus, parce qu'elle est sujette à renfermer des fissures creuses qui en interrompent le fil. Elle ne s'emploie guère qu'avec l'huile d'olive, qui lui communique une teinte verdâtre, mais qui ne pénètre point dans l'intérieur, tant son grain est serré et imperceptible. Elle sert pour affuter les instrumens de chirurgie, les burins et les grattoirs des graveurs, et en général toute la coutellerie fine.

Le surnom de *pierre du Levant* lui vient de ce qu'elle nous arrive par Marseille, et que ce sont

d'être mouillée par un liquide mucilagineux et alcalin tel que la salive, pour produire le plus d'effet possible. (Delaunay, *Minéralogie des anciens*, t. 1, p. 337.)

en effet des vaisseaux levantins qui l'apportent en lest. On ne sait point au juste de quel lieu on l'extrait, mais on croit seulement qu'elle se trouve aux environs de *Smyrne*. On la vend à Paris 3 fr. la livre.

Suivant M. Bergeron, négociant à Paris, cette pierre viendrait de Candie, durcirait considérablement avec l'huile, et prendrait ainsi de nouvelles qualités par l'usage journalier.

2. *Les éclats de Jersey.*

On donne ce nom dans le commerce à des pierres à aiguiser qui appartiennent à une roche calcaire grise qui renferme une multitude de paillettes de mica, et une infinité de pores ou cavités irrégulières. Leur texture schisteuse donne à leur cassure une certaine ressemblance avec le bois brisé qui a suggéré le nom d'*éclats*.

Ces pierres, qui proviennent de l'île de Jersey, sur les côtes de Normandie, sont d'un gris cendré, et servent aux corroyeurs. On assure qu'il s'en trouve aussi en Belgique.

3. *Pierre de Paris.*

Je désigne sous cette dénomination une certaine qualité de pierre calcaire silicéo-argileuse très-dure, très-compacte, qui, dans quelques carrières de Paris où elle se trouve, est connue sous les noms de *marne caillouteuse*, de *pierre*

froide, de *pierre sonore* et de *caillasse*. Elle a été exploitée avec succès pour faire des pierres à rasoirs et des brunissoirs (1). Les mineurs de Saluces en Piémont, et ceux de Bex en Suisse, emploient aussi une pierre calcaire compacte comme pierre à rasoirs.

Les pierres à meules dont on se sert à Aix-la-Chapelle et en Angleterre pour apointer les aiguilles à coudre, sont probablement des grès à grain fin et égal. On sait que les meules d'Aix sont sujettes à éclater instantanément; mais on ignore encore la vraie cause de ce phénomène, qui se manifeste aussi dans d'autres meules qui servent à polir ou à tailler.

Aiguiser un instrument tranchant, c'est rendre son taillant excessivement mince, sans qu'il soit pris d'assez loin pour qu'il devienne flexible; c'est changer son extrémité en une scie finement dentelée. En effet, si l'on examine au microscope le tranchant du rasoir le mieux affilé, du bistouri le mieux affûté, on trouvera qu'il est dentelé d'une manière excessivement fine, et que ce n'est qu'à la petitesse extrême de ces brèches que ces instrumens doivent la propriété de couper les corps avec vivacité. Ils agissent si bien à la manière de nos scies grossières, que c'est toujours en

(1) Héricart de Thury, *Description des Catacombes de Paris*, p. 116.

traînant obliquement qu'on oblige les instrumens tranchans à couper : tout le monde sait qu'on peut frapper avec la main perpendiculairement sur le coupant d'un rasoir ou d'un couteau sans se blesser ; tous les batteleurs sont experts à répéter cette épreuve à volonté ; mais s'ils étaient assez maladroits pour frapper un peu obliquement, ils se couperaient infailliblement. Les haches, qui semblent couper par un choc perpendiculaire, agissent réellement en glissant, et souvent à la manière des coins, en écartant les parties sans les couper.

D'après ce qui vient d'être dit, on voit de quelle manière opèrent les différentes espèces de pierres à aiguiser que l'on vient de décrire. Les meules tournantes des rémouleurs, qui sont de grès, ne produisent d'autre effet sur les gros taillans qu'on soumet à leur action, que d'en diminuer l'épaisseur, et de faire disparaître les hoches qui ont été produites par la rencontre de quelques corps durs. Lorsqu'ils sont ainsi préparés, il faut de toute nécessité les passer sur une meule plus fine, qui fasse disparaître les rainures que la première meule a fait naître, ou qui les remplace par une dentelure imperceptible qui ne s'oppose pas à leur action tranchante. Souvent la première meule produit à l'extrémité du taillant une feuille excessivement mince qui plie à la première pression : c'est ce qu'on nomme le *morfil*. La meule

douce, ou le frottement d'un *meulet*, le fait disparaître : voilà ce qui doit véritablement s'appeler *repasser* ou *affûter*. Quant à ce que l'on nomme *aiguiser*, c'est l'opération par laquelle on passe un *meulet* ou *fusil* alternativement de chaque côté d'un taillant pour en redresser la dentelure : c'est ce que le faucheur fait grossièrement lorsqu'il donne le fil à sa faux, après l'avoir battue au marteau, et c'est ce qui se pratique tous les jours quand on frotte deux couteaux l'un contre l'autre, en les croisant, et passant le taillant de l'un sur le dos de l'autre, etc.

Les pierres très-fines, qui ne s'emploient qu'à l'huile, étant uniquement destinées à l'usage des instrumens fins et soignés, ne produisent presque jamais une dentelure assez grossière pour qu'il soit nécessaire de la faire disparaître par l'action d'une autre substance. Cependant les cuirs préparés pour les rasoirs, qui sont couverts d'une poudre excessivement fine d'émeril, ou de toute autre substance, sont destinés à cet usage.

On a remarqué que le frottement produit par la rotation rapide d'une meule sèche sur un outil d'acier, l'échauffait quelquefois au point de le détremper en partie. C'est pour obvier à cet inconvénient grave, que l'on aiguise en Allemagne la coutellerie fine sur un cylindre de terre cuite ou de poterie particulière qui remplace la pierre à aiguiser, et sur lequel on applique de la pou-

dre de silex avec du suif. Ces meules factices ont, dit-on, la propriété de ne point s'échauffer en tournant et en frottant (1).

SUBSTANCES MINÉRALES

DONT ON FAIT USAGE DANS L'ART D'USER, DE TAILLER, DE POLIR ET DE BRUNIR LES CORPS.

Les substances qui sont douées d'un grand degré de dureté, et qui sont assez communes pour que le prix n'en soit point trop élevé, sont employées à tailler, polir, ou à dresser les corps qui sont moins durs qu'elles.

Quelques substances animales ou végétales sont destinées à cet usage (2); mais c'est parmi les minéraux que l'on a trouvé les matières les plus dures et les plus propres à polir les métaux, les pierres fines, le verre, les cristaux, les glaces, les émaux, les marbres, etc. Nous allons les examiner successivement, en suivant l'ordre de leur plus grande énergie.

DE LA POUDRE DE DIAMANT, OU ÉGRISÉE.

Les petits diamans défectueux que l'on brise, et la poudre qui se détache lorsqu'on frotte deux diamans bruts l'un contre l'autre, pour les égriser, ou les débarrasser de la couche terne qui

(1) *Biblioth. britannique*, N° 38.

(2) L'os de sèche, la peau de chien marin, ou roussette, les dents canines du loup, la prêle, le buis, etc.

les couvre, fournissent la matière la plus dure que l'on puisse employer, la seule qui soit capable d'attaquer le diamant lui-même, et avec laquelle on parvient à le tailler et à le polir.

Cette poudre, que l'on nomme *égrisée*, sert aux graveurs sur pierres dures, ainsi qu'aux ouvriers qui forent les agates, et à ceux qui polissent les saphirs et les diamans. On assure que les étuis, les coupes d'agates, et autres objets de ce genre qui nous viennent de l'Inde, et qui sont taillés et polis dans la perfection, sont évidés avec de la poudre de diamant.

L'égrisée se vend à Paris à raison de 4 fr. 50 c. à 5 fr. le grain, ou 18 à 20 fr. le karat.

DES DIAMANS DE VITRIER.

Les petits outils dont nos vitriers se servent avec tant de dextérité pour couper le verre et les glaces, sont armés, à leur extrémité, d'un très-petit diamant enchâssé dans du plomb.

Beaucoup de corps sont assez durs pour rayer le verre, mais il n'y a que le diamant qui soit susceptible de le couper; et, à ce sujet, M. Le Dacheux fait remarquer que l'on choisit toujours pour cet usage des diamans bruts nettement cristallisés que l'on nomme *sparks*, ou étincelles, en Angleterre, et non pas des diamans taillés artificiellement. Il pense que cette propriété de couper nettement le verre, est non-seulement

due à la grande dureté de cette substance précieuse, mais encore à la conformation curviligne de ses lames et de ses faces ; il a prouvé cette assertion d'une manière évidente, en faisant tailler des rubis et des saphirs d'une forme plan-convexe analogue à celle du diamant, et en leur donnant par-là la propriété de couper le verre qu'ils ne faisaient que rayer avant qu'ils fussent ainsi taillés.

L'inclinaison que l'on doit donner au diamant, pour qu'il coupe le plus aisément possible, est comprise dans des limites très-rapprochées ; mais cependant lorsqu'un vitrier change de diamant, il est quelquefois long-temps à s'habituer au nouveau. On estime la profondeur de la fissure produite dans le verre par le diamant à un deux centième de pouce anglais, et cependant elle suffit pour en déterminer la rupture d'une manière nette et très-précise.

DES DIAMANS A FORER.

On se sert à Idarbach et à Oberstein, dans le Palatinat, de petits forets terminés par une pointe qui porte un diamant pour percer les agates que l'on travaille dans ce pays, et qui sont taillées en cachets, en breloques, en pendans d'oreille, etc. Ces outils, dont j'ai rapporté plusieurs modèles, sont très-expéditifs, et se manœuvrent au moyen d'un archet et d'une espèce de bras de bois qui presse verticalement, et qui remplace avantageu-

sement la pièce que les artisans nomment *conscience*. (Voyez les planches.) On se sert de forets semblables en Bohême et en Brisgaw pour forer les grenats; et les Chinois, qui n'estiment le diamant que sous le rapport de sa grande dureté, et qui ne le rangent pas au nombre des pierres précieuses, l'emploient pour tailler et percer leur fameuse pierre de *yu*, qui est du jade, soit sous la forme de poudre, soit sous la forme de forets: *kin-kang-chi* est le nom du diamant à la Chine (1).

DE L'ÉMERI D'EUROPE (2).

L'émeri du commerce est une poudre plus ou moins fine; mais il se trouve dans la nature sous la forme d'une roche qui a l'apparence d'un grès dont la couleur est grise, brune, rougeâtre ou noire, et qui présente des paillettes noires semblables à du mica.

C'est cette roche solide, difficile à briser, qu'on avait placée d'abord au rang des minerais de fer, que l'on pulvérise sous des pilons de fonte, que l'on broie dans des moulins d'acier, et que l'on partage en poudres de différentes grosseurs, en la délayant dans l'eau, la laissant reposer plus ou moins long-temps, et la versant ensuite dans des vases séparés où les poudres se précipitent. On

(1) *Encycl. japonnaise.*

(2) Corindon Émeri des minéralogistes.

place ; au fond d'un bocal, une certaine quantité de cet émeri broyé, on jette de l'eau pardessus, et l'on agite fortement ce mélange, ensuite on laisse reposer le tout pendant une demi-heure, et, quand ce temps est écoulé, on transvase l'eau dans un autre bocal, où elle achève de déposer l'émeri qu'elle tient encore en suspension : voilà l'émeri de trente minutes, c'est-à-dire, du plus grand degré de finesse. Ayant épuisé de cette manière tout celui qui est susceptible de flotter dans l'eau pendant une demi-heure en laissant reposer pendant le même espace de temps, on commence à ne plus attendre que quinze minutes pour transvaser l'eau ; ce qui produit évidemment un émeri beaucoup plus gros que le précédent, et l'on va ainsi en diminuant jusqu'à ne plus attendre qu'une demi-minute pour répéter l'opération ; ce qui produit autant d'émeris de grosseurs différentes, lesquels sont employés dans les arts à divers usages. Ainsi, par exemple, on se sert plus particulièrement du gros émeri (émeri de trente secondes) pour tailler les corps durs, tandis que l'émeri fin est destiné à les polir.

On paie le bon émeri, à Paris, 20 s. la livre, tandis qu'à Venise, le plus fin, nommé *spontio*, ne coûte que 10 s. : ce qui répond à 25 centimes de France.

L'émeri que l'on prépare ainsi à Venise, et dont chaque numéro est toujours parfaitement

semblable, se tire de l'île de Naxos, dans l'archipel grec. Ce même émeri en roche, rendu à Londres, ne se vend que 8 à 10 schelings le quintal, et à Paris 8 à 10 fr. ; tandis que celui dont les armuriers français font usage, se vend jusqu'à 4 fr. 50 c. la livre, à cause de sa grande finesse.

On doit à l'analyse du savant chimiste S. Tennant, et aux observations de M. de Bournon, la connaissance exacte de la nature de l'émeri ; il résulte de ces recherches que cette roche est une association de fer, de silice et de saphirs impurs. L'on a même trouvé, dans certains échantillons, de petits saphirs cristallisés, ce qui lève toute espèce de doute, et rend compte de la dureté excessive de cette matière si précieuse dans les arts, puisqu'elle n'est qu'une simple variété de la gemme la plus dure de toutes après le diamant.

On a répété, dans presque tous les ouvrages de minéralogie, que l'émeri se trouvait aux îles de Jersey et de Guernesey, sur les côtes de Normandie, ou du moins qu'on l'y préparait. Le fait est qu'il en a existé un dépôt anciennement, mais qu'il ne s'y en est jamais trouvé en place (de Bournon). On le trouve principalement à Naxos, à Alcaçar, province d'Estramadure, en Espagne, et, dit-on, à Niris en Perse.

Les usages de l'émeri sont extrêmement variés;

les lapidaires surtout s'en servent pour scier les pierres, et pour les polir ensuite sur des roues de plomb, d'étain ou de cuivre, qui en sont enduites. Les lapidaires d'Ispahan, au rapport de Chardin, composent des roues avec deux parties d'émeri, et une de laque. Enfin cette substance, prise à différens degrés de finesse, est employée à dégrossir la surface des corps les plus durs, à les polir, à les scier, à les graver, etc. C'est ainsi qu'elle sert, dans les manufactures d'armes blanches et d'armes à feu, dans les manufactures de glaces, dans les ateliers où l'on grave les vases de cristal, les girandoles des lustres, etc., qu'étendue et fixée sur le cuir ou le papier, elle sert à aiguiser les rasoirs, à dérouiller le fer, etc.

DE L'ÉMERI DES CHINOIS (1).

Les substances dont les Indiens et les Chinois font usage, pour scier et tailler les pierres précieuses, et le quarz cristal de roche dont ils enrichissent leurs meubles et leurs appartemens, sont encore une variété de saphir.

Thévenot nous avait appris depuis long-temps que les lapidaires attachés à la maison du ci-devant roi de Golconde, taillaient les saphirs avec un archet composé de deux fils de fer roulés l'un sur l'autre en forme de cordonnet, et enduit

(1) Corindon adamantin des minéralogistes.

de poussière d'*émeri blanc*, détrempée dans beaucoup d'eau, et réduite en boue liquide. Ce voyageur ajoute que cet émeri ne se trouve que dans une seule partie du royaume, et qu'il y porte le nom de *corind*. Or, il est plus probable que le *corind* de Golconde est la même pierre que celle qui porte à la Chine le nom de *corindou*, dont les lapidaires font le même usage, et que c'est encore la même substance qui porte, à la côte de Coromandel, le nom de *coroum*.

Ce minéral, que nous connaissons parfaitement aujourd'hui, est un saphir lamelleux légèrement chatoyant, et comme aventuriné, qui passe même, dans les échantillons choisis, par sa couleur et par sa pureté, à l'état de saphir proprement dit, soit bleu, rouge ou jaune, ainsi que l'a démontré, le premier, M. de Bournon, dans son savant Mémoire sur les gemmes orientales ; et c'est même d'après cette parfaite identité démontrée entre l'émeri des Indiens et les saphirs, que les minéralogistes français ont cru devoir étendre le nom de *corindon* ou *corindou* à toute l'espèce, et faire disparaître de la méthode les dénominations vagues adoptées par les joailliers, et le mot *saphir* lui-même. (*Voyez* l'histoire du saphir.)

Le corindon n'est connu en Europe que depuis 1782, époque où il fut apporté pour la première fois, en Angleterre, par les soins du docteur Lind, qui avait résidé à Canton, et qui s'était

occupé à recueillir des renseignemens sur les arts mécaniques du peuple chinois.

Quelques années après, le chevalier Banks fit venir de la Chine, non-seulement la pierre en nature, et la pierre pulvérisée prête à servir, mais encore l'archet dont on fait usage pour scier les gemmes, et il se trouva semblable à celui décrit par Thévenot. Faujas, non moins zélé pour le progrès des arts, était alors en Angleterre, et obtint du savant anglais des échantillons de la pierre et de la poudre, les apporta en France, où cette substance n'avait jamais été vue, et fit faire des essais comparatifs par un lapidaire habile avec l'émeri d'Europe et l'émeri de l'Inde nouvellement arrivé. Il résulta de ces épreuves que le corindon des Chinois, employé à scier, était très-inférieur à la poudre du diamant, mais bien supérieur à notre émeri, et qu'essayé pour tailler, à l'aide des roues ordinaires, on trouva après un grand nombre d'essais, qu'il épargnait moitié du temps, et qu'il n'en fallait qu'un quart de l'émeri ordinaire pour produire le même effet (1). Il est bien évident que cette supériorité tient à l'état de pureté de cette pierre qui fait partie des roches granitiques de la presqu'île de l'Inde, et particulièrement de celles de la Chine, du Thibet, du royaume d'Ava, du Pégu, du Carnate, de la côte de Malabar. Son énergie doit engager les

(1) Faujas, *Voyage en Angleterre*, t. II. p. 15.

minéralogistes à rechercher cette substance dans les roches granitiques d'Europe, et celui qu'on a déjà découvert en Piémont prouve assez qu'elles n'en sont pas totalement privées.

Tout porte à croire que le *smyris* dont les anciens se servaient pour tailler leurs pierres gemmes, était la même substance que notre émeri.

En Allemagne, et surtout en Saxe et en Bohême, on remplace l'émeri par la poudre qui provient de la pulvérisation des petits grenats et de la roche qui sert de gangue aux topazes de Saxe, et qui en est pénetrée en tous sens : mais ces substances sont loin d'avoir la dureté de l'émeri, et l'on ne peut les employer que pour polir les grenats et les topazes (1).

DES TRIPOLIS.

Il paraît que les tripolis sont dus à l'altération de plusieurs roches, causée par le feu, l'émanation des vapeurs gazeuses, la décomposition des pyrites, ou par toute autre cause qui nous est inconnue ; mais, quelle que soit leur origine, ils ne diffèrent pas sensiblement les uns des autres ; ce sont toujours des substances d'apparence argileuse qui contiennent jusqu'à 90 p. % de silice atténuée, qui sont sèches au toucher, qui ne font point pâte avec l'eau, qui ont une cassure et un

(1) Après la poudre de diamant et l'émeri, vient dans l'ordre de dureté la *potée d'étain ;* mais cette substance est un produit de l'art. Voyez l'article *étain.*

tissu irrégulièrement feuilleté, qui offrent souvent une multitude de cellules qui sont les places des pyrites qui ont disparu, et enfin qui sont généralement légères et d'une teinte de rose pâle, de jaune paille, de blanc cendré, ou tout au plus de lie de vin. J'insiste sur le peu d'intensité des couleurs de cette substance, parce qu'elle est l'effet de l'action destructive de l'acide qui a causé l'altération de la roche primordiale. Il peut cependant exister encore des roches qui jouissent des mêmes propriétés sans appartenir aux mêmes causes; mais comme il ne s'agit point ici d'une méthode ou d'une classification rigoureuse et scientifique, on peut, sans inconvénient, réunir aux tripolis connus les substances qui s'en rapprochent par leurs couleurs, leur contexture, et surtout par leur faculté de donner le poli. Ainsi le *polierschiefer* des Allemands, ou le schiste à polir; le *rottenstône* des Anglais, ou la terre pourie; la *terre de Rengelbach*, employée à Oberstein, seront pour moi des tripolis tout aussi-bien que ceux de Corfou, d'Auvergne, etc., quoique je sois loin de les confondre dans la même origine.

Les principaux tripolis connus dans le commerce sont :

1. *Le tripoli de Corfou*, plus connu sous le nom de *tripoli de Venise.*

Il varie du rose au jaune pâle, et se vend à

Paris 4 fr. le kilogr. Le jaune est plus estimé ; parce qu'on assure qu'il résiste mieux et qu'il dure davantage que le rose.

2. *Tripoli de Menat en Auvergne, près de Riom, département du Puy-de-Dôme.*

Il n'est rien autre chose que le squelette siliceux d'une argile schisteuse, vitriolisée par la décomposition spontanée des pyrites accompagnantes. Il n'y a rien de volcanique dans son origine. (Cordier.)

3. *Tripoli de Poligné, près de Rennes, département d'Ille-et-Vilaine.*

Il est remarquable par les débris des végétaux qu'il renferme ; et, si j'en puis juger par la collection que M. de Grandpré, capitaine de vaisseau, m'a communiquée, je crois qu'il est le produit d'une houillère embrasée.

Les tripolis d'Auvergne et de Bretagne, qui sont rougeâtres, se vendent à Paris 11 à 12 fr. le quintal.

4. *Tripoli anglais, rottenstône, ou terre pourie.*

Il est très-friable, gris cendré, et se trouve en couches épaisses près de *Blakerwell* ou *Blakvelle*, en Derbyshire. Quelques auteurs le nomment *potée de montagne*. M. Hamelin-Bergeron, négociant de Paris, à l'enseigne de la *Flotte*, débite

aux polisseurs horlogers une terre pourie d'un gris foncé, au prix de 60 cent. l'once. Il fait un secret de cette préparation.

Je ne citerai point les tripolis de Montélimart et de Morat, près de Genève, parce qu'ils ne se trouvent qu'en petites masses roulées qui ne peuvent devenir l'objet d'aucune exploitation; mais je dois signaler un gissement plus important de cette substance, qui, je crois, n'a jamais été exploité; c'est celui du tripoli rose que M. l'ingénieur en chef G. Lepère a reconnu en masses immenses dans les montagnes des Apennins de la Ligurie, entre Gênes, Chiavari et la Spezzia; il est léger, criblé d'une infinité de cellules microscopiques, dues à des pyrites qui se sont décomposées, et il donne parfaitement le poli, quand on a soin surtout de le séparer de quelques petites veines de quarz qu'il renferme.

La *terre de Ringelbach*, près d'Oberstein en Palatinat, dont j'ai visité le gissement, est d'un violet vineux dans l'état frais, ou lorsqu'on la mouille, et devient d'un rouge de brique par l'action de l'air et du soleil, en perdant, m'a-t-on dit, ses bonnes qualités. Cette terre, qui s'éloigne un peu des tripolis, par son aspect et la douceur de son toucher, m'a semblé cependant, ainsi qu'à Faujas, n'être autre chose qu'un porphyre décomposé spontanément; car j'en ai suivi comme lui les différentes modifications sur

place. Cette substance, avec laquelle on polit toutes les agates d'Oberstein, et dont chaque moulin consomme trois cents livres par an, s'emploie en poudre délayée dans l'eau comme le tripoli, et s'étend avec une spatule sur des cylindres de bois mou, qui font partie de ces moulins. C'est en grande partie à l'abondance et à la proximité de ce tripoli particulier qu'on doit le bas prix des ouvrages qui sortent de ces ateliers, et qui se répandent dans toute l'Europe et en Asie.

Les tripolis sont d'un grand usage dans les arts, on s'en sert pour polir les glaces, pour rehausser l'éclat des métaux dans la bijouterie, l'orfévrerie et l'horlogerie, pour donner le lustre aux marbres, pour polir la corne et l'écaille, et pour aviver le poli d'un grand nombre de pierres fines. Les lapidaires les emploient à l'eau, et dans les grands ateliers d'horlogerie de Genève on les délaie avec de l'huile d'olive. Suivant M. Léman, on mêle quelquefois le tripoli à un tiers de soufre, et on l'étend sur un cuir pour s'en servir. Il sert enfin dans certains cas, à former des moules pour la fonte des médailles.

Le nom de tripoli vient, dit-on, de la ville de Tripoli en Syrie, ou de la république de Tripoli en Afrique, d'où l'on aurait tiré cette substance dans l'origine.

DE LA PIERRE PONCE.

La pierre ponce est un produit volcanique ; celle qui circule dans le commerce, et qui nous occupe exclusivement, est d'un gris de perle très-clair : sa cassure longitudinale est fibreuse, soyeuse et satinée ; dans l'autre sens, elle est vitreuse et inégale. Ce verre volcanique flotte à la surface de l'eau ; il est sec, âpre au toucher, et il se fond facilement au feu du chalumeau.

Les ponces ne se trouvent point dans tous les volcans, mais elles y forment quelquefois des courans étendus et puissans analogues à ceux des laves ; tels sont ceux des îles Ponces et de Lipari ; d'autres fois elles semblent avoir été lancées dans les airs, et être retombées en forme de grêle, car on les trouve en amas immenses, composés de petits morceaux arrondis, et recouvrant de vastes plaines : telles sont celles des environs de Coblentz, et surtout les ponces qui sont projetées par les volcans brûlans des Moluques, et qui flottent à la surface de la mer, à une grande distance du point d'où elles ont été projetées.

Toute la pierre ponce qui est répandue dans le commerce s'extrait des îles Ponces et de Lipari, au nord de la Sicile, où il en existe de si vastes dépôts qu'on peut les considérer comme inépuisables. La dureté des molécules de ce verre naturel le rend propre à divers usages ; tantôt

on le réduit en poudre pour le délayer dans l'eau, et l'employer à polir les bois, l'ivoire, les métaux, quelques pierres tendres ; d'autres fois on se sert des morceaux que l'on a égalisés d'avance pour adoucir la surface des peaux, du parchemin, du vélin ; en Orient, et même en Europe, on s'en sert au bain pour effacer les durillons des pieds.

Cette pierre, qui tire son nom de l'île qui la produit en abondance, se vend à Paris 50 cent. la livre ; dans les années 1816 et 1817, il en a été importé en France plus de cent trente-deux millions de kilogrammes, et il n'en est ressorti que trente-six millions : que l'on juge par-là de la consommation qui s'en fait dans les diverses fabriques du royaume.

La pierre ponce, connue à la Chine sous le nom de *pierre qui nage*, y est employée, comme en Europe, à polir les corps durs.

M. Cadet-Gassicourt a rapporté d'Allemagne une espèce de ponce factice qui est, dit-on, fort estimée en Autriche. (*Voyez* pierres filtrantes, pouzzolanes, trass.)

DE LA CRAIE ET DE LA GREUBE.

Tout le monde connaît la blancheur éclatante de cette pierre calcaire, nommée *craie*, qui est si commune aux environs de Paris, qui consti-

tue une partie du sol de la Champagne, qu'on retrouve en abondance sur les côtes d'Angleterre, à l'île de Malte, etc. Sa couleur, la facilité avec laquelle on la délaye dans l'eau, sa vive effervescence avec les acides, et sa phosphorescence quand on la jette sur le feu dans l'obscurité, ne permettent point de la confondre avec aucune autre pierre blanche.

La craie lavée et bien purifiée prend le nom de *blanc d'Espagne*, et sert à polir et à blanchir l'ivoire, à rendre l'éclat aux métaux ternis, et surtout à l'argenterie. (*Voyez* blanc d'Espagne, blanc de Troie, etc., article consacré au dessin, et à la peinture.)

Le *caw* ou *kevel* des Anglais est une substance minérale qui a l'apparence et la consistance de la craie, et dont on fait usage dans les manufactures de Birmingham, mais dont l'emploi est un secret; il est cependant probable qu'il sert à polir.

Il est une autre pierre calcaire également friable, mais jaunâtre et grossière, qui appartient aux variétés tuffeuses de cette espèce minérale, dont on fait usage à Genève, et dans une partie de la Suisse, pour conserver aux boiseries et aux meubles de sapin la couleur jaunâtre qui est naturelle à ce bois. Cette substance, qu'on nomme *greube*, s'emploie en poussière humectée, à l'aide d'un linge grossier. Elle se trouve au pied du mont

Salève, se transporte à la ville dans de petits sacs, que l'on vend à vil prix, et ne contribue pas peu à la propreté admirable que l'on remarque dans les maisons les plus modestes de cette partie de la Suisse.

DU BRUN ROUGE, DU ROUGE ANGLAIS, DE LA POTÉE ROUGE, DE L'ALMAGRA, DU COLCOTAR, DU ROUGE INDIEN, ET AUTRES SUBSTANCES ANALOGUES QUI SERVENT A POLIR.

La plupart des substances pulvérulentes, qui sont rouges ou brunes, et que l'on trouve dans le commerce sous ces différens noms, sont des produits de l'art, ou du moins des oxides de fer modifiés, préparés avec soin, et appropriés à l'usage que l'on en fait pour donner au verre, à l'or, à l'argent, au cuivre, et même à l'acier, cet éclat parfait que nulle autre substance ne saurait procurer.

Ces poudres sont quelquefois d'une si grande finesse, et produisent un tel effet, qu'il s'en est vendu à Paris jusqu'à 72 fr. la livre pour le service de l'horlogerie précieuse; mais ordinairement le prix en varie depuis 2 fr. jusqu'à 12 et 18 fr. la livre.

Ces poudres rouges enfin ne sont que des oxides de fer résultant, pour la plupart, de la calcination ou de la distillation du sulfate de fer pour la

fabrication de l'acide sulfurique, ou huile de vitriol; c'est le colcotar proprement dit, qui se prépare ensuite avec plus ou moins de soin. Les plus connues sont :

1. *Rouge de M. Rosary.*

Il s'emploie à l'esprit de vin, et est un des meilleurs dont on fasse usage à Paris.

2. *Rouge d'acier.*

Il est couleur de terre d'ombre, et s'emploie à l'huile par les arquebusiers; il sert à donner le dernier poli à l'acier.

3. *Rouge anglais.*

Il provient des mines de Mendip-Hills, ou des fabriques de produits chimiques du comté de Sommerset. Non-seulement il est excellent pour polir les métaux, mais il est très-employé dans la peinture à l'huile et à la détrempe. (*Voyez* ocres.)

4. *Rouge d'Almagra.*

Il vient d'Almazaron en Murcie, sert à polir les glaces et à colorer les tabacs d'Espagne.

5. *Rouge indien.*

On l'apporte de l'île d'Ormus à l'entrée du golfe Persique, et il sert à la fois à la peinture et à l'art de polir.

6. *Rouge colcotar.*

C'est, comme on l'a déjà dit, le produit ou le résidu de la distillation du vitriol vert, ou sulfate de fer : il a reçu aussi le nom de *potée rouge*, de *rouge anglais*, ou de *brun rouge*, et sert principalement à polir les glaces. On en fait une grande consommation à la manufacture du faubourg Saint-Antoine, à Paris, où les lapidaires, les fabricans de boutons, les armuriers, etc. viennent l'acheter.

7. *Rouge de Prusse.*

Le rouge de Prusse est une ocre grillée, et rendue rouge par cette opération. Comme il est mêlé à une forte proportion de silice, et surtout d'alumine ou argile, son énergie en est de beaucoup diminuée, car les précédens, et surtout le colcotar, semblent devoir leur grande dureté à l'oxide rouge de fer qui se produit par l'action du feu, sur le sulfate ou couperose verte. Il s'emploie plus en peinture qu'à tout autre usage. (*Voyez* ocres.)

Comme on emploie ordinairement les rouges fins sur des morceaux de feutre ou de vieux chapeaux, pour donner le dernier poli aux glaces et à l'acier, Guyton ayant réfléchi que les chapeaux sont colorés par des sulfates de fer, eut l'heureuse idée de plonger ces pièces dans de

l'acide sulfurique étendu d'eau. Aussitôt le fer qu'elles contenaient se précipita en molécules rouges impalpables ; il les lava, les fit sécher, les humecta d'huile, et obtint de la sorte des pièces enduites naturellement de rouge le plus fin et le plus cher, sans presque aucuns frais, puisque l'acide sulfurique est à très-bas prix (1).

L'argile cuite, ou la brique pilée, qui ne sert en Europe qu'à polir grossièrement, ou plutôt à décaper seulement le cuivre ou le fer, est préparée avec soin à la Chine, au moyen d'une pulvérisation parfaite, de plusieurs lotions, etc., à peu près comme on traite l'émeri à Venise ; ensuite on l'amalgame avec du sang de porc et une certaine huile ; on en forme une espèce de mastic en bâton, dont on se sert pour polir les couches de vernis du Japon, que l'on applique sur les meubles, etc. (2).

Nous avons vu que les marbriers ébauchent le poli du marbre avec des fragmens de poterie mal cuite.

GRÈS ET AUTRES ROCHES

QUI SERVENT A TAILLER ET A POLIR.

Les grès qui sont composés de la réunion plus ou moins intime d'une infinité de petits grains quarzeux, et qui jouissent d'une dureté remar-

(1) *Annales de chimie*, t. 43.

(2) Grosier, *sur la Chine*.

quable, sont souvent employés à tailler les corps durs et à les préparer au poli ; plusieurs de ces grès se rapprochent de ceux dont on fait des meules à aiguiser, et qui ont été décrits dans le chapitre précédent. (*Voyez* Pierres à aiguiser.)

Plusieurs autres pierres, qui diffèrent des grès par leur nature, ou du moins par leur contexture, s'emploient aussi comme eux en morceaux taillés pour dresser ou polir les métaux d'ornement, tels que l'or, l'argent, le cuivre, le bronze, etc. Souvent même elles ne font d'autre office que de remplacer le travail de la lime douce et d'apporter une économie sensible dans le travail, puisque l'on sait que les limes s'empâtent promptement en perdant leur mordant, quand on les emploie sur les métaux mous.

Voici quelques exemples de ces grès et de ces autres roches :

Grès rouge des lapidaires d'Oberstein.

Les grandes meules de grès rouge, qui sont mises en jeu par l'arbre d'une roue hydraulique, et sur lesquelles on taille toutes les agates d'Oberstein, viennent de Kayserlautern en Palatinat ; leur grain n'est point très-fin ; il ne semble pas même offrir une grande adhérence, et cependant ces meules, qui tournent verticalement, résistent assez long-temps à la pression des agates que l'on appuie contre elles, et qui s'y taillent

très-promptement. Ces meules enfin, qui sont très-solides et très-pesantes, qui ont six pieds de diamètre et dix-huit pouces d'épaisseur, sont sujettes à éclater spontanément avec une telle force que les quartiers blessent et tuent même les ouvriers, fracassent les ateliers, traversent la couverture du bâtiment, etc. On a observé ce même phénomène sur quelques meules de couteliers, sur celles dont on se sert pour dégrossir les canons de fusil en Angleterre, et sur celles qui servent à Aix-la-Chapelle pour apointer les aiguilles; mais on ne l'a point encore expliqué d'une manière satisfaisante. Faujas a consigné ces sortes d'explosions dans un mémoire sur le pays d'Oberstein, et l'on m'a confirmé l'exactitude des faits qui y sont énoncés, quand j'ai visité depuis ces mêmes contrées et ces mêmes ateliers.

Le grès de Kayserlautern, abondamment humecté, use les agates avec beaucoup de facilité, sans aucune addition. Le lapidaire, couché à plat ventre sur un banc creux, les pieds solidement appuyés contre deux piquets, présente l'agate qu'il doit tailler, et l'applique si fortement à l'aide d'un bâton court et légèrement flexible, qui fait arc-boutant entre la meule et le devant du ban, que, malgré l'eau qui coule continuellement sur la meule, il se dégage de l'agate une vive phosphorescence visible en plein jour, et qui varie de nuances avec la couleur même des agates,

ainsi que je l'ai remarqué à plusieurs reprises (1).

Les meules dont on se sert pour tailler les vases de cristal à facettes sont en grès blanc ; celles dont on fait usage à la belle manufacture de Mont-Cenis se tirent de la forêt de Plunoise ; les blocs les plus gros que l'on puisse extraire ont sept à huit pouces d'épaisseur, sur quatorze à seize pouces de diamètre. Une seule meule tournée, sans défaut, de bon grain et de bonne qualité, se vend 8 francs ; quand elle n'est point taillée, elle coûte moitié moins. (Communiqué par MM. Chagot, propriétaires de l'établissement.) On sait que la gravure sur cristal s'exécute avec des rondelles de cuivre enduites d'huile et d'émeri.

Le grès mou des paveurs, réduit en poudre qui porte le nom de *sablon*, ou bien encore le sablon naturel, sont employés à dégrossir les marbres et les glaces, à décaper la surface des vases de cuivre dont l'extérieur se ternit à la longue, etc. Ils sont également employés pour scier les marbres et les pierres d'appareil.

En Angleterre, on se sert de sable qui se dépose dans les fossés bordant les routes, et qui provient de l'écrasement des cailloux siliceux qui sont apportés pour leur entretien. Il fait deux fois plus d'ouvrage que le sable de mer qui a

(1) Voyez, pour de plus grands détails, le Voyage géologique à Oberstein, de Faujas, faisant partie des Annales du Muséum d'histoire naturelle.

perdu ses angles, tandis que celui des routes est vif et anguleux (1).

Outre les grès communs, avons-nous dit, l'on fait encore usage, pour tailler et polir, de diverses espèces de pierres, parmi lesquelles on remarque celles ci-après désignées :

1. *Pierre anglaise* (2).

Cette pierre est un schiste argileux ardoisé qu est employé, dans la préparation des peaux, par les corroyeurs.

2. *Pierre rouge de Belgique.*

C'est encore une espèce de grès couleur de lie de vin, qui contient une multitude de paillettes de mica couchées à plat (psammite des minéralogistes) : on s'en sert à Paris pour dresser les objets de cuivre d'une certaine dimension.

3. *Pierre à l'eau, douce.*

C'est un schiste argileux d'un gris de fer, et qui nous arrive de Nuremberg ; il sert à polir l'or.

(1) *Annales des arts et manufactures*, t. 17 , p. 285.

(2) Toutes les dénominations suivantes sont celles des artisans et des marchands de Paris; elles m'ont été communiquées par M. Bavoil, négociant, qui reçoit toutes ces pierres directement de l'Allemagne, de la Belgique , etc.

4. *Pierre à l'eau, rude.*

Elle est schisteuse aussi ; mais elle est sèche au toucher, et d'un vert grisâtre. Elle vient de Nuremberg comme la précédente. On l'emploie avantageusement pour polir l'argent et le cuivre.

On trouve une pierre, absolument analogue à celle-ci, au banc de Craka, près de Paimpol, département des Côtes-du-Nord. M. Hanes, de Paimpol, qui en a déposé des échantillons au Conservatoire des arts, à Paris, fait préparer de ces pierres, depuis 2 fr. 75 c. jusqu'à 7 fr. la douzaine, et des pierres carrées qui vont jusqu'à 12 f. la pièce.

5. *Pierre verte pour polir l'or.*

Elle est d'un vert tendre, et appartient aux schistes coticules des minéralogistes. On nous l'apporte de Nuremberg sous la forme de petites lames très-minces, de 50 au paquet, et l'on s'en sert pour polir les bijoux, et surtout la monture du diamant et des autres pierres fines.

6. *Pierre à polir de Sonnemberg, près de Cobourg, en Haute-Saxe.*

C'est une espèce de grès blanchâtre, que l'on trouve dans le commerce en paquets de cinquante pièces, qui ont chacune quatre à cinq pouces de long, sur deux, trois et six lignes de large. Il en

existe aussi de beaucoup plus grandes qui servent aux polisseuses à dresser la grosse bijouterie.

7. *Pierre bleue de Sonnemberg.*

Cette pierre est moins dure que la précédente, de nature schisteuse, et se trouve chez les marchands en morceaux carrés, taillés sur cinq à sept pouces de long, et huit à dix lignes d'épaisseur. Il y en a ordinairement seize au paquet. Elles servent aussi pour polir la bijouterie grossière.

L'Allemagne, et surtout le petit pays de Sonnemberg, ne sont point les seules contrées qui renferment des pierres analogues à celles que nous venons de citer. Il en existe en France qui pourraient parfaitement les remplacer, ainsi que je m'en suis assuré par des essais que j'ai sollicités; mais Sonnemberg est peut-être le seul pays où l'on puisse les scier, les tailler et les unir à si bon compte, parce que cette branche d'industrie, si peu importante en apparence, est montée tellement en grand, et depuis si long-temps, que toutes ces opérations s'y font à l'aide de moulins et de machines à eau; que ce moteur, le trésor des montagnes, y est appliqué avec une intelligence infinie, que tout est mis en mouvement par lui; qu'il supplée aux bras réclamés par la culture; qu'il épargne le temps, et qu'il est la cause

essentielle du bas prix des ouvrages qui nous sont apportés de ces vallées industrieuses. Si l'on voulait apprendre à tirer parti du plus léger filet d'eau, de la moindre chute, c'est dans les Alpes, le Jura, la Suisse, la Forêt-Noire, le Tyrol, et dans tous les pays des hautes montagnes, qu'on trouverait les meilleurs exemples et les applications les plus simples et les plus ingénieuses. Roher, entrant dans la maison d'un montagnard tyrolien, n'y trouva qu'un enfant au berceau. Frappé du balancement uniforme de ce petit lit, il en chercha la cause, et découvrit bientôt une corde qui traversait le mur, et allait s'attacher à l'arbre d'une roue qu'un ruisseau voisin faisait tourner. Les ruisseaux des montagnes sont les véritables serviteurs de ceux qui les habitent. (*Voyage en Tyrol* du chevalier de Bray, p. 115.)

DE L'HÉMATITE

ET DES AUTRES SUBSTANCES EMPLOYÉES A BRUNIR LES MÉTAUX.

Le corps le mieux poli, examiné au microscope, est couvert d'une infinité de rayures qui se croisent dans tous les sens, ou qui sont parallèles entre elles, suivant la manière dont on a fait agir la matière employée à cette opération; cependant leur extrême finesse fait qu'elles ne nuisent point au brillant de l'objet poli, et qu'il réfléchit la lumière avec une grande vivacité; mais on par-

vient encore à en augmenter l'éclat, en frottant certains métaux polis avec un corps plus dur qu'eux, dont la surface est arrondie, et qui ne raye point comme le font les matières à polir. Cette opération, que l'on nomme *brunir*, a pour but d'aplanir les plus petites aspérités qui peuvent encore rester après le poli, et de procurer aux objets la propriété de réfléchir les images comme les meilleurs miroirs. L'on conçoit qu'il n'y a que les substances malléables, telles que les métaux, qui soient susceptibles de recevoir le brunî, et que les pierres sont incapables de se prêter à ce perfectionnement du poli.

Les substances minérales dont on se sert pour faire les brunissoirs sont l'hématite, l'agate, et le silex pierre à fusil.

L'*hematite* est un minerai de fer très-riche en métal, dont la couleur passe du rouge sombre au noir parfait, et dont l'éclat métallique et plombeux se développe à l'aide du poli qu'il est susceptible d'acquérir.

Cette substance, que l'on nomme *ferret* dans le commerce, se trouve en masses plus ou moins volumineuses, qui sont ordinairement composées de pièces séparées qui se disjoignent facilement et dont la cassure transversale présente des rayons soyeux et divergens. Ce sont ces pièces que l'on façonne sur la meule fine, dont on forme des pointes mousses de diverses grosseurs, que l'on

fixe à un manche de bois, au moyen d'une virole de cuivre, et qui servent de brunissoirs aux bijoutiers, aux doreurs, aux arquebusiers, aux damasquineurs, et à tous les artistes qui polissent les métaux.

L'hématite ferret, le seul qui nous intéresse pour l'instant, se vend à Paris, 1 fr. 25 c. à 1 fr. 50 c. la livre ; il nous est apporté d'Espagne, où on le trouve dans la mine Sommo-Rotro, en Biscaye. Nous en possédons en France de tout aussi bon, soit à Framont, dans les Vosges, à Baygory, dans les Pyrénées, soit à Saligniac, près de Sarlat, département de la Dordogne, où M. Molènes l'a découvert récemment. Ce dernier a été essayé et approuvé dans les manufactures de Saint-Etienne et de Tulle. Sa poussière est jaune, celle de l'hématite d'Espagne est rouge.

Comme on ne peut point faire avec l'hématite les brunissoirs courbes et effilés dont on a besoin pour atteindre dans les endroits qui sont enfoncés ou recouverts par des ornemens, on est obligé de se servir de brunissoirs d'agate ou de silex, qui remplissent à peu près le même but, et qui se fabriquent à Idar en Palatinat. (*Voyez* l'Histoire des agates.) On a aussi employé au même usage une pierre calcaire particulière que l'on trouve dans les carrières de Paris, et qui est connue des ouvriers sous le nom de *marne cailloutense*. (Héricart de Thury.)

Les fabricans de porcelaines tirent le plus grand parti des brunissoirs pour faire exécuter sur les vases dorés des dessins qui contrastent par leur brillant avec le mat de l'or que l'on conserve, tel qu'il sort du four et qui sert de fond. M. Langlois, directeur de la manufacture de Valognes, me montra, dans ses ateliers, des dessins dorés, où l'on avait produit trois effets différens, à l'aide des brunissoirs; tous ces moyens sont portés au dernier point de perfection dans le magnifique établissement de Sèvres.

Pour terminer l'histoire des substances qui sont recherchées par leur dureté et leur grande solidité, je dirai que les relieurs et les batteurs d'or d'Allemagne se servent du basalte d'Unkel et de celui de Stolpen, comme enclume; tandis que cette pierre noire, excessivement dure, et qui reçoit un beau poli, est remplacée, à Paris, par des blocs de marbre noir, et même par la pierre de liais.

DES PIERRES DE TOUCHE.

Je ne puis mieux placer cette pierre qu'après celles qui servent à polir les bijoux, puisqu'elle se trouve entre les mains des mêmes artistes, et qu'elle sert à connaître la nature du métal qu'ils travaillent.

La pierre de touche doit être assez dure pour

que l'or et le cuivre y laissent leurs traces quand on vient à les frotter dessus. Elle doit être noire, afin que la couleur jaune de ces métaux s'en détache plus nettement ; elle ne doit point être attaquable par l'eau-forte, parce que c'est au moyen de cet acide que l'on parvient avec un peu d'habitude et d'attention à apprécier le titre ou la pureté de l'or. Ainsi le marbre noir et l'ardoise sont impropres à cet usage, puisque l'acide attaque le marbre, et que le cuivre raye l'ardoise.

Les pierres dont se servent les essayeurs, les orfèvres et les bijoutiers, sont de plusieurs natures ; souvent c'est une roche que l'on nomme *trapp*, qui réunit toutes les qualités requises, et qui vient, je crois, de Norberg, en Suède : d'autres viennent de Stolpen en Misnie, de Hildesheim, près de Goslar, et en général de Bohême, de Saxe et de Silésie. Celles dont on se sert à Paris entrent en France par Nuremberg, et d'autres se trouvent dans le lit du Rhône à Lyon. Certaines laves noires à grains fins sont très-propres à cet usage, ainsi que plusieurs schistes endurcis, jaspes noirs, etc. (*Voyez* l'histoire de ces différentes substances.)

Tout le monde connaît la manière dont on se sert de la pierre de touche : on frotte la pièce que l'on veut essayer sur la pierre, qui ne doit être que doucie et non polie, de sorte qu'il reste une trace bien couverte du métal ; on prend

une goutte d'eau-forte au bout d'une plume, et on la pose sur la trace;

Si l'or est pur, la trace ne souffre aucune altération;

Si l'or est fortement allié, elle s'affaiblit sensiblement en découvrant la pierre en partie;

Si c'est enfin du cuivre, du laiton, du similor, ou toute autre composition analogue, la trace disparaît entièrement, parce que l'acide nitrique (eau-forte) dissout le cuivre, et ne peut attaquer l'or.

La terre noire de Wedwood est excellente pour cet usage; je m'en sers habituellement, et l'on peut remplacer les pierres par des tablettes de cette poterie, que l'on a parfaitement imitée en France, et qui est connue sous le nom de *terre de basalte*. On a fabriqué de ces pierres de touche factices dans la manufacture du Val-sous-Meudon, près de Paris.

La pierre d'Héraclée de Théophraste servait, comme notre pierre de touche, à essayer les métaux précieux.

On se sert aussi de cette même pierre de touche pour frotter et polir le stuc, ainsi que la pierre calcaire de Château-Landon, que l'on emploie maintenant à Paris dans la construction de quelques grands édifices.

PIERRES MEULIÈRES.

On peut diviser les pierres dont on se sert pour fabriquer les meules de moulin en deux classes ; savoir : les *meulières poreuses* et les *meulières grenues*.

Les meulières poreuses sont les silex meulières proprement dits, les laves et les tufs.

Les meulières grenues comprennent les grès, les pouddings, les brèches, les granits, et les agglomérats tufeux, dont la forte cohésion leur permet de soutenir l'effort du frottement circulaire, sans se désagréger.

1° SILEX MOLAIRE.

La couleur de ce silex est le blanc laiteux, ou le blanc bleuâtre ; mais sa masse est criblée de cavités irrégulières de forme et d'étendue, qui sont remplies, ou teintes au moins par une argile ocreuse, d'un jaune orange foncé, et quelquefois d'un gris cendré. Les parties qui séparent les cavités se cassent d'une manière droite et lisse.

Cette pierre, comme tous les silex, résiste aux acides, ne se laisse point rayer par le fer, et fait jaillir des étincelles, quand on la frappe avec l'acier. Sa dureté est très-considérable.

Le silex molaire se trouve en bancs ou en blocs épars ; ses bancs sont horizontaux, d'une

épaisseur variable, et reposent ordinairement sur une argile semblable à celle qui remplit les cavités ; ils sont souvent précédés par des sables très-ferrugineux d'un jaune de rouille, et par des caillous roulés.

Les meules de moulin que l'on fabrique avec ce silex poreux sont les plus estimées de toutes celles qu'on emploie à la mouture des grains, et particulièrement à celle des céréales. On les recherche pour le froment et le seigle, et l'on en fabrique dans tous les lieux où il existe des masses de ce silex. Voici les principales carrières d'où l'on extrait ces meules :

Carrières de Tarterai, près de la Ferté-sous-Jouarre, département de Seine-et-Marne.

Cette fabrication de meules existe de temps immémorial ; elle occupe quatre à cinq cents ouvriers, et ses produits en meules entières, ou en quartiers, s'exportent dans les départemens du Nord, en Bourgogne, en Belgique, etc. Les beaux moulins de Pontoise, près de Paris, reçoivent leurs meules de ces carrières ; celles qui sont d'une seule pièce, et qui ont six pieds de diamètre, reviennent à 1200 fr., et celles de plusieurs segmens, à 800 fr. la pièce.

Carrières de Domme, départ. de la Dordogne.

On distingue trois qualités de pierres dans ces exploitations :

1° Le *silex de la Gorce*, qui est parfaitement semblable à celui de la Ferté, mais qui renferme çà et là des coquilles pétrifiées (des lymnées); il contient l'argile jaune et grise dans ses cavités, et l'on y en introduit même pour le faire valoir. Cette qualité, qui porte aussi le nom d'*œil de perdrix*, est recherchée dans le Limousin, le Quercy, et le Périgord, pour la mouture du seigle.

2° Le *silex de la carrière de Ravary*. Il est blanc, compacte, renferme peu de pores, et est recherché pour le froment.

3° Le *silex des places*, provenant du haut de la côte de Born, est compacte, ne renferme presque aucune cavité, et présente une couleur bleuâtre qui lui est particulière.

Toutes ces variétés de meulières portent, dans le pays, le nom de *brasier;* elles sont disséminées sur une plaine élevée, en blocs isolés très-nombreux et très-volumineux. Les meules d'une seule pierre sont rares; elles coûtent jusqu'à 300 fr. la pièce; et celles qui sont composées de plusieurs segmens valent 150 à 200 fr. Le droit du propriétaire du sol est réglé à 30 fr, pour chaque meule, et la façon est de 40 fr.

Les carrières de Domme fournissent des meules, non-seulement au Périgord, et aux provinces environnantes; mais on en exporte à la Guadeloupe par Bordeaux. Le voisinage de la Dordogne les rend doublement précieuses. (Communiqué

par M. Molènes, l'un des propriétaires du sol.)

Il existe aussi une très-grande quantité de carrières de moulage, dans l'arrondissement de Bergerac, département de la Dordogne (1); elles sont en silex. Les meilleures pierres s'extraient dans la forêt de Cugnac, commune de Sainte-Sabine, et à Cheyroux, commune de Saint-Aubin. Les meules de vingt-quatre pieds de tour se forment de quatre à six quartiers joints ensemble par des cercles en fer. Un jeu de meules de cette espèce coûte 12 fr. le pied : ce qui porte la meule de 280 à 300 fr.

Les meules d'une qualité inférieure s'extraient principalement aux carrières de Sèves, près de Sainte-Foi, au Feny, commune de Saint-Aubin-de-Lanquais, et aux environs de Conne. Ces meules ont aussi vingt-quatre pieds de circonférence, et se composent de sept à huit quartiers; elles valent 7 à 8 francs le pied, ce qui fait 180 à 200 fr. la meule.

Les premières s'exportent et s'emploient dans les usines situées sur la Garonne, et surtout à Agen, Toulouse et Montauban. Elles servent à moudre le froment.

Les secondes s'emploient dans le Périgord, la Saintonge, l'Angoumois et la Bretagne ; celles-

(1) Cette note a été remise par M. Ginet fils, négociant, qui fait un très-grand commerce de ces meules.

ci servent à moudre non-seulement le froment, mais le maïs, les fèves, l'orge, etc.

On trouve au lieu appelé le Pézols, commune de Bergerac, une carrière de pierre blanche compacte, qui paraît être unique dans son espèce par ses propriétés; il ne s'en trouve de la même qualité dans aucune partie de la France.

Ces meules s'extraient d'une seule pierre, et ordinairement de vingt-quatre pieds; mais on en fabrique aussi de toutes les dimensions possibles; une meule de cette espèce, jointe à une meule de silex, produit la plus belle qualité de farine désirable.

Les meules de vingt-quatre pieds valent de 350 à 400 fr. Elles s'emploient dans tous les établissemens du midi de la France destinés à moudre les grains pour les grandes villes ou pour les armemens.

On extrait de ces carrières une grande quantité de petites meules de toutes dimensions, destinées à broyer les vernis de la porcelaine et des faïences, et pour les moulins à bras employés à moudre le noir d'ivoire, la moutarde, etc.

Une meule de cette espèce employée à moudre des farines, dure ordinairement trente ans.

Carrières de la Ferté-sur-Loire, près de Nevers, département de la Nièvre.

y exploite deux variétés de pierre: l'une

rougeâtre, nommée *œil de chat;* et l'autre, qui est située au-dessous de celle-ci, d'un gris argentin, et qui se nomme *œil de perdrix.* Cette dernière est très-estimée, parce qu'elle fait très-blanc, et qu'elle cure bien le son sans le broyer. Outre ces meules à blé, on extrait aussi de ces carrières de petites meules de deux à trois pieds de diamètre, sur dix-huit à vingt pouces d'épaisseur, qui servent dans les fabriques de faïence à broyer le vernis ou l'émail, de même qu'on extrait dans les carrières du pavé de grès des environs de Paris, des meules échancrées qui servent à moudre la pierre qui produit le vernis de la porcelaine.

Carrières de Mairé, Saint-Maixent, Pers et Caunoy, département des Deux-Sèvres.

Les meules qui proviennent de ces carrières sont au moins de trois pièces ; elles se vendent 2 à 300 fr.

Enfin l'on connaît encore les carrières de *Lincours*, département de Seine-et-Oise ; de *Houlbec* et de *Molières*, près de Pacy, département de l'Eure, etc.

L'extraction des meules d'une seule pièce exige beaucoup de précautions et d'adresse. Le moment où l'on détache la meule déjà taillée du bloc auquel elle est encore attachée par l'une de ses grandes faces, est réellement un instant critique. On opère ordinairement cette séparation au

moyen d'une rainure profonde dans laquelle on introduit un certain nombre de coins de fer doublés de deux morceaux de tôle, et sur lesquels on frappe alternativement. Il existe un autre moyen fort attrayant par sa singularité, qui a été mis en usage à Tartenai et à Domme, mais que l'on a abandonné depuis quelque temps. Il consiste à chasser dans la rainure des coins de bois séchés au four, et à les humecter ensuite tous à la fois au moyen d'une rigole de terre grasse qui retient l'eau. Ces coins en se gonflant font un tel effort que la meule se détache seule avec un grand bruit.

Le plus ordinairement cependant, on compose les meules de plusieurs pièces cerclées en fer, dont la principale, ou celle qui porte le trou du centre, se nomme *œillard*, et les autres *clavaux*. Ces meules, qu'on emploie de préférence dans les moulins, pour la partie dormante ou inférieure, ont l'avantage d'être d'un grain plus égal que celles d'une seule pièce, parce qu'on a la facilité d'en assortir les segmens; mais on préfère ces dernières pour la meule supérieure ou tournante, quoiqu'elles offrent quelquefois dans leur surface des espaces qui sont privés de cavités, et d'autres qui en renferment de trop grandes. On remédie au premier défaut en piquant les places trop compactes, et au second, en remplissant les vides avec du ciment.

2° LAVES POREUSES MOLAIRES.

On sait que les laves sont des pierres qui ont été fondues et rejetées par les volcans, sous la forme de courans enflammés; il en existe de parfaitement compactes, et d'autres qui sont criblées de pores dans toute leur épaisseur. Quand ces laves poreuses sont d'une dureté suffisante, et qu'elles se présentent en blocs assez considérables, on en extrait des meules de moulin d'autant plus estimées que leurs pores sont généralement assez égaux, et que la masse en est tellement pénétrée, qu'on a rarement besoin de piquer ces meules.

La principale exploitation des meules de laves est celle de *Niedermennich*, près d'*Andernach*, dans l'électorat de Cologne, sur la rive gauche du Rhin.

C'est dans la plaine de *Flacher* qu'existent les plus grandes carrières dont il s'agit. Elles ne sont point à ciel ouvert, mais à environ cinquante pieds au-dessous du sol cultivé de cette plaine. A cette profondeur, et après avoir enlevé une quantité énorme de matières incohérentes, on rencontre le courant de lave poreuse grise, improprement nommé *pétrosilex*, qui s'étend à une distance considérable, et dont l'épaisseur est encore inconnue. Cette immense couche de matière qui a été fondue, est divisée dans le sens per-

pendiculaire à son épaisseur, par des retraits ou fentes qui ont produit de très-gros prismes irréguliers dont on enlève des tronçons d'une épaisseur convenable au moyen de coins de fer. Ces tranches sont ensuite arrondies, percées à leur centre, roulées sous l'orifice des puits, et enlevées au jour par le moyen d'un câble et d'un cabestan auquel on applique des hommes, des chevaux ou des bœufs. Cette fabrication, qui a donné naissance à des carrières souterraines immenses, remonte à l'époque où les Romains occupaient ces contrées, et c'était probablement là l'une de leurs manufactures de moulins portatifs dont on retrouve encore les meules et les molettes parmi d'autres monumens de leurs arts et de leur industrie (1). Les meules de Niedermennich sont très-estimées et très-connues. On les embarque sur le Rhin pour le service de la Hollande et des Pays-Bas, ou pour être expédiées aux Antilles, et jusque dans l'Inde. (Faujas.)

(1) J'ai vu deux molettes de laves poreuses grises, de travail antique, trouvées parmi d'autres monumens romains au *Buis d'Aps*, département de l'Ardèche, en Vivarais; elles faisaient partie des antiquités recueillies en Vivarais et en Dauphiné, par *Faujas*. M. *Artaud*, directeur du Musée des arts de Lyon, a reconnu, aux environs de cette ville, des meules portatives de la même matière, qui provenaient sans doute, comme les molettes, de quelques carrières ouvertes dans les volcans éteints de l'Ardèche. L'on en voit aussi dans le Muséum des antiques trouvés à Périgueux.

En Sicile, en Calabre, et dans d'autres parties de l'Italie, on se sert de meules de moulin, tirées des laves poreuses de l'Etna. Il existe en France tant de montagnes volcaniques, et un si grand nombre de variétés de laves poreuses, qu'on peut espérer d'en trouver qui rivalisent avec celle de Niedermennich. Celle qu'on exploite en grand comme pierre d'appareil, à Agde, département de l'Hérault, en Languedoc, lui ressemble beaucoup, et la situation des carrières, au bord de la mer, la rendrait infiniment intéressante sous le rapport de l'exportation.

M. Angelvin, ancien maire de Pontgibaud, département du Puy-de-Dôme, avait fait commencer une extraction de meules de lave dans la grande coulée de la montagne de Côme, en Auvergne; mais, depuis la mort de cet homme recommandable, on en est revenu dans le pays aux meules de grès des carrières de Coudes, et de Vic-le-Comte, qui sont exploitées depuis un temps immémorial.

3° TUF CALCAIRE MOLAIRE.

Cette pierre, qui est très-caverneuse, qui fait effervescence avec les acides, comme toutes les pierres calcaires, et que le fer attaque facilement, est d'une formation très-récente; car il arrive souvent que les eaux des fontaines et des ruis-

seaux la déposent sur les plantes qui croissent sur leurs bords, et qu'elle augmente et se solidifie journellement. Celui qui se trouve à Saint-Cernain, près de l'Arche, département de la Corrèze, que l'on exploite pour les meules de moulin, existe en très-grandes masses sur les bords du ruisseau qui coule au fond de la vallée, et renferme un grand nombre de tubes creux et quelques coquilles fluviatiles et terrestres.

Les meules de ce tuf roussâtre ou blanc, car il y en a de deux qualités, se vendent dans le pays 50 à 60 fr., et sont propres à la mouture du froment et du sarrasin.

Je ne connais point d'autres pierres meulières poreuses. Voici quelques exemples des meulières grenues.

4° GRÈS MOLAIRES.

Les grès sont des roches composées de grains agglutinés ou réunis par un ciment visible. La nature ou le volume de cette multitude infinie de parcelles est variable dans les différentes espèces; tantôt elles sont entièrement quarzeuses, et si fortement adhérentes, que les grès se cassent à la manière d'une pâte homogène; d'autres fois ils s'égrènent comme le sucre grossier, et souvent ils sont formés par des élémens plus volumineux, qui adhèrent fortement ensemble, et qui résistent au frottement. Ces derniers étant les seuls qui

puissent servir à la mouture des grains, nous occuperont exclusivement pour l'instant.

Les grès les plus propres à la mouture, je le répète, sont ceux dont le grain est égal et grossier, qui ne s'égrainent point par le frottement, qui se laissent piquer à la pointe sans s'écailler. Les *grès psammites* qui accompagnent les houilles ou charbons de terre, ou qui se trouvent au moins communément dans les pays qui renferment des couches de ce précieux combustible, sont très-propres à cet usage. Les élémens qui composent leur masse sont hétérogènes, de dureté différente, et c'est en partie à cette inégalité qu'ils doivent leur qualité; en effet, le mica, le schiste, le calcaire, en s'usant plus promptement que les grains de quarz et de feldspath qu'ils renferment aussi, entretiennent long-temps la surface dans un état irrégulier qui évite de repiquer aussi souvent qu'on serait obligé de le faire, si la roche s'usait également.

Ce grès, dont on réserve les bancs les plus fins pour la fabrication des pierres à aiguiser, est très-répandu dans la nature, et particulièrement en France, en Angleterre, en Belgique, etc. On en connaît, en France, dans l'ancien Forez, le Lyonnais, la Lorraine, le Périgord, le Limousin, la Normandie, le Languedoc, le Bourbonnais, etc.; partout il est exploité, ou susceptible de l'être avec avantage, car s'il ne se prête pas

toujours à l'extraction des meules d'une seule pièce, il est au moins propre à en fournir de plusieurs segmens assemblés. Les meules de Damniac, près de Brives, département de la Corrèze, qui sont faites avec ce grès, coûtent environ 60 fr. la pièce, et sont très-propres pour la mouture du seigle.

5° POUDDINGS MOLAIRES.

La pierre à laquelle on donne le nom de *pouddings*, et dont on fait usage pour tailler des meules, est composée d'une multitude de galets arrondis, de la nature de la pierre à fusil, dont la grosseur varie depuis celle d'un haricot jusqu'à celle du poing, et qui sont si solidement réunis par un gluten sablonneux, qu'ils se partagent plutôt en deux que de se séparer de leur ciment.

Cette roche, excessivement dure, qui varie de couleur du blanc au jaune, et qui se trouve en assez grandes masses, est employée dans les moulins de diverses parties de l'Angleterre, et particulièrement aux environs de Londres. (Le comte de Bournon.)

6° BRÈCHES MOLAIRES.

Les brèches, comme les pouddings, sont composées de fragmens réunis par une espèce de sédiment, mais elles en diffèrent en ce que leurs

élémens sont anguleux au lieu d'être arrondis. Il y a des brèches de toute nature, mais celles qui sont véritablement molaires, et que l'on emploie le plus souvent dans les Alpes, où on les trouve en grandes masses, sont composées de morceaux anguleux de roches granitoïdes réunis par un ciment composé des mêmes roches pulvérisées. Je citerai pour exemple de ces meules qui sont souvent d'une seule pièce, l'exploitation qui existe sur le chemin de Sallanches à Conflans, près d'Ugine en Savoie. Ces carrières que j'ai visitées sont en pleine exploitation, mais le débouché en est difficile à cause du mauvais état des chemins.

Les carrières de Goursolle, près de Souillac, département du Lot, présentent aussi des brèches molaires, mais elles sont entièrement calcaires, et composées d'une pierre compacte réduite en très-petits éclats réunis par un léger gluten très-solide, quoiqu'à peine visible.

7° GRANITS MOLAIRES.

Les granits sont des roches composées de plusieurs substances, telles que le quarz, le felsdpath, le mica, qui se sont cristallisées au même instant, et dont la durée et la solidité sont très-grandes. Ces différentes substances n'ayant point une dureté uniforme, conservent long-temps le grain grossier et la surface raboteuse, qui sont indis-

pensables à la mouture des grains. Aussi les meules de cette pierre sont généralement fort recherchées.

Le granit que les meuniers désignent presque généralement sous le nom de *serpentin*, est tellement répandu qu'il serait impossible d'en citer toutes les carrières et tous les lieux où l'on en fabrique des meules. Je donnerai pour exemple l'exploitation de *Lampy*, près du magnifique bassin de Saint-Fériol en Languedoc ; celles des environs d'*Avranches* en Normandie, qui fournissent aussi des tours de pressoirs à cidre d'un assez grand diamètre, etc. Dans les vallées des Alpes, on fabrique des meules avec les blocs isolés de granit qui se trouvent dispersés çà et là dans la plaine, ou qui sont roulés sur la moraine des glaciers. Les meules du Piémont sont remarquables en ce qu'elles renferment des grenats.

On doit tailler des meules à moudre avec beaucoup d'autres roches, mais celles que je viens de citer sont au moins les plus essentielles à connaître, puisque ce sont les plus employées. On assure que l'on fait usage en Suède de meules moulées et cuites à grand feu (Brochant) ; l'on sait aussi qu'il existe sur les côtes de Sicile près de Messine, des sources d'eau qui ont la propriété d'agglutiner le sable du rivage, de le changer en grès grossier, et que l'on a profité de cette circonstance particulière pour y faire exécuter

des meules naturelles qui s'enlèvent d'une seule pièce, quand elles ont acquis assez de solidité (1). Je n'ai, au reste, aucune donnée sur la nature des meules qui s'exportent de la Norwège pour le service de la Suède et de tous les états danois ; je présume cependant, par analogie, qu'elles doivent être granitiques. Je suis resté dans la même incertitude, faute d'avoir pu me procurer des renseignemens certains, relativement aux meules d'Autriche et de Hongrie.

Les meules sont les pièces essentielles des moulins ; ce sont elles qui font la bonne ou la mauvaise réputation de ces établissemens champêtres, et les meuniers doivent s'attacher non-seulement à les bien choisir, mais encore à les tenir dans le meilleur état possible. J'ai vu beaucoup de moulins où la meule inférieure avait été mise à dessein d'une pierre différente de celle de la meule tournante ; mais, le plus ordinairement, on néglige cette recherche, qui peut être bonne dans certains pays, et tout-à-fait inutile dans d'autres.

Lorsque les meules deviennent trop unies par suite d'un long usage, on est obligé de leur redonner la surface grenue et raboteuse qu'elles

(1) Saussure, § 305.

M. Lucas fils m'a assuré que cette méthode est abandonnée.

ont perdue : ce qui se fait au moyen d'un marteau d'acier très-pointu (1). Cette opération de piquer les meules, toute simple qu'elle est en apparence, demande cependant beaucoup de précautions et beaucoup de pratique. L'on s'aperçoit qu'elles en ont besoin, quand le son devient large et mal curé et quand la mouture va lentement : on pique ordinairement beaucoup plus serré pour les bas grains que pour le froment. L'on voit, par ce qui précède, combien les pierres meulières poreuses sont préférables aux meulières grenues, puisque, à mesure que les meules poreuses s'usent, il se produit naturellement de nouvelles cavités à leur surface, tandis que les autres tendent toujours à se polir, et par conséquent à perdre leur mordant. J'ai consulté des meuniers qui donnent la préférence, à qualité égale, aux pierres blanches, parce qu'ils prétendent que les meules noires, en s'usant, altèrent la blancheur de la fa-

(1) Ces marteaux s'émoussent très-promptement, le meunier est obligé d'en avoir un grand nombre, et de les envoyer souvent à la forge. J'ai vu, aux moulins de Tresbes, en Languedoc, un marteau qui obviait en partie à cet inconvénient, parce que ses pointes étaient mobiles, se fixaient dans un trou carré, au moyen d'une vis de pression, et se changeaient avec la plus grande facilité, en sorte qu'au lieu d'avoir une collection de marteaux à porter et rapporter continuellement du moulin à la forge, il suffisait de faire appointer les petites chevilles d'acier qui étaient grosses et longues comme la moitié du doigt.

rine. Cela est vrai jusqu'à un certain point, car en effet la masse entière des meules finit, à la longue, par se mêler à la farine qu'elles produisent; mais la dose est si légère, en comparaison du volume de farine dans lequel cette poudre de pierre est mélangée, qu'il est impossible qu'elle altère sa blancheur; on sait d'ailleurs que les roches les plus noires deviennent d'un gris presque blanchâtre en se pulvérisant.

DES PIERRES A FUSIL, A BRIQUET,

ET DES ARMES EN PIERRE.

Les silex sont de la même nature que les agates, mais leur pâte est moins fine, leurs couleurs moins vives, leur translucidité moins grande; les acides ne les attaquent nullement, et ils perdent au feu, comme les agates, leur transparence et leur solidité sans s'y fondre. La manière dont les silex blonds se débitent sous le choc du marteau, la facilité avec laquelle on en obtient des écailles ou des éclats, longs, droits et minces, les fit rechercher par les plus anciens habitans des Gaules, pour la fabrication de leurs *haches*, *coins*, *couteaux*, ou *casse-têtes*, et pour celle des dards de leurs flèches. On trouve encore en France les traces et les déblais de quelques ateliers où l'on façonnait ces divers instrumens. M. Jouannet, qui a fait beaucoup de

recherches sur ces armes antiques dont on trouve un grand nombre aux environs de Périgueux, l'ancienne *Vesunna*, s'est assuré, par l'examen attentif de ces pierres travaillées, que, pour parvenir à leur donner les formes convenables aux divers usages auxquels on les destinait, on commençait par choisir un éclat favorable à la forme et à la dimension de l'instrument projeté, qu'on l'ébauchait à grands traits, puis à très-petits coups, et que, parvenu au point où la pièce n'était plus que finement raboteuse, on procédait enfin à l'opération de polir ces objets : nous ignorons absolument par quels procédés; mais ce qu'il y a de certain, c'est que les haches, ou casse-têtes, sont taillés avec une précision remarquable ; que leurs tranchans sont vifs et décrivent une belle courbe ; que les arêtes en sont bien senties, et que secondés par tous nos procédés, et par toutes les matières dures dont nous nous servons pour user et polir, il nous serait difficile de produire des instrumens de silex plus parfaits que ceux dont il s'agit. Aucun de ces détails n'est conjectural : les pierres qui existent dans les cabinets, et qui présentent les différens degrés du travail, depuis la première ébauche jusqu'au fini parfait, celles qu'un coup donné à faux lorsque le travail était déjà avancé, fit rejeter au rebut, sont les pièces à l'appui des observations de M. Jouannet, qui a publié à ce sujet une dissertation pleine d'inté-

rêt, dans l'Annuaire du département de la Dordogne, pour 1819. (Voyez les Planches.)

Les dards de flèches en pierres dont la forme approche beaucoup de celle des dards en fer, présentent non-seulement la pointe et les barbes, mais une espèce de petite queue qui servait à les assujettir au bois. Cette forme compliquée devait présenter des difficultés sans nombre, et cependant il suffit de voir ces dards, pour se convaincre qu'ils ont été taillés par le choc et par des procédés analogues à ceux que l'on met en usage aujourd'hui pour la taille des pierres à fusil. Les pierres de fronde, et surtout les coins, haches, ou casse-têtes, dont la forme est celle d'un coin pyramidal, terminé d'un côté par une pointe mousse, et de l'autre par un tranchant acéré, dont le fil décrit une portion d'ellipse, sont de petits monumens qui ont échappé à toutes les révolutions, et qui sont faits pour exercer à la fois la sagacité des savans, des antiquaires et des artistes. En effet, les peuples qui les ont taillés, les usages auxquels ils les destinaient, la manière dont on s'en servait, dont on les assujettissait, leur parfaite ressemblance avec les haches des peuples de la mer du Sud et particulièrement de la Nouvelle-Zélande et des îles des Amis, l'époque à laquelle on cessa de les employer, sont autant de points de vue différens sous lesquels on peut les envisager, mais qui sont totalement étran-

gers au plan de cet ouvrage. Je dois ajouter seulement que les haches de silex blanc jaunâtre sont les plus communes en France, qu'il s'en trouve dans presque toutes les provinces, mais qu'il en existe aussi qui ont été fabriquées avec des pierres vertes jadiennes, serpentineuses, pétrosiliceuses, avec des grès, des laves, etc.; enfin que les habitans d'Otaïti fabriquent des pioches avec des laves noires parfaitement taillées et solidement emmanchées : d'où il faut conclure que la cassure particulière du silex n'était point une condition indispensable pour la fabrication des casse-têtes, mais bien pour celle des dards ; car on n'en a encore trouvé qu'en silex. N'est-il pas remarquable que cette même pierre, qui arma la main de nos pères, ce même caillou, qu'ils taillèrent péniblement pour la chasse et pour la guerre ; ce même silex qui fut remplacé aux temps héroïques par les armes de fer et d'airain, ait été de nouveau arraché du sein de la terre pour reparaître au milieu du carnage et des combats, en complétant, pour ainsi dire, la grande et funeste découverte de la poudre à canon; et, en effet, les pierres à fusil, qui remplacent avantageusement la mèche de nos vieux mousquets, sont faites avec les silex blonds, gris, ou noirs, qui se cassent le plus avantageusement pour cet usage.

Les cailloux siliceux qu'on exploite pour la fa-

brication de ces pierres à fusil, se trouvent en petites masses isolées, placées les unes à côté des autres, et formant des lits parallèles au milieu des montagnes calcaires crayeuses. La figure bizarre et variée de ces silex prouve assez qu'ils n'ont point été roulés ; mais on n'a pas encore pu trouver une explication plausible de leur formation au milieu des bancs calcaires qui contrastent avec eux d'une manière si frappante.

Les silex dont il s'agit sont très-communs, mais ceux qui se prêtent bien à la taille sont beaucoup plus rares, et, dans la même carrière, il en existe un grand nombre qui se refusent à cet usage, ils portent le surnom de *cailloux grainchus*, ou *couenneux*.

Ceux; au contraire, qui sont propres à la taille se nomment *cailloux francs;* on les reconnaît à leur couleur blonde ou grise, teinte égale, à leur forme globuleuse, etc. ; leur cassure est lisse, égale, et surtout concave (conchoïde) ; exposés long-temps aux intempéries de l'air, ils perdent la faculté de se casser ainsi, et deviennent par conséquent impropres à la fabrication.

Les principales opérations de la taille consistent :

1° A rompre le bloc avec une masse de fer en morceaux, à surface plane d'une livre et demie environ ;

2° A fendre, ou plutôt à écailler ces mor-

ceaux de manière à faire naître à leur surface des espèces de cannelures concaves, séparées par des arêtes vives verticales, à peu près droites, qui permettent que l'on puisse, au moyen d'un autre marteau, enlever des écailles longues et minces présentant une face plane sur le côté par lequel elles tenaient au bloc, et une arête sur la face opposée ;

3° A former la pierre, en plaçant horizontalement les écailles dont on vient de parler, par leur face plane, sur le tranchant d'un ciseau fiché verticalement dans un bloc de bois ; on frappe sur l'écaille avec une rondelle de fer emmanchée, et on la débite en autant de pierres que sa longueur le permet ;

4° On reprend tous ces morceaux séparément, on les termine sur le ciseau, qui sert comme d'enclume, et, en les frappant avec la rondelle, on finit les diverses parties de la pierre, qui sont : la *mèche*, ou la partie qui frappe sur la platine, et qui fait feu ; — les *flancs*, ou bords latéraux ; — le *talon*, ou la partie qui touche au fond des mâchoires du chien, et qui est opposée à la *mèche;* — l'*assis*, ou la face supérieure située entre le *talon* et la *mèche;* — enfin le *dessous* de la pierre, qui est un peu concave, et opposé à l'*assis*.

Malgré toutes ces parties, qui sont toujours bien distinctes dans chaque pierre, on estime à une minute au plus le temps nécessaire pour faire

une pierre complète, et, en général, un bon ouvrier peut fendre et terminer à lui seul mille pierres en trois jours (1).

Le nord de la France, les côtes d'Angleterre, le Danemarck, la Saxe, la Pologne, l'Espagne, recèlent de vastes amas de ces silex ; mais les fabriques de pierres à fusil sont peu nombreuses.

On connaît en France

celles de *Saint-Aignan*, département de Loir-et-Cher, et celles des communes de *Meunes*, de *Noyers*, de *Couffi*, même département: les pierres sont jaunes, blondes et grises ;

—— de *Lye*, département de l'Indre ;

—— de *Maysse*, département de l'Ardèche ;

—— de *Cerilly*, département de l'Yonne : elles sont noires ;

—— de la *Roche-Guyon* et de *Bougival*, près de Marly, département de Seine-et-Oise.

Les caillouteurs, ou les ouvriers qui façonnent ces pierres, sont au nombre de huit cents dans le Berry.

La fameuse fabrique de *Brzeczan*, en Gallicie, est alimentée par les cailloux de *Podgozze*, et a fourni des pierres à toutes les armées autrichiennes. (Héron de Villefosse.)

Les fabriques de France ont long-temps fourni des pierres aux étrangers ; aujourd'hui l'exportation en est prohibée. L'on en fait maintenant en

(1) Dolomieu et Gillet-Laumont, *Journal des mines*, t. VI.

Angleterre, en Tyrol, en Portugal et ailleurs. A Oberstein, dans l'ancien Palatinat, on taille aussi des pierres à fusil en agate, sur les moulins à eau, avec lesquels on fait une foule d'autres objets.

Le prix des pierres à fusil varie, dans les fabriques de France, depuis 40 jusqu'à 60 centimes le cent. La manufacture royale de Tulle, département de la Corrèze, qui en fait une grande consommation pour l'essai des fusils, paie ces pierres de 9 à 10 fr. le mille.

A ces détails sur les fabriques françaises, j'ajouterai les notes suivantes, que je dois à M. Lucas père, garde des galeries du Muséum d'histoire naturelle au Jardin du Roi, auquel l'arquebuserie et l'art de la chasse sont redevables de plusieurs perfectionnemens remarquables, et dont l'obligeance et l'urbanité sont connues de tous les naturalistes.

Les pierres blondes paraissent être les plus tendres, les jaunes sont un peu plus dures, les grises d'Angleterre et de Belgique le sont davantage encore, et enfin les noires de Bourgogne sont celles qui l'emportent sur toutes les précédentes : aussi donnent-elles plus de feu, et usent-elles les batteries plus promptement que les autres ; c'est même par cette raison que les pierres noires et grises ne sont point généralement adoptées ; mais je les ai toujours préférées, afin d'éviter

les *ratés* le plus possible. Quant aux pierres d'agate, que l'on taille sur la meule en Allemagne, elles glissent sur les batteries, et donnent quelquefois moins de feu que les silex ordinaires. (M. Lucas père.) (*Voyez* la planche consacrée à la taille des pierres à fusil, et son explication.)

La petite opération familière de *battre le briquet* n'exige point un choix dans le silex, comme nous venons de voir qu'il était indispensable de le faire pour la fabrication des pierres à fusil. En effet, il suffit qu'un silex soit mince et tranchant, pour qu'il remplisse le but qu'on se propose.

Battre le briquet, c'est frapper en glissant un morceau d'acier sur le tranchant d'un silex, et recevoir les étincelles qui jaillissent sur un morceau d'amadou, ou sur du linge brûlé. Le choc détache du briquet de petites particules d'acier qui s'enflamment avec vivacité, et retombent sur l'amadou qui s'allume. Si l'on se place au-dessus d'une feuille de papier blanc, et qu'on examine à la loupe ce qui tombe de la pierre ou du briquet, pendant qu'on frappe l'une par l'autre, on trouve que les esquilles du silex n'ont souffert aucune altération; que les copeaux d'acier, dont la forme est irrégulière, n'ont également subi aucun changement de nature; mais on remarque aussi une infinité de petits corps parfaitement ronds, dix fois plus petits qu'une tête d'épingle, dont l'aspect est celui d'une scorie, qui sont creux à l'in-

térieur, qui s'écrasent comme des bulles de verre ; et qui ne sont point, comme on l'a pensé jusqu'à présent, de petits boulets de fer fondu. Ce sont eux, au reste, qui produisent les plus brillantes étincelles ; on remarque même qu'elles font entendre un petit bruissement, et que quand elles tombent sur la main, elles font éprouver un léger picotement très-court, mais très-sensible. Je serais tenté de croire qu'il se fait presque instantanément une combinaison de fer et de silice, une véritable scorite attirable, tandis que les copeaux d'acier qui sont contournés, qui conservent leurs angles et leur brillant métallique, ne sont que simplement chauffés au rouge, et non fondus.

Tous les silex sont propres à l'usage des briquets, mais, à Paris, on ne se sert que de ceux qui se trouvent dans la craie de Meudon, qui sont noirs intérieurement, et couverts d'une croûte blanche. On les apporte à la ville en gros rognons irréguliers, et on les débite avec beaucoup de dextérité dans plusieurs ateliers, où ce travail se fait en grand, ou tout simplement en plein air et sur les ponts.

HUITIÈME DIVISION.

MINÉRAUX EMPLOYÉS DANS LA BIJOUTERIE ET LA JOAILLERIE,

OU

HISTOIRE DES PIERRES PRÉCIEUSES.

Quelle variété dans leurs riches couleurs!
Le bleu teint le saphir, le jaune la topaze,
D'un pourpre ensanglanté l'ardent grenat s'embrase;
D'un incarnat plus doux le rubis est empreint.
Du plus aimable vert l'émeraude se peint.
Du sol, des élémens, les vives influences,
A ces couleurs encor joignent mille nuances:
Tous ont leur propre éclat, et dans leur noir séjour
Se partagent entre eux les sept rayons du jour.

(DELILLE, les Trois Règnes, chant IV.)

GÉNÉRALITÉS.

L'on nomme habituellement *pierres précieuses* toutes celles qui sont employées dans la bijouterie; mais on réserve le surnom de *pierres fines* ou de *pierres gemmes* à celles qui, sous un très-petit volume, réunissent le plus brillant éclat, les plus vives couleurs, la transparence la plus parfaite, et la dureté la plus grande. Le diamant, les saphirs, les émeraudes, les rubis, les topazes,

les hyacinthes, sont des pierres fines; et les agates, la malachite, le lapis, sont des pierres précieuses. A poids égal, la valeur des pierres fines est incomparablement plus élevée que celle des pierres précieuses de la seconde section. Nous conviendrons donc que toutes les pierres qui sont assez dures pour rayer le quarz cristal de roche, composeront la classe des *pierres fines*, et que le cristal de roche lui-même, avec toutes les pierres qui ne sont point assez dures pour l'entamer, formeront la seconde, ou celle des *pierres précieuses* proprement dites.

On conçoit qu'il ne s'agit point ici d'une méthode, mais tout simplement d'un *arrangement* commode, analogue à celui que j'ai adopté dans l'histoire des minerais(1); d'ailleurs, comme il est fondé sur la dureté relative des pierres, que ce caractère est celui qui intéresse le plus directement les lapidaires, qu'il influe sur l'éclat et sur la valeur de ces belles substances, cette division, tout artificielle qu'elle est, ne sera point dénuée d'intérêt pour les artistes qui font commerce de ces pierres rares et pour les amateurs qui les rassemblent.

Avant de commencer l'histoire particulière de chacune des pierres précieuses, je dois revenir sur les caractères minéralogiques, ou sur les propriétés physiques qui servent à les distinguer, et

(1) Voyez tome 1, page 245.

qui aident à les reconnaître. Parmi les caractères qui sont applicables à la connaissance de ces pierres rares et chères, on doit citer, dans l'ordre de leur importance :

1° La forme naturelle cristalline ;
2° La double ou la simple réfraction ;
3° La pesanteur spécifique ;
4° La vertu électrique ;
5° La dureté ;
6° La couleur.

Quant au magnétisme, à la cassure, à la fusibilité, à la phosphorescence, et à l'action des acides, chacun de ces caractères n'est applicable qu'à un très-petit nombre de pierres fines ; l'on se contentera de les énoncer en parlant de ces substances, et simplement pour en compléter l'histoire.

1. DES FORMES NATURELLES CRISTALLINES.

Toutes les pierres gemmes sans exception sont susceptibles de se présenter sous des formes régulières naturelles, qui sont particulières à chacune d'elles ; car il est plus que probable que toutes ces substances rares et précieuses ont cristallisé dans la nature, à la manière des sels que nous préparons dans nos laboratoires. Or, il est de l'essence de la cristallographie de produire toujours la même forme dans la même substance avec une constance et une régularité qui ne souffre

pas la plus légère exception. Ce caractère, que je place en première ligne, est donc toujours décisif, toujours certain, mais il est à regretter qu'on ne puisse l'observer que très-rarement dans le commerce ; car la plupart des pierres fines qui nous arrivent de l'Inde, de Ceylan, du Pégu, du Brésil, etc., ont perdu jusqu'à la plus légère trace de leurs figures primitives, soit par le frottement des courans d'eau qui les ont charriées et arrondies, soit par le travail des lapidaires indiens, qui les ont déjà taillées ou simplement ébauchées. Tout en reconnaissant donc l'importance de ce caractère, et en rendant hommage aux efforts que le savant Haüy n'a cessé de faire pour l'appliquer à la connaissance des pierres fines, il faut avouer qu'il n'est d'aucun secours pour les lapidaires et les joailliers; car ce ne sont pas les pierres brutes qui sont difficiles à reconnaître, puisqu'on peut les soumettre à l'épreuve de la roue du lapidaire, qu'on peut en apprécier la dureté, la fusibilité même; ce sont au contraire les pierres polies et taillées qui ont perdu, par conséquent, toutes leurs faces naturelles. Rien n'est aussi rare d'ailleurs qu'un cristal complet, et ces solides mutilés ne sont reconnaissables que pour les personnes habituées à suppléer, par la pensée, à tous les plans qui peuvent manquer à ces cristaux, et à les rétablir ainsi dans toute leur intégrité. Il est encore une raison qui éloigne les artistes de la

considération des formes cristallines, ce sont les changemens partiels ou complets qui ont lieu dans les cristaux de la même substance, par suite de l'addition des facettes secondaires, de l'accroissement excessif d'un ou plusieurs plans aux dépens des autres. Enfin cette transmutation des formes primitives des minéraux en d'autres solides, nommés *secondaires*, s'éloigne totalement des connaissances ordinaires du lapidaire. Comment fera-t-on concevoir, même à un artiste intelligent, s'il n'a pas fait une étude particulière de la minéralogie, que deux saphirs bruts, dont l'un offrira la figure d'un prisme à six pans, à bases planes, et l'autre celle d'un solide fusiforme, composé de douze faces triangulaires, appartiennent originairement au même noyau ; comment l'amènera-t-on à concevoir clairement que deux pierres qui ont la même forme naturelle, dérivent d'un noyau différent ; qu'une émeraude et un saphir hexaèdres ont une forme primitive opposée? Il sera toujours porté à conclure, de ses remarques assidues, qu'une même pierre affecte des formes différentes, et que des pierres essentiellement différentes se trouvent sous des formes analogues, ou rigoureusement semblables. Je ne prétends diminuer en rien la bonté de ce caractère, sa constance sévère, et surtout les lois immuables sur lesquelles il repose ; mais, je le répète, il n'est point du ressort des lapidaires qui taillent les

pierres fines, et encore moins de celui des joailliers, qui en font commerce quand elles sont taillées et polies.

On trouvera cependant la figure naturelle de toutes les pierres précieuses parmi celle des minéraux usuels qui sont réunis dans la planche III^e^ du 1^er^ volume de cet ouvrage, et je l'indiquerai soigneusement en traitant de chaque espèce en particulier, comme je l'ai fait pour tous les sels et les minerais qui sont susceptibles de se présenter sous la forme de cristaux réguliers.

2. DE LA DOUBLE RÉFRACTION.

Voici encore un excellent caractère, qui n'a contre lui que la difficulté qu'on éprouve à l'observer. C'est cette propriété commune à plusieurs gemmes, de doubler les objets qu'on observe à travers deux facettes inclinées l'une sur l'autre, et qui, pour cette raison, a reçu le nom de *double réfraction*.

M. Haüy a bien certainement contribué le plus directement au développement de ce phénomène, soit comme minéralogiste, soit comme physicien. Cette singulière propriété de solliciter les rayons lumineux à se diviser en deux faisceaux paraît tenir à la nature intime des minéraux transparens, se rattacher même à la cristallisation, ou à la loi suivant laquelle les molécules sont disposées dans l'intérieur des cristaux : d'où il suit que

ces deux propriétés sont aussi invariables l'une que l'autre, et qu'on ne saurait trop les recommander aux joailliers, si elles étaient d'un usage plus facile dans la pratique. Voici la manière d'observer le phénomène, telle que le savant Haüy l'indique dans ses cours, et telle qu'il l'a publiée dans son Traité des caractères physiques (1). Les pierres précieuses, dit-il, sont toutes préparées pour remplir la condition que je viens d'énoncer (deux faces inclinées entre elles, et à travers lesquelles on doit observer l'objet). Elles présentent ordinairement, du côté où elles se montrent, quand on les porte comme ornement, une large face que l'on appelle la *table*, entourée de facettes très-obliques; et du côté opposé, que l'on nomme la *culasse*, diverses facettes plus ou moins inclinées, dont les dernières se réunissent sur une arête ou sur un point commun, suivant que la pierre est longue ou circulaire. Dans l'essai de la réfraction, la table se présente naturellement pour devenir une des faces en question, et c'est même celle que l'on tourne vers l'œil; à l'égard de la seconde, on choisit à volonté parmi celles qui appartiennent à la culasse. Dans les commencemens, on a peine à distinguer l'effet de la double réfraction proprement dite, parce que l'œil se perd dans la multitude d'images produites

(1) Haüy, *Traité des caractères physiques des pierres précieuses.*

par les facettes dont la pierre est couverte. Pour s'accoutumer à bien voir, et pour se défendre de cette illusion, on fera d'abord l'observation dans une chambre dont les fenêtres seront fermées; on choisira, pour objet de vision, une épingle que l'on tiendra par la pointe entre le pouce et l'index de la main gauche, tandis qu'on saisira la pierre dans la droite, soit par la monture, soit par le feuilletis, si elle est nue, de manière à ce que la table soit près de l'œil, que la culasse regarde la fenêtre, et que le feuilletis soit entre les deux doigts.

Tout étant ainsi disposé, on remarquera que parmi les différentes images des carreaux de la fenêtre, les unes sont rejetées de bas en haut, et les autres à droite et à gauche dans le sens latéral par suite de la position différente des facettes de la culasse. Les images supérieures étant les plus favorablement situées pour l'observation, on en fixera une sans donner aucune attention aux autres; puis, dirigeant l'épingle dans le sens horizontal, on la fera mouvoir doucement en descendant ou en montant, jusqu'à ce que son image réponde à peu près au milieu de celle du carreau. Si cette image est double, on sera certain qu'elle est produite par des rayons qui n'auront traversé qu'une des faces de la culasse; l'on obtiendra le maximum de l'effet, ou le plus grand écart des images en éloignant l'épingle de toute

la portée du bras. Ordinairement les deux images sont irisées, l'une paraît plus éloignée que l'autre, et toujours plus faiblement prononcée, à peu près comme on l'a exprimé figure 10, planche 4 du 1er volume. On observera aussi ce phénomène en fixant la flamme d'une bougie à travers la table et une face de la culasse ; mais, dans ce cas, il faut appliquer entre l'œil et la pierre une carte percée d'un trou d'épingle. On voit alors, quand la gemme a la propriété de doubler les objets, d'abord la flamme simplement bifurquée, puis de plus en plus séparée (figure 9, même planche). Rarement les deux images sont complétement séparées, mais l'une est toujours plus faible que l'autre. Outre la difficulté qu'on éprouve à faire cette expérience, quand on ne s'y exerce pas souvent, une autre raison est faite pour en diminuer la valeur : c'est le cas où une pierre, qui a réellement la réfraction double, se trouve taillée de manière à ne présenter que de simples images, quelle que soit la position qu'on lui donne. Tel est le cas où une topaze aurait été taillée de telle sorte que la table soit parallèle à la section transversale de son cristal prismatique. Tel est le cas aussi de certains saphirs qui en avaient imposé, même à MM. Charles et Haüy, et qui leur avaient fait annoncer ces pierres comme ayant la réfraction unique (1). Je puis dire que je suis resté ra-

(1) *Traité de minéralogie*, t. II, p. 280.

En d'autres termes, on divise son poids réel par celui de l'eau qu'il déplace, et il résulte de cette division, un nombre quelconque qui exprime la pesanteur comparative de la pierre avec celle de l'eau.

Exemples :

Une pierre, pesant 19 gr. dans l'air, et qui se réduit à 11 gr. dans l'eau, a déplacé 8 gr. de ce liquide; or, 19 divisé par 8=2,37, c'est-à-dire que cette pierre pèse 2 fois et 37 centièmes plus que l'eau, ou environ 166 liv. le pied cube.

Une autre pierre pesant 27 gr. dans l'air, et qui se sera réduite à 14 gr. dans l'eau, aura perdu 13 gr. de son poids, ou déplacé 13 gr. d'eau : or, 27 divisé par 13=2,07, c'est-à-dire qu'elle pèse 2 fois et 7 centièmes plus que l'eau, ou 145 liv. environ le pied cube.

On est dans l'usage de n'exprimer, en minéralogie, les pesanteurs spécifiques que par les nombres proportionnels, ou par le quotient de la division, 2,37, 2,07, etc., parce que l'on suppose avec raison qu'on n'est point à même de rencontrer d'assez grandes quantités de ces substances pour se trouver dans la nécessité d'en déterminer le poids en pieds cubes. En traitant des minerais, des métaux, des pierres d'appareil et d'ornement, j'ai cru néanmoins nécessaire d'en donner le poids de cette manière; mais à présent

qu'il s'agit des pierres précieuses, cette expression serait ridicule et déplacée. Je ne me contenterai cependant pas de donner tout simplement la valeur proportionnelle de la pesanteur spécifique des gemmes, puisque l'expérience a prouvé que les lapidaires et les joailliers n'ont tiré aucun parti de cette excellente donnée; qu'ils se contentent de peser les pierres à la main, et que l'éloignement qu'ils ont toujours marqué pour l'expérience de la pesanteur spécifique, tient à ce qu'ils ont mal compris ce qu'on s'est efforcé de leur expliquer en termes savans, et que l'instrument dont on se sert dans les cabinets est d'un usage assez difficile; qu'il entraîne avec lui plus de précautions et plus de soins que n'en comportent les procédés ordinaires de peser, et qu'enfin il exige un calcul qui, tout simple qu'il est, a probablement dégoûté ceux qui ont pu tenter de s'en servir. Avant de décrire le nouveau moyen que je propose, et l'instrument simple qui remplacera l'ancien, je dois exposer la méthode ordinaire, et faire connaître l'aréomètre dont les minéralogistes ont fait usage jusqu'a présent, pour déterminer la pesanteur spécifique des substances qu'ils voulaient faire connaître.

L'aréomètre de Nicholson est composé d'un cylindre de fer-blanc de deux pouces de diamètre sur huit à dix de long. Ce tuyau, qui forme le corps de l'instrument, est surmonté d'une tige

de laiton marquée à un certain point d'un trait de lime, et surmontée d'une petite cuvette qui en reçoit une autre plus large servant à faciliter le changement des poids.

A la partie inférieure du cylindre est un cône renversé, qui y est fixé par une espèce d'anse; ce cône, à base concave, est lesté avec du plomb de manière à maintenir l'aréomètre dans une situation verticale, et d'un poids tel que, lorsqu'on plonge l'instrument dans l'eau, et qu'on l'abandonne à lui-même, il en surnage une partie.

Lorsque l'on veut prendre la pesanteur spécifique d'une pierre avec cette balance hydrostatique, il faut avoir un bocal rempli d'eau distillée, de pluie, ou même d'eau bien filtrée à la température de 14 degrés environ du thermomètre de Réaumur.

Il faut ensuite y plonger l'aréomètre, et quand il est stationnaire, mettre des poids dans la cuvette supérieure, de manière à ce qu'il s'enfonce sous l'eau jusqu'au trait de lime tracé sur la tige qui supporte la cuvette.

Supposons qu'il ait fallu vingt grains pour le faire descendre jusqu'à ce point, ce sera le poids que ne pourront excéder les pierres que l'on peserait avec une telle balance.

On retirera ces vingt grains, l'on mettra la pierre à leur place, et l'on ajoutera à côté d'elle les poids qui seront nécessaires pour faire affleu-

rer l'aréomètre une seconde fois au trait de lime. Si l'on a ajouté six grains, le poids de la pierre sera de quatorze grains. Ces deux opérations n'ont donc servi qu'à donner le poids réel de la pierre.

On reprendra cette pierre, on la posera sur la base du cône inférieur, on replongera une troisième fois l'aréomètre dans l'eau, et l'on ajoutera aux six grains qui sont restés sur la cuvette, le nombre qu'il en faudra pour faire redescendre l'instrument au point convenu. Cette troisième charge donnera la perte exacte que la pierre fait dans l'eau.

Ayant donc écrit les trois charges les unes à côté des autres, on aura,

1re Charge, vingt grains.

2e Charge, six grains.

3e Charge, treize grains.

Ensuite, en soustrayant la seconde de la première, on aura quatorze grains pour le poids réel; de même qu'en soustrayant la seconde de la troisième, on aura la perte que la pierre a faite dans l'eau, c'est-à-dire sept grains. Or, pour trouver la pesanteur spécifique d'une pierre dont on connaît le poids dans l'air, et la perte qu'elle a faite dans l'eau, il faut simplement, comme on l'a déjà dit, diviser son poids réel par cette même perte. Ainsi, dans l'exemple que nous avons choisi, la pesanteur spécifique serait 2,0, c'est-à-dire, en d'autres termes, que cette pierre serait

deux fois plus pesante que l'eau, à volume égal.

Le moyen que j'offre aux artistes a l'avantage, sur celui que l'on a suivi jusqu'à présent, d'être infiniment plus expéditif, de n'exiger aucun calcul, et de s'exécuter avec un instrument analogue au trébuchet à l'aide duquel on pèse les monnaies d'or. La planche 8, qui termine ce volume, présente la figure de cet instrument nouveau qui, comme on le voit, est composé d'un balancier divisé de karat en karat, porté sur un couteau, et à l'extrémité duquel on accroche deux petits plateaux de balance placés l'un au-dessus de l'autre.

Le plateau inférieur plonge dans un verre d'eau, et aussitôt l'instrument se met en équilibre de lui-même. Dans cet état, comme on le voit sur la planche, le contre-poids ou curseur est au point zéro, et tout est prêt à opérer. Si l'on veut donc peser une pierre quelconque, on la place dans le plateau supérieur, l'on fait glisser le curseur sur le balancier; jusqu'à ce que l'équilibre soit rétabli, le point marqué par le contre-poids donne de suite le poids de la pierre dans l'air. On la place dans le plateau qui plonge, on rétablit l'équilibre en rapprochant le curseur, et l'on voit à l'instant la différence entre les deux pesées, dans l'air et dans l'eau. Je m'arrête ici; je consulte la table qui contient les poids comparatifs des pierres de la couleur dont est celle que j'ai pesée, et je vois de suite quel est son nom, en

cherchant vis-à-vis du nombre qui répond au poids dans l'air, celui qui s'approche le plus de la pesée dans l'eau. Le cas arrivant où deux pierres différentes perdraient à peu près le même nombre de parties dans l'eau, on pourra toujours s'aider de quelqu'autres données, telles que la nuance, l'éclat, les reflets, etc. Je me contente donc de connaître la perte que les pierres font dans l'eau, parce que cela me suffit, et que ce moyen m'a permis de construire des tables comparatives où les pierres sont rangées par ordre de couleur.

Exemple :

Une pierre verte transparente peut être une émeraude, un saphir vert, une tourmaline, ou un péridot, on désire en savoir le nom à l'aide de la pesanteur spécifique seulement, voici la manière de procéder : on pose la pierre dans le plateau supérieur, on fait glisser le curseur, jusqu'à ce qu'il y ait équilibre; s'il a lieu, quand il est arrivé au point qui marque 19 karats, on en conclut que c'est là le poids réel de la pierre. On la reprend alors, on la place dans le plateau plongeur ; on rétablit l'équilibre une seconde fois, en faisant marcher le curseur, et s'il s'arrête à 12 karats, ou à 48 grains, on cherchera, à la table des pierres vertes, quelle est celle qui, pesant 76 grains dans l'air, ne pèse plus que 48 grains dans l'eau, et l'on verra que ce ne peut être qu'une émeraude du Pérou, puis-

que le saphir vert, du poids de 76 grains dans l'air, en pèse environ 58 dans l'eau, la tourmaline 52, le péridot 53, le chrysoprase 46. Maintenant, si l'on avait intérêt à connaître la pesanteur spécifique de cette pierre, il suffirait de diviser 76 par la perte qu'elle fait dans l'eau. Ainsi dans l'exemple choisi, l'on diviserait 76 par 28, et l'on aurait 2,71, qui est en effet la pesanteur spécifique de l'émeraude du Pérou.

En résumant donc le but que je me suis proposé d'atteindre, en faisant exécuter le trébuchet des joailliers, et en construisant les tables comparatives qui sont à la fin de ce volume, je dirai que toutes les fois qu'on aura une pierre fine non montée, il sera désormais possible d'en déterminer rigoureusement la nature, à l'aide de ces trois seules données :

1. Sa couleur,
2. Son poids dans l'air,
3. Son poids dans l'eau;

Le tout sans poser un chiffre, et en se servant d'un instrument qui peut servir à peser à la manière des balances communes, soit les monnaies d'or, soit tout autre objet précieux. C'est même pour le rendre familier à tout le monde que j'ai fait graver sur la face opposée du balancier qui marque les karats, le poids en grammes de toutes les monnaies d'or de France.

Le trébuchet des joailliers est représenté de

grandeur naturelle avec le verre ordinaire dans lequel on fait l'expérience ; je m'en suis servi en présence de plusieurs minéralogistes et joailliers, qui l'ont approuvé ; ils m'ont suggéré divers perfectionnemens, que l'ingénieur Pixii (1), qui exécute ces nouvelles balances, s'est empressé d'appliquer à toutes celles qu'on lui a déjà commandées.

La plupart des pierres que j'ai pesées, pour construire mes tables et pour vérifier l'exactitude de l'instrument, ont été choisies par M. le comte de Bournon, dans la collection particulière du Roi, qui est fort riche en belles pierres gemmes. Les expériences ont été faites sous les yeux de ce savant minéralogiste, et j'ai eu la satisfaction de me rencontrer très-sensiblement avec les pesanteurs spécifiques publiées par Brisson, Haüy, et autres célèbres physiciens ; c'est aussi d'après ces bases que j'ai calculé les nombres qui se trouvent dans les colonnes de mes tables.

Il est inutile de faire l'expérience dans de l'eau distillée, il suffit qu'elle soit bien filtrée comme l'est celle que l'on boit aujourd'hui à Paris. Il faut éviter d'opérer dans de l'eau très-froide ; mais, pourvu qu'elle se trouve à la température moyenne des appartemens, cela suffit. Je conseille toutefois, surtout pour une pierre qui en vaudrait la

(1) Pixii, ingénieur en instrumens de physique, rue du Jardinet, près de l'École de médecine, à Paris.

peine, de répéter l'expérience deux ou trois fois, afin de s'assurer que l'instrument n'a point été gêné dans son mouvement; que l'on n'a point pris un chiffre pour un autre, etc. Du reste l'épreuve se fait avec tant d'aisance et de célérité, que cinq à six minutes suffisent pour peser une ou plusieurs pierres.

Le trébuchet des lapidaires est sensible à un demi-grain, ce qui est plus que suffisant pour l'expérience; mais, comme les divisions se seraient trouvées trop pressées, j'ai préféré me servir de grains détachés pour les fractions de karats qui se composent de huit demi-grains. La balance, telle qu'elle est figurée ici, peut peser des pierres de cent quarante-quatre karats, c'est-à-dire, de sept karats au-dessus du régent.

4. DE LA VERTU ÉLECTRIQUE.

La vertu électrique se manifeste dans les minéraux par de simples attractions sur les corps légers ou mobiles, et quelquefois par des attractions et des répulsions successives sur ces mêmes corps.

On développe cette propriété de deux manières, par le frottement et par la chaleur. Presque toutes les pierres fines polies attirent les corps légers, quand on les a frottées quelques secondes sur une étoffe quelconque, et plusieurs autres

jouissent de la double faculté de les attirer et de les repousser, après qu'on les a exposées au feu, de manière cependant à ce que leur température permette de les toucher. Comme cette expérience exige du temps et de l'adresse, et qu'elle ne peut contribuer en rien à la connaissance des substances qui nous occupent, nous dirons que les topazes et les tournalines seulement sont susceptibles de s'électriser par la chaleur, qu'elles manifestent cette faculté sur tous les corps légers, ou librement suspendus, telle que la petite aiguille représentée figure 7, planche IV, tom. I.

Un fil que l'on soude à l'extrémité d'un bâton de cire à cacheter, que l'on a frotté d'avance, et dont on approche l'une de ces pierres chauffées, s'incline vers elle, ou s'en éloigne, suivant le point qu'on lui présente : ceci est de pure curiosité.

J'ai dit que toutes les pierres polies s'électrisent par le frottement, en sorte que cette faculté ne serait d'aucun secours pour les amateurs de pierres fines, sans une des jolies découvertes de M. Haüy, qui nous a appris que toutes ces substances n'avaient point la même faculté conservatrice pour le fluide, et que les unes perdaient leur énergie au bout de quelques instans, tandis que d'autres en donnaient encore des signes très-sensibles jusqu'à vingt-quatre heures et plus après le moment où on les avait frottées. Telles sont surtout les topazes.

L'électricité est donc un caractère qu'il faut se garder de négliger, puisqu'il a l'avantage de pouvoir s'observer même sur les pierres montées en bijoux ; mais il faut avouer que l'humidité plus ou moins grande de l'atmosphère s'oppose assez souvent au succès de cette expérience, comme à toutes celles qui ont l'électricité pour mobile, et s'il est vrai que ces épreuves manquent par fois entre les mains de M. Haüy, que doit-on attendre de ceux qui ne seraient pas appelés à les répéter souvent, et qui ne sont ni aussi exercés, ni aussi adroits que ce savant minéralogiste.

5. DE LA DURETÉ.

Si les termes de comparaison qui nous sont accordés pour juger de la dureté des pierres étaient plus multipliés qu'ils ne le sont, ce caractère serait excellent, parce qu'il est facile à éprouver, et assez constant; malheureusement on s'est borné, jusqu'à présent, à comparer la dureté des gemmes, non pas entre elles, mais par rapport seulement au quarz, au verre, à l'acier, à l'effort d'une lime douce, etc. ; en sorte qu'on en est réduit à des appréciations vagues qui sont, comme on doit le penser, beaucoup mieux senties par les lapidaires que par tout autre, vu la grande habitude qu'ils ont de lutter avec la dureté de toutes les pierres fines : aussi c'est sur leur roue

de métal, empreinte de ponce, de tripoli ou d'éméri, qu'ils jugent véritablement assez bien le degré de dureté des gemmes, et qu'ils parviennent, même ordinairement, à les distinguer les unes d'avec les autres ; la difficulté, ou l'aisance qu'ils éprouvent à leur faire prendre le poli, leur sert également de donnée. Il est vrai que cette propriété ne peut s'essayer que sur les pierres brutes, et qu'à l'égard de celles qui sont polies et montées, il faut s'en tenir à la facilité plus ou moins grande avec laquelle les corps sont rayés par elles.

Il y a donc deux manières d'apprécier la dureté des pierres, soit en essayant de les rayer avec des corps dont la dureté nous est connue, soit en cherchant à entamer ces corps avec les pierres elles-mêmes.

Dans le premier cas, où l'on agit directement sur les pierres, on se sert d'une *lime*, d'une *lame* ou d'une *pointe de fer*.

La *lime* est le plus mauvais de tous les instrumens dont on fait usage pour essayer la dureté des pierres fines ; car lorsqu'on la passe à leur surface, ou sur leurs arètes, il se forme souvent des glaces qui augmentent avec le temps, et qui en diminuent la valeur. Aussi les anciens ne souffraient-ils point qu'on fît cette sorte d'épreuve sur leurs pierres (1).

(1) Pline, *Hist. nat.*, liv. XXXVII, chap. 10.

Lorsqu'une pierre est brute et qu'on peut en détacher quelques parcelles, il est bon de les écraser avec une lame d'*acier;* la difficulté qu'on éprouve, jointe aux craquemens que ces fragmens font entendre en se pulvérisant, et aux traces plus ou moins profondes qu'ils laissent sur l'acier, peuvent donner une idée approximative de leur dureté. Ce moyen était très-employé par les anciens (1).

Quant à la *pointe d'acier*, l'usage en est facile; il consiste simplement à l'appuyer et à la faire glisser sur l'endroit le moins apparent de la pierre que l'on veut éprouver.

Par ce moyen on peut essayer indistinctement les *pierres brutes*, les *pierres taillées et polies*, et même les pierres qui sont *engagées dans des montures*.

On emploie aussi le briquet; mais il ne sert ordinairement qu'à essayer la dureté des roches. Lorsqu'elles sont assez dures, le choc de l'acier en fait jaillir des étincelles; mais quand on frappe une roche tendre, elle s'écrase sous les coups, sans jamais en produire aucune.

La seconde manière d'essayer la dureté des pierres, consiste à les passer successivement sur différentes substances dont on connaît la dureté, et qui leur servent de termes de comparaison.

(1) Pline, *Histoire naturelle*, liv. XXXVII, chap. 10.

Ces substances sont : le *cristal de roche*, le *verre* et le *spath calcaire*.

Pour éprouver la dureté d'une pierre suivant cette méthode, il faut choisir une de ses parties anguleuses, et la faire glisser en appuyant convenablement sur un morceau d'une de ces trois substances.

Si la pierre éprouvée a rayé le cristal de roche, on la considérera comme appartenant au premier ordre de dureté.

Si elle n'a pu attaquer que le verre, on la regardera comme une pierre moyennement dure ou du deuxième ordre.

Et enfin, si elle n'a rayé ni le verre, ni le cristal, et qu'elle n'ait pu entamer que le spath calcaire, on la rangera dans les pierres tendres.

La dureté, sans être un caractère invariable, est pourtant assez constante, dans chaque espèce de pierre fine en particulier, pour qu'on puisse la regarder comme une des meilleures épreuves que l'on soit à même de faire sur celles qui s'offrent journellement aux yeux des lapidaires. C'est aussi le caractère sur lequel les artistes sont le mieux exercés, par la raison qu'en travaillant ces belles productions de la nature, ils sont continuellement à même d'en apprécier les duretés diverses ; c'est pour cela que j'ai fondé mes divisions sur cette propriété, dans la persuasion où je suis que

c'est la seule méthode qui convienne à un ouvrage destiné aux artistes, qui sont à même d'en faire l'application à chaque instant, puisque leur art consiste à vaincre la dureté des pierres.

Il ne faut pas confondre la fragilité avec la dureté.

La fragilité dépend simplement de l'arrangement et du degré d'adhérence des molécules.

La dureté tient à leur essence et est indépendante de la fragilité : aussi une pierre peut-elle être à la fois dure et fragile. Telles sont certaines variétés de grès qui s'égrainent très-facilement, et qui, néanmoins sont composées de grains aussi durs que le cristal le plus pur, de même il est des serpentines qui sont d'une ténacité extrême, et qui néanmoins se laissent entamer facilement par une lame de fer.

On éprouve cette propriété par la trituration, la percussion, ou la simple pression des doigts. Ce n'est point comme caractère distinctif que l'on fait ici mention de la fragilité, mais seulement pour faire observer qu'il ne faut point la confondre avec la dureté.

Si, comme cela est probable, la fragilité et la tenacité des pierres tiennent à l'arrangement de leurs molécules, il est évident que la manière dont elles se cassent en dépend également ; aussi remarque-t-on diverses espèces de cassures qui sont assez constantes dans la même pierre.

Les principales, c'est-à-dire les plus tranchées, sont :

1° La cassure *vitreuse*, qui approche le plus de la cassure du verre ou de la glace.

2° La cassure *écailleuse* (ou *cassure de cire*), qui présente de grandes surfaces couvertes d'une multitude de petites esquilles blanches et translucides, analogues à celles qu'on aperçoit sur les deux faces mises à découvert par la fracture d'un pain de cire.

3° La cassure *conchoïde*, qui présente des enfoncemens réguliers semblables à des impressions de coquilles.

4° Enfin la cassure *grenue* qu'offrent toutes les pierres dont le tissu est granuleux, tels que les grès, les granits, etc.

6. DE LA COULEUR, DES REFLETS ET DES ASPECTS.

Les couleurs des pierres sont dues à des parties colorantes divisées à l'infini, et interposées entre leurs molécules.

Plus elles sont abondantes, plus les nuances qu'elles produisent sont foncées ; mais quand elles se multiplient par trop, la couleur qui en résulte prend une teinte sombre et la transparence en est sensiblement altérée : c'est ce qui arrive à certains grenats que l'on est obligé de chever, et

qui, en raison de cette surabondance de principe colorant, deviennent susceptibles de faire mouvoir l'aiguille aimantée.

Un grand nombre de pierres étant colorées par l'oxide de fer, et ce métal étant susceptible de prendre une multitude de nuances et de tons divers, il en résulte :

1° Que la même pierre peut avoir des couleurs absolument opposées ;

2° Que des pierres qui ne sont point de la même nature, peuvent avoir les mêmes couleurs ;

3° Et qu'une pierre peut, dans un seul échantillon, réunir plusieurs couleurs différentes.

Ce caractère est quelquefois si fugace, qu'il suffit de chauffer certaines pierres pour que leurs couleurs se modifient ou s'évanouissent totalement. C'est ainsi que les topazes du Brésil, exposées à une chaleur modérée, changent leur couleur rousse en une teinte rosâtre ; que le saphir de Ceylan perd totalement sa belle couleur bleue ; que le quarz enfumé prend une teinte jaune, etc.

Mais outre l'oxide de fer qui, sans contredit, est le principe colorant le plus généralement répandu dans la nature, on en connaît encore quatre autres, qui sont dispersés dans les minéraux :

1° L'*oxide de chrôme*, qui communique à l'émeraude du Pérou sa belle couleur verte.

2° L'*oxide de nickel*, qui produit cette couleur

d'un vert tendre par laquelle la *chrysoprase* se distingue des autres pierres vertes.

3° L'*oxide de manganèse*, qui colore le quarz violet (améthyste), et donne une belle couleur de rose à diverses autres substances minérales.

4° Enfin l'*acide chromique*, qui donne au rubis sa couleur d'un rouge vermeil. Il paraît que toutes les pierres sont colorées par quatre oxides et un acide métalliques; et quoique les couleurs de plusieurs d'entre elles soient d'une vivacité remarquable, les principes colorans qui les produisent n'y sont combinés, le plus souvent, que dans le rapport de deux à trois centièmes (1). Il est donc bien évident qu'une aussi petite quantité d'oxide de fer, de chrôme, ou de tout autre principe colorant, ne peut influer d'aucune manière ni sur la nature, ni sur les propriétés essentielles des pierres; et, comme il faut nécessairement, pour séparer deux substances l'une de l'autre, qu'elles diffèrent d'une manière notable et par leur composition, et par leurs caractères distinctifs, ce serait à tort que l'on séparerait les pierres qui ne diffèrent que par leur couleur, puisque nous venons de démontrer qu'elle ne peut influer sur leurs principales pro-

(1) Le saphir bleu est coloré par trois centièmes d'oxide de fer; l'émeraude du Pérou, par deux centièmes d'oxide de chrôme. Klaproth, *Mémoires de Chimie*, t. 1, p. 366.

priétés, qui sont : la *forme*, la *dureté*, la *pesanteur spécifique*, etc. ? C'est absolument comme si l'on prétendait faire autant de fleurs particulières de toutes les variétés de roses qui embellissent nos jardins; malgré la diversité de leurs couleurs, ce sont toujours des roses, et il en est de même des gemmes. Susceptibles, comme les fleurs, d'offrir une suite de nuances vives et variées, elles doivent aussi former des espèces de groupes composés de variétés qui diffèrent de couleur, mais qui appartiennent toutes à une seule et même famille.

Les différens reflets des pierres ne sont point dus, comme les couleurs, à des substances étrangères interposées entre leurs lames (1). Ils tiennent à un arrangement particulier de leurs molécules, qui est tel, que lorsque les rayons lumineux tombent à leur surface sous une certaine direction, ils sont réfléchis vers l'œil d'une manière tumultueuse qui donne naissance à différens jeux de lumière, que l'on appelle reflets. Il y en a de plusieurs espèces.

Les *reflets nacrés* (dans la cymophane, la pierre de lune ou felspath nacré).

Les *reflets soyeux* (dans le spath calcaire et le gypse fibreux).

(1) Il faut excepter de cette règle générale les reflets du quarz chatoyant, qui sont dûs à des filamens d'amiante. (Cordier.)

Les *reflets colorés* ou *iris* (dans l'opale, la pierre de Labrador).

Les *reflets métalliques* (dans la diallage, etc.)

Les reflets ne sont point répandus dans toute l'étendue des pierres ; ils forment des espèces de nuages mobiles qui flottent dans leur intérieur.

Les pierres qui sont douées de ces jeux de lumière, sont appelées par les lapidaires, *pierres chatoyantes*, parce qu'ils les comparent à la couleur changeante de l'iris des yeux du chat.

Tous les iris, ou reflets colorés sont produits par de petites couches d'air infiniment minces, enfermées dans des fissures imperceptibles qui existent à l'intérieur ou simplement à la surface des pierres. Il faut donc considérer les iris comme de belles imperfections qui enrichissent les pierres aux dépens de leur intégrité.

Le cristal de roche présente des iris très-bien prononcés ; mais la plupart sont produits par des ruptures accidentelles. Or, on ne peut donc point regarder les iris comme un caractère, mais seulement comme un simple accident qui n'est d'aucune importance dans la connaissance des pierres fines.

La transparence est la propriété des corps qui laissent apercevoir les objets que l'on observe à travers leur épaisseur. Cette propriété subit, dans les pierres, deux modifications : la *translucidité* et l'*opacité*.

La *transparence* est l'apanage des pierres fines.

La *translucidité* appartient aux agates, et particulièrement à la calcédoine ; ce degré de transparence est analogue à celui des gelées animales.

L'*opacité* est la qualité des pierres qui ne laissent passer aucun rayon lumineux, lors même qu'elles sont réduites en plaques extrêmement minces : tels sont les *jaspes*.

Il ne faut point confondre les *pierres transparentes* avec les *pierres incolores ;* les premières peuvent être colorées, les secondes ne le sont jamais, ainsi que leur nom l'indique assez.

On distingue trois sortes d'aspects dans les pierres : l'aspect vitreux, l'aspect gras et l'aspect métallique.

L'*aspect vitreux* est celui qui s'approche le plus du facies du *verre* ou de la *glace*.

On le remarque dans toutes les variétés de quarz, appelées vulgairement *cristal de roche*. Il appartient aussi à différentes pierres fines, telles que le *saphir*, l'*émeraude*, le *rubis*, la *topaze*, etc.

L'*aspect gras*. Les pierres qui jouissent de cet aspect, semblent avoir été frottées d'huile ; on le remarque sur le diamant et dans la hyacinthe ; mais il se voit encore d'une manière plus marquée dans la pierre qu'on appelle *jade*.

Quant à l'*aspect métallique*, non-seulement il appartient à tous les métaux et à la plupart des

substances métalliques, telles que l'*hématite* et la *pyrite;* mais il y a de simples pierres qui ont un brillant analogue au véritable aspect métallique; il n'en est cependant qu'une imitation, puisqu'il disparaît dès qu'on passe un corps dur à sa surface.

En examinant les propriétés générales des pierres gemmes, nous avons indiqué les moyens qui sont offerts aux amateurs et aux artistes pour reconnaître avec certitude celles qui se présentent rarement, ou celles dont l'aspect s'éloignerait de celui qui est propre à chacune de ces belles pierres. Mais outre les caractères dont on peut faire alternativement usage suivant les circonstances où l'on se trouve, et suivant que la pierre est brute ou polie, libre ou montée, il existe une foule de petites remarques des gens de l'art dont plusieurs ne m'ont inspiré aucune confiance, tel que le froid, par exemple, mais dont certaines, au contraire, sont dignes de fixer l'attention des minéralogistes, je veux parler du parti que l'on peut tirer des glaces, des terrasses ou des défauts qui se présentent toujours sous la même figure, dans la même espèce de pierre. C'est ainsi qu'on voit ordinairement, dans les tourmalines, des traits ou lignes parallèles qui sont dûs à de légères fissures, etc.

Quant à la fusibilité, qui s'éprouve à l'aide du chalumeau des bijoutiers, et dont l'épreuve est si

importante pour la connaissance des minerais ; elle n'est que d'un faible secours dans l'étude des gemmes ; car il faut supposer, non-seulement que la pierre soit brute, mais encore que l'on puisse en détacher une esquille. Or, dans ce cas la pesanteur et la dureté sont bien préférables, et beaucoup plus concluantes que la fusibilité. Il ne faut point cependant rejeter entièrement cette épreuve, et j'aurai soin d'indiquer celles des gemmes qui résistent à l'action du chalumeau, et celles qui se convertissent à cette haute température, soit en verre, soit en émail.

Aucune gemme ne se laisse attaquer par les acides, et surtout par l'eau forte ; mais, comme j'ai vu plusieurs compositions qui s'y dissolvaient en partie ; que cette liqueur dénote, par son bouillonnement, toutes les pierres calcaires, ainsi qu'on a pu le voir dans les caractères généraux des marbres, nous aurons l'occasion d'en citer encore deux ou trois fois l'effet en parlant des pierres précieuses du dernier ordre.

En un mot, tous les caractères que nous avons rappelés, sans avoir, à beaucoup près, la même importance, peuvent concourir à faire reconnaître les pierres qui sont employées dans la bijouterie, et comme on est dans l'usage, lorsqu'il s'agit d'une gemme d'un grand prix, de la vendre à nu, ou montée simplement à jour, on conçoit que la pesanteur spécifique, la réfrac-

tion, l'électricité, et même la dureté, peuvent s'éprouver tour à tour, et concourir, par leur ensemble, à déterminer la nature de la pierre la plus équivoque, et c'est aussi sur ces principales propriétés physiques que nous insisterons en traitant de l'histoire des pierres précieuses qui va terminer cet ouvrage, où nous aurons passé en revue toutes les substances minérales que nous avons su approprier à nos besoins, à nos arts et à nos goûts.

PREMIÈRE CLASSE.

PIERRES QUI SONT ASSEZ DURES POUR RAYER LE QUARZ, OU PIERRES FINES.

I. DIAMANT.

(*Adamas* des Anciens, *Almas* des Orientaux.)

On ne comprend sous ce nom que le diamant proprement dit; on en exclut généralement toutes les autres pierres qui le portaient aussi : tels que les diamans d'Alençon, d'Olivet, de la Tolfa, qui n'ont aucun rapport avec cette gemme.

Le diamant est le plus dur de tous les corps; quand il est taillé et poli, il devient le plus brillant.

Le diamant brut ne présente qu'une surface terne et souvent raboteuse. Il n'est point rare de le trouver en cristaux réguliers, dont les faces

sont couvertes de stries profondes ; et dont les plans sont un peu convexes ; à ces imperfections près, leur figure est celle de l'octaèdre régulier, ou du dodécaèdre rhomboïdal (1).

Le diamant perd les vingt-huit centièmes de son poids dans l'eau, et sa pesanteur spécifique est, par conséquent, de 3,53. C'est donc par erreur que l'on a dit que ce corps précieux était la plus pesante des pierres fines, puisque les saphirs, et surtout les hyacinthes, le sont beaucoup plus que lui, que la topaze est du même poids, etc.

L'éclat excessif et particulier du diamant tient à sa nature, et il la découvrit même au génie pénétrant de Newton, un siècle avant que les chimistes ne l'eussent constaté par des expériences directes. L'aspect légèrement gras du diamant ne se retrouve que dans les zircons ; mais les fabricans de pierres fausses qui ont porté leur art à un point de perfection inconnu jusqu'à nos jours, ne parviennent à l'imiter qu'en donnant à leur composition, nommée *strass*, une légère nuance de jaune, qui disparaît dans les petites masses, mais qui contribue cependant à lui donner de la vérité, et ils y réussissent tellement bien, qu'il n'y a véritablement que la dureté qui puisse faire reconnaître ces produits de l'art qui brillent aux lumières tout autant que le

(1) Tome I, pl. 3, fig. 2 et 13.

diamant, et qui ont à peu près la même pesanteur spécifique.

La plupart des diamans sont limpides et incolores, mais il s'en trouve cependant de roses, de jaunes, d'orangés, de bleuâtres, de verdâtres et même de noirs, ou de bruns; ces derniers portent le nom de *diamans savoyards*. Les diamans incolores sont les plus estimés, mais les roses le sont beaucoup aussi; en général toutes ces couleurs ont peu d'intensité.

Le diamant, exposé à une haute température, soit à l'aide d'une lentille, soit à l'aide du feu ordinaire, brûle avec une lumière rouge et vive, quand on fait l'expérience dans du gaz oxygène, et avec une flamme bleue, quand on opère dans l'atmosphère. Ce corps si précieux, si dur, si brillant, n'est composé que de carbone; Boyle et Newton le pressentirent: les belles expériences de Macquer, de Bergmann, de Lavoisier, de Guyton, le prouvèrent; celles de M. Davy viennent de le confirmer (1). On ignore encore la nature du principe colorant des diamans, ainsi que celle de certaines taches noires qu'on remarque quelquefois dans leur intérieur. Des personnes ont pensé que ce pouvait être du carbone à l'état d'oxide.

Le frottement électrise le diamant, comme

(1) *Annales de Chimie*, t. 1, p. 16.

presque toutes les gemmes, mais M. Haüy fait remarquer qu'il ne persiste à donner de signes d'électricité que pendant une demi-heure au plus.

Enfin, exposé au soleil pendant un temps suffisant, le diamant devient phosphorescent, c'est-à-dire, qu'il luit dans l'obscurité, mais seulement sur quelques faces particulières (1).

DES MINES DE DIAMANT ET DE LEUR GISSEMENT.

Une partie de la presqu'île de l'Inde et une partie du Brésil sont les deux seules contrées qui recèlent des mines de diamant exploitées.

Dans l'Inde, on cite depuis fort long-temps les fameuses mines de Golconde et de Visapour dans le Décan, celles de Gani, de Pastéal, de Jousma dans le Boundelcound, de Raolconda et de Gouel, celles de Koluré, et beaucoup d'autres qui ont été successivement épuisées ou abandonnées, et qui sont comprises entre le Bengale et le cap Comorin. La mine de Gani est célèbre par le nombre des gros diamans qui en sont sortis; lors des voyages de Tavernier, elle appartenait au roi de Golconde. Ce voyageur nous a transmis des détails sur l'exploitation de ces mines, qui se sont confirmés depuis, de même que ce qu'il avait avancé relativement à la nature du terrain

(1) Observations de MM. Grasser et Dessaigne, faisant suite à celles de Boyle.

qui les renferme, et qui paraît ana logue à celui des lavages du Brésil dont nous allons donner une idée d'après un voyageur moderne, M. Mawe, qui fait le commerce en grand des pierres précieuses, et qui a même publié un ouvrage *ad hoc* en anglais.

En 1728, les Paulistes (1) découvrirent des diamans dans le Cerro do Frio (montagne froide), l'un des districts du Brésil. On ne connut pas d'abord la valeur des premiers diamans qui furent trouvés, et on les négligea. Quelques-uns furent remis comme des pierres curieuses au gouverneur de Villa do Principe, qui s'en servit comme de jetons; mais bientôt après il en parvint en Portugal, et de là en Hollande, où leur nature et leur grande valeur furent bientôt constatées, et le gouvernement commença à en entreprendre l'exploitation. Il en a continué le monopole depuis cette époque, tantôt à ses frais, comme aujourd'hui, tantôt en l'affermant à une compagnie. Cette recherche fut poussée avec tant d'activité, qu'on estime à plus de mille onces la quantité de diamans qui sortit du Brésil pendant les vingt premières années de cette découverte, aussi cette pierre éprouva-t-elle momentanément une baisse

(1) Colons portugais qui fondèrent la capitainerie de Saint-Paul, et qui se rendirent célèbres par la hardiesse de leurs expéditions et par leurs riches découvertes. Ils sont aussi désignés sous le nom de *Grimperos*. *Voy.* t, 1^er^, art. *or.*

considérable. Aujourd'hui une partie de ces diamans du Nouveau-Monde sont dirigés sur l'Inde, d'où ils repassent probablement en Europe.

Le Cerro do Frio est un plateau montagneux qui forme le point le plus élevé de toute cette partie du Brésil ; un grand nombre de rivières y prennent leur source, et l'on en estime la hauteur à seize ou dix-huit cents mètres au-dessus du niveau de la mer.

Le canton où l'on exploite aujourd'hui les diamans a une étendue de seize lieues du nord au sud, sur huit de l'est à l'ouest, aux environs de la ville de Téjuco. M. Mawe, à qui j'emprunte ces détails intéressans, a visité plusieurs de ces exploitations, et particulièrement celle de *Mondanga*, qui est la plus importante. Elle est située à douze lieues nord de la ville de Téjuco, sur le bord de la rivière de Jigitonhonha, que Dandrada écrit Giquilignogna, qui se jette dans le Rio-San-Francisco.

Les diamans se trouvent dans un agglomérat semblable à celui qui contient l'or de ces mêmes contrées (*Voy.* t. 1^er^, p. 605), et qui porte également le nom *cascalho*. Il est composé des mêmes élémens, et contient aussi une certaine quantité de ce métal ; mais on regarde comme plus riche celui qui renferme des grains arrondis et brillans de minerais de fer, beaucoup d'oxide noir de fer, des galets de quarz, jaune ou bleu, etc.

A la mine de *Mondanga* le cascalho, qui renferme les diamans, s'extrait dans le lit même de la rivière dont, à cet effet, on détourne les eaux par un canal et un barrage formés de plusieurs milliers de sacs de terre. Cette rivière est trois fois large comme la Seine, à Paris.

On enlève ce cascalho, et on le porte dans un lieu commode pour laver, au moyen de petits charriots qui montent sur un plan incliné à l'aide d'une machine hydraulique.

Le lavage du cascalho a lieu sous un hangar et sur un plancher incliné d'un pouce par pied, partagé dans sa longueur par plusieurs compartimens ou caisses, dans chacune desquelles est un nègre. Un courant d'eau est amené vers la partie supérieure, et au-dessus est un tas de cascalho.

Chaque laveur est pourvu d'une espèce de rateau. Il fait d'abord tomber soixante à quatre-vingts livres de cascalho, et introduit de l'eau. Il commence par remuer et agiter continuellement la masse, en la remontant toujours vers la caisse. Au bout d'un quart d'heure toutes les parties terreuses fines sont entraînées; ce dont on est assuré lorsque l'eau qui s'écoule est claire. Alors le laveur fait à la main le triage du gravier restant; il jette d'abord les plus gros caillous, puis les moins gros, et examine le reste avec beaucoup d'attention pour découvrir les diamans.

Il y a ordinairement vingt nègres dans chaque

atelier. Plusieurs inspecteurs, destinés à surveiller constamment le travail, sont assis sur des banquettes élevées.

Aussitôt qu'un nègre a trouvé un diamant, il en avertit en frappant des mains, et le remet à l'inspecteur qui le dépose dans une gamelle suspendue au milieu de l'atelier. Le soir, cette gamelle est portée à l'officier principal, qui compte et pèse les diamans et les enregistre.

Il y a des primes établies pour les nègres, suivant la grosseur des diamans ; celui qui a le bonheur d'en trouver un pesant un octavo (17 karats 2 grains), est mis en liberté solennellement, et son maître indemnisé. Malgré ces récompenses et la surveillance la plus active et la plus scrupuleuse, il est cependant certain que la vente des diamans volés est très-considérable. Une partie provient, il est vrai, de l'exploitation clandestine de quelques terrains négligés par le gouvernement; mais on a lieu de présumer que la plupart proviennent des lavages mêmes qu'il entretient, et ce qui le prouve, c'est que les diamans de contrebande sont toujours plus beaux et plus gros, que ceux qu'on achète au trésor.

D'après les registres de l'administration des mines de diamans, il paraît que l'exploitation s'est montée, de 1801 à 1806, à dix-neuf mille karats par an, tandis que, d'après M. le baron d'Eschwège, il se serait élevé, de 1730 à 1814,

à trente-six mille karats, pendant chacune de ces quatre-vingt-quatre années : ce qui tient à ce que le nombre et la richesse de ces mines a beaucoup diminué dans ces derniers temps. Aussi, dans cette première période, le diamant n'est revenu au gouvernement qu'à 18 ou 19 francs le karat, tandis qu'il lui coûte aujourd'hui environ 40 fr. 50 cent.

Les grosses pierres sont rares au Brésil. On ne trouve guère dans une année que deux ou trois diamans du poids de dix-sept à vingt karats, et, en deux ans, on en rencontre à peine un de trente karats. La plupart n'excèdent pas cinq karats, et beaucoup sont au-dessous. Leur *eau* varie : plusieurs sont colorés, et l'on assure que ceux qui sont entourés d'une croûte verdâtre deviennent les plus beaux et les plus limpides, quand ils sont taillés.

Une chose assez remarquable, que l'on observe dans un même gîte, dans un même lavage, c'est la grande égalité de richesse, sinon quant à la grosseur des pierres, au moins quant à la quantité de karats qu'on doit obtenir ; et cette circonstance est telle que l'intendant peut calculer d'avance, avec certitude, le produit d'un lavage, d'après le cubage du cascalho à exploiter.

Le diamant se trouve quelquefois engagé dans la masse solide du cascalho, qui est toujours très-ferrugineux. Le maréchal duc d'Abrantès en pos-

sedait un qui était ainsi adhérent à un morceau de cette roche d'alluvion. Il en existe deux autres dans le cabinet impérial de Vienne, qui sont également engagés dans leur gangue. Jusqu'à présent l'on n'a point encore rencontré le diamant dans son véritable gîte natal; car il est évident que ceux qui se trouvent dans le cascalho sont étrangers, comme les autres élémens de cette espèce de poudingue, au local qui les récèle aujourd'hui.

M. Mawe a visité le trésor des diamans à Téjuco et à Rio-Janeiro. Dans le premier, il y en avait environ huit cents karats, ce qui est le produit annuel du lavage; dans l'autre, il s'y trouvait cinq mille karats de diamans; dont un seul pesait dix-sept karats. L'on y conservait aussi deux grandes lames de diamant, ayant chacune un pouce de surface sur un huitième de pouce d'épaisseur, provenant de la même pierre qu'on avait clivée. Outre ce trésor, le roi possède une collection magnifique de diamans, tous supérieurs au poids de dix-sept karats, et dont la valeur est portée à 72 millions. L'un d'entre eux pèse quatre-vingt-quinze karats trois grains. D'autres le portent à cent vingt karats. Il fut trouvé dans le ruisseau de l'Abaïte; car, outre la mine de Mandanga, qui est la principale, il en existe beaucoup d'autres au Brésil : celles de San-Gonzalès, de Montero, du Rio-Pardo, d'où proviennent les dia-

mans verts-bleuâtres; celles de Carolina, de Canjeca, paraissent être les plus productives ; mais on en connaît encore dans la Cerro-San-Antonio, au nord de Téjuco, dans l'arrondissement de Rio-Plata ; enfin dans ceux d'Abaïte et d'Indaia ; mais la plupart de ces derniers gîtes ne sont exploités que clandestinement par les Grimperos (1).

Ces détails sur le gîte et l'exploitation des diamans du Nouveau-Monde, s'appliquent aussi à ce que nous savons de plus nouveau sur le gissement, la gangue et la recherche des diamans de l'Inde. Il paraît qu'ils se trouvent aussi disséminés dans des terrains superficiels, de transport et d'alluvion anciens, ou engagés dans des roches d'aggrégation. (Observations récentes du docteur Heyné.)

Divers points de l'île de Borneo recèlent aussi des diamans, particulièrement Liuga, Bagnière-Massène, Brandjermaessing, Panthiana, et la rivière de Simadan. Les diamans que M. Leschenault rapporta de cette île étaient cristallisés en octaèdres, et d'une fort belle apparence. Ils sont maintenant comme ceux du Brésil, tout aussi estimés que les diamans de Golconde et de Visapour; car le préjugé, ou les raisons commerciales

(1) Mawe, *Voyages dans l'intérieur du Brésil, particulièrement dans les districts de l'or et du diamant*, traduits de l'anglais, par J. B B. Eyriès.

qui décrièrent ceux des nouvelles mines, n'existent plus.

Les mines de diamant de l'Inde s'exploitent par des entrepreneurs, mais le gouvernement y entretient des commissaires à sa solde. Leurs fonctions consistent à faire passer tous les diamans que l'on trouve, à travers un crible, dont les trous sont d'une largeur convenue : tous ceux qui passent sont pour l'entrepreneur, tous ceux qui restent sont pour le gouvernement.

Les petits diamans se vendent à la mesure, et les autres au karat (1).

Le diamant fut connu des anciens, nous ne saurions en douter; ils le recevaient de l'Inde, et peut-être de plusieurs parties de l'Afrique; mais, ce qui est digne de remarque, et qui vient à l'appui de cette opinion, c'est que Pline, en citant les lieux d'où on le tirait, ajoute soigneusement

(1) Le mot *karat* que nous avons adopté pour désigner le poids des pierres fines et le titre de l'or, vient de *kuara*, espèce de fèves dont on s'est servi dans les premiers âges pour peser la poudre d'or. Ces graines rouges séchées pèsent assez régulièrement quatre grains, ou un karat. La plante qui les produit est une érythrine qui a été décrite sous les noms divers d'*Erythryna corallodendrum*, d'*Erythryna indica*, d'*Erythryna orientalis*. Bruce l'a décrite et figurée dans son Voyage aux sources du Nil. Elle croît non-seulement dans toute l'Asie et en Afrique, mais aussi aux Antilles, en Amérique, etc. Dans toutes ces contrées ses graines servent à peser. Bruce, t. v, p. 82, pl. 19.

qu'il se trouve associé avec l'or, comme nous avons vu, en effet, qu'il l'accompagne dans les lavages du Brésil ; mais, s'il est constant que le diamant ait été connu des anciens, il paraît, au moins aussi certain qu'ils n'ont jamais su le tailler ni le polir, et qu'ils ont ignoré ce qui en fait réellement tout le prix comme objet de luxe. Il est très-vraisemblable, en revanche, qu'ils s'en servaient pour graver leurs magnifiques camées et leurs belles intailles, en en fixant des fragmens avec solidité à l'extrémité des outils qu'ils ajustaient sur leur touret (1).

Si l'on en croit Heeren, les diamans étaient un des articles du commerce que les Carthaginois faisaient avec les Etrusques ; tout porte à croire, en effet, que l'on exploitait des mines de diamant dans l'intérieur de l'Afrique, mines qui nous sont absolument inconnues aujourd'hui.

Ce fut seulement en 1476 que Louis de Berguem découvrit l'art de vaincre le diamant par le diamant lui-même, et parvint à le tailler et à le polir à l'aide de sa propre poussière. Le premier diamant poli qui parut après la découverte de ce Louis de Berguem de Bruges, en 1476 (2), appartint à Charles-le-Téméraire, dernier duc de Bourgogne, qui le portait au cou, entouré de trois

(1) Laurent Nater, *Comparaison de l'art de graver sur pierre, chez les anciens et chez les modernes.*

(2) Goguet, *Origine des arts*, t. III, p. 221.

rubis balais. Il perdit ce précieux joyau à la bataille de Morat en Suisse. Les Bernois qui le trouvèrent le vendirent à de riches négocians d'Augsbourg qui le revendirent à Henri VIII, roi d'Angleterre, et l'une de ses filles l'apporta en dot au roi d'Espagne Philippe II. On ignore ce qu'il devint depuis, telle est au moins l'histoire qui est rapportée par presque tous les auteurs du temps. On a dit aussi que ce diamant est notre *sancy* (1).

Avant cette époque, on portait déjà des diamans comme objets d'ornement, et l'on n'estimait que ceux qui, cristallisés en octaèdres, offraient une pointe ou pyramide naturelle. Ils portaient alors le nom de *pointes naïves* ou *ingénues*. On assure que le manteau de Charlemagne, ainsi que celui de saint Louis étaient ornés de diamans non polis.

Dans les premiers temps où l'on commença à tailler et polir les diamans, on les décroutait en les frottant fortement l'un contre l'autre, et c'était la poussière qui en résultait, et qui portait le nom d'*égrisée*, qui servait à les user, et à leur procurer le poli le plus brillant. Aujourd'hui l'on abrège infiniment l'opération en effectuant le clivage, ou du moins en enlevant les portions que l'on veut sacrifier à l'aide d'un fil d'acier ou de laiton enduit de poudre de diamant, humectée de vinaigre.

(1) Le solitaire du vicomte d'Arlincourt, p. 317.

Le clivage s'exécute en faisant passer un plan coupant dans le sens des lames de superposition de cette pierre, et en les partageant au moyen d'un choc ménagé; on n'a recours à l'archet que pour les diamans dont les lames se croisent, et qui sont connus sous le nom de *diamans de nature;* cependant l'auteur du *Mercure indien* assure qu'on ne hasardait le clivage, dans son temps, que sur les diamans au-dessous de cinq à six karats, et que, passé ce poids, l'on avait recours à la scie.

L'expérience a prouvé que toutes les formes ne sont point également propres à procurer le plus grand éclat possible au diamant : aussi les lapidaires hollandais, qui excellent dans cet art, varient-ils peu dans la figure qu'ils lui donnent; en général, les formes européennes se bornent : 1° au brillant; 2° à la rose; et 3° à la poire indienne, encore cette dernière n'est pas très-usitée.

La taille en brillant est composée d'une face plane nommée *table*, entourée d'un plus ou moins grand nombre de facettes qui composent la dentelle : c'est cette partie seulement qui est visible dans les diamans montés. La partie inférieure du brillant doit être moitié plus épaisse que la première, et se compose d'une face plane qui se trouve directement au-dessous du milieu de la table, et qui se lie avec la dentelle par des facettes allongées qu'on nomme *pavillons:* ainsi la monture cache les deux tiers du brillant, et c'est à

sa grande épaisseur que cette forme doit tout l'éclat qu'elle procure au diamant. M. Léman pense avec raison que la forme brillantée, qui a d'abord été plus simple qu'elle ne l'est aujourd'hui, a été indiquée par la figure octaèdre des cristaux de diamant dont il suffisait de tronquer fortement l'un des sommets pour en diminuer l'épaisseur, faire naître la table, et obtenir assez exactement la proportion voulue : c'était alors ce qu'on nommait *pierres épaisses*. Voyez pl. 7, fig. 1, 2, 3, 4, l'exemple d'un brillan tet fig. 14 et 15, le trait des contours du régent, qui est, comme on le sait, le plus gros diamant de la couronne de France.

La *rose*, figures 5 et 6, diffère du brillant en ce qu'elle se termine par une pyramide à plusieurs facettes, que la monture ne cache que ce qui est strictement nécessaire à la solidité de la certissure, et que le dessous est plat. Cette forme n'est propre qu'aux diamans minces, et est bien loin d'avoir l'éclat du brillant.

Quant à la *poire à l'indienne*, c'est une forme bâtarde qui n'est propre qu'aux pandeloques, aux pendans d'oreilles, ou girandoles.

Les Indiens, qui ne visent qu'à conserver le poids de leurs pierres, sacrifient tout à cette vue, tandis qu'en Europe on préfère l'éclat au volume, et l'on ne balance pas à en diminuer le poids pour faire disparaître un point, une

glace, un jardinage, ou tout autre défaut. Les Indiens, pour les dissimuler, multiplient les facettes, et cet excès même devient un sujet de méfiance pour les acheteurs.

Les diamans octaèdres, avons-nous déjà dit, se nomment *pointes naïves;*

Ceux qui sont dodécaèdres, à plans convexes, portent le nom de *diamans bruts*, ou *ingénus;*

Ceux qui ne peuvent se cliver, *diamans de nature;* enfin ceux qui sont d'un trop petit volume pour être taillés, servent aux vitriers, et se nomment *grains de sel.* On consultera avec le plus grand fruit, pour tout ce qui tient à l'art proprement dit, l'excellent *Traité du diamant et de la perle*, publié en anglais par Jeffris.

DU PRIX ESTIMATIF DES DIAMANS.

Le moyen le plus simple d'apprécier les diamans, et celui qui semble convenir le plus généralement aux diamans ordinaires, consiste à multiplier le poids du diamant par lui-même, et à multiplier ce produit par le prix d'un diamant pesant un karat, valeur, il est vrai, que l'on hausse ou baisse suivant la qualité et la beauté de la pierre que l'on veut estimer.

Exemple pour un diamant de 12 *karats :*

12 × 12 = 144 × 48, prix moyen du karat, égale 6,912 fr. Cette méthode et cette valeur du karat sont adoptés par Jeffris.

M. Sage, d'après M. Nitot, l'un des joailliers les plus instruits de Paris, porte le prix du diamant parfait à 300 fr. le karat, et fait croître cette valeur avec une telle rapidité qu'un diamant parfait, ou paragon de 5 karats, vaudrait 7,500 fr.

M. Pujoux prétend, je crois, avec raison, que le prix moyen du karat doit être porté aujourd'hui à 150 fr.

Enfin M. Lucas, dans le *Dictionnaire d'histoire naturelle*, donne le tarif suivant, qui lui a été communiqué par M. Champion, bijoutier :

Le diamant *mince*, d'un grain et au-dessous, de 96 à 120 fr., suivant la qualité.
Le *gros menu*, 110, 120, et 125 fr.
Le recoupé de six au grain, 150
——— pesant deux grains 170
——— pesant trois grains 00

Et enfin pesant quatre grains, ou un karat, 260 à 280 fr. ; et de là on compte à la pièce :

Un diamant de six grains vaut. . .	600 fr.
——— de huit grains	1000
——— de dix grains.	1400
——— de douze grains	1800
——— de quinze grains. . . .	2400
——— de dix-huit grains. . .	3500
——— de vingt-quatre, ou six karats.	5000

L'on voit combien les opinions sont variées sur la valeur intrinsèque des diamans qui circulent

communément dans le commerce : que l'on juge, d'après cela combien celle des diamans qui sortent de la ligne ordinaire est difficile à estimer, et combien le caprice influe sur cette appréciation ; aussi lorsqu'une pierre dépasse vingt karats, elle cesse d'être soumise au tarif, et l'on n'a plus égard qu'à la beauté de son eau, qu'à la perfection de ses proportions, de sa forme etc. Nous citerons, au nombre de ces diamans connus par leur volume extraordinaire :

1° Celui du Grand-Mogol, qui pèse deux cent soixante-dix-neuf karats et demi, et qui fut décrit par Tavernier. Cette pierre énorme, qui est une rose de treize lignes et demie d'épaisseur, sur dix-huit de diamètre, fut trouvée à la mine de Coulour, dans le ci-devant royaume de Golconde.

2° Celui de l'empereur de Russie, qui pèse cent quatre-vingt-quinze karats, sur lequel on a débité une foule d'historiettes controuvées.

3° Celui de l'empereur d'Autriche, qui a appartenu au duc de Toscane, et qui pèse cent trente-neuf karats et demi.

4° Celui du roi de France, connu sous le nom de *régent*, qui pèse cent trente-six karats, qui a neuf lignes d'épaisseur sur treize, et treize lignes et demie de diamètre. Ce diamant, taillé en brillant (*voy.* pl. 7, fig. 14 et 15), est plus remarquable par sa perfection que par son volume, qui est ce-

pendant assez considérable. Il provient de la mine de Pastéal en Golconde, et il fut acheté par le duc d'Orléans, alors régent, 2,250,000 fr, ; mais il a été estimé le double. Enfin le *sancy* est encore un fort beau diamant, qui appartient à la couronne ; il a coûté 600,000 fr ; mais il est évalué beaucoup au-dessus de ce prix.

En traitant des substances minérales que l'on emploie pour user, tailler, polir et forer les corps durs, j'ai parlé des usages de la poudre de diamant qui provient, non-seulement de l'opération d'égriser, mais aussi des très-petits diamans qu'on pulvérise ; je n'ai point oublié non plus l'usage des pointes naïves pour couper le verre, pour percer les agates, le cristal, ou pour graver sur les matières dures.

Je renvoie ce qui pourrait me rester à dire sur la taille et l'art de monter le diamant, à la fin de cette dernière division, où je récapitulerai les principales opérations des lapidaires, en décrivant leurs instrumens, ainsi que je l'ai fait en terminant l'histoire des roches qui sont employées à la décoration, par rapport à l'art du marbrier et du lithoglypte.

II. SAPHIR.

(*Corindon-hyalin* des minéralogistes, anciennement *Télésie*.)

On réunit sous le nom de *saphir*, les saphirs ordinaires, le rubis oriental, la topaze orientale, l'émeraude orientale, le péridot oriental, et l'astérie. On en exclut le saphir d'eau, le saphir du Brésil et le saphir faux.

Le saphir raye tous les corps, excepté le diamant ; il perd les vingt-trois centièmes de son poids dans l'eau, et sa pesanteur spécifique est environ 4,0. Il a la double réfraction (1).

Ses formes régulières dérivent toutes du dodécaèdre à faces triangulaires allongées, ou du prisme hexaèdre régulier, voy. tome 1^er^, pl. 3, fig. 9 et 15.

Les saphirs bruts qui circulent dans le commerce, sont ordinairement arrondis, à cause du frottement qu'ils ont éprouvé dans le lit des torrens et des rivières où on les trouve presque toujours ; il s'en trouve cependant aussi quelques-uns de parfaitement cristallisés.

Le saphir offre de nombreuses variétés de cou-

(1) On a écrit dans plusieurs ouvrages de minéralogie que le saphir a la réfraction simple, mais depuis M. Haüy a découvert qu'il l'a réellement double.

leurs dont les anciens faisaient autant d'espèces de pierres particulières. Les principales sont :

1° *Saphir blanc.*

Brillant parfaitement incolore.

2° *Saphir rouge* (rubis oriental des lapidaires).

D'un rouge très-vif, mêlé d'une légère nuance de violet ; il passe à la couleur fleur de pêcher et à la teinte de giroflée, qui est *très-aimable* à l'œil.

3° *Saphir vermeil* (vermeil oriental ou rubis calcédonieux des lapidaires).

D'un rouge un peu laiteux, légèrement chatoyant.

4° *Saphir jaune* (topaze orientale des lapidaires).

D'un jaune pur, qui tient le milieu entre le jaune roux de la topaze du Brésil et le jaune pâle de la topaze de Saxe. On connaît aussi, dans cette variété, les jaunes abricot, jonquille et citron.

5° *Saphir violet* (améthyste orientale des lapidaires).

D'un violet pur et éclatant, qui le distingue de l'améthyste ordinaire, dont la couleur est un

peu terne, ou un tant soit peu rembrunie quand elle est épaisse.

6° *Saphir vert* (émeraude orientale des lapidaires).

Il est extrêmement rare. Sa couleur peu foncée, présente aussi, mais peu souvent, la teinte du péridot. M. de Drée en possédait un de cette nuance recherchée par sa rareté.

7° *Saphir bleu-clair* (saphir femelle des lapidaires)

Sa couleur est si faible qu'on pourrait le considérer comme un saphir limpide lavé d'une teinte de bleu.

8° *Saphir bleu barbeau.*

Il présente une teinte veloutée des plus agréables.

9° *Saphir bleu indigo* (saphir mâle des lapidaires).

Sa couleur est d'un bleu très-agréable qui n'est ni trop clair, ni trop foncé.

Ces dernières variétés sont les saphirs proprement dits des lapidaires. Je crois que le diamant bleu de l'île de Chypre, dont Pline fait mention, est notre saphir bleu.

Quant aux saphirs qui se font remarquer par des reflets, ou des jeux de lumières particuliers, on cite les suivans :

1° *Saphir girasol.*

Son fond transparent lance des reflets d'une teinte rouge et bleue, semblables à ceux du quarz girasol, et qui suivent aussi les mouvemens de la pierre.

2° *Saphir chatoyant.*

Il offre des reflets nacrés très-vifs, sur un fond rouge ou bleu.

3° *Saphir astérie ou étoilé* (ou saphir de chat des lapidaires).

Cette jolie variété de saphir, d'un bleu-clair assez vif, présente, quand il est taillé en cabochon, des reflets étoilés qui rappellent l'image d'une brillante étoile sur un ciel azuré.

Ce jeu de lumière est une suite de la forme cristalline du saphir qui appartient à un solide dont la section horizontale ou perpendiculaire à l'axe est un hexaèdre régulier, et dont les rayons donnent naissance aux branches de l'étoile.

On connaît des saphirs astéries rouges, aussi bien marqués que les bleus.

Il arrive quelquefois que l'on trouve des saphirs qui réunissent, dans un même cristal, plusieurs

des couleurs que nous venons de citer. Ce fait démontre donc évidemment que les différentes variétés de couleur du saphir doivent être réunies dans le même genre, puisque la nature elle-même fait quelquefois cette réunion. Il en existe soit au Muséum d'histoire naturelle, soit dans la collection particulière du Roi, qui présentent, ainsi réunis dans la même pierre, deux et même trois couleurs.

On trouve les saphirs dans le sable des ruisseaux qui avoisinent les montagnes granitiques de l'Inde, et particulièrement dans ceux qui descendent du Décan, de l'empire des Braghmans, de Ceylan, du Pégu, etc. L'on en trouve aussi, mais en bien moins grande quantité, en Bohême, et même dans le ruisseau de Rioupezouliou, près d'Expailly en Velay.

M. de Bournon fait remarquer que le saphir rouge est commun au Pégu, et rare à Ceylan; que le saphir bleu est commun à Ceylan, et rare au Pégu; que les saphirs jaune-clair, jaune-foncé, viennent de Ceylan; que les nuances jonquilles et nankin sont très-rares; enfin que le saphir astérie bleu vient de Ceylan.

Pour recueillir les saphirs et les zircons du ruisseau d'Expailly, on choisit un moment où il est presque à sec; les hommes qui s'occupent de cette espèce de pêche, se munissent d'une petite auge de bois et d'un sachet de toile, et ils remontent le lit

jusqu'à ce qu'ils trouvent de petites mares d'eau profondes de sept à huit pouces, et larges de trois à quatre pieds. Lorsqu'ils sont arrivés à ces mares, ils entrent dedans, remplissent leurs auges du sable et de la terre qui sont au fond, les lavent et les remuent avec la main, sans sortir leur auge de l'eau, de sorte que tous les corps lourds restent au fond, tandis que l'eau entraîne tout ce qui est léger : de cette manière, quand ils retirent leur boîte, elle renferme toujours bonne quantité de sable ferrugineux, dans lequel on trouve des saphirs mêlés avec de petites hyacinthes rouges. J'ai assisté quelquefois à cette récolte en passant au Puy dont le ruisseau n'est éloigné que d'un quart de lieue ; mais les hommes qui la font, recherchent plutôt les zircons que les saphirs, qui y sont excessivement rares.

Le saphir, à cause de sa dureté, de la vivacité de ses couleurs et de son brillant éclat, tient le premier rang parmi les gemmes ; et lorsqu'il est blanc, il peut même remplacer le diamant jusqu'à un certain point. Pour distinguer les différentes variétés de saphir des pierres avec lesquelles les lapidaires les associaient mal à propos, ils leur ajoutaient l'épithète d'orientales : *Rubis oriental*, *topaze orientale*, dénominations vicieuses sous tous les rapports, mais au moyen desquelles on s'entend bien dans le commerce ; il serait cependant très-inconvenant de ne pas

réunir toutes ces variétés sous le même nom générique dans un ouvrage de la nature de celui-ci; seulement je persiste, comme je l'ai déjà fait dans ma première édition, à donner la préférence au mot *saphir*, plutôt qu'à celui de *corindon*, adopté chez les minéralogistes, et encore inconnu des artistes et des amateurs dont j'ai à cœur d'être entendu.

Les saphirs reçoivent un poli parfait. On les taille en Europe avec de la poussière de diamant, et on les polit avec de l'émeri, qui lui-même n'est qu'un grès de saphir, ainsi que nous l'avons fait voir à l'article des substances que les lapidaires emploient pour polir les pierres dures.

Quelques lapidaires taillent les saphirs sur des roues de plomb imbibées d'émeri et d'eau; mais la roue de cuivre et l'égrisée sont préférables, parce que l'on risque moins de les étonner. Thévenot prétend que les ouvriers de la maison du roi de Golconde taillent les saphirs avec un archet composé de deux fils de fer roulés l'un sur l'autre en forme de cordonnet et enduits de poussière d'émeri blanc détrempée dans beaucoup d'eau et réduite en boue liquide. Le voyageur ajoute que cet émeri ne se trouve que dans une seule partie du royaume, et qu'il y porte le nom de *corind*. Or, il est plus probable que le *corind* de Golconde est la même pierre que celle qui porte à la Chine le nom de *corindou*, à la côte

de Coromandel celui de *coroum*, et en France, par corruption, le nom de *corindon*.

Cette substance est un saphir lamelleux qui fut apporté, pour la première fois, de la Chine en Angleterre, par le docteur Lind, et d'Angleterre en France par Faujas. D'après les détails curieux que ce naturaliste a donnés sur cette pierre, dans son intéressant voyage en Angleterre, il paraît que les Chinois s'en servent, comme à Golconde, pour scier les pierres dures, et qu'ils emploient aussi un archet à double fil. C'est d'après la parfaite identité qui existe entre le *corindou* des Chinois et notre *saphir*, que les minéralogistes ont cru devoir changer le nom de saphir en celui de *corindon*. MM. Tennant et de Bournon sont les premiers auteurs de cette réunion, et il existe, dans la collection particulière du Roi, tous les passages du saphir au corindon, et du corindon à l'émeri.

Les lapidaires font quelquefois chauffer les saphirs qui sont trop chargés en couleur, pour en diminuer l'intensité et augmenter leur éclat. M. Brongniart fait remarquer que le contraire arrive aux saphirs d'Expailly, lorsqu'on vient à les chauffer.

L'un des plus beaux saphirs connus est celui qui existait dans la collection du Muséum d'histoire naturelle de Paris, et qui fut donné en échange d'une suite de minéraux du plus grand

prix, et d'un tout autre intérêt, pour l'étude, que ne l'était cette pierre unique. On a dit que M. Weiss, avec lequel on fit cet échange, a fait tailler et polir ce saphir, et qu'il est estimé maintenant 1,200,000fr. : j'ignore jusqu'à quel point cette assertion est fondée. J'ai vu ce saphir à l'époque où il était au Muséum, sa couleur était d'un bleu un peu foncé; sa forme était celle d'un cube rhomboïdal, dont l'un des côtés avait trois centimètres et trois millimètres (douze lignes et demie), et l'autre deux centimètres et cinq millimètres (onze lignes). On lui avait probablement laissé cette forme pour lui conserver tout son poids.

L'on cite encore, au nombre des saphirs monstrueux, les deux rubis orientaux du roi d'Arrakan, dans l'Inde, qui offraient chacun une pyramide à six faces, de la longueur du petit doigt, et de près d'un pouce de diamètre à la base, forme qui ne permet pas de les confondre avec aucune autre pierre fine (1). La pierre précieuse par excellence des Chinois est le *phav-chi* qu'ils tirent du Thibet et du pays des Turcs : serait-ce le saphir ?

Je crois que les anciens n'ont point gravé sur cette pierre, car il ne nous reste aucune gravure véritablement antique sur saphir ; les modernes se sont même rarement exercés sur cette substance dure, car on ne cite guère que le portrait de Henri IV, gravé sur saphir rouge, par Coldoré;

(1) Laharpe, *Histoire des Voyages*, t. VI, p. 4.

il faisait partie de la collection du duc d'Orléans. Il circule dans le commerce un grand nombre de tourmalines rouges, qui se trouvent en Sibérie, que l'on taille à Moscou, et qui nous sont vendues comme étant des saphirs rouges (rubis oriental); et, en effet, leur couleur est bien pareille à celle de cette pierre dure. On les reconnaîtra à leur peu de dureté, à la forme de leurs défauts, qui sont des gerçures droites et parallèles, et à leur moindre pesanteur spécifique surtout, qui est telle qu'un saphir rouge de cent grains, dans l'air, pèse encore soixante-seize grains et demi, dans l'eau, tandis qu'une tourmaline du même poids ne pèse plus que soixante-neuf grains, différence énorme qui commence à être sensible dans une pierre de huit grains seulement.

III. CYMOPHANE.

(*Chrysoberyll* des Allemands.)

C'est la chrysolithe opalissante, chatoyante, ou orientale des lapidaires.

La cymophane est presque aussi dure que le saphir; elle l'est plus que la topaze et que l'émeraude; elle raye fortement le quarz.

Sa couleur est le vert tirant sur le jaunâtre; cette teinte, peu agréable en elle-même, est souvent relevée par un petit globule de lumière d'un blanc bleuâtre, qui vacille et se transporte d'un point

à l'autre de la pierre, à mesure qu'on la fait varier de position. Il y a des cymophanes où il s'étend sur toute la surface de la pierre, reste fixe, et se change en un nuage qui obscurcit toute son étendue.

Ce jeu de lumière, qui est la seule chose remarquable dans cette pierre, n'est décrit dans aucun des anciens ouvrages sur les pierres fines, pas même dans celui de M. Dutens, qui est cependant le plus moderne.

La cymophane perd les vingt-six centièmes de son poids, dans l'eau, c'est-à-dire un peu plus que le quart; et sa pesanteur spécifique est environ 3,8. Quand elle est transparente elle a la double réfraction.

Rarement on trouve des cristaux réguliers de cette substance; presque toujours elle s'offre sous la forme de petites masses arrondies et roulées.

La forme régulière la plus simple des cristaux de cymophane, est un prisme à quatre pans, terminé, à chaque extrémité, par deux faces disposées en forme de toit. Ses autres variétés dérivent de celle-ci, et sont beaucoup plus composées.

La cymophane vient de Minas-Novas au Brésil, de Ceylan, du Pégu, et d'un canton de la Sibérie. M. James Bruce l'a découverte aussi dans les environs de New-York.

Elle est peu estimée à cause de sa couleur, qui n'a rien de remarquable.

On ne peut confondre la cymophane qu'avec le felspath nacré (pierre de lune), et avec le quarz chatoyant; mais elle se distingue de l'un et de l'autre par son degré de dureté, qui est beaucoup plus considérable.

Les cymophanes se taillent assez facilement sur la roue de plomb imbibée d'émeri; mais ce n'est qu'avec difficulté que l'on parvient à les polir sur le cuivre. Celles qui sont transparentes se taillent à facettes; celles qui sont chatoyantes se *cabochonent*.

Une cymophane d'un vert sombre chatoyant en blanc, de forme ovale, et de dix millimètres sur neuf (quatre lignes un quart sur trois lignes trois quarts), s'est vendue 603 fr. Elle faisait partie de la magnifique collection de M. de Drée.

Nous parlerons de la pseudo-chrysolithe, en traitant du péridot, auquel on l'avait jointe mal à propos.

IV. RUBIS.

(*Spinelle* des minéralogistes; *rubin* des Allemands; *rudis-spinelle* des lapidaires.)

On ne comprend, sous le nom de *rubis*, que le rubis-balais et le rubis spinelle des lapidaires. On en exclut le rubis oriental, le rubis du Brésil, le rubis de Bohême, le rubis de Barbarie, le rubis de roche, et le rubis faux.

Le spinelle raye fortement le quarz, mais il est rayé par le saphir.

Sa couleur par excellence est le rouge tirant un peu sur le rose ; cette teinte subit diverses modifications, telles que le rouge écarlate, le rose, le rouge jaunâtre, et le rouge pourpré (*alabandine* des anciens).

On en trouve aussi de bleus et de noirs ; mais ils sont peu susceptibles d'être employés dans la bijouterie.

La forme des rubis qui circulent dans le commerce est toujours l'octaèdre régulier (tome 1^er^, pl. 13, fig. 2), ou quelquefois la forme globuleuse.

Les rubis spinelles et les rubis balais perdent les vingt-huit centièmes de leur poids dans l'eau, et leur pesanteur spécifique est environ 3,7 : ils sont infusibles au chalumeau ; ils y conservent même leur couleur; mais M. Sage fait remarquer que cette pierre est au moins susceptible de se ramollir à un grand feu, puisqu'il en possède plusieurs qui se sont coagulées dans l'incendie de Lisbonne qui eut lieu en 1755.

M. Haüy a remarqué que des spinelles pulvérisés et jetés dans l'eau forte, colorent cette liqueur en rouge, ce que ne fait aucune des autres pierres gemmes.

Les rubis se trouvent à Ceylan et au Pégu ; ils sont disséminés, comme la plupart des gemmes, dans le sable des torrens et des rivières où ils accompagnent des saphirs, des topazes, des hyacinthes, etc.

Les rubis balais ont emprunté leur surnom de l'ancienne contrée de Balaxiam, située en Asie, mais d'une manière douteuse (1). M. de Bournon cite deux de ces rubis engagés dans une roche felspathique.

La couleur rouge du spinelle est due à l'*acide chromique*. Elle est susceptible de varier d'intensité, probablement en raison de la quantité de ce principe colorant; mais, qu'elle soit rose, écarlate, jaunâtre ou pourprée, cette pierre n'en est pas moins un spinelle; et il faut bien se garder de la joindre au grenat, quand même sa couleur ne serait pas d'un rouge pur, comme l'indique M. Dutens, qui, à cet article, s'est absolument trompé en donnant comme un caractère du grenat d'avoir une teinte jaunâtre, tandis que c'est un rouge foncé tirant sur le noirâtre. Il se trompe encore plus, lorsqu'il nous dit que quand les rubis sont jaunâtres, il faut les ranger parmi les grenats; comme si les espèces minérales dépendaient uniquement de la différence des teintes.

On ne peut réellement confondre le spinelle qu'avec le saphir rouge et le grenat. Mais il se distingue du premier par sa dureté, qui est bien moins considérable, et il diffère du grenat par cette teinte noire qui altère toujours sa couleur, tandis que le spinelle tire plutôt sur le rose que sur le rouge foncé. Les formes différentes de ces trois

(1) Malte-Brun, t. 3, p. 314.

pierres, lorsqu'elles sont cristallisées, suffisent pour empêcher de les confondre ; et leur pesanteur spécifique, ou la différente proportion de leur perte dans l'eau est bien faite aussi pour les caractériser ; ainsi, par exemple, un saphir rouge, ou rubis oriental, du poids de cent grains, dans l'air, pèse encore soixante-dix-sept grains dans l'eau, et le grenat soixante-quinze, tandis que le rubis n'y pèse plus que soixante-douze grains. Il serait bien plus difficile de distinguer le rubis de la topaze brûlée, qui possède à peu près la même pesanteur spécifique, si cette dernière pierre ne devenait point électrique par la chaleur : ce que ne font jamais le rubis balais ni le rubis spinelle.

La dureté et l'éclat du spinelle fait qu'il tient une des premières places parmi les pierres fines. Quand son poids excède celui de quatre karats (seize grains), il vaut, dit-on, la moitié du prix d'un diamant du même poids. J'en ai vu un dernièrement qui pesait deux cent quinze grains.

On grave maintenant sur le spinelle, mais il paraît que les anciens n'ont pas fait usage de cette substance ; car la collection de la Bibliothèque royale n'en renferme point, et les différens auteurs qui ont écrit sur les pierres gravées, n'en ont pas fait mention.

Nous renvoyons le rubis oriental au saphir, le rubis du Brésil à la topaze, celui de Bohême

au quarz, ceux de roche et de Barbarie au grenat, et le rubis faux à la chaux fluatée.

Les Indiens donnent le nom de rubis à toutes les pierres fines, et ils disent, en parlant de l'émeraude, que c'est un rubis vert, que la topaze est un rubis jaune, et ainsi de suite. Les lapidaires de Pétersbourg travaillent une pierre blanche à quatre pans, à laquelle ils donnent le nom de *rubis blanc*. J'ignore quelle est cette pierre.

L'alamandine ou l'alabandine des anciens paraît être un spinelle, du moins d'après ce qu'en disent Pline et Théophraste ; ce dernier assure que l'alabandine est une pierre rouge à six angles comme notre rubis.

On la nommait *alabandine*, à cause d'*Alabanda*, ville de Carie dans l'Asie mineure, auprès de laquelle on la trouvait. L'auteur du Mercure indien parle de l'alabandine ; celui de l'article diamantaire de l'Encyclopédie méthodique, la décrit aussi ; mais leurs descriptions laissent tout à désirer.

V. TOPAZE.

(*Topas* des Allemands.)

On réunit dans cet article la topaze proprement dite, le rubis du Brésil, et l'aigue-marine orientale. On en exclut la topaze orientale, la topaze fausse, et la topaze enfumée.

La topaze raye le quarz, et est rayée par le spinelle. Elle a la réfraction double, s'électrise

par le frottement, et conserve la faculté de manifester cette propriété pendant vingt-quatre heures et plus. M. Haüy fait remarquer que le frottement et la chaleur n'électrisent point indifféremment toutes les topazes, et il résulte des observations de ce savant que la propriété conservatrice varie dans une assez grande latitude, même lorsqu'on agit sur des pierres de la même espèce, parce que leur pureté, et surtout l'état hygrométrique de l'atmosphère, influent sensiblement sur la réussite de cette épreuve, qui, par cette raison-là-même, n'est pas toujours concluante et décisive (1). Les topazes perdent les vingt-huit centièmes de leur poids dans l'eau, d'où il résulte que leur pesanteur spécifique est de 3,5 environ.

La couleur par excellence de la topaze est le jaune qui varie depuis la teinte la plus légère jusqu'au jaune roussâtre le plus foncé ; mais, outre cette couleur, la topaze en affecte aussi plusieurs qui lui sont étrangères, en sorte qu'on peut, ainsi que l'avait fait M. de Drée, réunir les variétés suivantes :

1. *Topaze incolore* (vulgairement *gouttes d'eau.*)

Elles proviennent de Minas-Novas, au Brésil, et on leur donne quelquefois le nom de cette contrée, où elles se trouvent roulées errantes, ou, comme le prétend M. Mawe, dans un conglomérat sem-

(1) Haüy, *Traité des caractères physiques*, p. 142.

blable au *cascalho* qui renferme l'or et le diamant. Il s'en trouve de semblables à la Nouvelle-Hollande, ainsi qu'en Sibérie, dans les monts Ural et Altaï. Cette variété, polie et taillée, approche de l'éclat du diamant.

2. *Topaze bleu d'Aigue-Marine.*

Elle a été nouvellement découverte au Brésil; le roi de France en possède une magnifique. Il en vient aussi de Sibérie qui offrent cette légère nuance, et même celle du bleu céleste.

3. *Topaze jaune de paille, de Sibérie et de Bohême.*

4. *Topaze jaune brun paille, de Saxe et du Brésil.*

5. *Topaze jonquille.*

Cette nuance est extrêmement rare, et se trouve quelquefois parmi les topazes du Brésil.

6. *Topaze jaune orangé, de Capor au Brésil.*

7. *Topaze jaune roussâtre du Brésil.*

Ce sont les topazes de cette couleur qui se changent en un rose vif ou pourpré, quand on leur fait subir un grillage modéré, soit dans un bain de sable, soit dans une enveloppe d'amadou. Plusieurs lapidaires les confondent alors avec les rubis sous le nom de *rubis balais*. J'étais tombé

dans cette méprise lors de la première édition de mon Traité des pierres précieuses.

Un fait assez singulier, que je tiens de M. Douhault-Wieland, habile fabricant de strass de Paris, c'est que le verre coloré avec lequel il imite si bien la topaze rousse du Brésil, devient rouge comme la pierre naturelle, quand on la repasse au feu.

Il existe aussi des topazes d'un violet d'améthyste qui nous viennent du Brésil ; elles sont rares et chères. On en cite aussi une variété que l'on compare à l'adulaire.

Il est d'autant plus difficile de distinguer les topazes brûlées d'avec les rubis spinelles, que leur pesanteur spécifique est à peu près la même, puisqu'un spinelle de cent grains dans l'air se réduit à soixante-douze, et la topaze à soixante-onze, quand on les pèse dans l'eau et que leur dureté est assez semblable aussi. Il faut donc tenter l'expérience électrique de M. Haüy par un temps bien sec, et s'assurer si l'on peut électriser la pierre par la chaleur ou par le frottement : ce qui n'aura jamais lieu si l'on possède réellement un spinelle.

Les topazes brutes se présentent ordinairement sous la forme de prismes à base ronde, surchargés de stries et même de cannelures profondes qui en dissimulent les pans ; leur fracture transversale est toujours brillante et unie, et lorsque

ces pierres sont roulées l'on parvient aisément à les cliver nettement dans un sens qui répond au plan perpendiculaire à l'axe du prisme. *Voy.* t. 1^er^, pl. 3, fig. 18.

Les topazes sont beaucoup trop communes dans la nature pour que l'on puisse y attacher un grand prix ; car elles abondent non-seulement au Brésil, mais il s'en trouve encore dans les mines d'étain de la Saxe, de la Bohême, du Cornouailles et de l'Ecosse ; c'est même de cette dernière localité que nous viennent les plus volumineuses. On commence, dit-on, à les tailler et à les monter en bijoux à Edimbourg, où elles portent le nom de *saphir*. Quant aux chaînes de montagnes de l'Altaï et de l'Ural, elles en recèlent abondamment, dans plusieurs gîtes que Patrin a décrits et visités, particulièrement à Odon-Tchelon en Daourie. Il nous en arrive du Brésil, par le commerce de Lisbonne, des sacs énormes, parmi lesquelles on a peine à trouver quelques pierres de prix : aussi c'est à la livre qu'on les vend aux joailliers. Cependant lorsque l'on en rencontre de volumineuses, dont la teinte rousse est brillante et pure, on les taille à Rio-Janéiro: d'autres fois on les brûle, et lorsqu'elles réussissent, leur prix est assez élevé. Les topazes incolores de Minas-Novas et de la Nouvelle-Hollande sont très en vogue, à cause de leur ressemb[illegible]ant: mais celles de Saxe sont

fort peu estimées. Les lapidaires prétendent même qu'elles sont moins dures. En général, on taille les topazes sur la roue de plomb enduite d'émeri, et on les polit sur le cuivre avec un peu de difficulté, à cause de leur tissu lamellaire. On se sert en Saxe du rocher de Schneckenstein pulvérisé pour polir les topazes que l'on extrait de ce même rocher, qui en est pénétré dans tous les sens.

Suivant M. Léman, une topaze orangée parfaite, taillée en carré à degrés, d'environ huit lignes de diamètre, vaut, à Paris, environ 250 à 300 fr.

Une topaze d'un beau violet, naturelle ou brûlée, a une valeur double, à dimensions égales, qu'une topaze orangée. Les défauts de la topaze sont des gerçures droites.

Nous renvoyons la topaze orientale au saphir jaune, les topazes de Bohême et enfumées au quarz.

La pierre que les anciens appelaient *jonia* paraît être une topaze rouge, car Pline rapporte que lorsqu'elle était échauffée par le soleil ou par le frottement des doigts, elle attirait la paille et le papier (1).

Une des topazes les plus volumineuses existe dans les galeries du Muséum d'histoire naturelle;

(1) Pline, *Hist. naturelle*, liv. XXXVII.

elle est verdâtre (aigue-marine orientale des lapidaires), elle pèse quatre onces deux gros ; mais on en cite aussi de très-remarquables, soit pour leur volume, soit pour leur association avec le quarz cristal de roche, dans plusieurs autres cabinets.

On voit à la Bibliothèque royale deux topazes gravées : l'une est blanche, et représente en regard Philippe II et don Carlos ; on la regarda long-temps comme un diamant : l'autre est d'un jaune assez prononcé, d'un gros volume, et représente Bacchus indien. Ces pierres ne sont point antiques, quoiqu'il paraisse bien constant que les anciens aient connu la topaze. M. Léman, dans le *Nouveau Dictionnaire d'histoire naturelle*, a donné une dissertation pleine d'intérêt, au sujet de la pierre nommée *topazios* par saint Epiphane.

La topaze d'Inde des lapidaires est un quarz jaune ; je renvoie donc cette fausse topaze à l'histoire du quarz.

VI. ÉMERAUDE.

(*Smarogdus* des Anciens, *smaragd* des Allemands.)

On réunit sous le nom d'émeraude : l'émeraude du Pérou, le béryl et l'aigue-marine. On en exclut l'émeraude du Brésil, l'émeraude orientale, l'émeraude primitive, l'émeraude fausse, l'émeraude de Carthagène, l'émeraude de Morillon, le béryl bleu et l'aigue-marine d'Orient, ainsi que toutes les substances connues sous le nom de primes d'émeraudes.

L'émeraude raye à peine le quarz; sa forme ordinaire est le prisme à six pans, strié dans le sens longitudinal, t. 1, pl. 3, fig. 9. Lorsque les stries deviennent trop profondes, le prisme se change en un cylindre plus ou moins parfait, qui semble être cannelé.

Cette pierre perd plus du tiers de son poids dans l'eau, c'est-à-dire les trente-sept centièmes: aussi sa pesanteur spécifique n'est-elle que 2,7. Sa cassure est vitreuse, brillante et ondulée. Elle fond au chalumeau en un verre blanc, et jouit de la double réfraction. La couleur par excellence de l'émeraude est le vert pur, qui se modifie différemment et produit des nuances plus ou moins agréables, dont voici les principales :

1. *Émeraude verte* (*émeraude noble* ou *du Pérou* des lapidaires).

Teinte veloutée, qui plaît à l'œil, et qu'on ne retrouve dans aucune autre gemme.

2. *Émeraude vert-pâle* (aigue-marine des lapidaires).

3. *Émeraude vert-bleuâtre* (béryl des lapidaires).

4. *Émeraude bleu de ciel* (béryl).

5. *Émeraude jaune de miel* (émeraude miellée des lapidaires).

6. *Emeraude jonquille* (béryl).

Elle est excessivement rare, et se voyait dans le Musée minéralogique de M. de Drée.

7. *Émeraude jaune paille* (béryl).

8. *Émeraude chatoyante.*

Elle est d'un assez beau vert, analogue à celui de l'émeraude noble ; mais sa transparence est troublée par une multitude de petites facettes parallèles qui produisent un reflet chatoyant. Cette variété, qui vient de la Haute-Égypte, est encore excessivement rare dans les cabinets. Pendant long-temps elle ne se trouvait que dans les ruines de Thèbes. On verra plus bas que l'on a retrouvé son gisement.

9. *Émeraude blanche.*

Les émeraudes vertes du Pérou sont moins lamelleuses et moins volumineuses que les béryls et

les aigues-marines ; leurs stries longitudinales sont aussi beaucoup moins prononcées que dans ces deux dernières variétés.

On remarque dans l'une et l'autre espèce, que lorsqu'on en brise un cristal, l'une des extrémités est convexe, et l'autre toujours concave.

Les émeraudes, dites *aigues-marines* ou *béryls*, se trouvent en Daourie, sur les frontières de la Chine, dans les environs de Nertchinsk. On en trouve aussi dans les monts Altaï en Sibérie; mais elles sont très-impures, et quant à celles des monts Urals, elles sont devenues extrêmement rares. Dans ces différentes localités, les bériys font toujours partie des roches granitiques, et il arrive souvent qu'ils sont entremêlés de cristaux de quarz et de cristaux de topazes.

Les anciens connaissaient notre béril. Pline le décrit d'une manière si précise (1), qu'on ne peut point douter que ce ne soit bien celui que nous travaillons actuellement. Il nous apprend aussi qu'on le tirait de l'Inde.

Quant aux émeraudes vertes, elles viennent de la vallée de Tunca au Pérou, entre les montagnes de la Nouvelle-Grenade et celles de Popayan, dans la juridiction de Santa-Fé ; et plus anciennement il en existait une mine à Manta, qui est maintenant épuisée.

(1) Lib. XXXVII.

Suivant M. de Humboldt, les émeraudes du Pérou sont engagées dans un schiste argileux, et selon Dolomieu, dans un granit; les échantillons qui nous sont apportés dans leur état naturel, confirment, en effet, ces deux observations; car on voit, dans les cabinets, des émeraudes du Pérou qui sont engagées dans des roches granitoïdes, et d'autres qui sont associées à des substances qui appartiennent à des terrains moins anciens.

Pendant long-temps on a ignoré le gissement des émeraudes chatoyantes antiques que l'on rencontrait par hasard au milieu des ruines de la Haute-Égypte; mais M. Cailliaud, ingénieur français, au service du vice-roi de cette contrée, a retrouvé leur gîte et le lieu de leur exploitation, dans la montagne de Zabara, à quarante-cinq lieues au sud de Cosseir, et à sept lieues de la mer Rouge, dans l'endroit, ou à peu de chose près, qui est indiqué sur la carte d'Afrique de d'Anville, sous le nom de *mines d'émeraudes*. Cette pierre précieuse y est disséminée dans une roche granitoïde, et principalement dans un micaschiste presque entièrement composé de mica noir en paillettes très-éclatantes, semblable à celui dans lequel on a trouvé les émeraudes du pays de Salzbourg. Les géographes arabes, en parlant de ces émeraudes, disaient en effet qu'elles se trouvaient dans une enveloppe noirâtre.

Avant cette découverte minéralogique et his-

torique à la fois, les avis étaient partagés sur le fait de savoir si les anciens connaissaient ou non notre émeraude proprement dite; s'ils désignaient une autre pierre verte sous le nom de *smaragdus*, ou s'ils réunissaient plusieurs pierres différentes sous cette dénomination, ce qui paraissait le plus vraisemblable; car si les émeraudes de la Scythie, de la Bactriane, de l'Ethiopie et de la Thébaïde 1), qu'on trouvait dans les fentes des rochers et dans les sables mouvans (2), étaient véritablement de la nature de nos émeraudes, il est évident que celles qui avaient plusieurs coudées de hauteur, dont trois avaient suffi à la construction d'un obélisque, ne pouvaient être que des fluors ou des jaspes verts.

Cependant, quand bien même on n'eût pas déjà retrouvé les mines d'émeraude de l'Égypte, ce ne serait point une raison pour nier que les anciens eussent connu cette belle pierre; car les auteurs l'ont si bien décrite, qu'il est impossible de la méconnaître dans plusieurs de leurs écrits. D'ailleurs, sans parler de quelques émeraudes gravées, sur lesquelles on pourrait peut-être élever quelques doutes, peut-on nier qu'il en existât dans les tré-

(1) La Scythie est aujourd'hui la grande Tartarie; la Bactriane fait partie des pays des Tartares Usbecks; l'Ethiopie répond à l'Abyssinie, la Nubie au midi de l'Egypte, et la Thébaïde fait partie de la Haute-Égypte.

(2) Pline, liv. XXXVII.

sors de certaines cathédrales, bien avant la découverte du Nouveau-Monde, puisque celle qui fut donnée au souverain pontife actuel, lors de son voyage à Paris en 1804, porte le nom gravé du pape Jules II, qui mourut trente-deux ans avant la découverte du Pérou. Enfin si, comme on l'assure, les graveurs de l'antiquité soulageaient leurs yeux fatigués en regardant à travers des pierres vertes, quelle est celle, autre que l'émeraude qui aurait pu servir à cet usage ?

L'émeraude du Pérou et celle d'Egypte sont colorées par trois centièmes d'oxide de chrôme. Ce principe colorant, presque particulier à cette belle pierre, s'extrait cependant de plusieurs minéraux, et c'est avec lui que l'on parvient à imiter l'émeraude au plus haut point de perfection. MM. Dumas et Raisin, fabricans de strass, à Genève, font usage d'un minerai chromifère que l'on trouve en Bourgogne, et M. Douhault-Wieland s'en est servi aussi avec le plus grand succès. Avant qu'on eût découvert la matière colorante de l'émeraude, on l'imitait avec du strass coloré par l'*æs ustum*, ou battiture de cuivre. Telle est la substance du *sacrocatino*, vase que l'on conservait à Gênes, et que l'on assurait avoir été taillé dans une émeraude gigantesque de quatorze pouces de diamètre sur cinq de hauteur.

L'émeraude noble ne peut point se confondre avec d'autres pierres, parce que sa belle couleur

est caractéristique; mais il est permis d'hésiter entre certains béryls bleus et certaines topazes de même couleur, entre certaines émeraudes miellées et certaines topazes, etc.; heureusement la différence de la pesanteur spécifique de ces deux pierres est si grande, qu'elle suffit pour les faire reconnaître sur-le-champ, puisqu'une topaze de cent grains pèse dans l'eau près de soixante-douze grains, et qu'une émeraude, un béryl, ou une aigue-marine, n'en pèsent que soixante-trois; différence énorme qui est déjà sensible dans une pierre de huit grains. Si l'on jette un coup d'œil sur les tables comparatives des pierres vertes et bleues-verdâtres, considérées sous le rapport de la perte de leur poids dans l'eau, on verra qu'il est encore moins possible de confondre les émeraudes et les béryls proprement dits, avec les émeraudes orientales, et les béryls d'Orient, qui sont des saphirs, non plus qu'avec les tourmalines, les péridots, etc.

Les émeraudes sont faciles à tailler, et on les polit aisément sur la roue d'étain : ce qui empêche l'augmentation des fentes dont elles sont souvent pénétrées. La forme qu'on leur donne ordinairement est celle d'une table carrée dont on recoupe les angles, et qui se termine en dessus par des facettes parallèles à ses côtés : c'est ce que l'on nomme *taille en degrés*. (Voyez pl. 7, fig. 7, 8, 9, 10.) On les monte à jour quand leur teinte est franche, et sur paillon quand elles sont

faibles de couleur, qu'elles sont trop minces, ou qu'on veut assortir toutes les pierres d'une parure qui se compose de nos jours, du peigne, du collier, des boucles d'oreilles, des bracelets et de la plaque de ceinture. Comme on a remarqué que cette belle pierre perd de son lustre aux lumières, on l'entoure souvent de diamans qui en soutiennent l'éclat, en réfléchissant sur elle une partie du leur. Les perles lui sont très-favorables aussi.

L'émeraude noble est une des pierres les plus estimées dans le commerce ; mais, comme elle est rarement parfaite, sa valeur varie, dit-on, depuis 50 centimes le karat jusqu'à 100 fr. Une émeraude parfaite, il est vrai, mais du poids seulement de vingt-quatre grains (six karats), fut adjugée 2,400 fr. lors de la vente du Musée minéralogique de M. de Drée.

L'émeraude béryl, ou aigue-marine, est d'une valeur incomparablement moins élevée que celle de l'émeraude noble. Il faut aussi que cette variété, dont la couleur est peu flatteuse, atteigne un certain volume pour qu'on puisse lui accorder un prix tant soit peu considérable. Parmi les aigues-marines qui sont connues des amateurs, on doit citer celle qui représente, en grand relief, la tête ou profil de Julia, fille de Titus, qui se voit dans la collection des pierres gravées de la Bibliothèque royale de Paris. L'on en cite aussi

une autre très-volumineuse, mais simplement arrondie, qui termine la couronne du roi d'Angleterre. Le cabinet minéralogique du roi de France en renferme une qui est magnifique aussi.

Je renvoie l'émeraude du Brésil à la tourmaline, l'émeraude orientale au saphir vert; l'émeraude de morillon et les primes d'émeraude (comme qui dirait : mères d'émeraudes, émeraudes non mûres), à la chaux fluatée, ou spath-fluor vert.

L'émeraudite de Daubenton est une diallage;

L'émeraudine est une espèce particulière de minerai de cuivre, surnommé *dioptase*.

L'aigue-marine orientale est une topaze.

VII. ZIRCON.

(Vulgairement *hyacinthe* ou *jargon*.)

On ne réunit dans cette espèce que les hyacinthes jargons, et les pierres que les lapidaires nomment *diamans bruts*. On en exclut l'hyacinthe de Ceylan, récemment reconnue pour une nouvelle espèce; l'hyacinthe orientale, l'hyacinthe occidentale, l'hyacinthe miellée, l'hyacinthe la belle, l'hyacinthe de Dissentis, l'hyacinthe brune des volcans, l'hyacinthe de Compostelle, etc., toutes substances étrangères à l'espèce qui va nous occuper.

Les zircons se trouvent très-souvent cristallisés dans la nature, et la forme de leurs cristaux est celle d'un prisme à quatre pans, terminé par des

pyramides à quatre faces rhomboïdales ou triangulaires, t. I, pl. III, fig. 12.

Cette pierre est la plus pesante de toutes celles que l'on emploie dans la bijouterie ; aussi un zircon de cent grains, dans l'air, pèse encore soixante-dix-sept grains et demi dans l'eau : sa pesanteur spécifique est donc de 4,44.

Les zircons rayent difficilement le quarz ; ils ont la double réfraction à un haut degré ; leur aspect a quelque chose de gras comme le diamant, ce qui les rend quelquefois assez difficiles à distinguer quand ils sont blancs ; aussi Klaproth a-t-il indiqué, pour reconnaître ces deux pierres, le moyen de poser une gouttelette d'acide muriatique à leur surface : si c'est un diamant, la liqueur ne laisse aucune trace ; si c'est un zircon, elle produit une tache mate à la place où elle a séjourné. La différence des pesanteurs, dans le cas où l'on n'en pourrait point éprouver la dureté, serait encore un très-bon moyen, puisqu'un diamant de cent grains, pesé dans l'air, n'en pèse plus que soixante et onze et demi dans l'eau, tandis qu'un zircon du même poids, dans l'air, pèse encore soixante-dix-sept et demi dans l'eau.

Les variétés de couleurs du zircon sont peu flatteuses et peu éclatantes ; voici les principales :

1. *Zircon incolore* (jargons des lapidaires).

2. *Zircon verdâtre ou jaunâtre.*

C'est principalement à ces deux variétés que les lapidaires donnent le surnom de *diamans bruts*. Leur aspect luisant est probablement la cause de ce rapprochement, qui n'a rien de fondé.

3. *Zircon orangé.*

C'est l'hyacinthe proprement dite des joailliers. Quand sa couleur est d'une teinte décidément rouge, cette gêmme prend, dans le commerce, le surnom de *hyacinthe la belle*. M. Launoy prétend que cette pierre, exposée à l'air, devient beaucoup plus foncée en couleur, et qu'elle reprend sa teinte naturelle quand on la tient à l'abri du jour.

L'hyacinthe de Ceylan ne fait plus partie de l'espèce zircon, quoiqu'elle se trouve cependant parmi de vrais zircons ; l'essonite, ou kaneelstein, qui s'y rencontre aussi, doit en être également distinguée.

C'est donc principalement à Ceylan, et dans plusieurs autres parties de l'Inde, que l'on trouve les zircons ; ils sont errans dans le sable des rivières et des ruisseaux, comme la plupart des autres pierres fines qui s'y recueillent aussi (1) ;

(1) Il est assez remarquable que les diamans, les saphirs, les topazes, les spinelles, les cymophanes, les zircons, ne se

mais outre cette localité, il s'en rencontre également dans les sables volcaniques de Leonedo, en Vicentin, dans celui du ruisseau d'Expailly, près de la ville du Puy, département de la Haute-Loire, au Brésil, etc. Les zircons d'Expailly sont ramassés par les paysans du village, comme je l'ai déjà indiqué en parlant des saphirs qui s'y trouvent aussi, et ils en font un petit commerce avec les marchands d'histoire naturelle, ou les amateurs qui visitent si souvent cette belle partie de la France sous le rapport des richesses minéralogiques qu'elle renferme. Rarement on trouve de gros zircons à Expailly ; le plus volumineux que j'aie vu appartenait à Faujas, il était de la grosseur d'une merise, et parfaitement cristallisé. J'ai fait tailler plusieurs zircons que j'avais recueillis moi-même à Expailly ; ils ont pris un fort beau poli, et j'en ai fait employer d'autres à Genève, pour servir de supports aux pivots des montres soignées.

Les zircons colorés, exposés à un feu modéré, deviennent incolores, et acquièrent un éclat su-

trouvent presque jamais en place, et qu'ils semblent avoir appartenu à des terrains dont les *cascalho* et les sables sont les débris. M. de Bournon pense que toutes ces belles pierres proviennent de la destruction de filons dont la roche environnante aurait été détruite aussi, et qui n'auraient pas subi un long transport, puisque la plupart d'entre elles conservent encore les traces de leurs formes cristallines.

périeur à celui qui leur est naturel ; mais, quel que soit leur volume, ces pierres ont fort peu de valeur dans le commerce, à cause du peu de vivacité de leurs couleurs.

Un zircon de sept lignes sur six, d'un orangé-ponceau, n'a été adjugé que 242 fr., à la vente de M. de Drée.

Il nous reste quelques zircons gravés qui sont presque tous de l'artiste Aulo.

On peut consulter la table pour connaître à quelles espèces appartiennent les hyacinthes qui sont étrangères au zircon.

VIII. ESSONITE.

(*Kaneelstein* des minéralogistes allemands.)

On réunit dans cette espèce la plupart des pierres qui sont connues des lapidaires sous les noms d'*hyacinthes de Ceylan*, et d'*hyacinthes brunes*.

L'essonite est d'un jaune-orangé assez agréable à l'œil, qui devient d'une teinte chaude et brillante dans les pierres tant soit peu volumineuses : c'est cette nuance qui l'a fait nommer, en Allemagne, pierre de cannelle, *kaneelstein*.

M. Haüy fait remarquer, avec beaucoup de raison, que cette couleur devient simplement jaune, sans mélange de rouge, quand on approche la pierre tout-à-fait près de l'œil ; il a également

observé que l'essonite fait mouvoir sensiblement l'aiguille d'une boussole.

Cette pierre n'a point l'éclat métalloïde et gras du zircon, ni sa pesanteur; car elle atteint à peine 3,6, et celle du zircon est de 4,4; elle est aussi beaucoup moins dure, car elle n'attaque le quarz que légèrement.

Jusqu'à présent l'essonite ne s'est point trouvée cristallisée, mais seulement en grains irréguliers ou en masses, qui sont fracturées dans tous les sens, et dont on a peine à obtenir des fragmens sains; aussi taille-t-on particulièrement les pierres roulées, parce que ce sont toujours dans cette espèce, comme dans toutes les autres gemmes, celles qui sont le plus exemptes de défauts.

L'essonite se trouve à Ceylan et au Brésil; elle est connue depuis très-long-temps des bijoutiers, sous le nom d'*hyacinthe;* mais je crois qu'il y a peu de temps qu'on en connaît d'aussi volumineuses que les deux qui sont dans le cabinet particulier du Roi. L'une d'elles a plus d'un pouce de diamètre, et l'autre, moins grosse, est d'une richesse de couleur peu ordinaire : ces deux belles pierres viennent du Brésil.

Jusqu'à présent les minéralogistes n'ont pas été parfaitement d'accord sur la nature précise de cette gemme. Les uns tendaient à la laisser parmi les zircons, d'autres lui trouvaient, avec raison, beaucoup de ressemblance avec le grenat; dont

elle paraît cependant différer par plusieurs caractères essentiels, entre autres par la dureté et la pesanteur. En la plaçant dans la série des pierres fines, entre le zircon et le grenat, j'ai égard à l'analogie qui les a si long-temps réunis, et je ne m'écarte pas complétement de l'opinion des minéralogistes qui la regardent encore comme un grenat.

IX. GRENAT,

(*Granat* des Allemands.)

On réunit sous le nom de *grenat*, les grenats du commerce, la vermeille, l'hyacinthe la belle, l'hyacinthe de Dissentis et l'escarboucle. On en exclut le grenat du Puy, et le grenat blanc.

Le grenat raye le quarz.

Il fond au chalumeau.

Sa forme ordinaire est un solide à douze faces rhomboïdales, t. 1, pl. 6, fig. 13 et 14. Ses autres variétés sont de plus en plus composées, et s'approchent aussi de plus en plus de la forme sphéroïdale; on ne le trouve jamais en octaèdre ni en rhomboïde, ainsi que l'a écrit Dutens. Sa pesanteur spécifique varie entre 3,4 et 4,2. Cette différence, assez considérable, tient à la plus ou moins grande abondance de l'oxide de fer qui sert de principe colorant à cette pierre. En calculant la table comparative des pesanteurs pour le grenat, j'ai pris un terme moyen d'après lequel on peut

compter qu'il perd le quart de son poids dans l'eau.

Sa couleur par excellence est le rouge sombre, qui se modifie par différentes nuances et donne naissance aux variétés suivantes :

1. *Grenat rouge coquelicot.*

(Grenat de Bohême , grenat de pyrope, hyacinthe la belle, ou escarboucle des lapidaires.)

2. *Grenat cramoisi.*

(Grenat noble , grenat vermeil , improprement nommé *grenat syrien* par quelques lapidaires.)

3. *Grenat pourpré.* (Vrai grenat syrien.)

4. *Grenat orangé.*

(Grenat hyacinthe des lapidaires.)

A ces variétés de couleur, il faut ajouter celles qui naissent de certains accidens de lumière, occasionés par la structure intérieure et cristalline des grenats ; je veux signaler ici ceux qui offrent à la lumière des reflets étoilés à quatre ou six rayons. Dans ce dernier cas , cette étoile est précisément dirigée dans le sens des diagonales de la coupe d'un cristal , de manière à ce que chaque rayon part du centre et va se terminer à l'un des six angles de l'hexagone qui provient de la coupe perpendiculaire à l'axe du cristal. Ces

grenats astéries produisent leur effet, quand on observe la lumière d'une bougie à travers leur épaisseur. M. Haüy en possède un qui présente l'étoile à six rayons d'une manière très-apparente. Enfin l'on cite encore des grenats aventurinés. A l'égard des grenats *verts*, *bruns* et *noirs*, ils ne sont point employés dans la bijouterie.

Les Indes, la Bohême, la Silésie, l'Espagne, la Hongrie, la Corse, l'Italie, les Pyrénées et les Alpes sont les lieux où l'on trouve le grenat en plus grande abondance ; mais il en existe aussi dans beaucoup d'autres endroits. Le grenat syrien vient des environs de Syrian au Pégu, et non de Syrie, comme on pourrait le croire, par analogie. L'on en trouve aussi de très-beaux au Groënland, etc.

Dans ces différentes localités, les grenats font presque toujours partie des roches talqueuses et serpentineuses, aussi l'on voit souvent, dans le commerce, de très-gros grenats qui sont recouverts d'une couche de talc vert. Ils atteignent quelquefois la grosseur du poing et plus ; alors on en tire de petits vases très-estimés, qui ont d'autant plus de valeur, qu'il est fort rare de trouver de ces grenats qui soient dépourvus de glaces ; ceux que l'on emploie dans la bijouterie proprement dite, sont de la grosseur d'une noisette au plus.

Les grenats sont colorés par le fer, et il en est

certains qui en sont si surchargés, qu'ils agissent fortement sur l'aiguille aimantée. La teinte sombre et rembrunie qui obscurcit constamment la couleur des grenats, est un indice pour les distinguer des autres pierres rouges et polies dont la teinte est plus ou moins vive.

Les bijoutiers, pour donner plus de feu, et diminuer la trop grande intensité de la couleur de certains grenats les chèvent ou les doublent d'une plaque d'argent, et cet usage est très-ancien, puisque Pline a décrit ce procédé (1).

Il paraît que le rubis carthaginois des anciens est une variété de notre grenat (2), ainsi que leur escarboucle qui, soi-disant, brillait dans l'obscurité comme un charbon ardent.

On a beaucoup gravé sur le grenat : on voit, à la Bibliothèque royale de Paris, plusieurs gravures sur cette pierre, et entre autres la tête de Louis XIII montée sur de l'or émaillé.

La belle tête du *chien Syrius*, qui était dans le cabinet du vicomte Duncanonn, et qui est si connue des gens de l'art, est gravée sur un beau grenat par le célèbre artiste Cali ; elle est surtout remarquable par son fini et son grand relief.

En général, les grenats ne sont pas très-estimés ; car si l'on en excepte ceux qui sont d'un

(1) Pline, *Hist. nat.*, liv. XXXVII.
(2) *Idem.*

violet velouté, et qui portent le nom de *syriens*, ou *syrians*, les autres ont peu de valeur ; ceux-ci sont appréciés à la moitié du prix d'un saphir bleu de même poids. Le fait est qu'un de ces beaux grenats, du poids de soixante-huit grains, s'est vendu, chez M. de Drée, la somme de 3,550 francs. M. Sage cite un petit vase, fait avec un grenat, qui avait trois pouces sur deux pouces trois lignes, et un pouce dix lignes de hauteur, qui fut estimé 12,000 fr. M. Pujoulx prétend que les grenats de Bohême se vendent de 8 à 25 fr. la livre.

Il existe en Silésie, en Bohême, et à Fribourg en Brisgau, de nombreux ateliers où l'on taille et où l'on perce des grenats pour en composer des colliers, des bracelets et des chapelets. Chaque ouvrier, en un jour, peut brillanter environ trente grenats ; mais il peut en perforer jusqu'à cent cinquante. En Allemagne, et même en France, on se sert des grenats chez les pharmaciens pour faire la tare.

X. DICHROITE, OU SAPHIR D'EAU.

Le saphir d'eau des lapidaires n'a de commun avec le vrai saphir que la couleur. Son caractère essentiel est d'avoir une double couleur, c'est-à-dire d'être d'un beau bleu, ou d'un jaune brunâtre, suivant qu'en l'examinant à travers la

lumière on dirige vers l'œil le sens de la base ou celui des pans du prisme hexaèdre, qui est sa forme cristalline ; ou, en d'autres termes, ce minéral paraît d'un bleu-violâtre, quand on dirige le rayon visuel parallèlement à l'axe de sa forme cristalline, et il devient d'un brun jaunâtre, quand on l'observe perpendiculairement à ce même axe.

On conçoit que les dichroïtes roulés ou taillés n'ont plus aucune trace de leur base ni de leurs pans ; mais il suffit de les retourner dans plusieurs sens, pour découvrir aussitôt le phénomène qui fait tout le prix de cette pierre qui raye à peine le quarz, mais qui jouit cependant d'un éclat assez vif. Le dichroïte, ainsi nommé par M. Cordier, est fort léger ; car une pierre de ce genre, pesant cent grains dans l'air, se réduit, dans l'eau, à soixante grains : c'est la moins lourde de toutes les pierres bleues. Les dichroïtes se trouvent à la Granatillo, près de Nyor, et à la baie de San-Pedro, dans le royaume de Grenade en Espagne ; dans le pays de Salzbourg, où ils sont connus sous le nom de *pelium*, et enfin à Bodenmaïs en Bavière.

Cette pierre, peu estimée, se taille comme l'émeraude, et se polit aussi sur l'étain avec le tripoli. Un dichroïte de dix lignes sur huit ne s'est vendu que 160 fr., à la vente de M. de Drée.

XI. EUCLASE.

L'euclase est une pierre nouvellement découverte au Brésil. Elle est d'un vert d'eau uniforme, ou d'un bleu céleste assez vif; sa forme cristalline est prismatique, alongée et très-surchargée de pans et de facettes. Sa transparence n'est point altérée par les glaces et les accidens qui nuisent à celle de l'émeraude béryl, ou aigue-marine, avec laquelle on pourrait bien la confondre au premier aspect.

L'euclase jouit de la double réfraction, pèse 3,0, se fond au chalumeau, raye le quarz, mais elle est tellement fragile que la moindre pression peut la briser : ce qui s'opposera long-temps encore à ce que l'on puisse en faire usage dans la bijouterie. Cette pierre rare et précieuse est recherchée pour les collections minéralogiques, et le plus petit cristal se vend encore très-cher. Dombey rapporta l'euclase du Pérou, mais sans l'avoir trouvée en place; depuis lors on l'a reconnue à *Minas-Géraès*, près de Casson, au Brésil.

La dureté de l'euclase, sa couleur et sa rareté pourront engager quelque amateur à en hasarder une sur la roue du lapidaire, et c'est pour cette raison que je me suis déterminé à la ranger au nombre des pierres fines, quoiqu'elle n'ait jamais été mise en œuvre.

Ici se termine l'énumération de toutes ces substances brillantes, rares et précieuses qui composent la classe des *pierres fines* proprement dites, dont la dureté est supérieure à celle du cristal de roche, et dont l'éclat est en raison directe de cette dureté même.

Nous allons passer maintenant à l'histoire d'une seconde série de pierres précieuses qui sont plus volumineuses, moins dures, moins rares, et par conséquent moins chères que les gemmes. Elles jouissent, cependant, d'une valeur souvent très-élevée, mais elle repose sur l'étendue ou sur des accidens qui en font tout le mérite. Ici l'on n'a plus égard qu'au volume, le poids est réservé aux pierres fines qui viennent de nous occuper.

DEUXIÈME CLASSE.

PIERRES QUI NE SONT POINT ASSEZ DURES POUR RAYER LE QUARZ.

XII. QUARZ.

Le genre quarz renferme un si grand nombre de variétés; elles se présentent sous des aspects si différens, qu'on serait tenté de les séparer, si l'on n'était point guidé par la connaissance de leurs parties constituantes. Nous avons donc cru, pour en faciliter l'étude, devoir les partager en trois espèces distinctes.

La *première* renferme toutes les variétés du quarz proprement dit, ou autrement *cristal de roche*, dont la cassure vitreuse est le caractère distinctif.

La *seconde* comprend toutes les variétés d'agates, de cornalines, de sardoines, de calcédoines, d'onyx, et en général toutes les pierres quarzeuses et translucides, dont la cassure est onctueuse.

La *troisième*, enfin, renferme tous les jaspes, c'est-à-dire, toutes les pierres quarzeuses à cassure terne, et qui sont parfaitement opaques.

PREMIÈRE ESPÈCE.

QUARZ DONT LA CASSURE EST VITREUSE.

VARIÉTÉS.

1. *Quarz incolore* (Cristal de roche des lapidaires; quarz hyalin des minéralogistes; *Bergkristall* des Allemands).

Le quarz incolore raye l'agate, il étincelle sous le briquet.

Frottés dans l'obscurité, deux morceaux de quarz répandent une lueur phosphorique, accompagnée d'une odeur particulière qui est connue sous le nom d'*odeur de pierre à fusil.*

Sa forme ordinaire est un prisme à six pans, terminé par deux pyramides à six faces, tom. 1, pl. 3, fig. 10. Il arrive souvent que l'une des py-

ramides est fracturée ou engagée dans un groupe.

Il a la double réfraction.

Le quarz cristal, de telle couleur qu'il soit, perd les trente-neuf centièmes de son poids dans l'eau : aussi sa pesanteur spécifique le fera toujours distinguer des pierres gemmes auxquelles il emprunte ses plus belles nuances. *Voyez* les tables comparatives à la fin de ce volume.

Sa pesanteur spécifique est d'environ 2,6.

Sa cassure est éminemment vitreuse.

Il pétille au chalumeau et se disperse en éclats.

Il est sujet à renfermer des glaces et des iris ; mais lorsqu'il est pur, il reçoit un poli très-brillant.

Quand le quarz est informe, il ressemble parfaitement à du verre ou à une masse d'eau congelée. Tels sont les principaux caractères qui conviennent à toutes les variétés de cette première espèce.

Le plus beau cristal de roche nous vient de Madagascar ; il est d'une limpidité parfaite, et se trouve en assez gros morceaux pour que l'on puisse en extraire des pièces d'un certain volume.

Le Brésil, la Sibérie, le Caucase, la Suisse fournissent aussi de très-beau quarz, et la mine la plus célèbre de la dernière contrée est celle de Fischbach, dans la vallée de Viége en Valais. C'est de cette mine que provient la grosse pyramide qui figura parmi les objets d'arts et de sciences re-

cueillis en Italie, et portés en triomphe au champ de Mars, dans les journées des 26 et 27 juillet 1797. Elle est déposée au Muséum d'histoire naturelle ; elle a près de trois pieds de diamètre, et pèse, dit-on, huit cents livres.

Les Alpes dauphinoises sont également renommées pour la beauté et la quantité du cristal qu'on en retire. Dans ce moment-ci on en exploite une nouvelle mine à *Rive-Poulin*, commune de *la Garde*, département de l'Isère. Il en existait une anciennement dans le même département, près des glaciers de Herpières, non loin du bourg d'Oisan : elle était connue sous le nom de la *grande-cristallière* ; mais la difficulté du chemin l'a fait abandonner.

Les environs du Mont-Blanc, et particulièrement le dôme du Gouté, fournissent aussi de très-beaux quarz, que l'on travaille à Chamouny, et dont les paysans font un petit commerce avec les curieux qui visitent leurs belles montagnes.

Le quarz se trouve en gros filons qui traversent sous différentes directions, les montagnes de granite ou de roches analogues. Ces filons sont, le plus souvent, solides dans toute leur épaisseur ; mais il se rencontre quelquefois des cavités très-spacieuses au milieu de leur masse, qui sont tapissées et même remplies de cristaux de quarz, et c'est de là que lui vient le surnom de *cristal de roche.*

Ces cavités, suivant leur grandeur, portent le nom de *fours* ou de *poches* à cristaux, et les seuls indices qui puissent guider les mineurs dans leurs recherches, sont des taches jaunes et ferrugineuses qui se voient à la surface des filons qui renferment ces espèces de nids ; autrement ils sont obligés de sonder les filons en frappant leur surface avec un petit marteau, et en observant si le bruit résonne et indique une cavité ; si, après cette recherche, ils sont parvenus à découvrir quelques-uns de ces fours ou poches, ils poursuivent leurs travaux avec ardeur et affrontent toute espèce de dangers pour parvenir à épuiser ces magasins. Ils recommencent ensuite leurs recherches avec une activité toujours nouvelle ; ils vont même jusqu'à se faire descendre par des cordes, du haut des rochers escarpés, jusqu'au niveau d'un filon de quarz qu'ils désirent sonder. Pline, en assurant comme une chose certaine que le *cristal croît dans les rochers des Alpes* (1), dit aussi qu'il se trouve dans des endroits si inaccessibles, que les gens qui le tirent sont obligés, le plus souvent, de se suspendre à une corde, et qu'ils sont guidés dans leurs recherches par des marques et des signes particuliers.

Quand le cristal qu'on trouve dans ces cavités est recouvert d'une pellicule ferrugineuse d'un brun jaunâtre, on l'en débarrasse en le faisant

(1) *Hist. nat.*, liv. XXXVII.

bouillir dans des chaudières de plomb avec de l'acide sulfurique (huile de vitriol), étendu d'eau.

Outre le quarz qui provient de ces espèces de grottes, on recueille aussi avec beaucoup de soin certains petits cristaux qui se font remarquer par une limpidité extrême, tels sont, entre autres, ceux qui se trouvent dans les fentes des marbres statuaires de Carrare, ceux qui occupent les compartimens des ludus de Meillans, près de Grenoble, ceux de Hongrie, etc. L'on fait aussi beaucoup de cas des quarz roulés que l'on trouve dans le lit des fleuves. Tels sont les cailloux de Médoc, de Fleurus, du Rhin, d'Alençon, etc., qui sont très-purs, très-limpides, qui reçoivent un beau poli, et que l'on a gratifiés du titre pompeux de *diamans* de Fleurus, d'Alençon, de Marmarosch, de Paphos, etc.

Les anciens croyaient que le cristal était une eau congelée, et que c'était pour cette raison qu'il ne pouvait soutenir la chaleur sans se rompre. Ils estimaient beaucoup les vases de cette pierre, surtout lorsqu'ils étaient d'un certain volume : telles étaient les deux coupes que Néron brisa dans sa fureur, lorsqu'il apprit la nouvelle de la révolte qui causa sa perte. L'une d'elle lui avait coûté environ 15,000 liv. de notre monnaie.

On rapporte que Livie, impératrice, offrit au Capitole, une pièce de cristal qui pesait cinquante livres.

De nos jours, le cristal est aussi très-estimé. Nous en faisons, comme les anciens, des coupes, des cachets, des ouvrages guillochés, et surtout des garnitures de lustre. Il existait, à Briançon, une manufacture où l'on travaillait spécialement les quarz du Dauphiné; mais elle est détruite, et les ouvriers de cet établissement, qui avait été fondé par M. Caire, ancien joaillier du roi sarde, sont maintenant dispersés, et travaillent pour leur propre compte.

Le plus beau travail que l'on ait fait avec le cristal de roche est, suivant M. Sage, une urne de neuf pouces et demi de diamètre, sur neuf pouces de haut, dont le piédouche avait été pris dans le même morceau. La partie supérieure de ce vase était ornée de godrons et de deux mascarons d'une sculpture admirable, ainsi que les gravures qui en enrichissaient le pourtour, et qui retraçaient l'*Ivresse de Noé*. Ce magnifique vase, qui faisait partie du garde-meuble du roi; avait coûté 100,000 fr. (1).

J'ai vu, dans un autre genre, un ouvrage qui avait beaucoup de mérite aussi, c'était deux chaînettes composées de trois anneaux chacune, qui avaient été évidées dans le même morceau de quarz, par M. Kruyer, lapidaire genevois.

Les Chinois travaillent aussi le cristal; ils en font des boutons, des cachets, des figures d'ani-

(1) Sage, *Traité des pierres précieuses.*

maux et des lentilles qui leur servent de loupes, ou verres ardens (*Ho-tchu*, perle de feu) (1).

Lorsque le quarz est taillé et poli, on ne peut le distinguer du verre blanc qu'en essayant sa dureté, et qu'en observant si son intérieur ne contient point quelques bulles rondes irrégulièrement dispersées. La pesanteur spécifique du quarz cristal est d'ailleurs inférieure à celle de tous les cristaux de fabrique, dans le rapport de 2,71 à 3,38; en d'autres termes, une pièce de cristal naturel, pesant cent parties dans l'air, se réduit à soixante-une parties dans l'eau, tandis qu'une pièce de cristal de fabrique, du même poids, dans l'air, pese encore soixante-dix dans l'eau. Cet excès de pesanteur tient à l'oxide de plomb qui entre dans la composition des cristaux de fabrique.

APPENDICE.

Quarz incolore renfermant différentes substances étrangères.

Le quarz limpide renferme souvent différentes substances qui brillent dans son intérieur, et qui donnent naissance à divers accidens qui ont plus ou moins de prix aux yeux des amateurs; les principaux sont:

1° *Quarz avec manganèse.*

On trouve dans le quarz de Madagascar des

(1) *Encycl. japonnaise.*

aiguilles de manganèse d'un gris d'acier, formant des aigrettes qui partent toutes d'une espèce de terrasse ; ces aiguilles de manganèse sont longues, déliées, divergentes, et ornent l'intérieur de ce quarz sans en altérer la limpidité ; on les nomme *flèches d'amour*, et l'on en fait de jolies plaques d'ornement à Moscou et à Pétersbourg.

2° *Quarz avec titane.*

On rencontre dans le quarz des Alpes une substance métallique nommée *titane* ; elle est engagée dans son intérieur sous la forme d'aiguilles rouges croisées ; de sorte que lorsqu'on regarde ce quarz à travers la lumière, il semble renfermer un morceau de tissu. On trouve aussi du titane dans le quarz de Madagascar, et dans celui du Brésil et du Mexique.

3° *Quarz avec or.*

On a trouvé, à la Gardette, département de l'Isère, un quarz d'un jaune citrin, qui contient dans son intérieur, des paillettes d'or.

4° *Quarz avec fer.*

On exploite aux environs de Grenoble, département de l'Isère, un quarz très-limpide qui contient des lames de fer fort brillantes. On le travaille avec beaucoup de succès à la Grave, département des Hautes-Alpes.

5° *Quarz avec pyrites.*

On voit quelquefois dans le quarz du Dauphiné des grains pyriteux d'un jaune d'or.

Ce quarz, taillé à facettes, multiplie ces points brillans, ce qui le rend très-agréable à la vue ; c'est à une pierre voisine de celle-ci, c'est-à-dire à un quarz renfermant des aiguilles de fer, ou des points de pyrites, que les Russes donnent le nom de *flèches d'amour*. On en fait des bijoux à Pétersbourg. *Voy.* page 150.

6° *Quarz avec amiante.*

On trouve dans plusieurs endroits du quarz qui renferme de l'amiante sous la forme d'aigrettes soyeuses. Sa transparence permet de la distinguer aisément. Les lapidaires connaissent cet accident sous le nom de *cheveux de Vénus*.

7° *Quarz avec chlorite verte.*

C'est encore dans le quarz du Dauphiné qu'on trouve une substance verdâtre qui s'est introduite dans les fissures du quarz, et y a formé différens dessins dont quelques-uns ressemblent à de petits arbustes.

8° *Quarz avec baryte sulfatée.*

Enfin le quarz de la Gardette renferme aussi dans son intérieur de la baryte sulfatée d'un blanc mat, qui contraste avec la limpidité du cristal

qui l'entoure. Elle y est disposée sous la forme de lamelles et de paillettes dirigées dans tous les sens.

9° *Quarz irrisé.*

Ce cristal, connu sous le nom d'*iris*, est souvent un effet de l'art, car on peut produire cet accident en frappant un morceau de quarz avec précaution, et de manière seulement à étonner ou fendiller son intérieur : l'iris se manifeste aussitôt.

Tous ces petits accidens font un fort joli effet, quand le quarz est taillé et poli avec goût. Le cabinet particulier du roi de France en contient une suite des plus complètes et des mieux choisis. La plupart des plus belles pièces viennent du Brésil ou du Mexique.

On doit ajouter, à la suite de toutes ces substances étrangères, enfermées dans le quarz, l'air et l'eau, qui s'y voient souvent aussi sous la forme de bulles ou de gouttes mobiles. Nous reviendrons sur cette particularité en parlant des *calcédoines enhydres*. Les minéralogistes nomment ce cristal bulleux *quarz aërohydre*.

L'on voit aussi des morceaux de quarz qui renferment des corps étrangers dont la surface paraît argentée absolument de la même manière que les médaillons de terre cuite ou de porcelaine que l'on introduit maintenant dans la pâte du cristal de fabrique.

Le quarz incolore, pur ou accidenté, s'emploie dans la grosse bijouterie et dans l'ameublement des appartemens somptueux. L'on en fait, comme nous l'avons déja dit, des lustres, des girandoles, des vases, etc. Mais, outre cet usage, qui est purement de luxe, il paraît que l'optique pourrait en tirer parti; en effet M. Rochon fit exécuter, en 1805, un micromètre, composé d'un prisme de quarz, taillé dans le sens le plus favorable au développement de la double réfraction de cette substance, et l'instrument était construit de manière à ce que l'on pouvait, à l'aide d'un calcul très-simple, déterminer assez rigoureusement l'éloignement et les dimensions d'un astre, d'un vaisseau, etc. Le quarz, employé comme miroir, est aussi très-préférable au verre de nos glaces, il est malheureux que l'on ne puisse pas en obtenir de plus grandes plaques. M. le comte de Bournon possède un miroir de quarz étamé, qui a appartenu successivement à Louis XIV et à Louis XV, dont l'effet contraste d'une manière frappante avec celui des plus belles glaces de Saint-Gobin(1).

(1) Nous pensons qu'au sujet du quarz hyalin (cristal de roche), et de ses divers emplois dans les arts, nos lecteurs verront avec intérêt quelques détails que M. Héricart de Thury a bien voulu nous communiquer, sur des essais comparatifs qu'il fait en ce moment de prismes et d'objectifs de quarz hyalin, et de différens verres ou cristaux.

Ses prismes sont tous de même dimension, et taillés sous les mêmes angles, ceux de 60 degrés.

II. *Quarz violet, ou améthyste.*

Ce quarz ne diffère du cristal de roche, ou

Ses objectifs sont également tous absolument semblables, de diamètre et de courbure.

Les substances dont M. Héricart de Thury a fait faire ces prismes et objectifs, sont : 1° le quarz hyalin, cristal de roche; 2° le crown anglais; 3° le beau strass de M. Douhault-Wieland, qui a obtenu la grande médaille d'or de la Société d'encouragement pour ses belles compositions, qui nous assurent aujourd'hui la supériorité sur toutes les fabriques étrangères, pour les pierres artificielles de la joaillerie; 4° la glace de Saint-Gobin; 5° celle de Saint-Quirin; 6° le flint de M. d'Artigues; 7° celui de la manufacture de Saint-Louis; 8° le flint de M. Dufougerais; 9° et le flint anglais.

Ces substances ont été classées ainsi qu'il suit, d'après leur pesanteur spécifique. Nous donnons ici les résultats des expériences qui ont servi à la déterminer.

N°.	NATURE des SUBSTANCES.	POIDS dans l'air,	POIDS dans l'eau.	PERTE ou différence.	PESANTEUR spécifique.
		Gramm.	Gramm.	Gramm.	
1	Flint de M. Dufougerais.	104	75	29	3,58
2	Strass de M. Douhault-Wieland.	124	88	36	3,44
3	Flint anglais.	103	72	31	3,32
4	Flint de M. d'Artigues.	92	64	28	3,28
5	Flint de la manufacture de St-Louis.	96	68	28	3,14
6	Cristal de roche	76	48	28	2,71
7	Glace de Saint-Quirin	75	45	30	2,50
8	Glace de Saint-Gobin	74	44	30	2,46
9	Crown anglais.	87	48	39	2,23

quarz incolore, que par la teinte violette qui lui est propre.

Sous le rapport de la réfraction, M. Héricart de Thury a reconnu que ces neuf substances, travaillées en objectifs sphériques de 0,081 mill. (3 pouces) devaient être classées ainsi qu'il suit, d'après leurs distances locales.

N.	NATURE ET NOMS des SUBSTANCES.	RÉFRACTION déterminée par la longueur des foyers.	
		mètres.	p. l.
1	Strass de Douhault-Wieland.	0,061	2 3 »
2	Flint de Dufougerais.	0,066	2 5 6
3	Flint anglais.	0,068	2 6 »
4	Flint d'Artigues.	0,070	2 7 »
5	Flint de Saint-Louis	0,071	2 7 6
6	Quarz hyalin (cristal de roche) .	0,073	2 8 6
7	Crown anglais.	0,077	2 10 »
8	Manufacture de Saint-Quirin . .	0,079	2 11
9	Manufacture de Saint-Gobin. . .	0,081	3 » »

Nous bornerons ici les aperçus que M. Héricart de Thury a bien voulu nous communiquer sur les nombreuses expériences qu'il a entreprises, pour déterminer comparativement les propriétés de ces différentes substances dont il a fait faire une précieuse collection de prismes et d'objectifs, par M. Vincent Chevalier, l'un de nos meilleurs constructeurs en instrumens de physique, d'optique et de mathématiques. (M. Vincent Chevalier, connu par sa *Chambre noire périscopique*, et sa *Caméra lucida*, à l'usage des peintres et amateurs, demeure quai de l'Horloge, n° 69, à la Providence.)

L'améthyste ne se trouve jamais en grandes masses, ou plutôt sa couleur est fort rarement répandue également dans toute l'étendue d'un cristal, s'il est un peu volumineux ; en sorte qu'on ne peut en travailler que de petites pièces, qui sont déjà fort sujettes à renfermer des glaces .Sa couleur disparaît au feu.

Les plus belles améthystes se trouvent à Ceylan, au Brésil, en Sibérie, dans le royaume de Murcie en Espagne, et près de la ville de *Vique*, dans la Catalogne. On travaille cette dernière espèce à Barcelone, avec celle que les Catalans viennent exploiter près de Brioude en Auvergne, ainsi que M. Léman nous l'a appris.

Le *val Louise*, département des Hautes-Alpes, en fournit aussi de très-belle, et elle fut souvent employée à la ci-devant manufacture de Briançon. On en trouve également aux environs d'*Oberstein*, en Palatinat.

Enfin la Hongrie, la Saxe et la Silésie fournissent encore des améthystes, mais elles sont rarement belles : on les exporte en Turquie par Venise.

L'améthyste prend un beau poli, et est très-employée dans la bijouterie. On remarque que sa couleur se marie bien avec l'or, et qu'après l'émeraude, c'est elle qui plaît le plus à la vue. Les lapidaires la taillent comme tous les autres quarz, sur la roue de plomb, et la polissent sur le cuivre avec du tripoli.

Les anciens ont beaucoup gravé sur cette pierre, et, parmi celles qui existent dans la collection de la Bibliothèque royale, on remarque surtout l'*Achille Cytharède*. Une des plus grandes améthystes gravées est celle qui représente le buste de Trajan; elle faisait partie des objets précieux rapportés de Prusse. Les anciens tiraient leurs améthystes des Indes, de l'Arabie Pétrée, d'Arménie et d'Egypte.

De nos jours les améthystes sont fort en vogue, on en fait des parures complètes, qui font un bel effet à la lumière, et les évêques continuent à les porter en bague.

Suivant M. Champion, joaillier fort instruit sur la valeur des pierres, le prix d'une belle améthyste, du poids de trente grains, ne va point au-delà de 20 fr.

Parmi les améthystes du Brésil, il en est qui offrent l'assemblage de deux couleurs, soit le violet et le jaune, le violet et le vert, etc. M. de Bournon en a fait tailler une qui est moitié jaune et moitié violette : elle est d'un effet fort agréable.

Le benfes, ou banafsch des Persans paraît être notre améthyste.

III. *Quarz rose.* (Rosenrother-quarz des Allemands, rubis de Bohême, ou prime de rubis des lapidaires.)

Le quarz rose est souvent d'une teinte très-

pure et fort agréable ; mais, comme il doit sa couleur au manganèse, il s'altère quelquefois à l'air, et perd de sa fraîcheur. On trouve cette jolie variété à *Rabenstein* en Bavière, dans un filon de manganèse ; elle y existe en masses assez considérables. On en cite aussi en Finlande et en Irlande, près de Cork ; mais à *Misoin*, département de l'Isère, il est en pleine exploitation. On en a également découvert de très-beau à Château-Neuf en Auvergne, et sur plusieurs points du département de la Lozère. M. de Drée possédait un joli vase de ce quarz, qui avait neuf pouces de haut, et deux de diamètre. Ce charmant vase libatoire, joint à deux autres vases du même genre, dont l'un était en lapis, et l'autre en pierre verte des Amazones, a été vendu 3,400 fr.

IV. *Quarz vert.* (Améthyste verte du Brésil.)

Cette variété est d'un vert poireau également répandu dans toute la masse.

Sa transparence n'est pas très-nette.

Son aspect est un peu gras à l'œil ; mais du reste ses autres caractères sont semblables à ceux du quarz ordinaire.

Il ne faut point confondre ce quarz vert avec celui qui est coloré par de la chlorite, non plus qu'avec la prase et la chrysoprase, qui sont voisins des agates.

On trouve le quarz vert au Brésil: c'est de cette contrée que nous sont apportées les plus belles pierres de ce genre ; mais il en existe aussi à Mummelgrund en Bohême, près du lac Onéga en Finlande, et dans différens autres lieux. Il est probable que le quarz vert faisait partie des émeraudes antiques.

On travaille à Munich une variété de quarz vert mélangé avec des grenats, et lon en fait de fort jolies tabatières. Il y porte le nom impropre de *granit.*

v. *Quarz jaune.* (Topaze occidentale ou de Bohême des lapidaires.)

La teinte du quarz jaune est tantôt pâle et tantôt roussâtre.

Il ne peut rayer le quarz blanc, et ne peut en être rayé ; ils sont, pour ainsi dire, en équilibre de dureté. Depuis quelques années il nous en arrive des masses considérables du Brésil, et lorsqu'il est taillé et poli, il est d'un très-bel effet. M Léman remarque que ce quarz présente constamment dans sa cassure des ondulations pressées et parallèles qui ne se voient dans aucune des autres variétés.

On trouve aussi, parmi les quarz du Brésil, plusieurs variétés de couleur qui sont très-difficiles à définir ; une, entre autres, présente un mélange

de gris et de vert bleuâtre, et conserve un grand éclat à travers une teinte si extraordinaire.

Le quarz jaune se trouve aussi à Huttemberg en Carinthie, et parmi les cailloux roulés d'Olivet, près d'Orléans. Ces galets sont composés de fragmens de quarz *roses* et *jaunes*, mais rarement de *bleus* et de *verts*.

Un curé d'Olivet avait fait faire une couronne de ces cailloux pour le soleil de son église, et ces pierres étaient si artistement arrangées, qu'elles brillaient d'un éclat vraiment admirable.

On emploie, dans les bijoux de peu de valeur, le quarz jaune à la place de la topaze ; mais il faut bien se garder de le considérer comme une variété de cette gemme. Il n'a que la couleur de commun avec elle, sans en avoir ni la dureté, ni le brillant éclat, ni la pesanteur.

VI. *Quarz enfume.* (Diamant d'Alençon, ou topaze enfumée des lapidaires.)

La couleur du quarz enfumé est fuligineuse, et passe par degrés du brun au noir, mais elle s'étend rarement dans toute la masse ; il y a toujours des parties qui en sont privées, et qui restent blanches ou grises. On peut faire disparaître cette teinte enfumée en le faisant bouillir dans du suif. J'ai fait cet essai, et il m'a parfaitement réussi. M. Pichenot, lapidaire, m'a assuré qu'en le fai-

sant chauffer modérément, et pendant un certain temps, on parvient à lui donner une couleur d'un jaune vif.

Le quarz enfumé acquiert souvent un volume assez considérable : il n'est point rare d'en trouver des canons de deux à trois pouces de diamètre, et de cinq à six de long.

On trouve le quarz enfumé dans les montagnes des Alpes, et aux environs d'Alençon, département de l'Orne.

On en a découvert une variété à Marone, commune de la Garde en Oisans, département de l'Isère, qui présente dans son intérieur des espèces de rayons obliques aux pans du prisme, qui sont d'une couleur plus foncée que le reste de la masse.

Ce quarz est de la plus belle qualité ; il passe à la couleur noire, et est très-employé dans les manufactures où l'on travaille les cristaux. Il s'en trouve près du Mont-Blanc que l'on taille à Chamouny.

VII. *Quarz rouge.* (Quarz hématoïde des minéralogistes ; hyacinthe de Compostelle des lapidaires.)

Ce quarz est d'un rouge de corail ; il est demi-transparent, et reçoit un très-beau poli.

Il se trouve en Espagne, près de Compostelle, et à Bastènes, près de Dax. Il se présente toujours sous la forme de petits cristaux à deux pointes,

tome 1, pl. 3, fig. 10. On peut, dans de petits ouvrages, le suppléer à la cornaline. Des personnes en ont fait monter des cristaux en épingles, en leur conservant leur forme naturelle. C'est avec cette pierre que l'on préparait la confection d'hyacinthe.

VIII. *Quarz chatoyant* (Œil de chat des lapidaires.)

Cette variété de quarz est tantôt d'un vert grisâtre, tantôt d'un jaune brunâtre ou d'un blanc grisâtre. Ses chatoiemens sont dus à des filamens d'asbeste, et ils deviennent très-sensibles lorsque ce quarz est taillé en cabochon.

Cette pierre est absolument infusible, ce qui la distingue du felspath avec lequel on l'avait confondue, sous le nom d'*œil de chat*, à côté de l'œil de poisson, qui est un vrai felspath.

On ne sait au juste de quel endroit nous vient le quarz chatoyant; on cite cependant assez généralement la côte de Malabar, l'île de Ceylan, Sumatra, l'Arabie et l'Egypte, comme lieux où on le trouve. Le voyageur Levaillant le trouva près du Cap, etc.

Suivant M. de Bournon, le quarz chatoyant brun, avec un reflet blanc bleuâtre, qui est le plus estimé, serait apporté du Malabar; celui qui est verdâtre, et qui ressemble, quand il est taillé, à certaines cymophanes, viendrait de Ceylan. Ce

savant minéralogiste serait tenté de le considérer comme un bois agatisé. Plusieurs morceaux, qui sont dans la collection du roi, sont favorables à cette opinion. Il serait possible que plusieurs des quarz chatoyans fussent réellement des bois agatisés, et que d'autres dussent leurs reflets à de l'amiante, ainsi que M. Cordier paraît s'en être assuré.

IX. *Quarz girasol.* (Astérie de quelques lapidaires.)

Le quarz girasol est d'un blanc bleuâtre légèrement laiteux, son aspect est un peu gras, et il est presque transparent. Lorsqu'il est taillé à facettes, ou mieux encore en cabochon, et qu'on le fait mouvoir à la lumière, il s'en échappe des reflets rouges et bleus qui suivent la direction et les différentes positions de la pierre, ce qui lui a fait donner le nom de *girasol*, c'est-à-dire, qui tourne au soleil.

M. Sage dit avoir vu entre les mains de M. Desmarets, joaillier, une plaque de quarz girasol d'environ quinze lignes de diamètre, un peu concave, qui offrait à la fois, par ses beaux reflets, l'image ardente du soleil levant, et la lumière douce de la lune : le propriétaire en avait refusé 25,000 fr.

Dutens cite la Hongrie et la Bohême comme

les endroits où l'on trouve cette jolie variété de quarz ; mais on m'a assuré qu'on le tire de Sibérie, et que le plus beau vient du Brésil.

Les anciens faisaient grand cas du girasol, qu'ils nommaient aussi *astérie*. Ils préféraient celui de Carmanie à celui des Indes.

Les fabricans de strass imitent parfaitement le girasol avec un verre dans lequel ils mêlent une petite dose d'oxide d'étain.

x. *Quarz aventuriné.* (Aventurine des lapidaires.)

Les aventurines varient de couleur ; il y en a de jaunes, de grises, de verdâtres et de noirâtres, mais les plus communes sont d'un rouge roussâtre assez foncé. Ces différens fonds sont animés par une multitude de petites paillettes argentées ou dorées, qui sont dues à des fissures multipliées et disposées à peu près dans le même sens.

La belle aventurine se trouve dans le ci-devant royaume d'Arragon en Espagne. On en rencontre aussi à Facebay en Transilvanie : cette dernière est noire avec des points dorés.

Les environs de Quimper, dans la ci-devant Bretagne, offrent aussi de belles aventurines; elles s'y rencontrent sous la forme de gros galets, qui sont d'un rouge foncé à l'extérieur, et presque blancs au centre.

Cette pierre, par sa cassure légèrement écail-

leuse et son aspect particulier, fait assez bien le passage du quarz cristal à l'agate ; elle prend un beau poli, et c'est alors que ses reflets deviennent sensibles à l'œil.

On pourrait facilement confondre l'aventurine avec une variété de felspath aventuriné ; mais le quarz est bien plus dur, et il est absolument infusible, ce qui l'en distingue facilement. Il ne faut pas non plus confondre l'aventurine avec certains quarz micacés, qui sont comme elle, susceptibles de recevoir un beau poli, et d'offrir une multitude de petits points brillans et argentés : on l'en distingue en ce que le quarz micacé est tout-à-fait opaque, tandis que l'aventurine est légèrement transparente.

Les environs d'Ekaterinbourg en Sibérie fournissent de ces fausses aventurines, dont il n'est point rare de voir des plaques et des vases dans les cabinets.

L'on débite, dans le commerce de la bijouterie commune, une composition qui porte le nom d'*aventurine*, mais qui n'a rien d'analogue avec celle qui est naturelle. L'aventurine factice est un émail brun, parsemé de petits points dorés en nombre infini.

Telles sont à peu près toutes les variétés du quarz cristal que l'on met en œuvre dans la bijouterie, ou que l'on taille simplement en plaques

pour l'ornement du cabinet des curieux. On est revenu de tous ces jeux de la nature, qui flattent l'œil, et qui n'apprennent rien, et telle pièce de cristal qu'on eût payée quelques louis, il y a cinquante ans, se donnerait aujourd'hui pour 10 à 12 francs.

J'ai vu en Suisse, chez un homme dont le nom est bien connu dans les sciences, la réunion la plus bizarre, la plus nombreuse et la plus insignifiante de tous les accidens du cristal de roche, placée beaucoup au-dessus, dans l'esprit du propriétaire, d'une suite fort belle et fort instructive des poissons, des plantes et des insectes fossiles d'Œningen, près de Constance.

DEUXIÈME ESPÈCE.

QUARZ DONT LA CASSURE EST ONCTUEUSE, ET DONT LA TRANSPARENCE EST GÉLATINEUSE.

AGATES, OU QUARZ-AGATE.

On appelle *agates* toutes les pierres siliceuses ou quarzeuses qui sont demi-transparentes, qui ont une pâte fine et une cassure écailleuse analogue à celle de la cire. Ces pierres sont un peu moins dures que le cristal, mais font encore feu avec le briquet. Elles ne se présentent jamais sous des formes régulières, si l'on en excepte certaines calcédoines bleuâtres qui affectent quelque-

fois la figure cuboïde. Elles se rencontrent ordinairement en espèces de rognons de stalactites, ou de masses irrégulières et mamelonnées qui existent en noyaux dans la pâte des roches trappéennes, ou qui tapissent les parois de leurs fissures : elles se présentent aussi sous les mêmes formes et avec les mêmes dispositions dans les roches qui constituent les terrains volcaniques.

Les diverses variétés d'agates ne diffèrent entre elles que par leurs couleurs ; leur identité est telle, qu'elles se trouvent souvent mêlées et réunies dans la même masse.

VARIÉTÉS.

1. *Calcédoine.* (Chalcédon des Allemands.)

Les calcédoines varient du blanc laiteux au blanc bleuâtre et au blanc roussâtre : elles passent aussi quelquefois au gris et au blanc rosé.

Leur transparence est plus ou moins gélatineuse ; il y en a qui sont presque transparentes, tandis que d'autres ne sont que translucides : ce sont même les plus nombreuses.

On observe dans l'intérieur des belles calcédoines, dites orientales, des espèces d'ondes ou de petits nuages pommelés qui sont assez agréables à la vue.

Elles reçoivent un poli brillant, légèrement onctueux à l'œil.

Les calcédoines nous viennent de Feroë, d'Islande et d'Oberstein. La varieté bleuâtre, nommée *saphirine*, se trouve à Nerlschinski en Sibérie, à Torda et à Madgyar-Lapos en Transilvanie; mais je crois que les plus belles nous viennent des Indes, et qu'on nous les apporte toutes travaillées, soit en plaques, soit en coupes ; car ces objets, tout chers qu'ils sont, le seraient davantage encore s'ils étaient travaillés en Europe. Il circule dans le commerce des calcédoines taillées en manière de tasses et de soucoupes qui sont extrêmement recherchées par les amateurs. J'ai fait tailler et polir des gouttes de calcédoines, qui se trouvent à Pont-du-Château, près de Clermont, elles sont d'une pureté égale à celle de Feroë.

Les anciens, qui nous ont laissé de si belles calcédoines gravées, les tiraient des montagnes du pays des *Nasamons* en Afrique, et des environs de Thèbes en Égypte. Le trafic des premières se faisait à Carthage (1), et on les travaillait à Rome, soit en *camés*, soit en *coupes*.

On voit, à la Bibliothèque royale de Paris, plusieurs belles calcédoines gravées, parmi lesquelles on remarque principalement celle qui représente le buste d'un jeune guerrier, et celle qui offre le buste de la *déesse Rome*. Le *taureau dionysiaque*, si connu des antiquaires, est également

(1) Pline, *Hist. nat.*, liv. XXXVII.

gravé sur une calcédoine, mais il n'est remarquable que par le travail exquis de la gravure, car la pierre elle-même est très-petite, et n'offre rien d'extraordinaire.

On trouva, en 1806, dans le jardin d'une maison du faubourg du Roule, à Paris, une tête de silex blond, analogue à celui d'une pierre à fusil, recouverte d'une couche de calcédoine qui en suivait tous les contours. Ce fait est resté sans explication : il est connu de tous les minéralogistes.

Le milchstein et le gusactile des anciens paraissent être notre calcédoine laiteuse et presque opaque.

II. *Sardoine.* (Quarz-agate sardoine, des minéralogistes.)

La sardoine est d'une couleur orangée plus ou moins altérée par des nuances de jaune, de roussâtre, ou de brun, en sorte qu'on est convenu de réunir, sous cette dénomination, toutes les agates dont la couleur tire sur le brun. Sa cassure est très-lisse, et n'offre jamais de petites écailles, comme on en remarque dans la calcédoine.

L'on peut dire que la sardoine se joint à la cornaline par des nuances insensibles ; mais on peut dire aussi qu'elle s'en distingue souvent, en ce qu'elle offre dans sa pâte des espèces de zônes

concentriques qui ne se rencontrent jamais dans la cornaline.

J'ignore les lieux qui nous fournissent les sardoines ; mais il est probable qu'elles se trouvent dans le lit de certaines rivières ; car on les rencontre, dans le commerce et chez les amateurs, en noyaux qui ont depuis un jusqu'à deux pouces de diamètre, et qui sont polis à leur surface. L'abbé Chappe, qui fit un voyage astronomique dans le nord, en rapporta une grande quantité. On les nomme *marons*, à cause de leur forme et de leur couleur brune.

Les anciens connaissaient notre sardoine, puisqu'ils nous en ont laissé de gravées ; mais ils réunissaient, sous cette dénomination, différentes pierres qui ne répondent point à notre sardoine. Pline rapporte, d'après Démostrate, que ce fut Scipion l'Africain qui porta la première sardoine, et que depuis, cette pierre fut très-estimée des Romains ; ils la tiraient de différens endroits, entre autres de l'*Arabie* et des *Indes*.

Parmi les sardoines gravées qui existent à la Bibliothèque royale de Paris, nous citerons un Apollon, qui est remarquable par sa couleur foncée et son grand volume.

III. *Cornaline.* (Carneolus des anciens. Karniol des Allemands.)

La couleur de la cornaline varie du rouge de cerise au rouge de chair, qui est souvent mêlé d'une nuance de jaune, et s'approche plus ou moins de la teinte particulière à la sardoine.

Sa cassure est lisse et conchoïde.

Elle est d'une belle demi-transparence.

Sa pâte est fine, et elle est susceptible de recevoir un poli très-vif.

Exposée à un feu modéré, la cornaline devient blanche, terne, et s'égraine aisément sous les doigts.

Les cornalines se trouvent en masses arrondies, dont la grosseur varie depuis celle d'une noix jusqu'à celle du poing; leur surface est couverte d'un léger enduit noir qui voile absolument leur couleur intérieure; elles se trouvent dans des roches analogues à celles qui renferment ordinairement les calcédoines.

Les cornalines nous viennent du Japon par la voie des Hollandais, qui les apportent toutes brutes, et en grand nombre, au village d'*Oberstein* en Palatinat, pour les échanger contre les agates du pays, qu'ils reportent jusqu'à la Chine.

Les Japonais taillent une quantité prodigieuse de cornalines inférieures, en forme d'olives allongées qu'ils perforent. Ils forment des espèces

de chapelets avec ces pierres percées, et l'on assure que l'on est forcé, quand on négocie avec eux, d'en prendre pour un tiers de la valeur du marché. (Léman.) Les cornalines que l'on vend à Bombay y sont apportées de la province de Guzarate dans l'Inde, et, suivant Niebuhr, les plus belles viennent du golfe de Cambaye.

Les lapidaires distinguent avec raison deux espèces de cornalines, par rapport à leur beauté. Celles qui sont d'une couleur pâle, ou d'une teinte jaunâtre, portent simplement le nom de *cornalines;* et celles qui sont d'un rouge vif et foncé, sont connues sous le nom de *cornalines de vieille-roche.* Ces dernières sont très-estimées, à cause de la beauté de leur couleur et de leur grande rareté; car, parmi la quantité énorme de cornalines qui sont répandues dans le commerce, il en est très-peu qui appartiennent réellement à cette belle espèce. La plupart sont tachées ou sont d'une couleur pâle et jaunâtre. On assure que les Japonais ont le secret de perfectionner la couleur de ces pierres en la rendant plus intense, plus égale et plus flatteuse à l'œil (1); mais, pour les maintenir dans un prix toujours élevé, ils n'en passent que quelques-unes parmi

(1) M. Buisson, bijoutier fort instruit, m'a assuré que l'on brûle les cornalines d'un jaune rougeâtre dans un bain de sable, et qu'après les y avoir laissé refroidir, on les en retire pourvues d'une couleur rouge uniforme.

le grand nombre de cornalines ordinaires qu'ils envoient en Europe. On donne quelquefois le nom de *cornaline blanche* à la simple calcédoine.

Les anciens divisaient aussi les cornalines en deux espèces : ils appelaient *cornalines mâles*, celles que nous nommons *cornalines de vieille-roche*, et *cornalines femelles* celles qui étaient pâles, jaunâtres ou défectueuses. Ils les tiraient des Indes, d'Arabie, d'Epire, près de Leucade, des îles d'Assos et de Paros, des environs de Babylone, et de Sardes en Lydie. On dit même que c'est dans ce dernier lieu qu'ils découvrirent les premières.

Cette pierre fut très en vogue chez les Romains: aussi nous en reste-t-il un grand nombre de gravées; et parmi celles qui existent dans la collection de la Bibliothèque royale de Paris, on remarque surtout le *cachet de Michel-Ange*; — Hercule tirant sur les oiseaux du lac Stymphale; — Hercule tuant Diomède; — une belle tête du même héros; — Jupiter entre Mars et Mercure, entouré du zodiaque; — enfin le buste d'Ulysse, gravé sur une très-grande cornaline, remarquable par sa couleur qui la rapproche de la sardoine.

Les anciens, comme les bijoutiers modernes, relevaient l'éclat de leurs cornalines en les doublant de lames d'or ou d'argent. Les cornalines brûlées, qui ont été un moment à la mode, et sur lesquelles on gravait ces deux mots *simplicité*,

constance, n'étaient autre chose que des cornalines dont la surface était blanchie par un fer chaud, et dont l'intérieur avait conservé sa couleur. Ces onyx artificiels n'avaient rien d'agréable ; mais mademoiselle Saint-Aubin, qui jouait avec beaucoup de grâce le rôle de Cendrillon, les avait mises en vogue, et les dames voulurent avoir toutes alors des cœurs à la Cendrillon, *simplicité*, *constance*.

IV. *Prase*. (Chrysopras des Allemands.)

Cette variété d'agate est d'un vert pomme plus ou moins foncé.

Sa cassure est unie et un peu écailleuse.

Elle reçoit un beau poli.

Exposée à une chaleur moyenne, sa couleur s'affaiblit par degrés, et finit par disparaître totalement.

La prase se trouve en morceaux irréguliers ou en couches minces, engagées au milieu de certaines roches magnésiennes, à Kosmütz, au-delà de Breslau, dans la Haute-Silésie. Elle fut jadis l'objet d'une exploitation particulière, encouragée par Frédéric-le-Grand. Les plus belles pierres se trouvèrent dans la montagne de Glasendorf.

On fait avec la prase des bijoux assez estimés, mais on prétend que l'humidité altère leur couleur : ce qui n'est peut-être qu'un effet passa-

ger, car cette pierre est colorée par trois centièmes d'oxide de nickel, ainsi que le prouve l'analyse de Klaproth. Cependant M. Pujoulx assure avoir vu une parure de prase, qui, après une longue exposition à l'air, était devenue sale et plombée (1). Malgré cela on emploie beaucoup cette pierre dans la bijouterie moderne ; on la fait séjourner dans l'eau pour en augmenter momentanément l'éclat : avis au lecteur.

Une prase ovale de huit lignes, et d'une belle couleur, s'est vendue 310 fr. : elle était parfaite.

v. *Plasma.*

Cette pierre est d'un vert d'herbe plus foncé que celui de la prase ; elle est demi-transparente. Les anciens ont beaucoup gravé sur cette espèce d'agate, que l'on ne retrouve plus que parmi les ruines des édifices antiques de Rome. Le lieu d'où on la tirait nous est absolument inconnu ; mais il est probable que les anciens réunissaient encore cette pierre à leur smaragdus (émeraude).

Les cinq variétés d'agate que nous venons de décrire sont colorées uniformément, et n'offrent point plusieurs couleurs réunies dans un seul et même échantillon, tandis que celles qui vont maintenant nous occuper, présentent toujours à

(1) *Minéralogie des gens du monde.*

que les onyx dont les couches sont droites et parallèles, qui puissent se prêter à ce genre de gravure. Nous renvoyons, d'ailleurs, pour de plus grands détails, à l'article qui est consacré à donner quelques idées générales sur l'art de graver les pierres dures, autrement appelé *glyptique*.

On ignore encore quelles sont les contrées qui fournissaient aux anciens graveurs ces beaux onyx d'un si grand volume, d'une pâte si fine, qu'ils mirent tant de fois en œuvre, et qu'ils enrichirent si souvent d'un travail à la fois délicat et hardi.

Pline, d'après des auteurs antérieurs à lui, cite les Indes et l'Arabie comme les lieux où l'on trouvait les onyx ; mais, d'après la description qu'il en donne, il semblerait que c'est de l'agate œillée dont il veut parler, ou bien d'agates déjà taillées en rond pour le service des graveurs ; celles qui offraient une couche blanche et translucide sur une autre couche rouge ou orangée, étaient particulièrement nommées *sardonyx*. Il serait possible aussi que les onix se trouvassent en masses roulées, qui offrissent en effet, comme il le dit, des cercles de différentes couleurs (1) qui semblaient les entourer : on peut consulter, au sujet des sardonyx, une excellente dissertation de M. Léman, dans le *Nouveau Dictionnaire d'histoire naturelle*, édition de Déterville.

(1) Pline, *Hist. nat.*, liv. XXXVII, chap. 5.

Les *nicolos* des bijoutiers français, ce que les Italiens nomment *nicolo col velo turchino*, sont de petits sardonyx à deux couches, dont l'une est bleue ou brune, et l'autre qui la recouvre est translucide, et semble un *voile* bleuâtre. De nos jours, l'Écosse et l'Allemagne sont les seules contrées qui en fournissent quelques-uns; encore sont-ils bien au-dessous pour la pâte, la couleur et surtout pour le volume, de ceux que les anciens nous ont laissés. On travaille à Rome une agate grossière, à couches grises et blanches, que l'on tire de Monte-Neo à soixante milles de la ville; et l'on trouva aussi, il y a quelques années, de véritables onyx à trois couches, dont deux brunes, et l'autre d'un blanc bleuâtre, à Champigny, près de Paris, sur les bords de la Marne. Malheureusement ils ont bientôt été épuisés, et sont maintenant extrêmement rares. Ce fut M. Gillet Laumont qui les fit tailler et polir le premier, et, depuis lui, M. Jeuffroy, célèbre graveur sur pierre, les employa avec succès pour l'exécution de plusieurs portraits. Quant aux agates rubanées, dont les zones sont ondées et qui forment des espèces de replis, elles se trouvent près d'Oberstein, dans le Palatinat, à la montagne du Galgenberg, située à cinq quarts de lieue du bourg. J'ai visité ce gîte intéressant qui fournit toutes ces agates communes dont on fait des cachets, des clefs de montre, des tabatières, des mortiers, des billes, des brunis-

soirs, etc. Il existe un gîte à peu près semblable dans un canton de la Sibérie, nommé *Nerlhinkoi:* les agates s'y appellent *pérélive*, ou *calcédoine.*

Suivant Azuni, l'île de Sardaigne est riche en agates, et Santi fait mention de celles du territoire de Saint-Quirico en Toscane.

Enfin les agates œillées viennent de Sicile, où elles passent pour des yeux pétrifiés de serpent ou de requin.

Parmi les principaux camées qui existent dans la collection des pierres gravées de la Bibliothèque royale de Paris, on remarque :

L'*Apothéose d'Auguste*, gravée sur un onyx à quatre couches, dont deux brunes et deux blanches ; il est ovale, et a onze pouces de largeur sur neuf pouces de hauteur.

C'est le plus grand onyx connu.

Cérès et Triptolème cherchant Proserpine.

Ce sujet est représenté sur un vase de six pouces de haut, connu sous le nom de *vase de Brunswick.*

Les mystères de Cérès et de Bacchus.

Ils sont gravés sur une très-belle coupe à couches de sardoine brune, de 4 p. 6 l. de diamètre et de 4 p. de haut. Il est probable que des vases analogues à ceux-ci étaient classés parmi les vases

Murrhins qui, selon toute apparence, n'étaient point tous exécutés avec la même matière.

L'*Apothéose de Germanicus.*

Onyx à quatre couches, de la plus grande beauté. Germanicus y est réprésenté enlevé sur les ailes d'un aigle.

Germanicus et Agrippine dans un char traîné par deux dragons.

Bel onyx à trois couches bleues et brunes.

Agrippine et ses enfans.

Onyx à trois couches.

Tibère.

Onyx à trois couches.

Jupiter armé du foudre, l'aigle à ses pieds.

Grand et bel onyx à trois couches.

Une querelle entre Minerve et Neptune.

Onyx à trois couches.

Tête d'Auguste.

Onyx à trois couches.

Jupiter Agiocus.

Onyx à deux couches, l'une blanche et l'autre noire. Ce morceau capital n'est point aussi remar-

quable par la grandeur de la pierre, que par la beauté et la délicatesse de la gravure.

Vénus sur un taureau marin, entourée de petits Amours.

Onyx à deux couches, remarquable par la finesse de la gravure.

Un taureau.

Grand onyx à deux couches, l'une blanche, l'autre d'un brun foncé.

Marc-Aurèle et Faustine.

Onyx à quatre couches, dont deux blanches, et deux couleur lilas. On présume que cette couleur a été appliquée après coup.

Pour donner une idée de la grande valeur de ces belles pierres, qui réunissent la rareté à la beauté du travail des artistes qui les ont gravées, nous dirons qu'une sardoine onyx à cinq couches, de seize lignes de hauteur, sur laquelle un artiste habile avait gravé le buste de Faustine, épouse d'Antonin-le-Pieux, a été achetée, à la vente du Musée minéralogique de M. de Drée, 7,171 fr. Il est vrai que ce camée antique, suivant M. Visconti, pouvait être regardé comme un des plus précieux qui nous soient parvenus.

VII. *Agatepanachée.* (Agate tachée des lapidaires.)

Cette variété d'agate est une calcédoine qui présente, à sa surface et dans son intérieur, des

taches irrégulières d'un brun noirâtre, roussâtre ou orangé. Ces agates, dont les taches n'ont aucune régularité, se travaillent en plaques, en coupes, etc.; elles viennent comme les calcédoines des Indes orientales. Si l'on observe les taches de ces agates en les plaçant entre l'œil et la lumière, on remarque souvent qu'elles sont dues à une infinité de petits points bruns, pressés les uns à côté des autres, et non pas à une teinte continue.

L'on poussait autrefois jusqu'à la manie le goût des collections d'agates; j'ai encore vu deux de ces réunions fastidieuses qui faisaient le bonheur de leur propriétaire, mais qui n'avaient point d'autre mérite; car quoiqu'on les estimât à un prix des plus élevés, il n'y avait que quelques accidens rares et point de grandes pièces.

VIII. *Agate ponctuée.* (*Punkt-Agath* des Allemands.)

Nous réunissons dans les agates ponctuées toutes celles qui présentent, indépendamment de la couleur de leur fond, une multitude de petits points rouges ou bruns, ou de toute autre couleur. Il y en a plusieurs variétés, parmi lesquelles nous citerons :

L'*Agate ponctuée verte, à points rouges.* (Jaspe sanguin des lapidaires. — Héliotrope des anciens.

Cette agate est demi-transparente, d'un vert de

poireau foncé, avec quelques points irréguliers semés çà et là et couleur de sang. Elle est connue dans le commerce sous le nom impropre de *jaspe sanguin;* je dis impropre, parce que le caractère essentiel des jaspes est d'être parfaitement opaques, et cette pierre est fortement translucide.

On la trouve en Orient, en Sibérie, en Islande, et à Jaschkenberg en Bohême, mais on préfère celle d'Asie. On assure aussi qu'il s'en trouve en Sicile à Giuliano.

On a beaucoup gravé sur cette pierre, et les artistes qui l'ont travaillée se sont quelquefois servi avantageusement des taches rouges qu'elle renferme. C'est ainsi que la tête du Christ flagellé, qui existe dans la collection de la Bibliothèque royale de Paris, présente des gouttes de sang prises dans les taches mêmes de la pierre. Il existe encore une variété d'héliotrope; mais au lieu d'être d'un vert uniforme, celle-ci est variée de grandes taches jaunâtres, et présente en outre une multitude de points rouges. C'est le *jaspe bijoutier* des lapidaires.

Les anciens ont parfaitement connu cette pierre, car ils l'ont décrite de la manière la moins équivoque; ils la tiraient d'Ethiopie, d'Afrique et de Chypre.

Après l'agate ponctuée héliotrope, la plus connue est une calcédoine blanche qui présente une

multitude infinie de points rouges, tellement rapprochés les uns des autres, qu'à moins d'y regarder de près, la pierre semble d'un rose uniforme.

Il existe beaucoup d'autres agates du même genre, mais elles se confondent souvent avec les pierres rubanées, panachées, etc; il s'en trouve même parmi les agates communes d'Oberstein.

IX. *Agate arborisée.* (Pierre de Moka ou dendrachate des anciens.)

L'agate arborisée est une calcédoine qui renferme dans sa pâte des espèces de petits rameaux noirs, bruns ou rouges, qui s'attachent à un tronc ou à une terrasse, et qui sont dus à des infiltrations de fer, de manganèse ou de bitume, ainsi que le pense M. de Bournon pour les arborisations noires, s'appuyant sur ce qu'une chaleur modérée les fait disparaître, tandis que les rouges, qui sont dues au fer, résistent à l'épreuve.

On pense avec assez de vraisemblance que ces matières colorantes se sont introduites par les fractures principales qui existaient dans ces pierres, et qu'elles se sont répandues de-là dans les ramifications de ces mêmes fissures, ce qui a donné naissance aux terrasses, aux troncs et aux rameaux qui s'y rattachent. On reconnaît dans ces jolis accidens le jeu des tubes capillaires et l'effet d'une cristallisation analogue à celle de l'eau sur

les vitres, des sels sur les parois des vases dans lesquels on en renferme les dissolutions, etc. On produit aussi des espèces de dendrites quand on broye des couleurs sur une glace, et qu'on enlève la molette perpendiculairement, et sans glisser.

Il ne faut donc voir dans les agates arborisées ou herborisées, que de simples accidens dont nous avons journellement l'équivalent dans nos fabriques et nos laboratoires, et il faut bien se garder d'y chercher l'analogue des mousses ou conferves, et de plusieurs autres végétaux microscopiques.

Les dendrites ou arborisations des agates sont noires, brunes ou rouges; les premières sont ordinairement les plus délicatement dessinées, tandis que les rouges sont presque toujours vagues et baveuses. L'une des plus belles agates arborisées que l'on puisse voir, soit par son étendue, soit par la grâce avec laquelle l'arborisation est dessinée, faisait partie de la magnifique collection de M. de Drée. Cette agate unique, qui a vingt-une lignes sur dix-sept lignes, a été vendue 2,700 francs.

Il s'en trouvait aussi dans le même musée de très-précieuses, dont les arborisations étaient rouges et bien nettes, ce qui est fort rare. C'est probablement à cette variété qu'il faut rapporter une partie des corallachates, ou corallo-achates des anciens; car ces arborisations imitent assez bien les branches du corail rouge.

On assure que les belles agates arborisées se trouvent aux environs de Surate, dans le royaume indien de Guzarate, au fond du golfe de Cambaye, mais que l'on en fait commerce à Moka en Arabie, d'où elles ont pris le nom de *pierres de Moka* (1).

D'après l'avis des amateurs les plus éclairés sur ce genre de pierres, l'on peut dire que pour qu'une agate arborisée soit belle, il faut que sa pâte soit d'une calcédoine un peu roussâtre ou bleuâtre, que les dendrites ou arborisations soient brunes et délicates, qu'elles reposent sur une terrasse foncée en couleur, et que si la pierre est d'une certaine largeur, le centre soit occupé par une arborisation plus élevée que celles des côtés.

Il y a dix ou quinze ans, les agates arborisées étaient fort à la mode; on les montait en plaques ou médaillons de colliers, en bagues, en épingles, en garnitures de peignes, etc., et on les doublait avec des plaques de nacre dont les reflets perçaient à travers la pâte, et leur procuraient un coup d'œil fort agréable. Cette précaution s'appelait *donner l'orient*.

x. *Agate herborisée, ou agate mousseuse.*

L'agate herborisée, autrement nommée agate mousseuse, est comme la précédente une variété

(1) Niebuhr, *Description de l'Arabie*, t. 1, p. 177.

de calcédoine qui, au lieu de présenter des arbrisseaux ou des buissons branchus qui sont dus, comme on l'a dit, à des infiltrations, renferme dans son intérieur des substances minérales, vertes, brunes ou jaunâtres, qui, par leur entrelacement, imitent parfaitement les rameaux délicats, et contournés de plusieurs espèces de mousses ou de conferves, à un tel point que Daubenton crut y reconnaître les analogues de plusieurs espèces de lichens et de conferves.

Très-rarement les agates herborisées se portent en bijoux; j'en ai vu cependant de fort belles montées en plaques de ceintures qui appartenaient à des dames anglaises; mais le plus souvent on les taille en plaques carrées, dont six composent une boîte ou un coffre.

La plupart de ces agates viennent de Sicile et particulièrement de Centorbi, de Monte-Toro, de Calascibetta et de Castro-Giovanni (1); mais les Anglais en apportent aussi des Indes orientales. L'une de celles-là, que j'ai été à même d'observer à loisir, offrait un fond calcédonieux d'un blanc laiteux, dans lequel on distinguait non-seulement des herborisations d'un vert agréable, mais encore des taches vermiculées d'un blanc mat. D'autres enfin semblent renfermer des boucles de cheveux, et ont reçu le nom de *polythrix*.

(1) *Minéralogie sicilienne.*

XI. *Enhydre.* (Enhydros ou œil du monde chez les anciens.)

L'enhydre n'est qu'une calcédoine blanche, ovoïde, dont le centre est creux et occupé par une goutte d'eau mobile.

L'intérieur de cette espèce de coque est tapissé d'une multitude de cristaux de quarz qui n'offrent qu'une pyramide en saillie dans l'intérieur, et dont le reste du prisme constitue la coque elle-même, en sorte que lorsqu'on vient à en polir la surface, on donne quelquefois naissance à une multitude de petites fissures par où l'eau s'échappe.

Les enhydres brutes sont ordinairement couvertes d'une croûte sale et raboteuse qui empêche de juger de la présence de l'eau, de manière que pour s'en assurer on est obligé de polir deux portions opposées de la pierre, afin que la lumière puisse la traverser. Lorsque ces calcédoines, qui sont d'un blanc laiteux, sont enhydres, on remarque que la goutte d'eau se meut dans leur intérieur quand on les agite doucement, à peu près de la même manière que le fluide contenu dans les œufs : cette comparaison de Pline est très-juste.

Les calcédoines enhydres se trouvent dans les environs de Vicence, sur le penchant de certaines collines volcaniques, telles que le Monte-Berico

Saint-Floriano, etc., où elles sont engagées dans une roche volcanique noire, qui entre en décomposition sur certains points, et qui leur permet de sortir et de se détacher sans se briser: l'on en trouve aussi à l'île de Feroë.

Les belles enhydres sont fort rares, parce qu'elles sont peu répandues dans la nature, et parce que l'on en gâte la plus grande partie en les décroûtant; d'autres, après avoir résisté au poli, se tarissent au bout de plusieurs mois, etc. On parvient, dit-on, à leur rendre leur eau, en les plongeant dans de l'eau chaude, et en les y laissant refroidir, mais peu de temps après elles se tarissent de nouveau.

La plus belle enhydre que j'ai vue était celle qui appartenait à Faujas; son volume était égal à celui d'une forte aveline, et la goutte qu'elle renfermait était grosse comme une merise. Le savant naturaliste qui la portait en bague ne s'est jamais aperçu qu'elle eût diminué de beauté.

Une grande chaleur, et un froid capable de geler l'eau, sont également préjudiciables aux enhydres, et l'on en sent bien la raison, puisque l'un et l'autre cas fait éclater l'enveloppe, et donne issue au fluide qui en fait toute la valeur.

Les anciens qui connaissaient parfaitement l'enhydre, la rangeaient au nombre des merveilles de la nature, sous le nom d'*œil du monde;* mais aujourd'hui nous connaissons plusieurs autres pierres

qui recèlent aussi des gouttes d'eau. Nous avons déjà cité le même fait en parlant du quarz cristal de roche, et il n'est point rare en brisant des silex communs, de les trouver mouillés à l'intérieur. Pline a décrit les enhydres d'une manière très-précise, et Claudien les a célébrées dans plusieurs de ses épigrammes.

XII. *Opale* (quarz ou silex résinite opalin des minéralogistes).

Le fond de l'opale, abstraction faite de ses brillans reflets, n'est qu'une calcédoine presque transparente, ou un quarz légèrement laiteux et bleuâtre, qui rappelle l'aspect de l'empois. On pourrait donc, à la rigueur, la placer entre l'un et l'autre, comme faisant le passage naturel du quarz cristal au quarz agate.

Les reflets magnifiques et incomparables de l'opale qui la distinguent si nettement des autres pierres précieuses, ne sont point dus, comme les couleurs de celles-ci, à des molécules colorantes interposées dans sa propre substance; ils sont produits par des fissures excessivement ténues, dont l'opale est pénétrée dans tous les sens et dans toute son épaisseur. On pense par analogie que ces reflets sont dus à des lames d'air interposées dans ces gerçures, qui ont la faculté de réfléchir les rayons lumineux sous les couleurs de l'*arc-en-ciel*

ou du *spectre solaire*, phénomène qui se rattache à l'expérience des anneaux colorés de Newton, dont on trouve l'explication dans tous les traités de physique et d'optique.

Lorsqu'on vient à chauffer l'opale, ses reflets disparaissent. Sa dureté est un peu moins forte que celle des autres pierres quarzeuzes, puisqu'elle se laisse attaquer par la lime; mais au reste, tous ses autres caractères sont absolument d'accord avec ceux du genre auquel elle appartient.

Les lapidaires reconnaissent parmi les opales les variétés suivantes:

1° L'*opale noble* ou *orientale*, celle qui offre des reflets flamboyans, vivement colorés, et les plus beaux possibles (c'est aussi l'opale à flammes).

2° L'*opale arlequine*, ou à *paillettes*, dont les reflets sont très-variés de couleur, et disposés par taches brillantes.

3° L'*opale girasol*, qui est presque tout-à-fait transparente, mais qui offre cependant un reflet bleuâtre partant de l'intérieur.

4° L'*opale sombre* ou *noirâtre*, qui brille de l'éclat d'un charbon ardent qui commence à s'éteindre.

5° L'*opale vineuse*, qui doit son nom à la couleur dominante de ses reflets; elle était, dit-on, fort estimée des anciens.

6° La *prime*, ou la *matrice d'opale*, qui n'est autre chose que des grains d'opale disséminés en grand nombre dans la roche terne et presque terreuse qui lui sert ordinairement de gangue.

La plupart de ces variétés d'opale se trouvent en Hongrie; mais celle qui est plus particulièrement connue sous le nom d'*opale orientale, de feu* ou *à flammes*, et dont les reflets passent du rouge d'hyacinthe au jaune verdâtre doré, a été découverte par M. Delrio, dans les filons de Zimapan et de Gracios-de-Dios, au Mexique.

Les opales de Czernizka en Hongrie, celles de Saxe, celles d'Amérique, celles de Féroë nouvellement découvertes, et plusieurs autres encore, ont toujours été trouvées dans des roches qui sont évidemment altérées, et qui commencent à passer à l'état terreux ou argileux; aussi je serais tenté de croire que l'opale doit toute sa valeur, c'est-à-dire ses reflets colorés, à un commencement d'altération analogue à celui des verres antiques qui ont long-temps séjourné à la surface de la terre. Je citerai à ce sujet une remarque qu'il est important de vérifier; c'est qu'il y a de ces verres anciens qui sont presque terreux à leur surface, et qui plongés dans l'eau, deviennent hydrophanes et irisés. Nous verrons en parlant ci-après de l'hydrophane, qu'elle peut être un second degré d'altération, et nous trouverons, comme je l'ai observé dans ces verres an-

tiques, qu'au moment où on les plonge dans l'eau, l'air est chassé de leur intérieur sous la forme de bulles pressées à la suite l'une de l'autre.

Les opales les plus estimées, sont celles dites *à flammes* ou *orientales*, et celles dites *arlequines*. Voici pour leur valeur ce que rapporte M. Léman qui a été à même de voir et d'apprécier de très-belles opales dans le musée minéralogique de M. de Drée :

Le prix des opales est modifié suivant leur beauté et leur grandeur, mais il souffre moins que le diamant les variations du commerce, bien qu'elles soient cependant d'une valeur représentative moins sûre. Deux opales arlequines ovales, de quatre lignes et demie sur trois lignes et demie, et ayant toutes les qualités que l'on exige ordinairement dans ces pierres, se vendent environ 2,400 fr. à Paris ; une opale orientale ou à flammes de cinq lignes de diamètre, vaut aussi 2,400 fr. à Paris, si elle n'a point de défaut.

Une opale orientale peut-être unique par son volume, est celle qui existe dans le cabinet impérial de Vienne ; elle a cinq pouces de long, et deux pouces six lignes de largeur.

Quant aux primes ou matrices d'opales, elles sont infiniment moins chères, puisque l'on en trouve facilement une de la grandeur de l'ongle pour 15 à 20 fr. ; aussi en fait-on des boîtes et des plaques d'ornement. On rencontre quelquefois chez les la-

pidaires des morceaux de prime d'opale qui sont d'un noir assez intense, et qui sont parsemés de paillettes d'opale, qui contrastent par leurs beaux reflets avec la couleur triste et sombre de leur gangue. Ici l'art s'est joint à la nature, car c'est en plongeant ces morceaux d'abord dans de l'huile, et en les exposant ensuite à un feu modéré, que l'on noircit ainsi cette roche.

Les lapidaires taillent l'opale en cabochon ou en amande, et très-rarement à degrés, parce que les formes convexes conviennent parfaitement au jeu des reflets, qui en font tout le charme. C'est sur la roue de plomb qu'on les taille, et sur le bois qu'on commence à les polir; le dernier lustre leur est donné avec des lisières enduites de rouge d'Angleterre. On parvient, dit-on, à dissimuler les fentes ou glaces qui nuisent à leur valeur, en les laissant séjourner dans l'huile. Je ne dois point omettre de dire ici que tout ce qui tient à l'art de polir les pierres, m'a été communiqué par M. Herbet, lapidaire fort exercé qui entend parfaitement son art, et qui l'exerce à Paris avec le plus grand succès.

Les anciens ont fort bien connu notre opale; ils la tiraient des Indes, de l'Egypte et de l'Arabie, mais ils étaient embarrassés de la place qu'ils devaient lui accorder, puisqu'ils y admiraient comme nous le feu vif du rubis, l'éclat purpurin de l'améthiste d'Orient, le vert pur de

l'émeraude, joints à des reflets dorés et nacrés. L'exemple du sénateur Nonius, qui préféra l'exil à céder son opale chérie, prouve assez combien on attachait de valeur à cette belle pierre, sous Marc-Antoine. On voyait encore cette célèbre opale du temps de Pline, et quoiqu'elle ne fût grosse que comme une noisette, le naturaliste assure qu'elle était estimée à une somme prodigieuse.

Les auteurs de tous les temps se sont épuisés en louanges lorsqu'ils ont décrit l'opale, et leurs expressions paraissent encore beaucoup au dessous de leur admiration.

On a fort peu gravé sur l'opale, et je ne crois pas même que l'on en connaisse de véritablement antiques, au moins il n'en existe pas dans la collection de la bibliothèque royale de Paris, où l'on en voit seulement une assez grosse sur laquelle on a gravé le portrait de Louis XIII encore enfant.

L'opale a besoin d'être vue de près pour que l'on puisse jouir de toute sa beauté; elle ne brille point à la lumière comme les gemmes, aussi l'entoure-t-on souvent avec des diamans ou des saphirs.

XIII. *Hydrophane.*

L'hydrophane diffère des agates que nous avons examinées jusqu'à présent, par son opacité, qui

est presque parfaite lorsqu'elle est tant soit peu épaisse, et par un certain aspect luisant qui n'est pas celui des calcédoines, et qui s'approche beaucoup du faciès de certains émaux. Sa couleur est le blanc sale, qui passe au jaunâtre et même au rougeâtre. Ses bords sont à peine translucides; mais quand cette pierre est taillée, que son épaisseur est proportionnée à son volume, elle devient presque entièrement transparente, quand on la fait séjourner quelques instans dans un verre d'eau pure. Quelquefois elle acquiert, avec cette translucidité, la propriété de se revêtir des plus belles couleurs de l'iris, phénomène assez rare, et qui donne beaucoup de valeur à la pierre.

Lorsqu'on jette une hydrophane dans l'eau et qu'on l'examine à travers le verre qui la contient, on s'aperçoit qu'il s'élève de sa surface une multitude de petites bulles d'air qui se succèdent avec tant de rapidité qu'elles semblent former des files non interrompues, et M. Buisson, que j'ai déjà cité plusieurs fois comme l'un de nos bijoutiers les plus instruits, m'a assuré qu'à ce moment certaines hydrophanes répandent une odeur particulière assez agréable.

Si l'on a pesé une hydrophane avant de la plonger dans l'eau, et qu'on la repèse ensuite quand elle a acquis toute la lucidité qu'elle est susceptible de recevoir, on trouve qu'elle a augmenté de poids d'une quantité notable. Délius possédait

une hydrophane qui augmentait de huit grains pendant son immersion. Patrin possédait aussi une hydrophane qui, après avoir été desséchée sur de la cendre chaude, pesait soixante-sept grains, et qui, après avoir séjourné cinq à six minutes dans l'eau et être devenue d'une transparence légèrement laiteuse, pesait soixante-seize grains quoique soigneusement essuyée.

Tout porte à croire que les hydrophanes ne sont que des opales qui ont perdu leurs reflets par un long contact avec l'air; car c'est précisément à la surface du terrain de la colline de Czernizka en Hongrie, qui renferme les plus belles opales connues, que l'on trouve aussi les meilleures hydrophanes; en observant toutefois qu'on n'en rencontre jamais à une certaine profondeur, mais toujours à la surface, ce qui est absolument l'inverse pour les opales. Enfin, ce qui achève de prouver que les hydrophanes ne sont pour la plupart que des opales altérées, c'est que Délius qui en avait eu déjà l'idée s'en assura positivement en changeant des opales en hydrophanes par la simple exposition à l'air, de sorte que les hydrophanes qui deviennent irisées dans l'eau, ne seraient autre chose que des opales qui ne sont point encore altérées dans leur intérieur et dont les reflets cachés sous la couche opaque percent à travers sa légère épaisseur quand l'eau lui a rendu sa transparence.

Les hydrophanes ont été long-temps négligées à cause du peu d'éclat de leur surface et de la couleur jaunâtre qui leur est propre ; mais dès qu'on s'est aperçu de leur propriété, elles ont été très-recherchées ; aussi les anciens leur donnèrent-ils encore le nom d'*oculus mundi*, ou plus raisonnablement celui de *lapis mutabilis*, pierre changeante.

Plus les hydrophanes deviennent transparentes dans l'eau, plus elles sont estimées ; alors on les monte à jour et en bague, et l'expérience se répète un nombre de fois indéfini, pourvu que l'on opère toujours dans de l'eau très-propre, car sans cette précaution, qui est assez naturelle, l'effet de la meilleure hydrophane cesserait bientôt.

Feroë, l'Islande, la Saxe, la Bohême, et surtout la Hongrie, sont les principaux lieux d'Europe où l'on trouve des hydrophanes ; mais on en cite aussi aux environs de Turin, sur la montagne de Mussinet, et à Chatelaudren en Bretagne. Les plus belles, ou les meilleures si l'on veut, viennent de l'Islande et de Huberstusbourg en Hongrie. Ce sont principalement elles qui opalissent dans l'eau.

L'hydrophane est la seule pierre qui devienne tout-à-fait transparente dans l'eau, mais plusieurs substances y acquièrent un commencement de lucidité, ou au moins leurs couleurs en sont fortement avivées. Tout le monde connaît cet effet dont

les marchands profitent quelquefois pour donner aux agates, aux jaspes ou aux marbres qu'ils veulent vendre, un éclat supérieur à celui qui leur appartient, en passant de l'eau à leur surface sous prétexte d'en enlever la poussière. Ce phénomène tient à un jeu de lumière, et à la plus ou moins grande quantité de rayons lumineux qui sont transmis ou réfléchis. L'on a vu plus haut que l'opale elle-même paraît être un premier degré d'altération que je compare à celui du verre antique ; l'hydrophane serait le second, et le cacholong qui va suivre immédiatement, serait le troisième.

XIV. *Cacholong* ou *Cachalon.*

Cette pierre a l'aspect de l'émail blanc ou le faciès de la porcelaine ; elle est fragile, reçoit cependant un fort beau poli, et est presque opaque ou simplement translucide sur ses bords ; sa cassure est largement conchoïde ou ondulée. Lorsqu'on pose le cacholong sur la langue il en absorbe l'humidité avec vivacité et s'y attache assez fortement. Sa pâte est homogène et fine. On pourrait considérer le quarz cacholong comme un troisième degré d'altération qui tendrait à réduire une pierre dure, solide et quarzeuse en une matière terreuse, terne et friable. L'opale, je le répète, me paraît être le premier pas vers une altération qui conduit d'abord aux hydrophanes opalissantes, puis à celles qui deviennent simplement translu-

cides, puis au cacholong qui passe lui-même dans la nature à l'état terreux et friable. Je ferai remarquer que partout où l'on trouve des opales on rencontre des hydrophanes et des cacholongs. Je ne veux pas cependant dire pour cela que tous les cacholongs aient été primitivement des opales, mais il serait très-possible qu'une partie eût passé par cette métamorphose.

On trouve les cacholongs chez les Calmoucks, en Bucharie, sur les bords du fleuve Cach, en morceaux épars à la surface de la terre. Il en existe aussi en Islande, à Féroë, au Groënland, à Huttemberg en Carinthie, à l'île d'Elbe, en Hongrie, en Espagne, au Mussinet près Turin. On taille et l'on polit ceux qui sont les plus agréables à la vue, et ceux qui présentent quelques accidens agréables, tels que ceux de Féroë qui sont onyx et dont les Italiens se servent avec succès pour exécuter des camés d'un grand relief. L'on voit à la bibliothèque royale de Paris un cacholong gravé représentant Valentinius III.

M. Jules Klaproth assure que l'on achète des cacholongs dans la Daourie et principalement à Nertchinsk et à Argounskoï-Savod; le sac vaut 5 à 6 fr. en papier.

XV. *Brèches d'agate.*

Nous avons déjà dit qu'on appelait *brèches* toutes

les roches qui sont composées de fragmens anguleux d'autres roches, réunis par un ciment ou une pâte quelconque, et que l'on nommait *poudingues* les roches qui sont formées par des galets ou cailloux roulés, arrondis et cimentés.

Or il existe des agates qui sont composées de fragmens d'agate de diverses sortes qui se sont agglomérés sans ordre et sans régularité ; les brèches d'agate sont rares, mais cependant on travaille assez souvent celle de Rocklis en Saxe, qui est composée de fragmens très-anguleux d'agate rubanée à zones fines et pressées, de couleur rouge, grise et blanche, réunis par une pâte également rouge ou par du quarz améthyste. Cette pierre est assez recherchée dans la bijouterie, où elle est connue sous le nom fort peu convenable de *jaspe fleuri*. Elle n'est propre au reste qu'à faire des plaques et des boîtes ; mais quoiqu'elle soit véritablement composée de pièces et de morceaux, elle n'en reçoit pas moins un poli magnifique, et soutient parfaitement l'effort de la scie.

XVI. *Poudingues d'agate.*

Les poudingues d'agate sont plus communs que les brèches, mais il est assez rare que ces roches renferment beaucoup d'agates à pâte fine ; ce ne sont le plus souvent que des galets de silex plus

ou moins bien colorés ; quant au ciment, il est ordinairement siliceux et sablonneux.

Je citerai pour exemple :

A. *Le poudingue siliceux d'Angleterre.* Il est composé de petits galets ronds, ovales ou elliptiques de la grosseur d'une olive, bruns, gris ou jaunes, engagés dans un ciment gris ou chamois. Il est fort estimé dans la bijouterie, quoiqu'il soit peu propre à la parure, mais bien à l'exécution des tabatières, des socles, des manches de couteau, des étuis, etc. Il reçoit un très-beau poli, et se trouve en masses isolées, soit dans les rivières d'Ecosse, soit dans les environs de Londres.

B. *Poudingue de Rennes* (Ille-et-Vilaine) (vulgairement caillou de Rennes), composé de petits cailloux si pressés les uns à côté des autres, et si intimement liés avec le ciment, qu'ils paraissent se fondre les uns dans les autres. Les galets sont rouges et jaunes, et la pâte est rouge.

Cette roche, qu'il faudrait étudier en place, me paraît différer un peu des poudingues proprement dits. L'on en fait des petits vases, des socles, etc.

XVII. *Grès colorés.*

Nous connaissons quelques grès solides diversement colorés, rubanés et jaspés, qui sont susceptibles de recevoir un fort beau poli : tel es

entre autres le grès du département de l'Orne, qui est d'un gris cendré et qui offre des espèces d'arborisations grossières d'un rouge vineux qui pénètrent dans toute son épaisseur et qui ont un aspect assez agréable quand la pierre est polie. On en fait des socles, des plaques, des boîtes d'amateur, et même de fort jolis vases.

TROISIÈME ESPÈCE.

QUARZ DONT LA CASSURE EST TERNE ET L'OPACITÉ COMPLÈTE.

JASPES.

Les jaspes forment la troisième espèce de pierres siliceuses; ils se distinguent des deux précédentes par leur cassure terne et leur opacité parfaite, même sur les bords; mais, au reste, ils sont infusibles, rayent le verre, étincellent sous le choc de l'acier comme toutes les autres pierres quarzeuses.

Le poli des jaspes n'est point aussi vif que celui des agates, mais il est assez brillant pour rappeler que c'est celui d'une pierre très-dure; leurs couleurs sont rarement éclatantes, elles ne sont jamais aussi fraîches que celles des agates, et elles tirent presque toujours sur des tons rembrunis et sombres, ce qui est dû à une surabondance de fer; de même que leur cassure terne et leur entière

opacité sont les résultats d'un mélange d'argile.

Les jaspes forment rarement des montagnes entières, mais ils se présentent quelquefois en couches ou en filons si puissans et si multipliés dans le même lieu, qu'ils semblent en composer la masse totale, ce que ne font jamais les agates ni les autres pierres quarzeuses.

On fait avec les jaspes différens objets d'ornement, tels que vases, socles, plaques, cachets, poignées de sabres, tabatières, etc.; en général ces objets sont fort estimés par cela même qu'ils coûtent beaucoup à exécuter.

Les anciens ont connu et travaillé le jaspe, car il nous reste plusieurs gravures antiques sur cette matière, et surtout sur jaspe rouge. Pline assure qu'on le portait en amulettes dans tout l'Orient, et qu'il en a vu une plaque de quinze pouces de long sur laquelle on avait gravé le portrait de Néron armé d'une cuirasse (1). Nous avons d'ailleurs des monumens bien autrement anciens qui prouvent l'antique emploi des jaspes, puisque nous trouvons des haches gauloises fabriquées avec cette pierre dure. De nos jours, le principal emploi de cette belle matière est de servir aux tableaux de rapport, dits mosaïques de Florence, dans lesquels on imite avec une grande vérité tous les objets familiers qui nous entourent.

(1) Pline, lib. XXXVII, cap. 9.

Parmi les nombreuses variétés du jaspe, nous citerons comme exemples choisis des plus belles ou des plus employées :

1. *Jaspe blanc.*

Ce jaspe, très-rare, est d'un blanc d'ivoire avec quelques filets d'un rouge de carmin qui serpentent à sa surface et qui sont aussi déliés qu'un fil. Je n'ai vu que quelques pièces travaillées de ce beau jaspe, dont on avait même contesté l'existence, et si je puis en juger par le travail des poignées de sabre et des manches de poignard que j'ai été à même d'examiner, je serais tenté de croire que cette pierre vient du Levant.

2. *Jaspe rouge.*

Ce jaspe, d'un rouge de brique extrêmement foncé, reçoit un beau poli. Quand il est exempt de veines et que sa couleur est vive et pure, il est fort estimé des lapidaires.

On en trouve à Giuliano, à San-Stephano, à Comerata et à Monte-Vago en Sicile, ainsi qu'à Canavais en Piémont, à Mont-More dans les Hautes-Alpes, etc. Les ouvriers dispersés de la manufacture de Briançon travaillent les jaspes de ce canton avec beaucoup de succès.

L'on a souvent gravé sur jaspe rouge le jugement ou l'exécution de Marsyas, et différens autres sujets de ce genre.

3. *Jaspe jaune.*

Les jaspes jaunes tirent presque toujours sur la teinte de l'ocre, et il est extrêmement rare de les trouver parfaitement unis ; ils sont souvent veinés de blanc, de rouge ou de brun. Cette variété n'a rien d'agréable et est fort peu estimée, aussi ne l'emploie-t-on que pour les mosaïques de Florence. Il s'en trouve en Sicile, en Dauphiné, etc.

4. *Jaspes verts.*

Les jaspes verts et unis sont assez rares ; ils sont pour l'ordinaire d'une couleur sombre, qui tire sur le vert de pin.

C'est à cette variété que l'on a donné le nom de *pierre à lancettes* ; elle se trouve à *Giuliano*, en Sicile et à *Quel*, près de Grenoble.

M. Leschenault en a rapporté de Java une très-belle espèce, qui passe à l'état d'agate, car sa cassure n'est pas tout-à-fait terne, et il est légèrement transparent sur ses bords.

5. *Jaspe bleu.*

Cette couleur dans les jaspes n'est jamais très-brillante ; elle tire toujours sur le grisâtre ou le bleu de lavande, encore n'est-elle pas également répandue dans toute l'étendue de la masse. La Sicile et le Dauphiné, ainsi que la Sibérie, four-

nissent des jaspes de cette couleur, qui sont fort peu estimés et fort peu répandus dans le commerce.

6. *Jaspe brun.*

Cette variété est la plus commune de toutes : elle varie du rouge brun au brun de foie ou de chocolat; elle reçoit un poli plus parfait que celui des deux précédentes. Les jaspes bruns abondent en Sicile et en Sibérie ; l'on en fait différens ouvrages d'ornement qui sont assez jolis et assez estimés.

7. *Jaspes noirs* (*Paragone* des Italiens).

Le jaspe noir est d'une couleur assez foncée , mais rarement on en voit des pièces d'une certaine étendue , sans veines ni taches. C'est encore à Giuliano en Sicile, que l'on trouve ce beau jaspe.

Ces sept variétés de jaspes unis sont à peu près les seules qui puissent fournir des plaques d'une seule couleur, et d'une certaine étendue. Les jaspes que nous allons citer actuellement présentent l'assemblage de plusieurs couleurs, soit sous la forme de taches, de zones droites ou contournées , soit enfin sous la figure de cercles concentriques, etc.

8. *Jaspe rubanné de Sibérie.*

Il est brun et vert. Ces deux couleurs sont disposées en couches assez droites, et parfaitement

tranchées : ce qui a permis à quelques graveurs de l'employer pour des camées, à la manière des agates onyx.

Ce jaspe précieux, dont on ne voit guère que de très-petites masses ou d'un pied cube au plus, se trouve, suivant Pinkerton, dans les montagnes d'Ocholtz, qui font partie de la chaîne de Stanovoi, en Sibérie. Le minéralogiste napolitain Tondi est le premier qui ait prouvé que les veines vertes sont dues à une substance particulière que l'on nomme *épidote*. Il se trouve un jaspe analogue à celui-ci dans les montagnes de la Corse.

A ce jaspe rubanné par excellence, il faut ajouter les jolies variétés suivantes, qui ont également été rapportées de Sibérie par Patrin.

—— Jaune paille et blanc verdâtre, par bandes.

—— De deux rouges différens, disposés par veines qui imitent le bois.

—— Couleur de chair, et veines vertes, qui sont aussi en épidote, suivant M. Léman.

—— Brun et blanc, jaune et vert, jaune, rouge et violet, etc. : tous viennent de Sibérie, de Bohême, de Saxe, etc.

9. *Jaspe œillé.*

Patrin a découvert ce jaspe en Sibérie, vers 1786. Il présente sur un fond brun très-intense, et parfaitement opaque, une multitude de petites ta-

ches rondes ou de petits yeux d'une à deux lignes de diamètre, composés de deux ou trois cercles blancs et concentriques très-déliés, et parfaitement arrêtés.

La Sicile produit aussi une belle variété de jaspe œillé dont le fond est jaune, et dont les taches rondes sont d'un vert olive.

10. *Juspe égyptien*, vulgairement *caillou d'Égypte.*

Les couleurs de ce jaspe sont le jaune chamois, tirant sur le café au lait, avec des veines ou des taches d'un beau brun agréablement fondues.

Ces veines ou filets, tout irréguliers qu'ils sont, suivent cependant généralement les contours de la pierre elle-même, qui se présente toujours sous la forme de rognons ovoïdes, recouverts d'une croûte brune d'une ligne d'épaisseur, qui est d'un brun de tabac, et terne au dehors. Cette disposition particulière de ces couleurs et de ces veines, de cette écorce, prouve assez que le caillou d'Égypte ne doit point sa figure ovoïde au frottement qui a arrondi les galets ordinaires.

Ce jaspe est un des plus jolis que l'on puisse voir : aussi est-il fort recherché par les amateurs, car outre les taches et les accidens qu'il présente, il reçoit un poli qui approche beaucoup de celui de l'agate. Parmi les variétés que l'on remarque dans ce joli jaspe, on distingue surtout celle qui

présente dans son intérieur des cavités tapissées de petits cristaux de roche d'une limpidité parfaite. Quant aux taches dans lesquelles on peut voir tout ce que l'imagination découvre dans la lune, les nuages et les racines, je les abandonne à ceux qui veulent bien attacher quelque valeur à ces futilités.

Le jaspe égyptien se trouve en effet parmi le sable du désert, ainsi que dans un poudingue dont il compose les noyaux. (Voy. t. 2, p. 41.)

11. *Jaspe jaune à dendrites vertes.*

Le fond est d'un jaune orangé foncé, et il est orné de lignes et d'herborisations d'un assez joli vert. Il vient de Sicile, et s'emploie à Florence dans les tableaux de rapport. Ce jaspe est estimé, parce qu'il est assez rare, et qu'il ne se rencontre qu'en petites pièces.

12. *Jaspe jaune tigré de noir.*

Ce jaspe, dont le fond est d'un jaune orange tirant au brun, est tout parsemé de taches ou dendrites d'un beau noir; il est fort employé dans la bijouterie d'Allemagne. J'ai visité la carrière d'où on l'extrait; elle est située entre Kussel et Oberstein, près d'un mauvais village nommé Baumholder, dans l'ancien Palatinat. Il s'y trouve en petites couches, entourées d'argile

rouge ; on le travaille sur les moulins d'Oberstein, et l'on en fait des cachets, des clefs de montre, etc.

13. *Jaspe brun à dendrites de bismuth.*

Il est d'un rouge brun sombre, terne ; sa pâte est compacte, mais ce fond, triste et peu agréable, est relevé par des arborisations ou dendrites métalliques d'un blanc d'argent, qui sont dues à du bismuth natif.

C'est également à cette substance métallique qu'il doit l'odeur d'ail qu'il répand, quand on le passe sur la roue pour le polir, ou lorsqu'on le frappe avec un marteau.

Ce jaspe, dont on fait quelques plaques de fantaisie, se trouve à Schnéeberg en Saxe, dans la mine de Cerf-Blanc.

14. *Jaspes fleuris*, ou *jaspes agates.*

Les jaspes fleuris sont, en quelque sorte, la réunion de toutes les variétés des agates et des jaspes qui ont été décrites ci-dessus : aussi leurs couleurs, leurs aspects, leur opacité, leur transparence, sont-ils mélangés de mille façons diverses ; de sorte qu'il serait aussi difficile que fastidieux de chercher à décrire tous les accidens qui résultent nécessairement de pareilles associations : tantôt c'est le jaspe ou la partie opaque

qui l'emporte sur l'agate, tantôt c'est l'inverse : de là les jaspes agates, ou les agates jaspées de certains minéralogistes, qui ont voulu donner mal à propos de la précision à ces agrégats, qui ne sont soumis à aucune règle.

L'auteur de la *Minéralogie sicilienne* a bien voulu nous décrire cent variétés des jaspes fleuris de la Sicile seulement ; or c'est à cet ouvrage, fort intéressant d'ailleurs, que je renvoie ceux qui trouveront que je n'ai point assez insisté sur ce sujet.

La Sicile, que nous avons citée déjà si souvent pour les beaux jaspes qu'elle recèle, présente en effet une grande variété de jaspes fleuris : c'est particulièrement à *Giuliano*, à *Comerata*, à *Misilcannone*, à *Giudica*, etc., que l'on en exploite des couches très-étendues; malheureusement les mineurs siciliens, au lieu de chercher à en obtenir de belles masses, se contentent de les pétarder, et d'en retirer quelques petits blocs avec lesquels on ne peut exécuter que des ouvrages d'une faible valeur.

Ferber cite un jaspe agate antique qui est d'un blanc laiteux, marqué de taches brunes plus ou moins grandes et fort irrégulières, accompagnées de rayures ou de veines de la même couleur et parfaitement opaque. On en voit, dit-il, de très-belles tables dans la magnifique *villa de Mandragone*. Les carrières d'où l'on a extrait ce beau jaspe sont perdues, mais il est toujours très-connu

en Italie sous le nom de *diaspro fiorito*, *reticellato antiquo*.

On conçoit parfaitement les raisons qui ont suggéré aux Italiens le surnom de *jaspes fleuris*, puisque cette pierre se distingue par une multitude de nuances vives analogues à celles des fleurs. On a proposé de les nommer *jaspes versicolors*; mais j'avoue que j'aime tout autant leur laisser leur ancienne qualification, que de lui substituer celle-ci; car, dans ce cas, il n'y a absolument rien à gagner au changement.

Ces jaspes, si brillans par les couleurs dont leur surface est enrichie, quand ils sont taillés et polis, sont très-sujets à renfermer des crevasses ou des parties ternes qui nuisent infiniment à leur éclat; aussi les Siciliens dissimulent ces défauts par toutes sortes de moyens, et surtout en remplissant les cavités avec un mastic composé de gomme-adragant et d'huile de noix, coloré d'une manière analogue à celle de la pierre défectueuse; bientôt cette matière étrangère se fendille, tombe en poussière et laisse la défectuosité à nu. Des plaques, des boîtes ou coffrets, quelques vases et une espèce de marqueterie particulière, nommée en Italie *impelliciatura*, sont les seuls objets que l'on exécute avec ces jaspes fleuris.

J'ai souvent examiné avec regret un magnifique gissement de jaspe fleuri qui existe en Savoie près de la petite ville de Salanches, à Saint-Ger-

vais-les-Bains; il est composé d'un beau jaspe rouge de sang, veiné de calcédoine blanche, qui pourrait être exploité avec le plus grand succès puisqu'il est sur le bord d'une grande route, et qu'on en obtiendrait facilement des pierres fort étendues. Dolomieu, qui le visita plusieurs fois aussi, comparait cette couche de jaspe à ce qu'il avait vu de plus beau en Sicile. Jusqu'à présent on s'est contenté d'en détacher quelques échantillons qui sont demeurés dans les collections de minéralogie. J'ajouterai que la petite rivière de Bonnan qui coule tout près de là, offrirait toutes les facilités désirables pour un établissement lithoglypte, où l'on pourrait débiter, tourner et polir cette belle matière de la manière la plus économique.

Le *Montenero*, qui fait partie des Apennins, est entièrement composé de jaspes unis, fleuris et rubannés. Les plus abondans sont ceux qui offrent les couleurs rouge de sang, violet sombre, brun de foie, vert de poireau, etc. On en trouve des blocs isolés parfaitement sains et de plusieurs mètres cubes de solidité, ce qui suffirait, suivant M. Cordier, pour motiver une exploitation d'autant plus précieuse que le port de la Spezzia, qui est voisin, serait le lieu d'embarcation (1).

(1) Cordier, Statistique des Apennins, *Journal des mines*, t. 30, p. 130.

PORCELANITES.

Les porcelanites sont des pierres siliceuses dures, provenant de la cuisson naturelle et prolongée des roches argilo-schisteuses qui touchent immédiatement à certaines couches de houille ou charbon de terre qui se sont naturellement incendiées, et qui brûlent depuis des siècles.

Ces roches cuites contiennent beaucoup de terre quarzeuse, mais commencent cependant à s'éloigner fortement des jaspes, auxquels elles ressemblent beaucoup à l'extérieur. En effet, les porcelanites qui contiennent plus de soixante pour cent de terre quarzeuse, ont un aspect luisant analogue à celui de la porcelaine ; elles sont fragiles, âpres au toucher, et susceptibles de se fondre à une très-haute température. Au reste, leurs couleurs sont rembrunies pour l'ordinaire, et tirant sur le rouge ou le vert sombre ; il y en a cependant aussi d'un bleu de lavande, d'un gris cendré veiné, etc.

Toutes les variétés qui reçoivent un très-beau poli, se trouvent dans tous les lieux où il existe des houillères embrasées, tels qu'en Bohême, entre l'Erzgebirge et le Mittelgebirge ; à Planitz près de Zwickau en Saxe ; à la Ricamari près Saint-Etienne en France ; à Dutweiler près de Sarrebruk dans le ci-devant département de la Sarre, etc. J'en ai vu

dans ce dernier endroit une très-belle suite qui avait été taillée et polie à Oberstein, et qui appartenait à M. Knartzer, directeur d'une houillère voisine de celle qui est embrasée.

BOIS AGATISÉS.

On trouve souvent dans les terrains sablonneux des portions de troncs d'arbres changés en matière d'agate, mais qui conservent néanmoins encore, non-seulement leur forme extérieure, mais aussi leur tissu réticulaire, leurs couches concentriques et annuelles, leurs prolongemens médullaires, et en général tous les signes caractéristiques de leur organisation végétale ; cependant, malgré cette belle conservation, il n'est pas possible de déterminer à quelles espèces d'arbres ces bois ont appartenu, si l'on en excepte cependant le palmier, dont l'organisation est particulière, et qui se distingue des autres bois par l'absence des couches concentriques qui sont remplacées par des fibres disposées en faisceau, et qui, par cette raison, est réellement reconnaissable dans l'état de pétrification.

Les bois agatisés passent quelquefois à l'état des jaspes par une surabondance de fer et une addition d'argile ; mais, soit qu'ils aient été changés en agates ou en jaspe, ils n'en sont pas moins recherchés pour la bijouterie et pour l'ameuble-

s'en trouve dans presque tous les terrains sablonneux. L'on en connaît dans toutes les parties du monde, dont les couleurs et les aspects sont infiniment diversifiés. Il y en a de blancs, de jaunes de cire, de rouges de sang, de noirs, de bruns, etc.; mais on préfère ceux dont le tissu ligneux, les nœuds et tout ce qui caractérise l'organisation végétale est apparent. Parmi les contrées qui fournissent les plus beaux, l'on cite principalement la Hongrie, la Saxe, la Sibérie, les monts Crapaks sur les confins de la Pologne, le pays de Cobourg, etc.

C'est de Hongrie que provenait le magnifique échantillon de bois agatisé que possédait Faujas, et qui était remarquable par la variété et la vivacité de ses couleurs ; la couche extérieure était blanche et terne, celle d'après d'un jaune de miel, la suivante d'un gris de perle, et le centre d'un rouge de sang, qui faisait ressembler cette partie à de la chair fraîchement coupée. L'aspect luisant de ce magnifique échantillon ajoutait encore à l'illusion.

Il y a d'autres corps organisés qui se trouvent changés en silex ou en agates, et dont la structure est encore apparente ; tels sont, entre autres, les madrépores agatisés nommés *astérites*, les dents de dorades nommées *crapaudines*, etc. Les Chinois qui connaissent aussi le bois pétrifié, le nomment *bois qui ne brûle pas*. Quant à leur

pierre d'écritoire, il paraît quec'est un corps fossile, une coquille peut-être, dont une des faces présente un creux dans lequel les lettrés délayent leur encre pour en charger les pinceaux avec lesquels ils écrivent.

Des pierres figurées naturelles et factices.

(Agates zoomorphytes de Dutens.)

On voit souvent à la surface des jaspes et des agates colorées, des espèces de dessins grossiers qui ressemblent plus ou moins bien à des figures d'hommes, d'animaux ou de tout autres objets familiers, et lorsque ces images sont bien distinctes, qu'elles s'aperçoivent facilement, sans que l'on soit obligé de les chercher long-temps, les amateurs de ces sortes d'accidens les estiment beaucoup et les paient en raison de leur rareté, de leur perfection, ou plutôt de leur singularité. En Chine on fait le plus grand cas des pierres figurées; l'empereur Kan-hi, dans ses Observations de physique, en cite plusieurs espèces qu'il avait rassemblées en collection; les œuvres de ce prince lettré, qui forment plus de cent volumes, sont remplies, dit-on, de bonnes observations d'histoire naturelle.

L'on a cherché à imiter ces jeux de la nature et l'on y est même parvenu, de sorte qu'il faut se méfier de certaines pierres qui représentent

différentes figures dessinées en brun, lesquelles ont été peintes sur des calcédoines avec des dissolutions métalliques qui, en même temps qu'elles sèchent, corrodent l'agate et prennent une couleur brune. Il est facile de reconnaître ces pierres figurées factices, parce que leurs dessins sont beaucoup plus finis que ceux qui se trouvent naturellement à la surface des agates, et que ces pierres falsifiées représentent toujours quelque sujet merveilleux.

Parmi les différentes liqueurs corrosives et colorantes que l'on emploie à faire ces petites tricheries, la plus ordinaire est une dissolution de vitriol bleu (cuivre sulfaté) dans une certaine quantité d'eau-forte.

Les anciens ont beaucoup parlé des pierres figurées; mais celle qu'ils citent par excellence, est l'agate de Pyrrhus, qui représentait Apollon tenant une lyre, entouré des neuf Muses, chacune avec l'attribut qui la caractérise (1). Il est inutile de dire que cette agate était factice ou que l'imagination croyait y voir ce qui n'y existait réellement pas.

J'ai vu, il y a quelques années, entre les mains d'un marchand de Moscou une calcédoine qui représentait les armes de son souverain; il cherchait à la placer, mais l'exécution en était si par-

(1) Pline, *Hist. nat.*, liv. XXXVII, chap. I.

faite que je doute fort qu'il ait trouvé à faire une dupe.

Toutes les pierres quarzeuses, depuis le cristal de roche jusqu'à l'agate et au jaspe, y compris les opales, les enhydres et les hydrophanes, se taillent sur le plomb avec de l'émeri, se polissent sur le bois avec la ponce, et s'avivent sur des roues de plomb mêlé d'étain avec du tripoli blanc et de l'eau.

Les pierres qui vont nous occuper maintenant sont toutes moins dures que le quarz; elles ne peuvent l'entamer et rayent tout au plus le verre.

XIII. IDOCRASE.

L'idocrase est une pierre d'un vert sombre approchant du vert bouteille, qui passe quelquefois au vert jaunâtre, au brun et à l'orangé; son aspect a quelque chose de gras, même quand on lui a fait prendre le poli brillant dont elle est susceptible, en sorte qu'il serait difficile de la confondre même à l'œil avec aucune des pierres vertes que nous avons déjà fait connaître.

L'idocrase raye le verre, se fond au chalumeau, a la double réfraction, et se présente toujours en cristaux prismatiques déprimés très-surchargés de facettes. Sa pesanteur spécifique est de 3,0.

Les plus belles idocrases viennent de la vallée d'Ala en Piémont; elles sont d'un assez beau vert.

Mais les premières se trouvèrent au Vésuve dans les cavités de certaines laves, ce qui leur valut à Naples, où on les travaille, le surnom de *gemmes du Vésuve*. Il s'en trouve aussi près du lac Achtaragda en Sibérie, ainsi qu'aux bords de la rivière Wiloui.

Jusqu'à présent l'on n'a guère taillé l'idocrase qu'à Naples et à Turin ; mais comme celle de la vallée d'Ala est d'une teinte assez flatteuse, il serait possible qu'on parvînt à l'introduire parmi les pierres de couleur que l'on met en œuvre, soit en France, soit ailleurs.

La seule gemme avec laquelle on pourrait confondre l'idocrase est le grenat orangé ou le grenat vert qui se rencontre quelquefois dans la nature ; mais comme cette pierre est moins dure que le grenat, le lapidaire la reconnaîtrait aussitôt qu'il la présenterait à sa roue de cuivre ou de plomb. Dans tous les cas, l'amateur à qui l'on vendrait une idocrase pour un grenat ne serait point trompé, car ces pierres ont à peu près la même valeur.

XIV. PÉRIDOT.

Quelques lapidaires nomment le péridot *chrysolithe*, et les Allemands, *olivin*.

La cymophane, que l'on nomme aussi *chrysolithe*, n'a rien de commun avec le péridot.

Le péridot est une pierre d'un vert olive plus ou moins foncé et plus ou moins jaunâtre, qui ne

change point à la lumière. Il raye le verre seulement, perd son poli par le plus léger frottement, et se trouve pour l'ordinaire plutôt en grains roulés qu'en cristaux réguliers prismatiques. Sa réfraction est double à un haut degré, et sa pesanteur spécifique est telle qu'un péridot de cent grains dans l'air, ne se réduit dans l'eau qu'à soixante-onze grains, ce qui annonce une assez grande densité; en effet, elle est de 3,42.

On assure que les péridots du commerce se trouvent dans certaines rivières de Ceylan, et quelques personnes prétendent qu'on les recevait anciennement du Levant, et qu'aujourd'hui même ils nous sont apportés de Constantinople par l'Autriche.

On trouve aussi le péridot dans les terrains volcaniques; mais, dans ce cas, on ne peut point l'employer dans la bijouterie, parce qu'il est en petits grains peu adhérens les uns aux autres, et qu'il s'égraine par la simple pression des doigts. Cette espèce se trouve en Vivarais, en Auvergne, etc., où elle forme des masses assez considérables. Le prétendu péridot de Maldontheim en Bohême n'est qu'un verre volcanique olivâtre, ainsi que Klaproth l'a prouvé par l'analyse qu'il en a faite.

La teinte du péridot est fort agréable; mais sa dureté est si peu considérable, il se dépolit si facilement, qu'il n'est point estimé dans le com-

merce, et de cette espèce de mépris est né le proverbe des lapidaires: *Qui a deux péridots, en a un de trop.*

M. Léman prétend qu'un péridot de onze lignes sur neuf, se vend à Paris, de 100 à 120 fr. : il n'est point difficile de s'en procurer d'assez gros, qui sont en même temps très-purs et d'une belle eau.

Le péridot se taille en degrés, comme la plupart des pierres de couleur, mais il est difficile à polir à cause de son peu de dureté. Les lapidaires, dit-on, ne peuvent l'aviver qu'en employant l'huile. L'un des plus gros péridots connus est celui qui se trouve dans la collection de M. Heuland à Londres; il est de la grandeur du pouce. Le muséum de Paris en possède aussi plusieurs très-volumineux.

Les auteurs qui ont traité des pierres fines, ont amalgamé le péridot véritable avec la cymophane, sous le nom de chrysolithe; cependant, ces deux pierres diffèrent d'une manière frappante, puisque la cymophane est presque aussi dure que le saphir, et que le péridot raye à peine le verre. Les anciens paraissent avoir connu le péridot, mais ils le rangeaient parmi leurs topazes.

XV. TOURMALINE.

(*Schœarzer Schorl* des Allemands; *Schorl électrique* des lapidaires.)

On réunit, sous le nom de *tourmaline*, l'émeraude du Brésil, la sibérite, le saphir du Brésil, et le péridot dit du Brésil.

La tourmaline s'électrise par la chaleur, attire tous les corps légers dans un sens, et les repousse dans l'autre.

Les couleurs de la tourmaline sont très-variées; chaque variété porte un nom particulier chez les lapidaires. Nous ne parlerons que de celles qui sont susceptibles d'être employées dans la bijouterie, et dont plusieurs imitent assez bien certaines gemmes d'une tout autre valeur.

Ici la pesanteur spécifique est du plus grand secours, car une tourmaline de cent grains, pesée dans l'air, se réduit à soixante-neuf grains quand on la pèse dans l'eau, et elle se distingue par-là des saphirs bleus, verts, rouges, jaunes, des zircons, des cymophanes, des grenats, des topazes, des péridots, qui perdent de deux à sept grains moins qu'elle, et des émeraudes, des bérils, des quarz colorés, des dichroïtes, etc., qui perdent au contraire plus qu'elle, toutes pierres dont elle imite plus ou moins bien la teinte ordinaire. Sa pesanteur spécifique enfin est de 3,0 à 3,4.

La tourmaline a la cassure vitreuse, fond au chalumeau avec plus ou moins de facilité, raye le verre seulement, et se présente généralement sous la forme de cristaux prismatoïdes, fortement striés longitudinalement, et passant ainsi à la figure cylindrique ; les sommets de ses prismes sont plus ou moins surchargés de facettes, et quand le même cristal est pourvu de ses deux sommités, l'une est toujours plus simple que l'autre, comme cela se voit dans toutes les pierres qui jouissent de la propriété de s'électriser par la chaleur.

L'on trouve assez souvent que la transparence des cristaux de tourmaline est nébuleuse, ou même nulle, quand on regarde la lumière dans le sens de la longueur du prisme, quoiqu'elle soit parfaite dans celui de son épaisseur. On aura donc soin quand on taillera cette pierre, de disposer les bases ou le sens nébuleux de manière à ce qu'il se trouve engagé dans la monture, et que la partie qui doit être tournée vers l'œil, soit prise au contraire dans l'étendue des pans du prisme, puisque c'est le sens où la pierre jouit de toute sa transparence.

Voici ses principales variétés de couleurs, ou celles qui sont susceptibles de devenir assez agréables à l'œil pour figurer au nombre des pierres que l'on emploie journellement dans la bijouterie.

1. *Tourmaline rose de Sibérie* (faux saphir rouge ou rubis oriental).

2. *Tourmaline rouge d'œillet, de Ceylan.*

3. *Tourmaline cramoisie ou rouge de betterave, de Sibérie et du royaume d'Ava.*

4. *Tourmaline girofle avec une nuance de rouge, de Ceylan.*

5. *Tourmaline jaune paille analogue à la teinte de la topaze de Saxe , de Ceylan.*

6. *Tourmaline jaune roussâtre, voisin de la teinte de la topaze du Brésil, de Ceylan.*

7. *Tourmaline jaune légèrement laiteuse, de Ceylan.*

8. *Tourmaline vert-pré, de Ceylan et du Saint-Gothard.*

9. *Tourmaline vert poireau, de Ceylan.*

10. *Tourmaline vert sombre* (nommée mal à propos *émeraude du Brésil*), *du Brésil et de Ceylan.*

11. *Tourmaline bleu de mer, de Ceylan, de Sibérie et du Brésil.*

12. *Tourmaline orangée, ou couleur hyacinthe.*

J'ai vu la plupart de ces variétés dans le cabinet particulier du roi, où elles sont, non-seulement à l'état naturel, c'est-à-dire roulées ou cristallisées, mais encore taillées et polies. M. de Bournon m'en a montré plusieurs qui réunis-

saient deux ou trois couleurs franches et bien tranchées. L'une d'entre elles, taillée en carré long émoussé, est rouge à ses deux extrémités, et bleu sombre au centre ; une autre est moitié vert d'herbe et moitié bleu de mer, etc.

Peu de gemmes offrent une aussi belle série de couleurs que les tourmalines, mais rarement elles sont exemptes d'une certaine nuance sombre et rembrunie qui nuit à leur éclat. Cependant parmi celles que j'ai vues dans la magnifique collection que je viens de citer, il en est, surtout les jaunes, qui ne cèdent en rien aux topazes les plus brillantes en couleur. Les chimistes ont prouvé que les tourmalines roses sont colorées par le manganèse, et les autres variétés par le fer.

Les anciens paraissent avoir connu la tourmaline et même sa propriété électrique, qui lui procure la faculté d'attirer les corps légers quand elle a été chauffée. Parmi les modernes, c'est en 1717 que Lémery publia la découverte de cette propriété dans la tourmaline, que l'on retrouva depuis dans plusieurs autres pierres.

La tourmaline est une pierre nouvelle pour la plupart des lapidaires et des joailliers. Cependant il est certain qu'il se vend depuis long-temps des tourmalines rouges de Sibérie pour du rubis oriental ; mais, comme elles nous sont apportées toutes taillées et polies, que l'on n'est point à même d'en éprouver la dureté, et que leur nuance

est celle du beau saphir rouge, l'on a pu s'y tromper jusqu'à présent; il faut cependant mettre fin à cette fraude, et la vertu électrique que l'on développe facilement en chauffant légèrement la tourmaline jointe à la différence énorme de sa perte dans l'eau, nous en offrent les moyens.

Les défauts de la tourmaline, ou les glaces dont elle est rarement exempte, sont assez semblables à ceux des aigues-marines, c'est-à-dire qu'ils consistent en une suite de petites fentes allongées parallèles, et qui sont dirigées dans le sens de l'axe des cristaux prismatiques, sous la forme desquels cette pierre se présente constamment, quand elle n'est point roulée.

La tourmaline cramoisie, qui vient de Sibérie et de l'Inde, n'est point transparente, c'est une pierre composée d'aiguilles divergentes, translucides, qui, étant polie, devient chatoyante et d'un assez joli jeu. Elle est excessivement rare, et se taille en cabochon à Moscou.

La variété verte, dite *émeraude du Brésil*, est, dit-on, fort estimée dans cette contrée, où elle est particulièrement recherchée par les ecclésiastiques, qui la portent en bague comme l'améthyste l'est en Europe par les évêques.

Si l'on en excepte la variété cramoisie, nommée *sibérite*, cette pierre a peu de valeur, à cause de sa faible dureté. Une tourmaline vert sombre de six lignes sur quatre a été vendue 80 fr.

Une autre, d'un vert clair, et de même dimension, n'a monté qu'à 46 fr. Une troisième enfin, provenant, comme les deux précédentes, de la riche collection de M. de Drée, où tout était du plus beau choix, est montée à 126 fr., en vente publique ; mais elle était d'une nuance hyacinthe fort rare, et avait dix lignes sur sept. La tourmaline pourpre peut être estimée au double de cette valeur, quand elle n'est point glaceuse, et que sa nuance est agréable.

Les lapidaires taillent et polissent cette pierre comme la tourmaline ordinaire, sur les mêmes roues et avec les mêmes moyens.

XVI. ÉPIDOTE.

Cette pierre renferme un grand nombre de variétés, parmi lesquelles une seule est susceptible de recevoir un beau poli.

Elle raye le verre, fond au chalumeau et fait feu avec le briquet.

Sa couleur est le vert d'olive foncé cul de bouteille ; elle est demi-transparente, et se trouve sous la forme de prismes allongés, à l'Aiguille du Gouté, près du Mont-Blanc en Savoie ; les montagnards de Chamouny connaissent fort bien ces cristaux d'épidote qu'ils vendent cher aux voyageurs qui veulent s'en procurer. Cette pierre est nouvelle pour les lapidaires, et ne sera jamais d'un grand prix

XVII. DISTHÈNE.

(*Cyanit* des Allemands ; *Sapare* des lapidaires français.)

Le beau disthène est d'un bleu clair qui passe par des nuances insensibles au bleu céleste foncé.

Il raye le verre, cristallise en prismes à quatre pans, dont deux sont étroits : ce qui donne aux cristaux de cette pierre l'aspect de lames rectangulaires.

Sa transparence est presque parfaite. Il offre de petits reflets nacrés, qui ajoutent à l'agrément de sa couleur.

Le disthène se trouve au Brésil, en Autriche, en Ecosse, en Espagne et en France. C'est au Saint-Gothard qu'on trouve le plus limpide, et dans ces différentes localités, il fait partie des roches analogues aux granits.

Cette pierre est réellement digne de figurer parmi les pierres précieuses, à cause de sa couleur bleue, qui rivalise avec celle du plus beau saphir. Le disthène reçoit un très-beau poli, ainsi qu'on en peut juger par les échantillons qui circulent dans le commerce, et qui sont taillés en *cabochon*.

On avait voulu les faire passer pour des saphirs, mais le disthène étant beaucoup moins dur, il est aisé de le distinguer. Ce fut M. Haüy qui s'a-

perçut le premier que ces prétendus saphirs n'étaient que des disthènes. La perte du disthène dans l'eau, comparée à celle qu'éprouve le saphir, ne peut également laisser le moindre doute ; car un disthène de cent grains se réduit à soixante-onze grains, et un saphir à soixante-seize.

XVIII. PREHNITE.

La prehnite raye à peine le verre.

Sa couleur varie depuis le vert jaunâtre, jusqu'au vert d'eau.

Elle fond facilement au chalumeau, et s'électrise par la chaleur.

La prehnite se trouve en France à Reichembach, en Oisans et dans les Pyrénées; en Stirie, au Cap de Bonne-Espérance et à la Chine.

Celle du Palatinat est d'un jaune verdâtre, se présente sous la forme de petites masses mamelonnées, et reçoit un beau poli ; de sorte qu'on pourrait en faire des plaques d'ornement. Quant à celle du Cap, elle se trouve en petites masses d'un vert d'eau, qui ont la forme de crêtes composées de lames réunies les unes aux autres, et disposées en rayons divergens, à la manière des branches d'un éventail : elle est transparente et peut recevoir un beau poli. M. de Drée en possédait un très-joli vase, qui avait six pouces de hauteur, et qui s'est vendu 125 fr.

Les prehnites de France ne sont pas suscep-

tibles d'être travaillées ; quant à celle de la Chine, dont il existe plusieurs échantillons dans le cabinet particulier du roi, il paraît qu'on la travaille pour imiter le jade ou *iu*, qui est infiniment plus dur et dont on fait le plus grand cas dans ce pays. Cette prehnite chinoise ressemble assez bien au jade ; elle est d'un blanc de cire nuancé de vert. Sa masse est composée d'une infinité de petites lames qui se croisent en tous sens, et son poli a véritablement quelque chose de gras à l'œil : tous ces points de ressemblance avaient fait penser à M. de Bournon que le jade pouvait être la prehnite compacte. Sa grande fusibilité s'oppose à ce rapprochement. (Voyez *jade*.)

XIX. FELSPATH.

On réunit, sous le nom de *felspath*, l'adulaire, l'argentine, la pierre de lune, la pierre du soleil, l'œil de poisson, la pierre de Labrador, la pierre des Amazones, la pierre néphrétique, jade, ou pierre de *iu* des Chinois.

Les variétés du felspath sont toutes fusibles au chalumeau ; elles sont sensiblement lamelleuses, ce qui les distingue nettement des variétés du quarz avec lesquelles on pourrait les confondre au premier aspect.

VARIÉTÉS.

1. *Felspath limpide.*

Il raye le verre presque aussi fortement que le quarz. Il a la double réfraction.

Sa pesanteur spécifique est 2,5 environ. Ses cristaux dérivent tous du parallélipipède (*v.* t. 1, pl. 3, fig. 7); ils sont souvent groupés les uns sur les autres, et atteignent quelquefois jusqu'à quatre et cinq pouces d'épaisseur.

Cette variété reçoit un aussi beau poli que le quarz, mais elle est sujette à renfermer des glaces qui troublent sa transparence; ce qui empêche de l'employer aussi souvent que le cristal; d'ailleurs on ne peut s'en procurer que de très-petites pièces; cependant j'en ai vu plusieurs morceaux taillés en brillans, dans la collection de M. Pelletier fils.

C'est au mont Saint-Gothard que l'on trouve le plus beau felspath limpide, connu sous le nom d'*adulaire*.

2. *Felspath nacré.* (*Adular* des Allemands; *pierre de lune*, *argentine*, ou *œil de poisson* des lapidaires.)

Cette variété de felspath, comme la précédente, est fusible au chalumeau, raye le verre et a la texture lamelleuse; sa pesanteur spécifique est sensiblement la même, et, si l'on consulte la Table comparative des pesanteurs, pour les

pierres chatoyantes, on verra que le felspath est tellement plus léger que les autres pierres, qui sont douées du même jeu de lumière, qu'il n'est pas permis de le confondre avec aucune d'elles.

Quant à sa transparence, elle est un peu nébuleuse, jointe à une teinte légèrement bleuâtre. Cette pierre offre, dans son intérieur, des reflets d'un blanc nacré, qui flottent et vacillent à mesure que l'on varie sa position. C'est ce qui lui avait fait donner les différens noms de *pierre de lune*, d'*argentine*, d'*astroïte*, d'*œil de poisson*, etc.

Le felspath nacré se trouve au Saint-Gothard, comme le précédent; il fait même partie des groupes de felspath limpide, dont il ne diffère que par ses reflets nacrés. On en cite aussi à Ceylan et au sommet du mont Taurus.

On taille le felspath nacré en cabochon, ou goutte de suif, pour faciliter le jeu de ses reflets, et dans cet état, on le monte en l'entourant de diamans qui contrastent d'une manière frappante par leurs reflets pétillans, avec cette lumière argentine qui se balance mollement dans son intérieur. L'*astrios*, que les anciens tiraient des Indes et des côtes de Pallène en Grèce, ainsi que l'astroïte et l'astrobole, qui étaient renommées pour la magie, répondent parfaitement à cette variété de felspath (1). Cette pierre est assez

(1) Pline, *Hist. nat.*, liv. XXXVII, chap. 9.

estimée, puisqu'il s'en est vendu une de six lignes de diamètre, 705 francs ; une tête de singe isolée, 103 fr. ; un autre cabochon, de quatre lignes, 203 fr., etc.

3. *Felspath opalin* (*Labradorstein* des Allemands, *pierre de Labrador* des lapidaires).

La couleur ordinaire du felspath opalin est le gris sombre, avec des reflets presque aussi brillans que ceux de l'opale, et qui peuvent se comparer aussi à ceux qui brillent sur les ailes de certains papillons, à la gorge des colibris, etc. On remarque seulement qu'il y en a quelques-uns qui reparaissent plus souvent que les autres ; ainsi, par exemple, on n'y voit point de reflets rouges écarlates ; les reflets aurores y sont rares, tandis que les bleus et les verts y paraissent très-communément. Le felspath opalin prend un beau poli, mais sa surface reste toujours rayée par des lignes blanches ou grisâtres, qui se coupent alternativement et forment des parallélipipèdes, dont l'effet est désagréable. Ce felspath est à peine translucide ; mais quant à ses autres caractères, ils sont les mêmes que ceux des variétés précédentes.

Le felspath opalin se trouve à l'île Saint-Paul, sur la côte du Labrador, dans l'Amérique septentrionale : Pinkerton dit que ce sont des missionnaires moraves qui le découvrirent dans le

fond de certains lacs, nommés *Kilgapied*, à cause des reflets vifs qu'il lançait à travers les eaux (1).

Il s'en trouve aussi en Russie sur les bords du golfe de Finlande, et sur le rivage de l'île de Cronstadt (2), ainsi qu'en Norwége et à Fridericksvaern (fort de Frédéric). J'ai remarqué que le felspath de Russie et de Norwége est d'un gris plus foncé que celui d'Amérique, et qu'il réfléchit plus particulièrement la couleur bleue.

Il arrive quelquefois que celui de Labrador offre des reflets disposés en lignes droites et parallèles.

Tous les amateurs ont admiré pendant longtemps au musée minéralogique de M. de Drée, la jolie table qu'il avait fait exécuter avec une plaque dédoublée de cette belle substance, le bloc qui servait de cartel à une pendule du plus grand prix, les vases carrés, les candélabres, le guéridon en marbre blanc incrusté d'une large étoile opalissante, un papillon dont les ailes brillaient d'un reflet bleu argenté, etc. On vit à Paris, il y a quelques années, de petites têtes de mandrills gravées en grand relief sur du labrador, dont les reflets naturels imitaient assez bien les couleurs vives du museau de ce singe.

(1) Pinkerton, *Abrégé de géographie moderne*, p. 654.
(2) Patrin.

M. Valin exécute en ce moment une très-belle table et un beau vase de felspath opalin pour M. de Choiseul.

La table carrée de M. de Drée, qui était composée de deux pièces, et qui avait treize pouces sur vingt pouces, et huit lignes d'épaisseur, fut vendue 1,800 fr., le guéridon incrusté 1,000 fr., etc.

Les joailliers allemands donnent le nom d'*œil de bœuf* (ochsenauge) à une variété de pierre de Labrador dont les reflets sont rembrunis.

4. *Felspath vert céladon* (*Pierre des Amazones*, ou *prime d'émeraude* des lapidaires).

Cette variété de felspath est d'un vert clair bien prononcé, qui se dégrade et passe au vert d'eau et au vert blanchâtre. Le plus estimé est d'une teinte égale, qui approche de la couleur du vert-de-gris, tandis qu'il y en a d'un vert pâle ponctué d'une multitude de petits points blancs, qui est bien moins recherché.

Le felspath vert reçoit en général un assez beau poli, mais il est quelquefois inégal, et cela arrive surtout à celui qui n'est point d'un vert bien vif.

La cassure du beau felspath vert est assez compacte ; celui qui est d'une teinte plus claire a la cassure plus lamelleuse.

Ses autres caractères sont les mêmes que ceux des variétés précédentes.

M. Razderichine, naturaliste, chargé par Catherine II de former une collection minéralogique en Sibérie, découvrit entre Ouffa et Ekaterinbourg un filon de cette belle substance ; on y en trouve de trois qualités différentes, telles que d'un vert pur et vif, c'est la première; d'un vert vif un peu aventuriné, c'est la seconde; enfin d'un vert pâle, surchargé de points et de taches blanches un peu nacrées, c'est la troisième et la moins estimée. Depuis cette première découverte, Patrin en a trouvé plusieurs filons dans les monts Oural, près de la rivière Ouï.

Le felspath vert circule dans le commerce sous le nom de *pierre des Amazones*, parce qu'on l'avait confondu avec une autre pierre verte qui se trouve en morceaux travaillés, sur le sbords du fleuve des Amazones.

On travaille le felspath à Ekaterinbourg pour le compte de la couronne; il est fort estimé en France, où il est rare d'en voir des morceaux de quelques pouces d'épaisseur. C'est ce qui donnait un si grand prix au charmant vase de cette substance qui existait dans la collection de M. de Drée. Il est très-recherché pour les bijoux, et il tient une des premières places parmi les pierres précieuses proprement dites.

5. *Felspath bleu* (*Dichter felspath* des Allemands).

Le felspath d'un bleu céleste très-agréable, mêlé de quarz blanc et de lames argentines de talc, forme une espèce de roche d'un aspect qui plaît à l'œil, et que l'on emploie avec avantage dans les ouvrages de bijouterie. Si on ne le met pas plus souvent en œuvre, c'est qu'il est assez rare, et qu'on s'en procure difficilement; néanmoins on en voit différens ouvrages dans les cabinets des curieux.

Le felspath bleu diffère un peu des autres variétés, en ce qu'il n'est point totalement fusible. On le trouve à Kieglack en Styrie.

6. *Felspath aventuriné* (Pierre du soleil).

Le felspath aventuriné est d'un rouge incarnat, parsemé de points brillans et jaunâtres; ou bien d'un vert tendre avec des points blancs; celui-ci n'est qu'une variété du felspath vert; il vient des bords de la mer Blanche.

Il existe aussi une variété de felspath aventuriné, dont la couleur et l'aspect peuvent être comparés à la couleur et à l'aspect du miel; il est jaunâtre et parsemé d'une infinité de petits points d'un jaune d'or. Il se trouve dans l'île de Cedlovatoi, près d'Archangel, et prend le nom de *pierre du*

soleil. Cette rare et belle variété se vend fort cher, et a été découverte par Romme.

7. *Felspath compacte* (*Pétrosilex*, *Pechstein* des Allemands).

Le felspath compacte s'éloigne un peu, quant à son aspect, des six variétés précédentes : il n'offre aucune espèce de lames ; sa cassure est analogue à celle de la cire ; il n'a point ces grands reflets nacrés qui caractérisent généralement les felspaths ; il n'offre que quelques petits points brillans ; mais ses autres caractères sont les mêmes que ceux des premières variétés. Il est translucide, et il se présente sous différentes couleurs.

Il y en a de rouge qui ressemble assez bien à la cornaline ; il reçoit un beau poli, et se trouve à Seythyltan, dans le Westmanland en Suède. M. de Drée possédait une table de ce felspath incarnat. Il y en a d'autres qui sont verdâtres, que l'on trouve dans les Vosges et dans les Alpes.

Les felspaths compactes reçoivent un beau poli ; on en fait des plaques, des boîtes, etc.

8. *Felspath compacte jadien* (*Jade* des lapidaires, *Nephrit* des Allemands, *Iu* des Chinois, *Yeschm* des Orientaux).

Cette variété diffère du felspath compacte ordinaire par une ténacité extrême et un aspect gras

qui lui est propre et qui le fait paraître comme frotté d'huile ; le poli qu'il est susceptible d'acquérir ne lui fait point perdre ce coup d'œil gras qui le fait toujours reconnaître parmi les autres substances que l'on travaille et qui jouissent d'un grand degré de dureté.

Le type de cette variété est le jade chinois connu sous le nom de *pierre de iu*, ainsi que M. Abel Remusat l'a si parfaitement prouvé dans la savante dissertation qui termine son histoire de la ville de Khotan.

Cette pierre, qui nous est apportée de la Chine, soit en galets arrondis, soit en objets travaillés souvent avec une délicatesse extrême, varie de couleur depuis le blanc de cire jusqu'au vert olive foncé. On ne distingue dans sa cassure ni grains ni lames, ni aucune trace d'agrégation de superposition; c'est une pâte tout homogène qui semble avoir pris de la consistance sur place, après avoir été simplement gélatineuse. Voilà l'idée qui se présente quand on examine avec soin un bloc ou un vase de jade, et c'est probablement à cette compacité même, à ce tissu invisible, que cette pierre doit sa ténacité extraordinaire.

Les couleurs du jade sont en harmonie avec l'homogénéité de sa pâte ; ce ne sont point des teintes vives disposées par taches ou par bandes distinctes, ce sont des nuances ordinairement douces, peu foncées, étendues et fondues avec

égalité, dans lesquelles on a peine à distinguer quelques parties nuageuses un peu plus opaques, qui semblent nager dans un milieu plus clair, à peu près comme cela se voit dans l'amidon cuit que l'on passe à travers un linge. J'insiste sur cette comparaison parce que je crois que le jade, et peut-être plusieurs autres substances minérales, ont été primitivement gélatineuses, qu'elles se sont plutôt durcies que cristallisées, et qu'elles ont acquis de la consistance à la manière de la cire, des gélatines, etc. Ne voyons-nous pas souvent que des dissolutions trop concentrées qui ne peuvent point cristalliser, donnent naissance à des masses compactes non cristallines?

Le jade n'est point opaque, il jouit d'une légère translucidité que l'on compare avec justesse à celle de l'huile figée et à celle de la cire blanche; il en a aussi l'onctuosité et la cassure.

La dureté du jade est presque égale à celle du cristal de roche, mais elle est beaucoup moins remarquable que sa ténacité extrême qui est telle, que le marteau le mieux trempé rebondit à sa surface plusieurs fois avant de le briser, et que des pièces minces, délicates en apparence, jouissent cependant d'une grande solidité. C'est donc à cette propriété que le jade doit le prix que l'on y attache à la Chine et dans l'Inde; et cette faculté de soutenir le choc, jointe à celle de résister

au feu (1) et à l'action des liqueurs corrosives, étaient suffisantes, en effet, pour lui attirer cette sorte de prédilection. L'on a dit, sans aucune espèce de preuve, que le jade était beaucoup plus tendre au moment où il sort de son lieu natal que lorsqu'il a passé quelque temps à l'air ; mais le fait est que cette pierre est excessivement difficile à travailler, et que l'on emploie probablement l'émeri chinois et la poussière de diamant pour la tailler, l'évider et la polir ; aussi les vases, et tous les objets que l'on exécute avec le véritable *iu*, sont-ils réservés pour les princes asiatiques ou pour les particuliers opulens ; parmi les présens que l'empereur de la Chine envoya dernièrement au roi d'Angleterre, on y remarquait un sceptre de *iu*. Doit-on s'étonner que l'on ait cherché à imiter une substance aussi précieuse, une pierre qui donne son nom à plusieurs rivières, que le prince ne dédaigne point d'aller rechercher lui-même, et dont la plus petite pièce jouit d'une grande valeur? En effet plusieurs produits de l'art sont consacrés à cet usage, celui de remplacer et d'imiter le *iu*. Telles sont certaines porcelaines verdâtres et un émail blanchâtre de fabrique japonaise nommé *pierre de riz* (2). Il

(1) Le jade est fusible comme tous les felspaths ; mais il exige cependant un degré de chaleur supérieur à celui des fours à porcelaine. (Saussure.)

(2) Klaproth a donné l'analyse de cette prétendue pierre dans son *Dictionnaire de Chimie*.

est donc fort naturel aussi que l'on ait cherché parmi les pierres celles qui pourraient avoir quelques traits de ressemblance avec lui, et l'on doit considérer les objets fabriqués en stéatite verte et en préhnite comme étant destinés à imiter le *jade* des Européens, le *iu* des Chinois, le *yeschm* des Orientaux.

Le jade, comme le cristal de roche, la calcédoine, la sardoine et plusieurs autres substances précieuses, a été proposé comme ayant dû servir à fabriquer ces fameux vases *murrhins*, sur lesquels on n'est nullement d'accord.

Les Chinois, comme on le sait, font usage de certains instrumens de musique qu'ils nomment *kins*, et qui sont exécutés avec des pierres sonores: parmi ces pierres, le *iu* tient encore une des premières places; aussi trouve-t-on dans quelques cabinets des *kins* de jade; tel est celui qui est déposé dans la collection minéralogique de l'École des mines de Paris. Il paraît, au reste, que l'on en fait aussi avec une espèce de marbre noir analogue à celui de Flandre, car le duc de Chaulnes, qui s'est occupé de cet objet, est parvenu à faire exécuter en France un *kin* tout aussi sonore que ceux de la Chine, avec le marbre noir de Flandre (1). Ces instrumens, quand ils sont soignés, se composent d'une plaque à laquelle sont attachées des

(1) *De la Chine*, par l'abbé Grosier, t. 2, p. 250.

chaînes de la même matière prises quelquefois dans le même morceau. Que l'on ne croie point, au reste, que l'usage de tirer des sons de certaines pierres soit particulier à la Chine. Il existe un village en Auvergne dont les habitans ont sonné la messe pendant plusieurs années en frappant sur une dalle de lave (*klingstein* des Allemands); et à l'époque où l'on avait détruit les cloches pour un besoin pressant, il existait près de Paris un petit carillon composé de pots à fleurs de différentes grandeurs, dont les battans étaient d'os, et qui s'entendait d'assez loin.

Le jade blanc est le plus estimé dans certaines parties de l'Inde, dans d'autres c'est le vert olive, et en Turquie, c'est celui qui est nuageux.

Cette pierre précieuse se trouve dans plusieurs parties de l'Asie; mais elle ne se rencontre jamais en grandes pièces, ce qui contribue à maintenir sa haute valeur.

Le Kaschghar, contrée de l'Inde, plusieurs fleuves qui coulent entre le Kathai et le Tchin et les monts Himalaya, sont les principaux lieux où l'on trouve le jade oriental, et d'où il se répand d'abord dans le vaste empire chinois, puis dans l'Inde, en Perse, chez les Turcs, et en Europe.

Les minéralogistes, par une analogie qui me semble très-fondée, ont rangé à côté du jade oriental une pierre verdâtre, grisâtre ou violacée,

que l'on trouve en blocs isolés sur les bords du lac de Genève, au grand Saint-Bernard, en Corse, au Hartz, en Finlande ; et une autre dont les naturels d'Amérique fabriquaient des haches ou casse-têtes, et qui participe des caractères du felspath compacte et de la ténacité remarquable du jade. C'est à ce jade du Nouveau-Monde que l'on doit appliquer le surnom de *pierre des amazones*, et non pas au felspath vert céladon que nous avons décrit précédemment. Les jades européens ne sont point homogènes comme celui d'Asie, car ils servent de base à des roches qui renferment des substances étrangères, telles que différentes variétés de diallages, etc. L'un des plus gros blocs de ces roches jadiennes se voit près de Genève, sur la route de Savoie ; il sert d'encoignure à l'une des maisons du village de la Terrassière.

Je ne dirai point toutes les vertus merveilleuses que l'on attribuait au jade ou pierre néphrétique, depuis la faculté de guérir les coliques, jusqu'à celle de chasser la foudre. Toutes ces propriétés ont été rapportées avec emphase par les auteurs anciens. (*Voyez* amulettes.)

Toutes les variétés du felspath se travaillent à peu près comme celles du quarz ; mais on les avive difficilement parce qu'elles ont souvent l'aspect gras, et qu'elles sont toutes pénétrées de félures et de glaces.

XX. ÉLÉOLITHE.

(*Fettstein* ou *pierre grasse.*)

Cette substance lamelleuse, fusible, du même poids spécifique que le felspath, et à peu près de la même dureté, a un aspect gras et onctueux qui lui a valu son premier nom de *fettstein*, que l'on a cru devoir traduire en grec pour enrichir la nomenclature d'un nom de plus.

L'éléolithe est grisâtre, d'un vert foncé, ou rouge incarnat. Quand elle est taillée en cabochon et polie, elle jouit d'un chatoiement fort agréable. M. Lucas et M. de Drée ont fait tailler cette substance avec beaucoup de succès. Elle ne s'est encore trouvée qu'à Arendal en Norwége. Un cabochon de huit lignes sur six s'est vendu 66 fr.

XXI. DIALLAGE.

La plus jolie variété de cette pierre est celle qui est d'un vert d'herbe et dont les lames chatoyent en gris de perle. Il y en a d'autres d'un brun sombre qui donnent des reflets bronzés. Cette charmante pierre se trouve dans le pays de Gênes, en Corse, dans les Alpes, en Cornouailles, près du cap Lézard, etc.; elle fait partie d'une très-jolie roche nommée *euphotide* ou *vert de Corse* qui a été décrite dans le précédent volume, dans la division consacrée à la décoration.

M. Sage et M. de Drée ont fait tailler la diallage en cabochon, et quand elle est bien choisie, elle est assez agréable à la vue.

XXII. HYPERSTHÈNE.

(*Labradorische hornblende* des Allemands).

Cette pierre, nouvellement apportée en France, est brune, opaque, et présente, lorsqu'elle est polie, des reflets jaunes et métalliques qui ressemblent assez à la couleur du cuivre rouge. Elle raye le verre et reçoit un poli très-brillant; son tissu est sensiblement lamelleux, et sa pesanteur spécifique est d'environ 3,3.

L'hypersthène qui a les plus grands rapports avec la diallage bronzée se trouve sur la côte du Labrador, mêlé avec des morceaux de felspath opalin (pierre de Labrador). On en fait dans le pays des objets d'ornement; et M. de Drée l'a fait tailler et polir avec succès. Un cabochon d'un pouce sur six lignes a été adjugé 120 fr. à la vente de sa magnifique collection.

XXIII. LAPIS,

OU LAPIS, LAZULI, LAZULITHE.

(C'est le *Lugsverd* des Persans, la *pierre cyanée* des anciens.)

La belle couleur bleue du lapis est son principal caractère, parce que c'est elle qui en fait tout

le mérite. Cette couleur varie cependant du bleu le plus vif au bleu le plus tendre ; mais le lapis qui jouit de la teinte la plus intense, est toujours le plus recherché et le plus estimé dans le commerce. La cassure et la contexture de cette pierre sont granuleuses ; rarement elle est homogène et pure, c'est presque toujours une roche à base de quarz fortement mélangée à des pyrites, d'où proviennent les différentes qualités du lapis, c'est-à-dire que plus cette roche renferme de lapis, et plus elle est estimée, et que moins elle en contient, et moins elle est prisée. Le lapis pur et isolé de sa gangue, raye le verre, fond au chalumeau, et forme une gelée grisâtre dans les acides, ce qui aide à le distinguer d'avec les verres et les émaux colorés par le cobalt, qui conservent leur couleur et leur consistance. La roche du lapis pèse de cent quatre-vingt-neuf à deux cents livres le pied cube. Elle reçoit un assez beau poli, qui est rarement égal, il est vrai, à cause de son peu d'homogénéité.

Quand la partie blanche est trop abondante, le lapis a peu de valeur.

Quand le lapis forme de belles taches, et en proportion convenable, dans cette même partie blanche, la pierre est recherchée pour les meubles précieux et du plus grand prix.

Enfin quand le lapis ne renferme point de matière blanche, mais seulement des points pyriteux

d'un jaune d'or, que la couleur bleue est d'une teinte riche et pourprée, alors on le considère comme la première qualité. Il est recherché pour la bijouterie et pour la fabrication de l'outremer, couleur unique qui se retire du lapis seulement, et qui est fort chère. (*Voy.* outremer.)

On ne pourrait confondre le lapis qu'avec le cuivre carbonaté azuré; mais, comme ce dernier noircit promptement sur les charbons ardens, et que le lapis y conserve sa belle nuance, on conçoit combien il est aisé de les distinguer l'un de l'autre.

Le lapis se trouve en Perse, dans le pays des Usbeks, en Natolie, et dans la petite et la grande Bucharie, ainsi que dans les monts Sludenka, sur les bords du lac Baïkal en Sibérie; mais le plus beau vient de la Chine, où il est employé, dit-on, dans la peinture. D'après les voyageurs, il paraît que la Perse est l'entrepôt général de cette magnifique substance. Le lapis qui fut employé avec une sorte de profusion à décorer le palais de marbre que Catherine II fit bâtir à Pétersbourg pour Orlof, son favori, fut tiré de la grande Bucharie. On voit dans ce palais, dit M. Patrin, des appartemens entiers qui sont incrustés avec du lapis. L'on a essayé de contrefaire cette pierre, mais on n'a pu y réussir; car la composition que l'on débite dans le commerce, sous le nom de *lapis*, n'y ressemble aucunement.

Les anciens ont beaucoup gravé sur lapis, et

il nous reste un grand nombre d'ouvrages exécutés sur cette belle matière. Parmi ces gravures en creux ou en relief qui font partie de la collection de la Bibliothèque royale, on remarque un buste de Minerve, et une figure de la Musique. Enfin, outre l'emploi qu'en font journellement les bijoutiers, le lapis sert aussi à l'exécution des mosaïques de Florence. L'une des plus belles pièces de lapis de première qualité que j'aie été à portée de voir, est un vase oblong, de quinze pouces de hauteur, d'un seul morceau.

J'ai dit ailleurs (Division de la peinture) que l'on extrait l'outremer du lapis; or, tous ceux qui ne sont point étrangers à la peinture connaissent la beauté et la solidité de cette couleur, qui brille non-seulement sur les draperies, mais qui s'emploie aussi dans les chairs.

XXIV. LÉPIDOLITHE OU LILALITE.

La lépidolithe est une pierre couleur de lilas dont la masse est composée de lamelles brillantes et nacrées, qui font un charmant effet quand elle est polie, et qui lui donnent de la ressemblance avec une belle aventurine à *pluie d'argent*. Sa teinte varie du lilas épanoui au rouge vineux. Il est à regretter que cette substance se laisse rayer par une pointe de fer, et que l'on ne puisse point en obtenir de blocs d'un certain volume : jus-

qu'à présent l'on a dû se contenter d'en extraire des plaques, des boîtes, ou de très-petits vases.

La lépidolithe, que quelques minéralogistes considèrent comme une simple variété de mica, s'est trouvée d'abord à Rosena en Moravie ; mais depuis on en a découvert aux environs de Limoges.

XXV. NATROLITHE.

Le natrolithe est opaque et d'un jaune brillant, assez agréable, nuancé de zones blanches et brunes concentriques. Il forme de petites masses qui sont composées de mamelons demi-circulaires, placés les uns à côté des autres, et résultant eux-mêmes de la réunion d'une multitude de petites aiguilles divergentes, étroitement liées les unes à côté des autres, ce qui donne à cette jolie pierre un aspect satiné.

Le natrolithe reçoit un très-beau poli, quoiqu'il soit à peine assez dur pour rayer le verre. Il fait une forte gelée dans les acides, et fond au chalumeau en un verre blanc non boursouflé.

On trouve le natrolithe au pic volcanique de Hoehen-Twiell, près de Signen, sur les bords du lac de Constance. Cette pierre n'est point très-éclatante, mais à l'époque où l'on composait des bagues hiéroglyphiques, on était fort embarrassé de trouver une pierre dont le nom commençât par une *N*. J'arrivais d'un voyage en Allemagne,

d'où je rapportais beaucoup d'échantillons de natrolithe ; j'en fis tailler quelques morceaux, et on introduisit cette pierre dans les anneaux symboliques dont on faisait alors un très-grand cas. Les premières bagues de ce genre parurent à la suite de la victoire d'Austerlitz, que les soldats français surnommèrent la *bataille des Trois Empereurs*, 1805. Trois anneaux, portant chacun une pierre de couleur différente, étaient réunis par un lien d'or, et prirent le nom d'*anneaux à triple alliance*.

Vinrent ensuite les bagues hiéroglyphiques qui portaient un nom écrit par les lettres initiales de chacune des pierres dont elles étaient entourées ; ainsi le mot *Charles* se composait de la manière suivante :

♋ Cymophane,
♓ Hyacinthe,
♐ Améthiste,
♓ Rubis,
♑ Lapis,
♓ Emeraude,
♌ Saphir.

Sophie, de cette manière :

♌ Saphir,
♉ Opale,
♍ Péridot,
♓ Hyacinthe,
♑ Iris,
♓ Emeraude.

Je consigne ici ce petit caprice de la mode, afin que l'on ne perde point la clef de ces singuliers anneaux, et que l'on soit toujours à même de trouver le sens caché de ces réunions de pierres qui pourraient paraître un jour le fruit d'un goût bizarre dénué de tout intérêt. Malheureusement tous les noms de la liturgie ne se prêtent point à ces compositions, attendu que l'alphabet des pierres n'est pas complet. Si jamais les bagues hiéroglyphiques, ou à devise, redevenaient de mode, on trouverait dans la table qui termine cet ouvrage toutes les ressources que l'on pourrait exiger de la minéralogie alphabétique, puisque toutes les pierres avec leur synonymie s'y trouvent disposées dans l'ordre convenable à ces recherches.

XXVI. MACLE.

Les macles sont des pierres qui se présentent toujours sous la forme de prismes carrés dont les angles sont ordinairement abattus et arrondis, et qui offrent l'assemblage de deux substances très-distinctes : l'une est blanche ou jaunâtre, l'autre est noire ou d'un gris d'ardoise. Cette dernière occupe le centre du prisme, y forme un carré noir qui se ramifie à ses angles, soit par une simple ligne également noire, soit par une ligne garnie de traits disposés comme les barbes

d'une plume, soit enfin par quatre lignes simples qui se terminent chacune par un petit carré noir.

Ces pierres, qui ne reçoivent qu'un poli terne, ont cependant piqué la curiosité depuis longtemps ; car elles entrent dans les armoiries de la maison de Rohan, attendu qu'on la trouve en Bretagne, au lieu dit *les salles de Rohan*, commune de Perret, près de Saint-Brieuc, département des Côtes du Nord. L'Espagne fournit aussi des macles : on les trouve dans une roche noire analogue à l'ardoise, mais beaucoup plus dure, puisqu'elle est susceptible de recevoir le poli. Comme les macles y sont jetées au hasard, et dans toutes les directions, il s'ensuit qu'en polissant cette roche, on les coupe en toutes sortes de sens, et que les taches noires ressemblent à des caractères hébraïques. On fait aussi des grains de chapelets avec les macles d'Espagne, et chacun d'eux est marqué d'une croix.

On trouve encore, dans les cabinets des curieux, des macles percées qui ont servi d'amulettes, et que l'on enrichissait de grains de verre coloré.

XXVII. CHAUX FLUATÉE, OU SPATH-FLUOR.

(Vulgairement *Prime d'améthyste*, ou *Prime d'émeraude.*)

Le trait caractéristique le plus apparent de cette

substance consiste dans le brillant et la variété des couleurs dont elle est rubanée. Le bleu royal, le violet pourpré, le vert céladon, le jaune de topaze, des parties incolores et vitreuses se voient souvent sur la même pièce, et composent des zones parallèles et contournées qui rappellent les contours de certains albâtres, et qui avaient probablement suggéré le surnom d'*albâtre vitreux*, que l'on avait donné à cette belle et magnifique substance. Ces couleurs et leur disposition, jointes à une multitude de félures et de glaces qui ne nuisent ni à la solidité ni même à la beauté de la chaux fluatée, suffisent ordinairement pour la faire reconnaître ; mais outre sa physionomie particulière, elle jouit aussi de quelques caractères physiques qu'il est bon de connaître.

La chaux fluatée affecte les formes cubique et octaèdre, t. 1, pl. 3, fig. 2, 5. Mais, comme on ne l'emploie guère qu'en masses, on est rarement à même d'observer ses cristaux dans l'atelier des artistes.

Elle pèse de deux cent dix à deux cent quinze livres le pied cube, fond assez facilement au chalumeau, et devient phosphorescente quand on en jette la poussière sur les charbons ardens, et que l'expérience a lieu dans l'obscurité. Nous verrons que l'une des variétés de cette substance jouit de cette propriété à un très-haut degré.

La chaux fluatée se trouve en Angleterre, prin-

cipalement dans le Derbyshire et aux environs de Buxton ; on la rencontre aussi en Saxe et en Auvergne.

Celle d'Angleterre est surtout très-remarquable par la vivacité et la richesse de ses couleurs ; et les ouvrages que l'on en fait, sont doublement recherchés par la beauté de la matière et par le fini du travail et l'élégance des formes.

C'est à Buxton que l'on tourne cette substance en vases creux ou solides, en coquetiers, en colonnes, en œufs, en poires, en boîtes de montre, et qu'on la taille en pyramides, en socles, etc.

Les ouvriers de Buxton remplissent les crevasses qu'ils rencontrent souvent dans la chaux fluatée, avec de la galène (1); et comme cette substance s'y trouve mêlée naturellement, et qu'ils repolissent par-dessus, il devient difficile de découvrir leur fraude. Ils en imposent aussi en passant les objets que l'on marchande dans de l'eau, dont ils sont toujours pourvus ; ils avivent ainsi pour l'instant les couleurs déjà très-belles de la matière qu'ils travaillent.

Quoique la chaux fluatée d'Auvergne ne soit point aussi belle que celle du Derbyshire, elle est cependant susceptible d'être travaillée, tournée et polie; malheureusement elle renferme des filets de calcédoine qui, étant beaucoup plus durs

(1) Minerai de plomb.

que le reste de la roche, en rendent le travail et le poli difficiles. Nous avons reconnu, MM. Chagot et moi, un nouveau gîte de chaux fluatée près de l'établissement du Creusot; la matière y est fort belle et très-haute en couleur, mais elle renferme aussi de la calcédoine qui nuirait au travail.

On trouve en Sibérie, et particulièrement dans une mine de plomb argentifère de la Daourie, une variété de chaux fluatée en petits grains disséminés qui, étant posés sur une plaque de fer chaud, répandent une lueur verdâtre douce et brillante analogue à celle du ver luisant.

M. Rozière, ingénieur des mines et l'un des savans qui firent partie de l'expédition militaire et scientifique en Egypte, pense que la matière des vases murrhins était la chaux fluatée. Il appuie cette opinion sur la description même des anciens qui ne permet pas de douter que ce ne soit bien réellement cette matière qui ait servi à la fabrication de ces vases tant vantés, et non pas, comme l'ont pensé d'autres savans, le verre volcanique, le jade ou pierre de iu et la stéatite pierre de lard (1). Cette chaux fluatée antique se tirait de l'Orient, et particulièrement du pays de Parthu (la Perse), de la Caramanie, de l'Egypte, etc. Quant aux faux murrhins que l'on fabriquait à Thèbes, ce devait être une matière vitreuse mêlée

(1) Delaunay, *Minéralogie des anciens*, t. 1, p. 87.

d'émail et colorée par bandes contournées, imitant plus ou moins bien les couleurs de notre spath fluor. L'opinion de M. Rozière est consignée dans un mémoire plein d'intérêt qui se trouve dans la collection du Journal des mines (1), et reçoit un nouveau degré de probabilité par l'existence d'un vase antique de cette matière qui existe dans la collection de M. Gillet Laumont, et qui, selon toute apparence, était un des murrhins qui ont fait jusqu'à ce jour l'objet d'une foule de dissertations et de suppositions plus ou moins ingénieuses. La chaux fluatée se rattache donc à de grands souvenirs, puisqu'il est certain que les vases murrhins enrichirent plusieurs triomphes, qu'ils firent partie des riches dépouilles conquises en Orient, et rapportées à Rome. Les six premiers vases murrhins que l'on y vit provenaient du trésor de Mithridate ; on les jugea dignes d'être consacrés à Jupiter, et on les déposa dans son temple.

La chaux fluatée contient un acide qui a la propriété de dissoudre le silex et de corroder le verre. On le met à découvert au moyen de l'acide sulfurique, qui a plus d'affinité avec la chaux que l'acide fluorique, et qui le chasse en prenant sa place. Quelques essais ont été faits pour graver sur le verre au moyen de cet acide, mais ils n'ont pas eu de suite, et l'expérience ne se fait guère

(1) *Journal des mines*, tom. 36.

aujourd'hui que dans les cours de chimie; elle consiste à pulvériser cette pierre, à la placer dans un vase de plomb, à la couvrir d'acide sulfurique et à luter une glace ou un verre à l'orifice du vase avec de la cire. La vapeur qui se dégage du mélange corrode le verre, le dépolit et y trace des figures si l'on a verni sa surface et qu'on ait dessiné dessus avec une pointe sèche. J'ai essayé de dépolir cinq plateaux de verre assez étendus dont j'avais formé une cage autour du vase où s'opérait le dégagement de l'acide, mais ils ne le furent point également.

Comme la chaux fluatée n'est pas très-dure, qu'elle se travaille facilement au tour, et qu'elle abonde en Angleterre, les objets qui sont exécutés avec cette pierre, malgré leur beauté, ne sont pas d'un prix très-élevé; un vase bien évidé, d'un beau bleu, d'un pied de haut sur six pouces de diamètre, s'est vendu, à Paris, 75 fr.; un autre de fluor violet et blanc, de huit pouces de hauteur sur quatre de diamètre, n'a monté qu'à 37 fr.

XXVIII. OBSIDIENNE.

(*Verre volcanique*, ou *agate d'Islande*, ou *pierre de gallinace*, *sabag* des Persans.)

L'obsidienne est un verre naturel produit par les volcans; son aspect, sa cassure, son poli, sont les mêmes que ceux du verre noir de fabrique.

Lorsqu'elle est en morceaux d'une certaine épaisseur, elle paraît ordinairement tout-à-fait opaque; mais, quand on en examine les bords ou les parties minces, on trouve qu'elle est d'une couleur fuligineuse voisine du vert bouteille, et qu'elle jouit d'une demi-transparence assez sensible. L'obsidienne raye le verre blanc factice, ne s'éclate point quand on la place sur des charbons ardens, mais se fond très-facilement au feu du chalumeau.

L'on trouve de nombreuses variétés d'obsidienne dans les terrains volcanisés; nous ne nous attacherons qu'à celles qui ont été mises en œuvre et qui le sont encore aujourd'hui.

1. *Obsidienne noire.* Son opacité n'est qu'apparente, car lorsqu'elle est réduite en lames très-minces, on observe qu'elle est demi-transparente et que sa couleur est simplement grise. Cette variété forme des masses très-irrégulières et très-fragiles qui se cassent en larges écailles ondulées et conchoïdes.

L'obsidienne noire se trouve en Islande aux environs du mont Hécla, aux îles de Lipari, de Madagascar, de l'Ascension, au Pérou près Quito, au Mexique, et à Tokai en Hongrie. Le poli parfait que reçoit ce verre naturel l'a toujours fait rechercher pour en exécuter des miroirs; on le tirait d'Ethiopie au temps de Pline, et l'on sait en effet qu'il existe des volcans éteints dans cette

partie reculée de l'Afrique. Les peuples de l'antiquité en faisaient le plus grand cas, puisque Auguste dédia, à titre de merveilles, quatre figures d'éléphans exécutées avec cette matière, au temple de la Concorde à Rome (1). Les Gouanches qui habitaient Ténériffe, les naturels du Pérou et les habitans de plusieurs autres parties du Nouveau-Monde, en formaient aussi des miroirs, en façonnaient des dards, des couteaux, des poignards analogues à ceux que nous avons décrits et figurés à l'article des silex. Le volcan du Mexique qui fournissait cette pierre ou plutôt ce verre naturel porte encore le nom de *Montagne des Couteaux* (Serro de las Nabayas). Hernandez prétend qu'il en a vu fabriquer cent en une heure, et tout porte à croire qu'on profitait de la cassure conchoïde de ce verre, comme nous tirons parti de la cassure conchoïde du silex pour la fabrication de nos pierres à fusil. (*Voy.* cet article.)

En Europe, et surtout dans le nord, on fabrique des bijoux de deuil avec l'obsidienne, qui y porte fort mal à propos le surnom d'*Agate d'Islande*; mais son emploi le plus intéressant est celui de servir à faire des miroirs à l'usage des peintres paysagistes. L'on en voit un fort beau dans les galeries du muséum d'histoire naturelle de Paris, qui a été exécuté avec l'obsidienne du

(1) Pline, liv. XXXVII.

Pérou. Un miroir de ce genre, qui avait neuf pouces de diamètre, a été vendu publiquement 140 fr. (Léman).

2. *Obsidienne verdâtre.* A la couleur près, ce verre jouit des mêmes propriétés que l'obsidienne noire. Don Ulloa prétend que la hache des Incas était faite particulièrement avec cette variété qui abonde au Pérou, mais qui était probablement plus estimée que l'obsidienne noire.

3. *Obsidienne chatoyante.* Elle est noire ou verdâtre, et son intérieur renferme une foule de filamens gris soyeux et parallèles qui lui donnent, quand elle est polie et taillée en cabochon, un reflet aventuriné ou chatoyant jaune et roux. M. Pujoulx cite un fragment de cette obsidienne de la grosseur du poing, qui ayant été débité et taillé avec art produisit plus de 12,000 fr. par la vente qui en fut faite en détail dans le nord de l'Europe (1).

On en voit quelques bijoux de fantaisie chez les joailliers de Paris, mais ils ont peu d'éclat et soutiennent mal la concurrence des pierres brillantes et colorées qui les accompagnent.

L'abbé Grosier prétend que les Chinois ont exécuté leurs premiers miroirs avec une pierre de *iu* noire, qui paraît être notre obsidienne noire.

(1) *Min. des gens du monde*, p. 330.

XXIX. SPATH ET GYPSE SOYEUX.

(Chaux carbonatée et chaux sulfatée soyeuses d'Angleterre.)

Ces deux substances, que l'on travaille en Angleterre, sont d'un blanc nacré, soyeux, agréable à l'œil ; cet aspect est dû à leur tissu fibreux excessivement serré ; je les réunis dans le même article, parce qu'on les travaille de la même manière, que leur aspect est semblable, et qu'elles font le même effet ; mais il ne faut cependant pas les confondre, car l'une est beaucoup plus dure que l'autre. Le spath a la même dureté que le marbre, il ne se laisse attaquer que par le fer, tandis que le gypse se laisse rayer par l'ongle.

Le spath soyeux d'Angleterre est ordinairement traversé par des veines pyriteuses d'un jaune de laiton, qui prennent aussi le poli : ce qui n'arrive jamais au gypse, que l'on nous apporte aussi tout travaillé du même pays. J'ai fait essayer de tailler et polir les gypses soyeux des environs du Puy et de Chalons-sur-Saône, mais on n'a pas pu y réussir. Les bijoux que l'on exécute avec cette pierre excessivement tendre sont assez jolis, mais ils perdent leur poli en peu de temps ; cependant ceux qui ont paru à Paris s'y sont bien vendus, parce que leur aspect est réellement fort agréable.

XXX. TALC.

(*Stéatite*, *pierre de lard*, ou *pagodite*.)

Le talc est une pierre très-tendre, qui se laisse couper à la manière du savon, dont la poussière est onctueuse au toucher, qui fond au chalumeau et qui reçoit un poli terne et huileux; ses couleurs sont très-variables.

Parmi les différentes variétés que l'espèce renferme, deux seulement sont susceptibles d'être employées par les lapidaires : le *talc glaphique*, et le *talc stéatite*.

1. *Talc glaphique* (pierre de lard).

Cette variété de talc offre à sa surface des taches blanches, roses et rouges, qui lui ont valu le nom de *pierre de lard*.

Il se trouve à la Chine, et on nous l'apporte sous la forme de petites figures grotesques, que l'on appelle *magots*, qui sont les caricatures du pays.

2. *Talc stéatite* (pierre ollaire).

Le talc stéatite diffère du talc glaphique, en ce que sa couleur est uniforme et qu'il est un peu moins dur; mais il a, comme toutes les variétés de talc, l'aspect gras et le toucher onctueux.

Il y a du talc stéatite rose, jaunâtre, vert foncé et vert d'olive. Celui de la Chine est couleur de chair, translucide sur les bords et d'un grain très-fin et très-serré.

Celui que l'on trouve en Corse, aux environs d'Oledza, est d'un vert d'olive clair ; il est très-tendre, mais néanmoins il a assez de consistance pour être travaillé sur le tour : aussi en fait-on de petits ouvrages délicats qui imitent le jade.

Les Arabes Bicharies font de petits vases avec une variété de stéatite qu'ils trouvent dans leur contrée. Elle rentre probablement dans les pierres ollaires qui sont décrites à l'article des roches dont on fait des vases domestiques. (Voy. page 48 division des *Arts mécaniques*.)

M. Vilcot, graveur célèbre de Luettich, en Allemagne, a fait récemment des épreuves de gravure en camée sur stéatite. Cette pierre, douce et facile à travailler quand elle est fraîchement sortie du sein de la terre, acquiert une grande dureté quand on l'expose à la chaleur.

Les camées de M. Vilcot, dont plusieurs ont deux à trois pouces de diamètre, ont été durcis au feu, colorés, et ensuite polis. Ils ont pris alors la dureté et l'aspect de l'agate onyx ; car ils font feu sous l'acier, et émoussent les meilleures lames : c'est aux artistes à juger du degré d'importance de cette découverte (1).

(1) *Annales des arts et manufactures*, t. XVI, p. 113.

Nous avons atteint les plus bas degrés de la dureté des pierres, puisque le gypse et la stéatite ne peuvent pas même résister au simple effort de l'ongle : quelle distance énorme entre la dureté du diamant qui a formé notre point de départ, et le peu de consistance de ces dernières substances. Quelle est la force invisible qui modifie cette propriété de résister ou de céder à tous les corps? Ce n'est point la densité, ce n'est point la composition, ce n'est point la forme des molécules intégrantes, puisque nous avons des substances dures spécifiquement plus légères que d'autres qui sont tendres; que nous en avons d'autres qui ont la même forme cristalline, et qui jouissent de degrés de dureté presque opposés. Enfin la nature même des principes composans ne paraît point influer non plus sur cette singulière faculté, puisque les corps les plus durs n'ont aucune analogie de composition.

Il me reste à faire connaître un petit nombre de minéraux qui sont encore employés dans la bijouterie, mais qui n'appartiennent plus à la classe des pierres proprement dites, dans l'acception que l'on donne communément à cette expression; ce sont l'ambre jaune, le jais, la malachite, la turquoise, et plusieurs autres substances minérales rangées dans diverses classes: j'ai cru devoir les réunir dans un appendice.

APPENDICE.

I. SEL GEMME.

Le sel, cette substance si utile à l'économie domestique, à l'agriculture et aux arts, est quelquefois assez dur et assez compacte pour se laisser tailler et unir, mais cela ne doit s'entendre que du *sel gemme*, c'est-à-dire, de celui qui se trouve dans le sein de la terre, sous la forme de masses dures homogènes, et presque transparentes comme du cristal. C'est particulièrement en Pologne, en Espagne et en Sicile, que l'on travaille le sel et que l'on en fabrique quelques petits objets de curiosité, tels que des coffrets, des cœurs, des vases, des salières, etc. Il suffit de porter la langue sur ces petits ouvrages, pour en reconnaître la matière. Voyez, pour les détails relatifs au gissement de cette substance utile qui offre quelquefois des couleurs bleues, vertes, et rouges assez agréables, la division des *Minerais*, t. 1, p. 248 et suivantes.

On peut voir, à Paris, dans le cabinet de l'Hôtel royal des monnaies, plusieurs objets exécutés en sel qui se reconnaissent à leur surface constamment humide.

II. JAYET, OU JAIET.

(Vulgairement *Jais.*)

Le jayet est d'un noir très-intense, surtout lorsqu'il est poli.

Il est parfaitement opaque.

Sa cassure est ondulée et brillante.

Son grain est fin et serré.

Il est susceptible d'être travaillé sur le tour.

Il brûle en répandant une odeur quelquefois aromatique, mais le plus souvent âcre et désagréable.

Il surnage quelquefois sur l'eau, particulièrement lorsqu'il conserve encore les caractères propres aux bois.

On doit considérer le jayet comme une espèce particulière de charbon de terre, ou plutôt comme un bois passé en partie à l'état de charbon, et dont la fibre est plus ou moins complétement masquée par une matière bitumineuse dont il est imprégné ; il porte en minéralogie le nom de *lignite.*

Le jayet se trouve en Espagne et en France, dans les départemens de l'Aude et des Hautes-Alpes.

On travaille le jayet d'Espagne à Sainte-Colombe, département de l'Aude. On en fait des boutons, des grains de colliers, des chapelets, des croix, des pendans d'oreilles, des plaques pour l'ornement des meubles ; et la plupart de ces ou-

vrages sont envoyés en Espagne, en Allemagne, en Afrique, et surtout en Turquie. On polit le jayet au moyen d'un moulin à eau, sur des meules dont le centre est uni, et dont la circonférence est raboteuse, de sorte que les ouvriers taillent et polissent leurs pièces sur la même roue.

Dans l'état actuel, cette fabrique produit trente-cinq mille francs de profit net.

En Espagne, le jayet porte le nom d'*Azabache.* On le travaille dans les Asturies de la même manière qu'en Languedoc. Il y a quelques années, cette industrie occupait douze cents personnes; l'on estimait à mille quintaux les marchandises qui sortaient de ces ateliers, et il s'en vendait en Espagne seulement pour 180,000 fr. On travaille aussi le jayet en Prusse, sous le nom d'*Ambre noir.*

En général, le jayet est employé à faire des parures de deuil, telles que bracelets, boutons, colliers, etc. Sa couleur intense est passée en proverbe, et l'on dit *noir comme jais.*

Il ne faut point confondre ce jais naturel avec le jais artificiel qui n'est que du verre noir, et qui a l'inconvénient d'être assez lourd à porter. (*Voy.* pour les autres usages du jayet, la division consacrée aux minéraux employés dans l'*Economie domestique*, tom. 1, pag. 149.)

III. HOUILLE COMPACTE.

(*Steinkohle* des Allemands, *Cannel coal* des Anglais, vulgairement *charbon de terre.*)

La houille compacte n'est pas aussi dure que le jayet, mais elle est d'un aussi beau noir, d'un grain aussi fin et d'une aussi parfaite opacité; elle brûle avec plus ou moins de lenteur, en répandant une odeur fade, et en se boursouflant assez fortement. La houille tache le papier en noir foncé, tandis que le jayet le tache en noir roussâtre. Enfin elle ne prend point un aussi beau poli, et n'est pas aussi propre au tour que le jayet, qui est plus léger qu'elle.

La houille compacte se trouve en France et en Angleterre; elle peut remplacer le jayet, jusqu'à un certain point; car elle n'en diffère à l'œil que parce que son poli est moins brillant. La houille compacte de *Kilkenny* en Irlande a été employée comme jayet, à la décoration du chœur de l'église de Lichtfield, dans le comté de Stafford. Plusieurs parties de l'édifice sont revêtues de plaques de houille qui alternent avec des carreaux de marbre blanc. (*Voy.* Houille compacte, tom. 1, pag. 90.)

IV. SUCCIN, OU AMBRE JAUNE.

(*Electrum* des anciens.)

Le succin est une résine fossile qui a découlé anciennement d'un arbre dont nous ne connaissons plus l'analogue vivant. La substance à laquelle il ressemble le plus, et qui lui est même souvent substituée dans le commerce, est la résine copal qui découle de plusieurs arbres croissant dans l'Inde, et qui font partie du genre *ganitre*.

Le succin brûle à la manière des résines, avec une flamme blanche, en donnant beaucoup de fumée et en répandant une odeur douce et balsamique. Le résidu de sa combustion est une matière brune qui s'égrène sous les doigts; si l'on fait tomber une goutte de succin enflammé sur une table, elle y bondit avant de s'éteindre, et si l'on fait la même épreuve avec la résine copal, la goutte s'aplatit en tombant, et s'éteint sur place.

Le caractère le plus saillant du succin, ou du moins celui qui semble avoir fixé l'attention des observateurs de la plus haute antiquité, est sa vertu électrique; elle se développe par le simple frottement, et se manifeste par des attractions sur les corps légers, absolument de la même manière que cela se voit à l'égard de la cire à cacheter.

Le succin est un peu plus lourd que l'eau ; il est rarement tout-à-fait transparent ; mais on peut cependant distinguer facilement les corps qui peuvent se trouver enfermés dans son intérieur. Ces corps sont pour l'ordinaire des insectes et surtout des mouches qui, comme le succin lui-même, n'appartiennent point aux espèces qui vivent actuellement dans les lieux où ils se trouvent ainsi conservés. Faujas possédait un très-bel échantillon de succin, au milieu duquel on voyait une petite salamandre exotique.

La couleur la plus ordinaire du succin est le jaune de miel, joint à une nuance de roussâtre. Vient après, le succin couleur d'huile figée. Ces deux variétés sont celles que l'on emploie le plus ordinairement; mais ce ne sont point les seules, car M. Lucas fils a observé en Sicile, vers l'embouchure du fleuve Symète, près de Catane, les variétés suivantes :

1. Succin blanchâtre,
2. ——— jaunâtre,
3. ——— jaunâtre à reflets bleus,
4. ——— vert glauque,
5. ——— jaune de miel,
6. ——— roussâtre,
7. ——— orangé,
8. ——— fleur de pêcher,

9. Succin violet,
10. ——— rouge cramoisi,
11. ——— brun,
12. ——— noir.

La plupart de ces variétés nous étaient inconnues, et cependant on les travaille toutes à Catane, soit en bijoux, soit en vases, et autres objets d'ornement.

Les principaux lieux d'où l'on tire aujourd'hui le succin de la bijouterie, sont : la Prusse orientale, sur les bords de la mer Baltique, où il est recueilli pour le compte du gouvernement, soit pendant, soit après les tempêtes qui l'arrachent du fond de la mer, et qui le rejettent sur ses bords, après l'avoir long-temps balancé à sa surface. Viennent ensuite l'Espagne et la Sicile, qui, comme on l'a vu ci-dessus, produisent une belle suite des variétés de couleur de cette substance ; l'on cite enfin de fort beau succin panaché au Japon, sur les bords de la mer Glaciale, et vers l'embouchure de l'Oby.

Les anciens ont bien connu le succin ; ils le nommaient *ambre*, *electrum*, *pierre aromatique*, etc., et ils le tiraient, comme nous, des bords de la mer Baltique ; car Pythéas, célèbre voyageur de l'antiquité, qui fut envoyé par la colonie phénicienne résidant à Marseille, pour explorer les mers du Nord, pénétra jusque dans les régions

. . . . . « Adieu, ma mère ! adieu ! » l'écorce qui » survient l'empêche d'en dire davantage. De » cette écorce découlent des *larmes d'ambre*, » que le soleil durcit à mesure qu'elles tombent » dans les eaux de l'Eridan.

» Cette gomme précieuse sert aujourd'hui d'or- » nement aux dames du Latium (1). »

Après le cristal, rien n'était autant estimé des femmes que l'ambre dont elles faisaient en Syrie, dit Pline, le tournant de leurs fuseaux. L'odeur douce et aromatique du succin est calmante et anti-nerveuse, le frottement suffit pour la dégager; mais elle se manifeste d'une manière beaucoup plus forte, quand on vient à faire brûler cette résine antique et précieuse. Il serait donc possible que cette odeur l'eût fait estimer beaucoup plus que sa couleur, qui n'a rien de très-flatteur.

Aujourd'hui le succin est encore assez estimé; on recherche les fragmens qui renferment des insectes pour les collections des amateurs, et l'on emploie en bijouterie celui qui est transparent et celui qui est opaque; les colliers surtout sont très-recherchés ; l'odeur qu'ils exhalent plaît à nos dames, comme elle plaisait aux dames romaines.

On taille le succin sur la roue de plomb enduite de pierre ponce ; on le polit sur la lisière ou le chapeau brûlé, et on l'avive par le simple frottement de la main.

(1) Ovide, trad. de Malfilâtre, t. 1, liv. II.

V. AMIANTE, OU ASBESTE.

(Vulgairement *Lin incombustible*).

Ce n'est point comme pierre précieuse que je présente ici l'amiante, mais seulement comme un objet de pure curiosité, auquel on a toujours attaché beaucoup trop d'importance; car, en effet, qu'y a-t-il donc de si extraordinaire à ce qu'une pierre filamenteuse, il est vrai, résiste à la flamme de nos foyers domestiques, et même à l'embrasement des bûchers funéraires? C'est donc plutôt sous le rapport des usages où l'on s'est efforcé de plier ce minéral, en l'obligeant, pour ainsi dire, à remplacer le lin, et à composer des tissus indestructibles, que l'histoire de cette pierre devient curieuse et digne de fixer un instant l'attention de ceux qui savent se défendre des illusions, et qui ne considèrent pas toujours les objets à travers le prisme de la merveille.

L'amiante des gens du monde est une substance minérale blanche ou grise, composée de filamens soyeux, plus ou moins longs, flexibles, susceptibles de se froisser comme de la charpie, de se carder jusqu'à un certain point, et de se filer même à la manière du chanvre, du lin, de la soie, du coton, de la laine, etc., sinon seule, au moins quand on la mêle à une petite quantité de l'une de ces substances végétales ou animales.

L'amiante qui résiste à la flamme se fond en un verre bulleux, quand on l'expose à l'action d'un feu plus intense : ainsi cette substance n'est point aussi indestructible qu'on a bien voulu le dire

On connaît une foule de variétés d'amiantes, qui conduisent par des nuances insensibles, depuis la substance la plus filamenteuse jusqu'à la pierre la plus solide, ou du moins la plus coriace et la plus éloignée de cette première variété. En effet, nous avons des amiantes à filets courts et entrelacés ; d'autres qui ont l'aspect du bois, et qui se déchirent en éclats ; d'autres qui ressemblent à du cuir, à du liége ; d'autres enfin qui sont susceptibles de recevoir une sorte de poli, et qui font le passage des amiantes aux stéatites et aux serpentines, par leurs couleurs et leur solidité.

L'amiante flexible ou soyeuse, la seule dont nous devons nous occuper, se trouve dans les fissures de certaines roches primitives, serpentineuses et magnésiennes.

Les monts Ourals en Sibérie, les Pyrénées, les Alpes et la Corse, sont les lieux qui fournissent l'amiante avec la plus grande abondance et en filamens les plus longs, les plus blancs et les plus soyeux. J'ignore d'où les anciens tiraient la leur, mais ils connaissaient si bien les Alpes de la Tarentaise (Alpis Pennina), où se trouve la plus belle amiante, qu'il est possible que ce fut là le lieu

qui la leur fournissait. On sait qu'ils connaissaient comme nous l'art de filer et de tisser cette pierre, qu'ils en faisaient des tuniques et des suaires, dans lesquels on enveloppait le corps des grands personnages dont on voulait recueillir les cendres, sans qu'elles se mêlassent à celles du bûcher. On voit encore dans la Bibliothèque du Vatican, un de ces draps incombustibles qui fut trouvé dans une urne funéraire déterrée à Rome en 1702, vers la porte Nœvia. L'on nous parle aussi de lampes perpétuelles qui étaient alimentées par des suintemens de pétrole, et qui brûlaient à l'aide d'une mêche d'amiante. De nos jours les ouvrages d'amiante sont de pure curiosité, quoiqu'ils soient bien supérieurs à ceux des anciens pour la délicatesse du travail.

Nous trouvons, dans le *Bulletin de la Société d'encouragement* (1), que madame Candida Lena Perpenti de Côme, réduit l'amiante de la vallée de Malenco (Piémont), en fils déliés dont elle fabrique des toiles et des dentelles assez fines, tandis qu'elle profite des parties moins soyeuses et plus courtes, pour composer un papier également à l'abri des atteintes du feu. J'ai vu des échantillons de tous ces produits, et je puis assurer que les fils, la toile et la dentelle étaient fort souples et d'un assez beau blanc, qu'ils ne per-

(1) XII^e année, p. 166.

daient point de leur solidité par suite de leur séjour au feu : ce qui prouve que l'amiante avait été employée pure ou presque pure. Quant aux échantillons de papier, ils n'étaient point aussi parfaits que les tissus; leur pesanteur, leur épaisseur, leur peu de consistance, montraient assez combien il restait encore à faire pour les amener au point de perfection de nos papiers de chiffons, même de médiocre qualité. La gravure en taille-douce s'y imprime mal, l'impression typographique manque aussi de netteté : ce qui n'a cependant point empêché que l'on ait tiré quelques épreuves de certaines gravures au burin et à l'eau-forte, et que l'on ait même imprimé un livre entier sur ce papier incombustible dont il existe un exemplaire dans la Bibliothèque de l'institut royal de France. La vice-reine d'Italie possédait, dit-on, un voile de dentelle de la fabrique de madame Perpenti.

En général, on peut prédire une réussite plus satisfaisante pour les tissus que pour les pâtes d'amiante, car étant obligé d'employer des colles animales pour consolider les papiers ou les cartons, on sent qu'elles cesseront de leur prêter de la consistance du moment où on les exposerait à l'action du feu. Quant aux encres, il serait facile d'en composer de rouges ou de noires, au moyen de plusieurs oxides métalliques qui sont fixes au feu.

L'amiante des monts Ourals est aussi l'objet d'une branche d'industrie naissante, analogue à celle que nous venons de citer. Le conseiller Demidoff en a fait tisser des toiles, des bonnets, des bourses, et l'on a même proposé, il y a quelques années, d'en composer un papier à l usage, et pour la fourniture de toutes les chancelleries russes. Faujas possédait la collection complète de tous les essais qui ont été faits sur le papier d'amiante.

En Corse et à la Chine, on fait entrer l'amiante dans la pâte des poteries, ce qui leur donne beaucoup de liant, et ce qui s'oppose d'une manière très-efficace à la rupture produite par le choc ou l'alternative du chaud et du froid. Le célèbre naturaliste Dolomieu, voyageant en Corse, où l'amiante abonde, se plut à emballer toute une collection de roches dans du lin minéral, en remplacement du foin et de la filasse que l'on emploie ordinairement à cet usage.

Je voudrais que l'on fît quelques essais pour remplacer la toile des décorations par une pâte ou carton composé d'amiante et d'argile passés au laminoir. J'ai des raisons pour croire que ces tentatives seraient suivies de quelque succès : le carton pierre en est l'acheminement.

VI. MANGANÈSE ROSE.

On trouve à Orthez, près d'Ekaterinebourg en Sibérie, à Sainte-Agnès en Cornouailles, et à Kapnick en Transylvanie, une pierre siliceuse ou un minerai de manganèse qui est coloré en rose ou en fleur de pêcher, et qui sert lui-même de gangue à une autre substance métallique d'un blanc argentin nommé *tellure*.

Cette jolie substance, variée de taches ou de zones noires, est d'un aspect distingué qui plaît à l'œil; aussi les Russes en font-ils le plus grand cas; ils exécutent avec elle une foule de petits ouvrages d'ornement, tels que boîtes, plaques, socles. Un vase allongé de six pouces de haut, et de quatre pouces de diamètre, fait avec le manganèse rose silicifère, d'un beau rose diapré de noir, s'est vendu 253 fr. à la vente du cabinet de M. de Drée.

VII. PYRITE.

(Vulgairement *Marcassite*, ou *Pierre de foudre*.)

La pyrite a la couleur et le brillant du cuivre jaune ou laiton, tirant quelquefois sur la teinte du bronze; elle étincelle sous le choc de l'acier, en répandant une odeur sulfureuse.

La pyrite se trouve souvent cristallisée dans la nature, soit sous la forme de cubes, soit sous celle de dodécaèdres à plans pentagones, tom. I, pl. III, fig. 5 et 14. Elle reçoit un assez beau poli,

mais elle a le défaut de se ternir par le contact de l'air.

On trouve la pyrite dans différens terrains ; mais particulièrement dans les argiles ou à la surface des pierres analogues aux ardoises : on en faisait autrefois des bijoux de peu de valeur, qui étaient connus sous le nom de *marcassites*, nom que l'on donne encore à la pyrite ; on l'a également appelée *miroir des Incas*, parce que l'on en a trouvé des plaques polies dans les tombeaux des princes péruviens, et que l'on a pensé qu'elles avaient dû servir à cet usage.

La pyrite, malgré sa couleur, ne contient ni cuivre, ni or ; elle n'est composée que de fer et de soufre.

VIII. HÉMATITE.

(*Rother et brauner Glas-kopf* des Allemands.)

L'hématite est d'un rouge sombre ; lorsqu'on la pulvérise, sa couleur devient plus vive, et, quand on la polit, elle prend un brillant métallique qui approche beaucoup du gris de fer. Elle se casse à peu près comme le bois ; elle est terne, fibreuse, et moyennement dure.

Quoique l'hématite soit une mine de fer extrêmement riche en métal, elle est rarement attirable à l'aimant ; mais cette propriété devient très-sensible quand on l'a chauffée pendant quelques instans à la simple flamme d'une bougie.

Elle acquiert même la propriété polaire, c'est-à-dire qu'elle attire l'aiguille dans un sens, et la repousse dans l'autre.

L'hématite n'est point une pierre assez agréable par sa couleur, pour qu'on puisse jamais l'employer dans la bijouterie; mais comme les Egyptiens ont beaucoup gravé dessus, qu'ils en ont fait une multitude d'amulettes et de scarabées, et qu'elle se rencontre souvent sous cette figure dans les cabinets d'antiquités, nous avons cru devoir la décrire. En effet, on voit à la Bibliothèque royale de Paris, plusieurs sujets gravés sur cette pierre, et entre autres une médaille représentant *Horus* entouré d'un serpent et de plusieurs autres divinités égyptiennes. On y voit également un grand nombre de scarabées et d'amulettes de la même substance.

IX. MALACHITE.

(*Cuivre carbonaté vert* des minéralogistes.)

La malachite est un minerai de cuivre d'un vert d'émeraude foncé, varié de zones nuancées plus claires, qui se fondent l'une dans l'autre d'une manière extrêmement douce, ce qui lui donne, lorsqu'elle est polie, un certain aspect satiné qui est fort agréable à l'œil.

Cette substance est assez tendre pour se laisser rayer par une pointe de fer, et néanmoins elle re-

çoit un beau poli; elle est opaque, devient noire sur les charbons ardens, et lorsqu'on l'expose au feu du chalumeau, elle se convertit en un bouton de cuivre rouge ; elle se dissout dans l'eau-forte, et lui communique une couleur verte assez foncée, de même qu'elle colore en bleu l'alcali volatil.

La malachite se trouve en masses qui sont composées de petites stalactites solides, dont les couches concentriques se développent quand on en polit la surface.

Il en existe aussi une autre variété que je nommerai *malachite panachée chatoyante*. Elle est d'un vert d'émeraude uni ; mais on remarque que sa masse est composée d'une multitude d'aiguilles divergentes qui forment des espèces d'étoiles ou de panaches, suivant qu'elles partent d'un même centre ou d'une ligne sinueuse. Cette malachite, qui devient chatoyante quand elle est polie, se trouve à la mine de la Touria dans les monts Ourals.

On trouve la malachite dans différens cantons de la Sibérie, mais la plus belle se tire de Goumecheskoï, arrondissement d'Ekaterinebourg. On en trouve aussi en Hongrie, en Tyrol et au Hartz, dont on ne peut obtenir que de fort petites pièces, parce qu'elle est caverneuse.

Cette substance, à cause de sa belle couleur verte et du poli brillant qu'elle est susceptible de recevoir, est très-estimée dans le commerce. On

en fait non-seulement une multitude d'ouvrages de bijouterie, comme plaques, colliers, pendans d'oreilles, etc., mais on l'emploie aussi à l'ameublement et à la décoration.

MM. Thomire et Duterne ont exposé, en 1806, un grand chambranle appartenant à M. Demidoff, dont le devant était entièrement revêtu de plaques de malachite et enrichi de bronzes dorés du plus beau fini, représentant le triomphe d'Auguste. Ce rare morceau, qui est le plus grand ouvrage de malachite que l'on ait exécuté en France, était accompagné de deux candélabres et d'une pendule enrichis de la même matière. Depuis lors on a vu à Paris une vasque magnifique, deux tables, et plusieurs autres objets fabriqués en Sibérie et envoyés en présent à la cour de France par l'empereur de Russie après la paix de Tilsitt. Ces beaux objets sont aujourd'hui dans les appartemens de Trianon. Comme la malachite ne se trouve qu'en petites pièces, on est obligé de la débiter en lames très-minces, et d'en composer un placage toutes les fois que l'on veut exécuter quelque objet d'une certaine étendue. On assure que l'on scie cette substance sous l'eau afin de garantir les ouvriers de la poussière qui s'en échapperait et qui leur causerait de violentes coliques. Il serait à souhaiter que l'on prît des précautions semblables pour les ouvriers qui font à l'Aigle la pointe des épingles; ces malheureux sont tellement cou-

verts d'une poussière de cuivre imperceptible, que leurs cheveux prennent au bout de quelque temps une couleur vert d'herbe; ils se contentent de placer une glace devant leur bouche.

Le plus beau morceau de malachite qui existe est peut-être, dit M. Patrin, celui qui est dans le cabinet du docteur Guthrie à Pétersbourg; il a trente-deux pouces de long, dix-sept de large, et deux d'épaisseur; il est estimé 20,000 fr., et cette plaque est d'autant plus rare, qu'il est difficile d'en trouver un aussi grand morceau qui soit exempt de fissures ou de terrasses.

La malachite de belle qualité est celle dont la couleur n'est point trop foncée, et qui est agréablement nuancée de vert foncé et de vert sombre.

X. TURQUOISES.

Il y a deux espèces de turquoises qui ne jouissent point des mêmes caractères, et qui par conséquent doivent être distinguées et décrites séparément. Depuis long-temps cette distinction était faite dans le commerce, mais elle n'était fondée que sur des caractères futiles tirés de la couleur seulement. On reconnaissait des turquoises de vieille et de nouvelle roche, et l'on admet aujourd'hui des turquoises pierreuses et des turquoises osseuses; les unes et les autres sont d'un bleu céleste joint à une opacité complète.

1. *Turquoise pierreuse.*

La turquoise pierreuse raye le verre et ne se laisse point attaquer par les acides ; sa couleur au jour, comme le soir à la lumière, est le bleu céleste, tirant quelquefois sur le vert céladon, le vert blanchâtre ou le bleu laiteux. Cette turquoise est fragile, sa cassure est ondulée ou raboteuse, et sa contexture parfaitement compacte ; exposée au feu du chalumeau, elle se décolore sans répandre aucune odeur. Les défauts de cette pierre sont des fils, des gerçures, des points ou des taches qui nuisent à son effet, mais dont on peut souvent la débarrasser par une taille bien entendue ou par une monture qui les dissimule. Les analyses chimiques ont prouvé que la couleur de cette turquoise est due à un mélange de cuivre et de fer. Les minéralogistes rangent cette pierre parmi les espèces du genre cuivre, sous le nom de *cuivre hydraté silicifère ;* c'est cette espèce qui est la plus estimée et que l'on connaît dans le commerce sous les noms de *turquoise de vieille roche* ou *turquoise orientale*. Chardin, qui a fait plusieurs voyages en Perse et dans l'Inde, dit positivement que cette pierre se trouve près de Nichapour dans le Khorasan, et dans une montagne nommée le *mont Phirous* qui est entre l'Hyrcanie et la Parthide, à quatre journées de la mer Caspienne ; les pierres qui en provenaient étaient réservées pour la cour.

Ahmed Teifascite, auteur arabe, dans ses Observations sur les pierres précieuses (1), distingue aussi deux espèces de turquoises, la plus belle se nomme en persan *buscechica*, et l'autre *lahahica*.

La plus belle suite de turquoises pierreuses que j'ai eu occasion de voir, est celle qui fut vendue chez M. Cautel Grand-Maison, en 1808; elle était composée de douze pierres parfaitement assorties de forme, de couleur et de volume, représentant en relief le portrait des douze Césars; elles furent adjugées à une dame pour la somme de 9,000 fr. Leur couleur était d'un bleu céleste, et leur dimension ne dépassait pas la grandeur de l'ongle.

2. *Turquoise osseuse* ou de *nouvelle roche*.

Il est certain que les turquoises, dites de nouvelle roche ou occidentales, ne sont autre chose que des fragmens d'ivoire fossile colorés en bleu par du phosphate de fer, qui, comme on le sait, est le principe colorant du bleu de Prusse. Aussi ces prétendues pierres jouissent-elles de tous les caractères de cette substance animale; elles font effervescence dans les acides; elles répandent une odeur fétide quand on les chauffe, et présen-

(1) *Choix d'observations sur les pierres précieuses*, de Ahmed Teifascite, ouvrage traduit de l'arabe en italien, par Antoine Raineri. Florence, 1818.

tent, quand on les examine de près, le tissu organique de l'ivoire, des os ou des dents ; on doit bien penser que moins ce tissu organique est apparent, et plus ces turquoises sont estimées, puisqu'elles ressemblent d'autant plus à la turquoise de vieille roche, et qu'elles en ont la même couleur et la même nuance, mais avec cette différence, que si on les examine comparativement à la lumière, on s'aperçoit que la turquoise pierreuse soutient sa belle teinte, tandis que la turquoise osseuse y paraît d'un bleu sale et grisâtre. On assure d'ailleurs que cette dernière espèce perd de sa fraîcheur à l'humidité, ce que ne fait jamais la turquoise pierreuse. On trouve des turquoises osseuses en France, près de Simore, département du Gers, dans plusieurs cantons d'Allemagne, et en Suisse dans le canton de Thurgovie. En résumé, et pour qu'il ne soit plus permis de confondre ces deux substances, puisque l'une est infiniment plus précieuse que l'autre, nous dirons :

1° Que la turquoise de vieille roche ou turquoise pierreuse ne fait point effervescence avec les acides ; qu'elle ne donne point d'odeur fétide au chalumeau ; qu'elle perd dans l'eau, les trente-neuf centièmes de son poids, comme le quarz, et qu'enfin elle ne s'électrise que quand on la fixe à l'extrémité d'un corps isolant, tel qu'un bâton de cire à cacheter, un tube de verre, etc.

2° Que la turquoise de nouvelle roche ou tur-

quoise osseuse, bouillonne aussitôt qu'on la touche avec un acide ; qu'elle répand une odeur animale quand on la chauffe ; qu'elle change de couleur et d'éclat à la lumière; qu'elle ne perd que les vingt-huit centièmes de son poids dans l'eau comme la topaze ; qu'enfin elle s'électrise souvent par le frottement, sans être isolée, et qu'elle conserve la faculté de donner des signes d'électricité pendant plusieurs heures. Ce dernier caractère, que nous devons à M. Haüy, est excellent pour les pierres montées auxquelles on ne permet pas de toucher avec un acide.

Suivant M. Léman, une turquoise de vieille roche ou pierreuse bleu-ciel, ovale, taillée en cabochon de cinq lignes dans un sens, sur quatre et demie dans l'autre, s'est vendue publiquement 241 fr. Une turquoise de nouvelle roche ou osseuse, de quatre lignes sur trois lignes et demie, n'a monté qu'à 121 fr., quoique sa teinte fût belle et pure. Enfin une autre, dont la couleur était pâle et qui avait cependant de plus grandes dimensions, ne s'est vendue que 50 fr.

Les anciens ont connu les deux espèces de turquoises ; mais il paraît qu'ils ne les ont point gravées; en revanche ils en ont fait des amulettes dont on retrouve des fragmens parmi les ruines des villes de la Haute et de la Basse-Egypte.

On taille toujours les turquoises en cabochon ou goutte de suif sur la roue de plomb, et elles

se polissent sur la roue de bois enduite de pierre ponce; on les avive sur la lisière avec le rouge dit d'*Angleterre*. La monture qui leur convient le mieux est un entourage de perles et de petits brillans.

Ici se termine l'histoire de toutes les substances minérales employées dans la bijouterie. Tout le monde sait aujourd'hui que le *corail* et les *perles* appartiennent au règne animal, et que ces deux corps sont par conséquent étrangers à cet ouvrage, uniquement consacré aux substances minérales utiles.

TABLES COMPARATIVES

DU POIDS

DES PIERRES FINES ET DES PIERRES PRÉCIEUSES,

PESÉES DANS L'AIR ET PESÉES DANS L'EAU.

Ces tables, qui sont la suite nécessaire de ma nouvelle balance hydrostatique, ont été calculées d'après les pesanteurs spécifiques indiquées par Brisson, Haüy et plusieurs autres physiciens ou minéralogistes; mais indépendamment de ces excellentes bases, une ou plusieurs des gemmes dont le nom est indiqué en tête de chaque colonne, a été pesée hydrostatiquement avec la nouvelle balance, tant pour s'assurer de la justesse de cet instrument, que pour prendre des moyennes proportionnelles entre les pesanteurs spécifiques indiquées pour la même pierre par différens auteurs. Ces expériences ont été faites sur les gemmes du cabinet particulier du roi, sous les yeux de M. de Bournon, ou au Muséum d'histoire naturelle, de concert avec M. Lucas fils, dont les connaissances en minéralogie sont justement appréciées par tous ceux qui fréquentent le magnifique établissement auquel il est attaché.

J'ai apporté la plus scrupuleuse attention dans le choix des

se polissent sur la
ponce; on les av
d'*Angleterre*. I
mieux est un
brillans.

Ici se t
minéral
mond
app
co

de point de départ;
je viens de citer

coup pl
faci
ier
que j'aurais regard
us loin ; car, en indiquant la dif
r et dans l'eau, par rapport à la même pierre,
grains, ou de carat en carat, j'ai eu l'attention de
en tête, le poids dans l'eau d'une pierre d'un grain, afin
que l'on puisse remplir les lacunes, en ajoutant 1, 2 ou 3 grains
au nombre le plus voisin du poids de la pierre dans l'air ; ainsi,
par exemple : si l'on avait une pierre de 6 grains (poids qui
n'est pas indiqué dans les tables), il suffirait d'ajouter le poids
de deux grains à celui de 4 grains, etc.

EXEMPLE :

Une pierre incolore, pesant 46 gr. dans l'air, s'est réduite à 28 gr. 10 centièmes dans l'eau. On cherchera dans les colonnes de la table des pierres incolores, quel est le nombre qui approche le plus de ce poids de 28 gr., et l'on trouvera que c est 26,88, qui répond à 44 gr. dans l'air. Or, si l'on ajoute deux fois 0,61, ou 1,22 à 26,88, on aura 28,10, parce que 1,22 est la valeur d'une pierre de deux gr. pesée dans l'eau. D'où l'on conclura que cette pierre n'est autre chose qu'un quarz cristal de roche.

qu'elle est rapportée dans tous
mbres représentent le poids
l d'eau; ainsi, par exemple,
que est 3,5, est trois
me égal. On obtient
s de la pierre dans
n diamant de 100
, et y perdant
teur spéci-
donnent

ie pierre
i pès
q
e saphir i
ie rubis spinelle, on p
est le poids où se réduit un sa
quand on le pèse dans l'eau; on y
nombre, c'est-à-dire 38,30, pour les 50
l'étendue des tables, et l'on aura 114,90: donc
point un rubis oriental, puisqu'elle s'est réduite à 103,
sant au rubis spinelle, on fera la même opération, c'est-à-
que l'on ajoutera au nombre 72,22 la moitié, ou 36,11, et l'on
aura 108,33, qui est encore beaucoup trop fort; et enfin, pas-
sant à la tourmaline, on trouvera, en faisant la même opé-
ration, que, puisqu'une tourmaline de 100 grains, pesée
dans l'air, se réduit à 69, une de 150 grains, dans l'air, se
réduit dans l'eau à 103,50, qui est précisément le nombre cher-
ché. J'ai trop bonne opinion des personnes qui voudront faire
usage de ces tables avec l'instrument qui s'y rapporte, pour
que je croie devoir insister davantage sur leur usage. J'ai dit
ailleurs que pour peser les pierres fines avec la balance dont il
s'agit, il suffisait de faire plonger son plateau inférieur dans
un verre d'eau limpide, ainsi que cela est représenté dans la
planche ci-jointe, d'en verser assez pour que l'équilibre fût
parfait; le curseur étant au point zéro, de placer la pierre dans
le plateau supérieur, de reculer le curseur jusqu'à ce qu'il fasse
équilibre à la pierre, de regarder à quel point il s'est arrêté,

pierres qui devaient ainsi me servir de point de départ ; et, à cet égard, les riches collections que je viens de citer ne m'ont laissé rien à désirer.

J'aurais pu étendre ces tables beaucoup plus que je ne l'ai fait, mais il m'a semblé qu'il serait si facile de suppléer aux nombres qui y manquent, ou de calculer le poids des pierres qui dépasseraient 100 grains, que j'aurais regardé comme superflu de les pousser plus loin ; car, en indiquant la différence du poids dans l'air et dans l'eau, par rapport à la même pierre, de 4 en 4 grains, ou de carat en carat, j'ai eu l'attention de noter en tête, le poids dans l'eau d'une pierre d'un grain, afin que l'on puisse remplir les lacunes, en ajoutant 1, 2 ou 3 grains au nombre le plus voisin du poids de la pierre dans l'air ; ainsi, par exemple : si l'on avait une pierre de 6 grains (poids qui n'est pas indiqué dans les tables), il suffirait d'ajouter le poids de deux grains à celui de 4 grains, etc.

EXEMPLE :

Une pierre incolore, pesant 46 gr. dans l'air, s'est réduite à 28 gr. 10 centièmes dans l'eau. On cherchera dans les colonnes de la table des pierres incolores, quel est le nombre qui approche le plus de ce poids de 28 gr., et l'on trouvera que c est 26,88, qui répond à 44 gr. dans l'air. Or, si l'on ajoute deux fois 0,61, ou 1,22 à 26,88, on aura 28,10, parce que 1,22 est la valeur d'une pierre de deux gr. pesée dans l'eau. D'où l'on conclura que cette pierre n'est autre chose qu'un quarz cristal de roche.

AUTRE EXEMPLE :

On a une pierre rouge, semblable pour la teinte au rubis oriental, qui pèse 150 gr., et qui, pesée dans le plateau plongeur de la balance, s'est réduite à 103,50. Ne pouvant hésiter qu'entre le saphir rouge (rubis oriental), la tourmaline rouge ou le rubis spinelle, on prendra d'abord le nombre 76,60, qui est le poids où se réduit un saphir rouge pesant 100 grains, quand on le pèse dans l'eau; on y ajoutera la moitié de ce nombre, c'est-à-dire 38,30, pour les 50 grains qui excèdent l'étendue des tables, et l'on aura 114,90 : donc la pierre n'est point un rubis oriental, puisqu'elle s'est réduite à 103,50; passant au rubis spinelle, on fera la même opération, c'est-à-dire que l'on ajoutera au nombre 72,22 la moitié, ou 36,11, et l'on aura 108,33, qui est encore beaucoup trop fort; et enfin, passant à la tourmaline, on trouvera, en faisant la même opération, que, puisqu'une tourmaline de 100 grains, pesée dans l'air, se réduit à 69, une de 150 grains, dans l'air, se réduit dans l'eau à 103,50, qui est précisément le nombre cherché. J'ai trop bonne opinion des personnes qui voudront faire usage de ces tables avec l'instrument qui s'y rapporte, pour que je croie devoir insister davantage sur leur usage. J'ai dit ailleurs que pour peser les pierres fines avec la balance dont il s'agit, il suffisait de faire plonger son plateau inférieur dans un verre d'eau limpide, ainsi que cela est représenté dans la planche ci-jointe, d'en verser assez pour que l'équilibre fût parfait; le curseur étant au point zéro, de placer la pierre dans le plateau supérieur, de reculer le curseur jusqu'à ce qu'il fasse équilibre à la pierre, de regarder à quel point il s'est arrêté,

de placer la pierre dans le plateau plongeur, de rapprocher le curseur jusqu'à ce que l'équilibre soit rétabli, et de regarder de nouveau à quel point de la division il s'est arrêté, et l'opération se termine là ; ainsi la question doit se résoudre par ces trois données :

1° La couleur de la pierre, qui fait recourir à telle ou telle table ;

2° Son poids dans l'air, que l'on trouve toujours dans la première colonne ;

3° Son poids dans l'eau, qui se rencontre vis-à-vis du poids dans l'air : ce qui indique de suite le nom de la pierre.

EXEMPLE :

On a une pierre bleu foncé, recourez à la table n° 3. Elle pèse 44 grains dans l'air, arrêtez-vous au nombre 44 de la première colonne. Elle se réduit à 27 grains dans l'eau, suivez du doigt tous les nombres qui sont vis-à-vis 44, vous arriverez à la dernière colonne qui contient 27,39 centièmes, qui est le nombre le plus voisin de 27. Cette pierre, d'un beau bleu, qui ne pouvait se confondre qu'avec le saphir, le sappare, ou le saphir d'eau, est en effet cette dernière pierre, puisqu'un saphir oriental de 44 grains ne se serait réduit qu'à 33,71 grains, et un sappare à 31 grains 57 centièmes.

On remarquera toutefois que ces différences, peu faciles à apprécier dans les petites pierres, deviennent de plus en plus sensibles à mesure que l'on opère sur des pierres d'un plus gros volume, et par conséquent d'un plus grand prix.

La ligne de chiffres qui termine chaque table indique la pesan-

teur spécifique des pierres, telle qu'elle est rapportée dans tous les ouvrages de minéralogie. Ces nombres représentent le poids de la pierre comparée à un volume égal d'eau; ainsi, par exemple, le diamant, dont la pesanteur spécifique est 3,5, est trois fois et demie plus lourd que l'eau, à volume égal. On obtient cette pesanteur spécifique en divisant le poids de la pierre dans l'air par la perte qu'elle fait dans l'eau. Ainsi un diamant de 100 grains dans l'air, se réduisant à 71,55 dans l'eau, et y perdant par conséquent 28,45, aura en effet, pour pesanteur spécifique, 3,52, puisque 100 grains, divisés par 28,45, donnent pour quotient 3,52.

I. TABLE COMPARATIVE

DU POIDS DES PIERRES INCOLORES

PESÉES DANS L'AIR ET PESÉES DANS L'EAU.

POIDS dans L'AIR. — Grammes ou grains.	POIDS DANS L'EAU.				
	Zircon blanc.	Saphir blanc.	Topaze blanche.	Diamant blanc.	Quarz blanc.
1	0,775	0,766	0,716	0,715	0,611
4	3,10	3,06	2,86	2,86	2,42
8	6,20	6,12	5,72	5,72	4,86
12	9,30	9,18	8,58	8,58	7,31
16	12,40	12,25	11,55	11,45	9,75
20	15,50	15,31	14,42	14,31	12,19
24	18,60	18,37	17,28	17,17	14,64
28	21,70	21,44	20,15	20,03	17,08
32	24,80	24,51	23,01	22,90	19,53
36	27,90	27,57	25,88	25,76	21,98
40	31,00	30,64	28,75	28,63	24,43
44	34,10	33,71	31,61	31,49	26,88
48	37,20	36,76	34,47	34,35	29,32
52	40,30	39,82	37,34	37,21	31,77
56	43,40	42,89	40,20	40,07	34,21
60	46,50	45,95	43,06	42,94	36,66
64	49,60	49,01	45,93	45,80	39,11
68	52,70	52,07	48,90	48,66	41,56
72	55,80	55,14	51,77	51,52	44,00
76	58,90	58,21	54,63	54,38	46,44
80	62,00	61,28	57,49	57,24	48,88
84	65,10	64,34	60,35	60,10	51,32
88	68,20	67,41	63,22	62,97	53,76
92	71,30	70,47	66,08	65,83	56,21
96	74,40	73,54	68,94	68,69	58,65
100	77,50	76,60	71,80	71,55	61,09
Pes. spéc.	4,44	4,27	3,54	3,52	2,55

OBSERVATIONS

SUR LA TABLE DES PIERRES INCOLORES.

On voit que le diamant et la topaze sont de densité égale, et qu'il faut avoir recours à un second caractère pour déterminer la nature d'une pierre incolore qui perdrait les vingt-huit centièmes de son poids dans l'eau, puisque le diamant et la topaze éprouvent la même perte : ce caractère auxiliaire est l'électricité par la chaleur, qui se développe dans la topaze, et jamais dans le diamant. Je suppose qu'il ne soit point permis de toucher à la pierre ; car, sans cette condition, la dureté infiniment supérieure du diamant serait bien certainement le meilleur de tous les caractères distinctifs que l'on pourrait employer.

J'ajouterai que la plupart des strass ou des compositions qui imitent si bien le diamant, sont plus pesans que lui, à cause de l'oxide de plomb que l'on emploie ; mais que cependant il y a des fabricans dont le strass approche beaucoup pour la pesanteur du diamant lui-même. Dès lors il faut avoir recours à la dureté, ou avoir les yeux fort exercés, encore est-il plus sage de ne point s'y fier.

II. TABLE COMPARATIVE

DU POIDS DES PIERRES ROUGES OU ROSES

PESÉES DANS L'AIR ET PESÉES DANS L'EAU.

POIDS dans L'AIR. — Grammes ou grains.	POIDS DANS L'EAU.					
	Saphir rouge.	Grenats foncés.	RUBIS spinelle.	RUBIS balais.	Topaze brûlée.	Tourmaline rouge.
1	0,766	0,750	0,722	0,722	0,716	0,690
4	3,06	3,00	2,88	2,88	2,86	2,76
8	6,12	6,00	5,77	5,77	5,72	5,52
12	9,18	9,00	8,66	8,66	8,58	8,28
16	12,25	12,00	11,55	11,55	11,55	11,04
20	15,31	15,00	14,44	14,44	14,42	13,80
24	18,37	18,00	17,33	17,33	17,28	16,56
28	21,44	21,00	20,22	20,22	20,15	19,32
32	24,51	24,00	23,11	23,11	23,01	22,08
36	27,57	27,00	26,00	26,00	25,88	24,84
40	30,64	30,00	28,88	28,88	28,75	27,60
44	33,71	33,00	31,77	31,77	31,61	30,36
48	36,76	36,00	34,66	34,66	34,47	33,12
52	39,82	39,00	37,55	37,55	37,34	35,88
56	42,89	42,00	40,44	40,44	40,20	38,64
60	45,95	45,00	43,33	43,33	43,06	41,40
64	49,01	48,00	46,22	46,22	45,93	44,16
68	52,08	51,00	49,11	49,11	48,90	46,92
72	55,14	54,00	51,99	51,99	51,77	49,68
76	58,21	57,00	54,88	54,88	54,63	52,44
80	61,28	60,00	57,77	57,77	57,49	55,20
84	64,34	63,00	60,66	60,66	60,35	57,96
88	67,41	66,00	63,55	63,55	63,22	60,72
92	70,47	69,00	66,44	66,44	66,08	63,48
96	73,54	72,00	69,33	69,33	68,94	66,24
100	76,60	75,00	72,22	72,22	71,80	69,00
Pes. spéc.	4,27	4,00	3,60	3,60	3,53	3,22

OBSERVATIONS

SUR LA TABLE DES PIERRES ROUGES OU ROSES.

On aura recours à l'électricité, comme dans la table précédente, pour distinguer les rubis spinelle et balais d'avec les topazes brûlées, puisque leur pesanteur spécifique est sensiblement la même.

Quant à la colonne des grenats, elle a été calculée sans décimales, parce que l'on a pris la moyenne de la perte que ces pierres éprouvent dans l'eau, le fer qu'elles contiennent en plus ou moins grande quantité faisant varier légèrement leur pesanteur spécifique.

Les colonnes qui sont réunies par une accolade ont rapport à deux variétés de la même pierre, c'est pourquoi les nombres sont les mêmes : elles ne diffèrent que par la nuance.

III. TABLE COMPARATIVE

DU POIDS DES PIERRES BLEUES

PESÉES DANS L'AIR ET PESÉES DANS L'EAU.

POIDS dans L'AIR. — Grammes ou grains.	POIDS DANS L'EAU. Saphir bleu.	Disthène ou sapare.	Topaze bleue.	Tourmaline.	Béryl bleu.	Dichroïte ou saphir d'eau.
1	0,766	0,717	0,716	0,690	0,633	0,622
4	3,06	2,87	2,86	2,76	2,53	2,49
8	6,12	5,74	5,72	5,52	5,06	4,98
12	9,18	8,61	8,58	8,28	7,59	7,47
16	12,25	11,48	11,45	11,04	10,12	9,96
20	15,31	14,35	14,42	13,80	12,65	12,45
24	18,37	17,22	17,18	16,56	15,19	14,94
28	21,44	20,09	20,05	19,32	17,72	17,43
32	24,51	22,96	22,91	22,08	20,25	19,92
36	27,57	25,83	25,78	24,84	22,77	22,41
40	30,64	28,70	28,65	27,60	25,30	24,90
44	33,71	31,57	31,51	30,36	27,83	27,39
48	36,76	34,44	34,37	33,12	30,36	29,88
52	39.82	37,31	37,24	35,88	32,89	32,37
56	42,89	40,18	40,10	38,64	35,43	34,86
60	45,95	43,05	42,96	41,40	37,94	37,35
64	49,01	45,92	45,83	44,16	40,47	39,84
68	52,08	48,79	48,80	46,92	43,00	42,33
72	55,14	51,66	51,67	49,68	45,53	44,82
76	58,21	54,53	54,53	52,44	48,07	47,31
80	61,28	57,40	57,49	55,20	50,60	49,80
84	64,34	60,27	60,25	57,96	53,13	52,29
88	67,41	63,14	63,12	60,72	55,66	54,78
92	70,47	66,01	65,98	63,48	58,19	57,27
96	73,54	68,88	68,84	66,24	60,72	59,76
100	76,60	71,75	71,70	69,00	63,25	62,25
Pes. spéc.	4,27	3,54	3,53	3,22	2,72	2,65

OBSERVATIONS

SUR LA TABLE DES PIERRES BLEUES.

La topaze bleue et le disthène ou sapare jouissent de la même densité, puisqu'ils éprouvent la même perte dans l'eau ; mais la couleur et l'aspect sont si différens, que, sans avoir recours à la propriété électrique dont jouit la topaze, il est impossible de confondre ces deux pierres. Il n'en serait pas de même de la topaze bleue et du béryl, dont la nuance et l'aspect sont absolument semblables : heureusement leur pesanteur est si différente, qu'elle suffit pour les distinguer l'une de l'autre.

Je n'ai point voulu ajouter à cette table la pesanteur comparative des turquoises de vieille et de nouvelle roche, parce qu'elles sortent absolument de la classe des pierres ; mais cependant je dois dire ici que la turquoise de vieille roche perd de son poids dans l'eau dans la même proportion que le quarz, et que celle de nouvelle roche, qui est la moins estimée, est plus lourde et ne perd que dans la même proportion que la topaze.

IV. TABLE COMPARATIVE

DU POIDS DES PIERRES VERTES

PESÉES DANS L'AIR ET PESÉES DANS L'EAU.

POIDS dans L'AIR. — Grammes ou grains.	POIDS DANS L'EAU.					
	Saphirs verts.	Péridot.	Tourmaline verte.	Émeraude.	Aigue-marine.	Chrysoprase.
1	0,766	0,708	0,690	0,633	0,633	0,611
4	3,06	2,83	2,76	2,53	2,53	2,42
8	6,12	5,66	5,52	5,06	5,06	4,86
12	9,18	8,49	8,28	7,59	7,59	7,31
16	12,25	11,32	11,04	10,12	10,12	9,75
20	15,31	14,16	13,80	12,65	12,65	12,19
24	18,37	16,99	16,56	15,19	15,19	14,64
28	21,44	19,82	19,32	17,72	17,72	17,08
32	24,51	22,65	22,08	20,25	20,25	19,53
36	27,57	25,48	24,84	22,77	22,77	21,98
40	30,64	28,32	27,60	25,30	25,30	24,43
44	33,71	31,15	30,36	27,83	27,83	26,88
48	36,76	33,98	33,12	30,36	30,36	29,32
52	39,82	36,81	35,88	32,89	32,89	31,77
56	42,89	39,64	38,64	35,43	35,43	34,21
60	45,95	42,48	41,40	37,94	37,94	36,66
64	49,01	45,31	44,16	40,47	40,47	39,11
68	52,08	48,14	46,92	43,00	43,00	41,56
72	55,14	50,97	49,68	45,53	45,53	44,00
76	58,21	53,80	52,44	48,07	48,07	46,44
80	61,28	56,64	55,20	50,60	50,60	48,88
84	64,34	59,47	57,96	53,13	53,13	51,32
88	67,41	62,30	60,72	55,66	55,66	53,76
92	70,47	65,13	63,48	58,19	58,19	56,21
96	73,54	67,96	66,24	60,72	60,72	58,65
100	76,60	70,80	69,00	63,25	63,25	61,09
Pes. spéc.	4,27	3,42	3,22	2,72	2,72	2,56

OBSERVATIONS

SUR LA TABLE DES PIERRES VERTES.

J'AI compris, sous le titre de *Pierres vertes*, non-seulement celles qui jouissent de cette couleur dans toute sa pureté, mais aussi toutes celles qui sont vert-jaunâtre, vert-bleuâtre, couleur d'eau, etc.; ainsi parmi les saphirs verts, il en est qui sont d'un vert d'émeraude, d'autres d'un vert de béryl, d'un vert péridot, et parmi les émeraudes dites *aigue-marines*, il y en a qui participent du vert et du jaune, d'autres du vert de mer, etc. Ainsi l'on aura égard à ces modifications qui existent dans la nature, mais pour lesquelles on manque d'expressions laconiques.

V. TABLE COMPARATIVE

DU POIDS DES PIERRES JAUNES

PESÉES DANS L'AIR ET PESÉES DANS L'EAU.

POIDS dans L'AIR. — Grame ou grains.	POIDS DANS L'EAU.						
	Zircon jargon.	Saphir jaune.	Cymophane.	Topazes jaunes.	Tourmaline jaune.	Émeraude jaune.	Quarz jaune.
1	0,775	0,766	0,738	0,716	0,690	0,633	0,611
4	3,10	3,06	2,95	2,86	2,76	2,53	2,42
8	6,20	6,12	5,90	5,72	5,52	5,06	4,86
12	9,30	9,18	8,85	8,58	8,28	7,59	7,31
16	12,40	12,25	11,80	11,55	11,04	10,12	9,75
20	15,50	15,31	14,75	14,42	13,80	12,65	12,19
24	18,60	18,37	17,70	17,28	16,56	15,19	14,64
28	21,70	21,44	20,65	20,15	19,32	17,72	17,08
32	24,80	24,51	23,60	23,01	22,08	20,25	19,53
36	27,90	27,57	26,55	25,88	24,84	22,77	21,98
40	31,00	30,64	29,50	28,75	27,60	25,30	24,43
44	34,10	33,71	32,45	31,61	30,36	27,83	26,88
48	37,20	36,76	35,40	34,47	33,12	30,36	29,32
52	40,30	39,82	38,35	37,34	35,88	32,89	31,77
56	43,40	42,89	41,30	40,20	38,64	35,43	34,21
60	46,50	45,95	44,25	43,06	41,40	37,94	36,66
64	49,60	49,01	47,20	45 93	44,16	40,47	39,11
68	52,70	52,08	50,15	48,90	46,92	43,00	41,56
72	55,80	55,14	53,10	51,77	49,68	45,53	44,00
76	58,90	58,21	56,05	54,63	52,44	48,07	46,44
80	62,00	61,28	59,00	57,49	55,20	50,60	48,88
84	65,10	64,34	61,95	60,35	57,96	53,13	51,32
88	68,20	67,41	64,90	63,22	60,72	55,66	53,76
92	71,30	70,47	67,85	66,08	63,48	58,19	56,21
96	74,40	73,54	70,80	68,94	66,24	60,72	58,65
100	77,50	76,60	73,75	71,80	69,00	63,25	61,09
Pes. spéc.	4,44	4,27	3,89	3,53	3,22	2,72	2,5

OBSERVATIONS

SUR LA TABLE DES PIERRES JAUNES.

On doit bien penser que j'ai réuni dans cette table les pierres de toutes les nuances de jaune, depuis la couleur paille de la topaze de Saxe, le jaune verdâtre de la cymophane, jusqu'au jaune roussâtre de la topaze du Brésil, etc. L'on voit ici que le saphir qui, jusqu'à présent, avait tenu la première ligne dans l'ordre de densité, l'a cédé au zircon qui, de toutes les gemmes, est la plus pesante à volume égal.

VI. TABLE COMPARATIVE

DU POIDS DES PIERRES VIOLETTES

PESÉES DANS L'AIR ET PESÉES DANS L'EAU.

POIDS dans L'AIR. — Grammes ou grains.	POIDS DANS L'EAU.		
	Saphir violet.	Tourmaline violette.	Quarz améthyste.
1	0,766	0,690	0,611
4	3,06	2,76	2,42
8	6,12	5,52	4,86
12	9,18	8,28	7,31
16	12,25	11,04	9,75
20	15,31	13,80	12,19
24	18,37	16,56	14,64
28	21,44	19,32	17,08
32	24,51	22,08	19,53
36	27,57	24,84	21,98
40	30,64	27,60	24,43
44	33,71	30,36	26,88
48	36,76	33,12	29,32
52	39,82	35,88	31,77
56	42,89	38,64	34,21
60	45,95	41,40	36,66
64	49,01	44,16	39,11
68	52,02	46,92	41,56
72	55,14	49,68	44,00
76	58,21	52,44	46,44
80	61,28	55,20	48.88
84	64,34	57,96	51,32
88	67,41	60,72	53,76
92	70,47	63,48	56,21
96	73,54	66,24	58,65
100	76,60	69,00	61,09
Pesant. spéc.	4,27	3,22	2,55

OBSERVATIONS

SUR LA TABLE DES PIERRES VIOLETTES.

Si je n'avais pas consacré ces tables aux pierres transparentes seulement, et si je n'en avais pas écarté toutes celles qui sont opaques, ou pourvues de quelques reflets particuliers qui ne laissent aucun doute sur leur nature, j'aurais pu ajouter au saphir, à la tourmaline et au quarz violet, une jolie pierre lilas que nous avons décrite sous le nom de *lépidolithe;* mais outre qu'elle n'est point une gemme dans l'acception que l'on donne ordinairement à ce terme, les nombreuses paillettes argentées dont elle est parsemée la caractérisent suffisamment.

VII. TABLE COMPARATIVE

DU POIDS DES PIERRES BRUNES ET AURORES

PESÉES DANS L'AIR ET PESÉES DANS L'EAU.

POIDS dans L'AIR. — Grammes ou grains.	POIDS DANS L'EAU.			
	Zircon hyacinthe	Grenat vermeil.	Essonite.	Tourmaline.
1	0,775	0,750	0,717	0,690
4	3,10	3,00	2,87	2,76
8	6,20	6,00	5,74	5,52
12	9,30	9,00	8,61	8,28
16	12,40	12,00	11,48	11,04
20	15,50	15,00	14,35	13,80
24	18,60	18,00	17,22	16,56
28	21,70	21.00	20,09	19,32
32	24,80	24,00	22,96	22,08
36	27,90	27,00	25,83	24,84
40	31,30	30,00	28,70	27,60
44	34,10	33,00	31,57	30,36
48	37,20	36,00	34,44	33,12
52	40,30	39,00	37,31	35,88
56	43,40	42,00	40,18	38,64
60	46,50	45,00	43,05	41,40
64	49,60	48,00	45,92	44,16
68	52,70	51,00	48,79	46,92
72	55,80	54,00	51,66	49,68
76	58,90	57,00	54,53	52,44
80	62,00	60,00	57,40	55,20
84	65,10	63,00	60,27	57,96
88	68,20	66,00	63,14	60,72
92	71,30	69,00	66,01	63,48
96	74,40	72,00	68,88	66,24
100	77,50	75,00	71,75	69,00
Pes. spéc.	4,34	4,00	3,54	3,22

OBSERVATIONS

SUR LA TABLE DES PIERRES BRUNES ET AURORES.

La couleur des quatre pierres qui composent cette table est souvent un mélange de brun et d'aurore, un jaune orangé mêlé de rouge, etc. La différence des densités de ces pierres est assez grande pour qu'elle soit déjà sensible dans les premiers termes de cette table. J'ai dit, dans les observations relatives à la table des pierres rouges, ce qui m'avait engagé à donner le poids du grenat en nombres ronds.

VIII. TABLE COMPARATIVE

DU POIDS DES PIERRES CHATOYANTES

PESÉES DANS L'AIR ET PESÉES DANS L'EAU.

POIDS dans L'AIR. — Grammes ou grains.	POIDS DANS L'EAU.					
	Saphirs.	Grenat.	Cymophane.	Emeraude antique.	Quarz.	Felspath.
1	0,766	0,750	0,738	0,633	0,611	0,592
4	3,06	3,00	2,95	2,53	2,42	2,37
8	6,12	6,00	5,90	5,06	4,86	4,74
12	9,18	9,00	8,85	7,59	7,31	7,11
16	12,25	12,00	11,80	10,12	9,75	9,47
20	15,31	15,00	14,75	12,65	12,19	11,84
24	18,37	18,00	17,70	15,19	14,64	14,20
28	21,44	21,00	20,65	17,72	17,08	16,57
32	24,51	24,00	23,60	20,25	19,53	18,94
36	27,57	27,00	26,55	22,77	21,98	21,31
40	30,64	30,00	29,50	25,30	24,43	23,68
44	33,71	33,00	32,46	27,83	26,88	26,05
48	36,76	36,00	35,40	30,36	29,32	28,42
52	39,84	39,00	38,35	32,89	31,77	30,79
56	42,89	42,00	41,30	35,43	34,21	33,15
60	45,95	45,00	44,25	37,94	36,66	35,52
64	49,01	48,00	47,20	40,47	39,11	37,88
68	52,07	51,00	50,15	43,00	41,56	40,25
72	55,14	54,00	53,10	45,53	44,00	42,62
76	58,21	57,00	56,05	48,07	46,44	44,99
80	61,28	60,00	59,00	50,60	48,88	47,36
84	64,34	63,00	61,95	53,13	51,32	49,73
88	67,47	66,00	64,90	55,66	53,76	52,10
92	70,47	69,00	67,85	58.19	56,21	54,47
96	73,54	72,00	70,80	60,72	58,65	56,84
100	76,60	75,00	73,75	63,25	61,09	59,21
Pes. spéc.	4,27	4,00	3,89	2,72	2,55	2,45

OBSERVATIONS

SUR LA TABLE DES PIERRES CHATOYANTES.

Dans cette table je n'ai point eu égard à la couleur, mais seulement aux reflets chatoyans des pierres qu'elle renferme. Ces reflets sont de deux sortes; les uns présentent l'image d'une étoile à six rayons, qui se dessine en blanc sur un fond bleu, rouge ou jaune dans les saphirs, ou sur un fond pourpre dans le grenat; les autres ne présentent qu'un point ou un flocon de lumière nacré qui occupe quelquefois presque toute la pierre, ou qui se meut dans son intérieur avec les diverses inclinaisons que l'on donne à la pierre : tels sont les reflets de la cymophane ou chrysolithe, ceux du quarz, de l'émeraude d'Égypte, du felspath, de l'œil de poisson, etc.

L'on voit que je n'ai rassemblé dans ce tableau que les pierres chatoyantes qui peuvent faire naître quelque doute, et que j'en ai écarté toutes celles qui ne sont point susceptibles d'être confondues avec aucune autre substance minérale : je veux parler du calcaire et du gypse soyeux d'Angleterre, de certains hydrophanes, etc.

Quant aux pierres irisées, je n'ai point cru devoir en rapprocher les densités, parce qu'elles sont suffisamment caractérisées par leurs aspects particuliers. (*Voy.* opale, iris, pierre de Labrador, etc.)

FIN DU TROISIÈME ET DERNIER VOLUME.

EXPLICATION

DES PLANCHES.

PLANCHE I.

FIG. 1 et 2. Vases de pierre ollaire faits au tour, et garnis de leurs armures de fer ou de cuivre, tels qu'ils se vendent à Bergame.

FIG. 3. Un assortiment de vases de pierre ollaire, qui s'emboîtent les uns dans les autres et qui se fabriquent dans le haut Vallais.

FIG. 4 et 6. Brunissoirs d'agates et de silex à l'usage des doreurs sur porcelaine, des relieurs, etc.

FIG. 5. Brunissoirs d'hématite à l'usage des doreurs sur porcelaine et des armuriers.

PLANCHE II.

TAILLE DES PIERRES A FUSIL.

FIG. 1. Pierre de silex blond des fabriques du département du Cher ; c'est la plus employée en France, et celle dont on approvisionne l'armée.

FIG. 2 et 3. Pierres anglaises en silex noir et en silex gris; elles sont remarquables par la perfection de leur taille.

FIG. 4. Pierre de Saint-Aignan en silex orange et opaque.

FIG. 5. Pierre belge en silex noir ; taille négligée, mais excellente qualité.

FIG. 6. Pierre italienne. Il en existe de toutes les teintes, depuis le jaune orange, le blanchâtre, la couleur blonde, jusqu'au



Marmites de Pierre Ollaire.
Brunissoirs de Silex, d'Agate et d'Hematite.



Pierres à Fusil de divers Pays.
Détails Sur leur fabrication.



Pierres à Fusil de divers Pays.
Détails Sur leur fabrication.


9.
8.
10.

gris d'ardoise foncé; elles diffèrent de toutes les autres par leur taille particulière qui permet de les retourner dans le chien du fusil, quand elles sont émoussées d'un côté.

FIG. 7. Une écaille de silex dans la longueur de laquelle on peut couper plusieurs pierres.

FIG. 8. Les différentes parties de la pierre :

a L'assis.

b La mèche.

c Le talon.

dd Les flancs. La face inférieure qui occupe toute l'étendue de la pierre se nomme simplement *le dessous*.

FIG. 9. Outils du caillouteur :

a Le ciseau fixé dans un bloc de bois.

b La masse avec laquelle on dégrossit les cailloux.

c Marteau à deux pointes.

d La rondelle ou roulette.

AA Caillou dégrossi dont on peut tirer des écailles pareilles à celles de la fig. 7.

PLANCHE III.

ARMES GAULOISES EN SILEX.

FIG. 1. Hache ou coin brut en silex jaune, trouvé à Périgueux. Cet instrument n'a été qu'ébauché; on le figure ici pour prouver que la taille de ces sortes d'armes était fondée sur la manière dont le silex se casse.

FIG. 2 et 3. Hache en silex jaune parfaitement polie, vue de face et de profil. On trouve de ces haches en silex sur tous les points de la France. Il paraît qu'on les préférait à celles que l'on fabriquait avec différentes autres substances, telles que les serpentines dures, les pétrosilex, le jade et la calcédoine.

FIG. 4. Fragment de hache dont la partie supérieure est polie et dont le tranchant paraît avoir été retaillé. Cette pierre, trouvée à Périgueux (l'ancienne Vésunia), paraît prouver que l'on rétablissait le tranchant de ces haches quand il était émoussé.

FIG. 5, 6, 7, 8. Dards de flèches barbus en silex blond et en silex noir, trouvés à Périgueux, à Sarlat, à Domme et dans les Landes de Bordeaux. Leur épaisseur au centre est d'une ligne et demie; mais leurs pointes et leurs ailes sont minces et tranchantes comme du verre.

FIG. 9 et 10. Je considère ces silex dégrossis comme des dards ébauchés. On les trouve en assez grande quantité sur le coteau d'Ecorne-Bœuf, vis-à-vis Périgueux, sur la rive gauche de l'Ile; mais ceux qui sont terminés s'y rencontrent très-rarement.

FIG. 11. Couteau ou poignard en silex gris, trouvé en Danemarck, dans un tombeau antique. Il existe un autre couteau, également en silex, dans le Cabinet des antiques du palais des arts, à Lyon, mais il n'est point aussi beau et aussi soigné que celui que nous figurons ici; ce n'est, pour ainsi dire, qu'une simple lame.

Tous ces objets sont tirés du cabinet de M. Jouannet, qui a publié une dissertation, trop peu connue, sur ces armes de silex, qui, excepté les haches, n'ont jamais été figurées.

PLANCHE IV.

ART DU LAPIDAIRE : MOULIN, POUPÉE, FORETS, ARCHETS, etc.

FIG. 1. La machine que cette figure représente est le tour dont les lapidaires de Paris font usage pour tailler et polir toutes les pierres précieuses : il est composé, comme on le



Art du Lapidaire.

Tour. Poupée. Foret. Archet &c.

voit, d'une table à rebords, montée sur quatre pieds solidement assemblés. Elle est divisée transversalement par une petite cloison *a* percée de trous perpendiculaires qui servent à recevoir les entes *b b*, au bout desquelles on cimente les pierres que l'on veut tailler ou polir. La table ainsi partagée présente deux parties distinctes A et B. Dans la partie A, qui est à la gauche du lapidaire, est une manivelle *c* qui correspond à une grande roue de bois *d* placée horizontalement sous la table, et qui, au moyen d'une corde *e*, qui passe sur la noix *f*, fait tourner la roue *g*, qui est à la droite du lapidaire, et sur laquelle il polit les pierres qui font l'objet de son travail. La tige de fer *h* qui est fixée perpendiculairement sur la table, reçoit une espèce d'étui de bois, qui est hérissé de petites pointes de fer qui servent à assujettir solidement l'ente que l'on tient de la main droite, et au moyen de laquelle on appuie convenablement la pierre sur la roue *g*, qui est tantôt de plomb, tantôt d'étain, de cuivre, et même de bois, et sur laquelle on étend du tripoli, de l'émeri, de la ponce, de la potée, etc., suivant la nature et la dureté des pierres que l'on veut tailler et polir. Lorsqu'il s'agit d'une taille soignée et d'une pierre de prix, on ne tient point les entes à la main, on se sert d'un support assez compliqué, que l'on nomme *cadran*, qui se fixe sur la tige, et qui reçoit l'extrémité de ces petits manches de bois.

Quant à la manœuvre de cette machine, elle paraît fort simple en apparence, et exige cependant un long apprentissage. Le lapidaire assis sur un tabouret, tourne la manivelle *c* avec la main gauche, et de la droite il appuie la pierre qu'il polit sur la roue *g* qui se meut avec une rapidité proportionnée à la différence du diamètre de la roue *d* et de la noix *f*. L'ouvrier intelligent imprime à la pierre un mouvement presque insensible, d'où dépend cependant la perfection du poli.

La nature des roues et des matières dont on les couvre ayant été indiquée pour chaque pierre en particulier, ce serait faire

un double emploi que de revenir ici de nouveau sur ce sujet, d'autant plus que l'histoire des minéraux qui servent à user, tailler et polir les corps, se trouve très au long dans la division des arts mécaniques, tom. 3, page *et suiv.*

FIG. 2. La *Poupée* que représente cette figure est une machine qui sert à Paris pour scier les pierres en plaques minces: ordinairement on n'en fait usage que pour débiter les substances rares dont on veut perdre le moins possible. Elle se compose d'une pièce de bois *a* solidement fixée sur l'établi, au moyen d'un tenon et d'une forte clavette. Cette première pièce est traversée par un autre morceau de bois tourné *b c* de deux à trois pouces de diamètre, terminé en *b* par un écrou de bois qui s'y visse avec solidité. Vers l'extrémité *c* l'on colle avec du ciment de ciseleur la pierre *e* que l'on veut débiter en plaques. Tout étant ainsi disposé, l'ouvrier se munit de l'archet *d*, qui est composé d'une branche de coudrier et d'un fil de fer simple (1). Il saisit la poupée en *b* pour la faire tourner à volonté. Il arrose la pierre avec de l'émeri délayé contenu dans un vase *f* placé au-dessous, et il commence à faire jouer son archet, qui ne tarde pas à tracer sa voie dans tout le tour de la pièce. Par ce moyen, l'on parvient assez promptement à couper les substances les plus dures, telles que le cristal de roche, le porphyre, etc. Il est bon de recommander aux ouvriers qui s'occupent de cette partie de l'art du lapidaire de chauffer modérément les pierres pour les mettre en ciment, il arrive assez souvent qu'un excès de chaleur les altère ou les fait éclater.

FIG. 3. Le foret que j'ai figuré ici est celui dont on fait usage pour percer les agates à Idar et à Oberstein en Palatinat. Il se compose du foret proprement dit *a*, terminé inférieurement par un très-petit diamant enchâssé dans de l'étain, comme ceux des vitriers, d'une pièce à charnière *b*, qui sert à appuyer le

(1) A la Chine, le fil est double et tordu.

foret sur l'agate : c'est une espèce de *conscience*, que l'ouvrier passe sous son bras gauche en même temps qu'il fait tourner le foret avec l'archet *c*. Le compas de bois *dd* sert à assujettir les agates taillées, comme on le voit, en *e*. Toute cette petite machine est si simple qu'il suffit de jeter un coup d'œil sur la planche pour la comprendre à l'instant.

PLANCHE V.

ATELIER D'UN LAPIDAIRE D'OBERSTEIN, DANS LE PALATINAT.

En parlant des agates d'Allemagne et des minéraux employés dans l'art de polir les corps, on a déjà cité plusieurs fois ces moulins et ces ateliers d'Idar et d'Oberstein, que la Nahe met en mouvement, et où se taillent et se polissent cette quantité prodigieuse d'agates que l'on exploite dans les montagnes environnantes, et qui se répandent de là dans toutes les parties du monde.

Le bourg d'Oberstein, situé sur la Nahe, ci-devant département de la Sarre, est le principal siége des agates dites d'*Allemagne*. L'industrie de ses nombreux habitans se partage entre l'exploitation, la taille ou la monture des agates, et la fabrication des tabatières de carton, vernissées et enjolivées de filigranes d'étain et de petites agates entourées de similor. Plusieurs moulins, situés aux portes du bourg, sont uniquement occupés à façonner ces pierres du pays, soit en plaques, soit en tabatières, en cachets, en pendans d'oreille, en mortiers, en molettes, en chiques ou billes, en pierre à fusil, en brunissoirs, etc., etc. Ces moulins sont composés, comme on le voit dans cette planche, d'un arbre qui porte trois ou quatre meules de grès rouge extrêmement dur, de quatre à six pieds de diamètre sur seize à dix-huit pouces d'épaisseur. Cet axe et

les meules qu'il porte sont mis en mouvement par une roue dentée qui engrène dans une lanterne, et qu'une autre roue hydraulique extérieure fait tourner avec beaucoup de vitesse; c'est sur ces grosses meules que l'on taille les agates, en les appuyant contre fortement au moyen d'un bout de bois légèrement flexible, qu'un ouvrier couché sur un banc creux place en arc-boutant entre la meule et le devant de ce banc. Deux piquets enfoncés dans le sol lui permettent d'appuyer ses pieds et de donner toute le pression qu'il juge nécessaire à la confection de sa pierre. Des cylindres de bois blanc, enduits de la terre à polir de Ringelbach, sont mis en mouvement derrière les meules par le moyen de courroies, et des hommes ou des femmes s'occupent à polir ou à terminer les ouvrages que l'on taille sur les grandes meules. La célérité avec laquelle on opère dans ces ateliers permet de donner les ouvrages qui s'y fabriquent presque à vil prix. Cette planche a été publiée par Faujas; j'ai visité depuis ces mêmes moulins, et je l'ai trouvée si exacte et si complète que je n'ai voulu rien y changer.

PLANCHE VI.

ART DU LAPIDAIRE, TOUR A SCIER; ART DU GRAVEUR SUR PIERRES DURES, TOURET.

FIG. 1. Le tour à scier les pierres qu'on représente ici est employé à Amsterdam, où l'on excelle dans l'art de tailler et de polir les pierres fines. Cette machine est absolument semblable à celle dont les lapidaires de Paris font usage (pl. 4, fig. 1), avec cette seule différence, qu'à la roue qui sert à polir dans le moulin de Paris, on substitue un disque d'acier coupant sur ses bords, et que l'on présente la pierre que l'on veut scier à cette plaque tranchante que l'on couvre d'émeri détrempé avec une espèce de pinceau, comme on le voit dans cette



Art du Lapidaire. Tour à scier.

Art du Graveur sur pierres dur. Touret.

figure. On m'assure que cette machine présente des avantages sur la poupée.

FIG. 2. Le *touret* est l'instrument ou l'espèce de tour dont les graveurs sur pierres dures font usage pour l'exécution des camées, des intailles ou des gravures en creux ou en relief. On sait combien les anciens ont excellé dans cet art admirable connu sous le nom de *glyptique*. Laurent Natter a publié un ouvrage sous le titre de *Traité de la méthode antique de graver les pierres fines, comparée avec la méthode moderne, expliquée en plusieurs planches* (1), d'où il résulte, d'après cet auteur, que notre méthode et nos instrumens même sont identiques avec ceux employés par les anciens.

L'on sait que l'artiste qui veut graver une agate, commence par la faire tailler de la forme et suivant les proportions voulues par le sujet qu'il se propose de traiter, qu'il dessine à sa surface, soit avec une pointe de diamant, soit avec une pointe de cuivre, qu'il cimente ensuite cette pierre sur une poignée de bois, pour avoir la facilité de la tourner dans tous les sens, et de la présenter ainsi aux petits outils que l'on adapte sur le touret suivant la partie des figures que l'on veut exécuter.

Le touret se compose, comme on le voit, d'une petite table sur laquelle est fixée une chappe *a* qui soutient une espèce d'étui *b*, dans lequel on assujettit tour à tour les différens instrumens propres à user, creuser, scier ou polir les diverses parties des gravures, et qui est garni d'une poulie qui reçoit une corde parfaitement unie, qui s'enroule sur une autre poulie infiniment plus grande *c*, mue par une marche *d*, que l'on fait mouvoir avec le pied.

Les quatre instrumens figurés en *e*, *f*, *g*, *h* sont ceux dont on fait l'usage le plus fréquent.

e La *charnière*. C'est un tube qui sert à décrire des cercles avec facilité, et qui est même employé à forer les pierres dures.

(1) Un vol. in-folio.

f La *bouterolle*. C'est une tige terminée par une tête ronde; on l'emploie particulièrement pour le travail des extrémités.

g La *roulette* C'est un disque émoussé sur ses bords.

h La *scie*. C'est une lentille coupante, une espèce de disque tranchant dont l'emploi est assez fréquent.

L'on doit bien penser qu'il existe beaucoup d'autres instrumens dans l'atelier d'un graveur; mais il paraît que ceux-ci sont les principaux, ou ceux qui sont le plus ordinairement employés. Ils sont en acier trempé, et quand on en fait usage on les enduit de poudre de diamant délayée dans de l'huile d'olive. On donne le dernier degré de poli aux pierres gravées avec des biseaux de bois de buis et avec des petites brosses humectées de tripoli, et mises en mouvement par le touret, comme les bouterolles, les charnières, etc.

Je ne dois point entrer ici dans les détails relatifs à l'art en lui-même, je dirai seulement que les anciens nous ont laissé des gravures du plus beau fini, soit en camées, en intailles ou en relief; l'on en a cité de nombreux exemples dans le courant de cet ouvrage, et particulièrement en traitant des agates onyx, des grenats, des améthystes, des topazes, etc. Nous avons fait admirer avec quel art les artistes de Grèce et d'Italie ont su profiter du plus léger accident pour augmenter le prix de leurs ouvrages. Enfin l'on a poussé la recherche en ce genre jusqu'à assortir la couleur de la pierre avec le sujet. C'est ainsi que l'on voyait autrefois dans le cabinet du duc d'Orléans :

Une Proserpine sur agate noire. — Un Neptune sur aiguemarine. — Une Iris sur opale. — Un Bacchus sur améthyste. — Un Marsyas sur jaspe rouge. — Un Apollon sur topaze jaune, etc. Les Chinois cultivent cet art avec succès.



Art du Lapidaire.

Formes recues pour la Taille des Gemmes.

PLANCHE VII.

Cette planche représente les différentes tailles qui sont adoptées par les lapidaires, les joailliers et les amateurs pour les différentes espèces de gemmes. On n'a point figuré plusieurs tailles bâtardes ou défectueuses, telles que la *poire*, la *girandole*, etc. Au reste, tous les peuples ne sont pas complétement du même avis touchant la forme qui convient le mieux à telle ou telle pierre. Dans l'Inde, on sacrifie tout au poids et au volume, mais en Europe, on ne balance pas ordinairement à faire disparaître un défaut aux dépens de la grosseur, et il arrive souvent qu'une pierre gagne beaucoup à être diminuée par un artiste habile.

FIG. 1 et 2. Taille du diamant dite en *brillant*. Cette forme, qui paraît être la plus favorable au diamant, se compose d'une *culasse* qui emporte à elle seule les deux tiers de la hauteur de la pierre, et qui s'engage ordinairement dans la monture. La partie extérieure se compose d'une face plane, nommée la *table*, et d'un entourage de facettes que l'on nomme *dentelle*. La taille en brillant est la plus ancienne ; suivant M. Léman elle aurait été suggérée par la forme naturelle des cristaux de diamant qui se présente souvent sous celle d'un octaèdre régulier.

FIG. 3 et 4. *Brillant non recoupé*. Même forme et même proportion que la précédente, mais avec beaucoup moins de facettes sur l'entourage nommé *dentelle*.

FIG. 5 et 6. *Rose*. Cette taille est plate en dessous et pointue en dessus. Rien, ou presque rien n'est engagé dans la monture, aussi est-elle infiniment moins favorable que le brillant simple ou recoupé.

FIG. 7 et 8. Taille à degrés carrés et recoupés, très-favo-

rable aux pierres colorées parfaites, telles que les émeraudes, les topazes du Brésil, les saphirs, etc.

Fig. 9. Taille à facettes propre aux pierres faibles en couleur ou aux pierres glaceuses. On varie l'épaisseur de la culasse suivant l'intensité de la couleur; la multiplicité des facettes dissimule les glaces et les autres défauts que l'on rencontre si souvent dans les pierres et surtout dans les émeraudes.

Fig. 10. *Cabochon à dentelle.* C'est la forme particulière à la prase.

Fig. 11 et 12. *Cabochon chevé ou évidé.* Cette forme est celle que l'on donne ordinairement aux pierres trop chargées en couleur, telles que les grenats de Bohême, les tourmalines du Brésil, etc. On emploie pour chever une roue fort petite que l'on adapte au moulin ordinaire, et dont on se sert sur la tranche. On cite comme un tour de force un grenat chevé dont la concavité est taillée à facettes.

Fig. 13. *Cabochon simple, ou goutte de suif.* C'est la forme propre aux opales, aux turquoises, aux pierres chatoyantes et aventurinées, etc. La malachite et les calcédoines se taillent en plaques beaucoup plus surbaissées, et la goutte de suif est en général moins bombée que le cabochon.

Fig. 14 et 15. Ce trait représente les dimensions et le contour exact du principal diamant de la couronne de France, qui est connu sous le nom de *régent.* Le désir de ne point diminuer le poids d'une aussi belle pierre est la cause de son peu de régularité. On voit au reste que sa taille est celle dite en *brillant.*

Tailler une pierre de manière à la faire valoir, à lui procurer le plus grand éclat possible, et même à dissimuler les défauts

qu'elle peut avoir, n'est point une fraude ; mais forcer sa couleur par une feuille de paillon colorée, et lui procurer ainsi un éclat d'emprunt, c'est en imposer à l'acheteur par une opération blâmable : aussi les pierres d'un grand prix se montent-elles à jour, ou de manière à ce que la culasse puisse se découvrir par une monture à charnière. On ne tolère les paillons que pour assortir la teinte des pierres d'une même parure, encore doit-on, par conscience, en prévenir l'acquéreur. Quant aux strass, ils sont aux pierres fines ce que le similor est à l'or fin, et j'ai dit ailleurs qu'on est parvenu, de nos jours, à un tel degré de perfection dans ce genre, qu'il n'y a plus que la dureté inférieure de ces compositions qui puisse éclairer d'une manière certaine sur leur nature, et qui puisse les faire distinguer des gemmes qu'elles représentent.

Les *doublets*, qui sont composés d'un morceau de verre coloré, taillé en culasse, et recouvert d'une table de cristal de roche, sont des pièces fausses plus difficiles encore à distinguer que les premières, quand elles sont montées, puisque la seule partie visible offre une pierre qui paraît colorée, et qui jouit d'une assez grande dureté. L'on voit, par ce petit nombre d'indications, combien on doit mettre de circonspection quand on achète des bijoux de rencontre ; et même il est toujours prudent, quand il s'agit d'une pierre d'un grand prix, de la faire démonter avant de l'acheter.

PLANCHE VIII.

NOUVEAU TRÉBUCHET HYDROSTATIQUE A L'USAGE DES JOAILLIERS LAPIDAIRES.

Ce petit instrument que j'ai fait exécuter dernièrement par M. Pixii, ingénieur en instrumens de physique (1), se compose :

1° D'une chappe portant deux plateaux A B,

2° D'un fléau divisé portant un curseur C,

3° D'un support ou pied surmonté d'un petit balustre recevant le couteau D.

Le tout adapté sur la boîte qui sert d'étui à cet instrument.

Le fléau, qui est la pièce principale de ce trébuchet, porte au-dessous du couteau D un index percé d'un trou qui correspond exactement avec un trou semblable E pratiqué dans le support, quand l'instrument est en parfait équilibre, et qu'il ne penche ni du côté des plateaux, ni du côté du curseur. J'ai indiqué en tête des tables de pesanteurs spécifiques qui terminent ce volume la manière de se servir de cet instrument, et je l'ai représenté dans cette planche tel qu'il doit être disposé quand on se propose de peser une pierre quelconque. On connaît qu'il y a suffisamment d'eau dans le gobelet, quand l'instrument est en équilibre ; lorsqu'il n'y en a point assez, le curseur étant exactement à zéro de la division, le fléau penche du côté des plateaux. Dans le cas où il y en aurait trop, il pencherait dans le sens opposé.

Non-seulement ce trébuchet marque le poids des pierres fines en carats jusqu'à 140, comme on le voit dans cette planche, mais sur l'autre face du fléau on a tracé une division en 30 grammes, et l'on a indiqué le poids des quatre

(1) Rue du Jardinet, près de l'École de médecine, à Paris.



des Joalliers Lapidaires.

monnaies d'or de France qui circulent dans le commerce; savoir, par les chiffres 20 et 40, le poids des pièces de 20 et 40 francs, et par les lettres L et LL les ci-devant louis de 24 et 48 francs, dont un grand nombre ont été altérés ou falsifiés. Cette division rend donc ce trébuchet d'un usage plus général, et dans le cas où il ne s'agit que de vérifier si une pièce est de poids ou de bon aloi, l'eau est inutile, et l'on doit s'en servir comme du trébuchet ordinaire des changeurs.

FIN DE L'EXPLICATION DES PLANCHES.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES.

A.

Abbadini, nom de l'ardoise tégulaire du pays de Gènes, t. II, p. 182.
Acide boracique, ou *sel sédatif*, I, 206 ; son gissement.
Acide nitrique. Minéraux employés à sa fabrication, I, 303.
Acide sulfurique, ou *huile de vitriol*. Minéral dont on l'extrait, I, 325.
Acier, I, 397 ; en quoi il diffère de la fonte et du fer, moyen simple de distinguer l'acier d'avec le fer, dans les objets travaillés, 398 ; qualités qui constituent le bon acier, naturel, de terre, de cémentation, à la rose, *ibid.*
Acier fondu, I, 400.
Acier de Menauekabo, ou *wootz*. Excellentes qualités de cet acier indien, I, 400.
Acier français de la Bérardière. Prix des différentes qualités, et tarif, I, 404.
Acier natif. Excessivement rare dans la nature, I, 359.
Acier naturel. Minerais qui le produisent plus facilement, I, 392.
Adulaire. Voy. *Felspath limpide*, III, 336.
Agates, III, 266 ; caractères généraux, *ibid.*
Agate à fortifications, III, 276.
Agate arborisée, III, 285, à dessins bruns et à dessins rouges ; une chaleur modérée fait disparaître les premiers ; opinion de M. de Bournon à cet égard ; origine des arborisations, analogues, 286 ; elles n'ont rien de commun avec les végétaux ; prix d'une très-belle agate arborisée ; coral-lachates ou agates avec arborisations rouges, localités, 287 ; ce qui constitue les belles agates arborisées ; manière de les monter, *ibid.*
Agates communes d'Allemagne, III, 279 ; leur usage dans la bijouterie commune, leur gissement, 280.
Agate d'Islande. Voyez *Obsidienne*, III, 363.
Agate herborisée, ou *agate mousseuse*, III, 287 ; on en trouve en Sicile, 288.
Agate œillée, III, 277.
Agate panachée ou *tachée*, III, 282 ; ses caractères, ses taches, 283.
Agate ponctuée, III, 283 ; verte, à points rouges ; héliotrope

ou jaspe sanguin, 284; localités; gravée par les anciens; blanche à points rouges, 285.
Agate rubannée, III, 277.
Agates zoomorphites, ou *pierres figurées*, III, 321.
Agriculture (minéraux employés dans l'), I, 1.
Ahmed-Teifascite. Minéralogiste arabe qui a écrit sur les pierres précieuses, III, 393; son ouvrage est traduit en italien, *ibid.*
Aigue-marine. Voy. *Émeraude*, III, 222.
Aimant, ou *fer oxidulé*, I, 359.
Airain Voy. *Bronze*, I, 470.
Akerman. Son procédé de granulation usité en Angleterre et dans sa fabrique de Paris, I, 428.
Alabandine des anciens. Voyez *Rubis*, III, 211, 214.
Alabastrite, vulgairement *Albâtre gypseux*, II, 411; ses caractères distinctifs, *ibid.*
Alabastrite blanc de lait, antique, II, 412; temple de la *Fortune Seia*, *ibid.*
Alabastrite des Basses-Pyrénées, II, 413.
Alabastrite des Hautes-Alpes, II, 413; tombeau du connétable de Lesdiguières, à Gap, *ibid.*
Alabastrite de Volterra, en Toscane. Blancheur, demi-transparence, grand usage qu'on en fait aujourd'hui, II, 413; on le travaille à Volterra, à Florence, et dans presque toute la Toscane; principal dépôt existant à Paris, 414; gissement de cette belle substance d'après Brocchi, *ibid.*
Alabastrite du fleuve Niso et *de Taormina*, en Sicile, II, 414.
Alabastrite d'Alsace, de Goze près Malte, *de Château-Salins, de Lagny* près Paris. On l'a employé à divers ouvrages, dont il reste encore quelques pièces remarquables, II, 415 et 416.
Alabastrite ou *pierre à plâtre grenue* de Savoie, II, 416.
Alamandine des anciens. Voyez *Rubis*, III, 214.
Albaria opera, espèce de stuc antique, II, 159.
Albâtre, II, 395. Il ne faut point confondre l'albâtre gypseux avec l'albâtre calcaire.—Caractères distinctifs.
Albâtre calcaire, marbre onyx ou albâtre oriental des marbriers, II, 396; gissement et formation *ib.*; il tend à remplir les cavernes des pays calcaires, 397.
Albâtre uni, II, 400.
Albâtre blanc antique, II, 401; il est très-rare, *ibid.*
Albâtre blanc-jaunâtre, ou *oriental*, II, 401; employé par les Égyptiens pour les statues d'Horus, 402.
Albâtre fleuri, II, 402.
Albâtre veiné, II, 402, d'Espagne, de Sicile, de Malte, de Corse, de Montmartre près Paris.
Albâtre tacheté, II, 406.
Albâtre vitreux. Voy. *Chaux fluatée*, III, 359.
Alcarrazas, vases destinés à rafraîchir l'eau, et que l'on fabrique en Espagne, III, 11.
Alica, mets particulier dans lequel il entrait du gypse, I, 235.
Alkali volatil, I, 198.
Alliage fusible de Darcet, I, 429; 651; il fond dans l'eau bouillante, *ibid.*; ses usages en anatomie et dans l'art de stéréotyper, *ibid.*
Alquifoux. Voy. *Galène* ou *plomb sulfuré*, I, 412.
Alquifoux. Voy. *Plomb sulfuré*, III, 39; ses usages dans le Levant, 43.

Alumine sulfatée, ou *alun*, I 309; ce sel natif est rare ; quelques minerais paraissent cependant le contenir tout formé, exemple, 309 et suiv.; sa formation dans la solfatare de Pouzzole, 311 ; point d'alun sans potasse ou ammoniaque, *ibid.* ; la soude ne peut les remplacer *ibid.* ; alun produit dans les houillères embrasées, 313; par l'incinération des tourbes, *ibid.*; rarement dissout dans les sources, *ibid.*; des plus anciennes fabriques d'alun, 314; elles sont très-nombreuses aujourd'hui, ou l'extrait de ses minerais, et on le fait de toutes pièces, *ib.*, produit annuel des fabriques françaises qui traitent les minerais, *ib.* ; ils sont aussi bons que ceux qui nous sont apportés d'Italie, 315 ; usage de ce sel, *ib.* ; projet de l'employer pour rendre le bois moins combustible, 316; usage analogue à la Chine, *ibid.*

Alumine sulfatée, ou *alun*, I, 209 ; ses caractères, son analyse, *ibid.*; ses usages en médecine, 210 ; opinion de Blondy sur l'emploi de ce sel, *ib.*

Aluminite, minerai d'alun, I, 310.

Alun, I, 209.

Alun. Voy. *Alumine sulfatée*, I, 309.

Alun de Rome, alun du Levant, alun d'Angleterre, alun de fabrique, alun de roche, I, 315.

Amalgamation, opération métallurgique par laquelle on extrait l'argent des minerais qui le contiennent par l'intermède du mercure, I, 577; elle s'exécute avec beaucoup plus d'économie en Saxe qu'au Mexique, 579; c'est cette opération qui absorbe la plus grande partie du mercure extrait en Europe, *ibid.*; on peut la considérer comme une dissolution, 581; on pense que Moïse s'en servit pour anéantir le veau d'or, 582.

Amalgame naturel. Voy. *Mercure argental*, I, 528.

Ambre jaune, I, 220.

Ambre jaune. Voy. *Succin*, III, 375.

Améthyste (quarz), III, 254 ; ne diffère du cristal de roche que par sa couleur violette, *ib.*; cette couleur est rarement uniforme sur un certain espace, 256 ; lieux qui fournissent les plus belles améthystes, *ibid.*; son emploi fréquent en bijouterie ; gravures antiques sur améthyste, 257 ; bague des évêques, *ib.* ; prix moyen des améthystes, *ibid.*; améthystes bicolores, nom persan, *ibid.*

Améthyste orientale. Voy. *Saphir violet*, III, 200.

Améthyste verte du Brésil. Voy. *Quarz vert*, III, 258.

Amiante, III, 381 ; en quoi ce minéral est remarquable, *ib.*; caractères distinctifs de cette substance, *ibid.* ; ce minéral est susceptible de se carder et de se filer à la manière du lin, *ibid.* ; l'amiante se réduit en verre à une haute température, 382 ; variétés, gissement et lieux où l'on trouve ce singulier minéral, *ibid.*; les anciens ont connu l'amiante et l'art de la tisser, 383; tunique et suaire incombustibles, employés à recueillir la cendre des grands personnages, *ibid.* ; draps incombustibles antiques, conservés au Vatican, *ib.*; lampes perpétuelles, *ibid.* ; fils, toiles, dentelles et papier d'amiante, 384 ; estampes et livres imprimés sur papier

d'amiante, *ibid.*; voile de dentelle d'amiante, 384; amiante travaillée en Sibérie, toiles, bonnets, bourses d'amiante, 385; amiante employée à la Chine et en Corse dans la confection des poteries communes; autre usage, *ibid.*; on pourrait peut-être l'employer dans les décorations, *ibid.*

Ammoniaque muriatée, ou *sel ammoniaque*, I, 304; assez rare à l'état natif dans la nature, *ibid.*; celui du commerce provient des manufactures où l'on brûle des matières animales, *ibid.*; les cratères ou les volcans assoupis le présentent cependant tout formé, exemple, *ib.*; note d'Abel Rémusat sur celui du pays des Kalmoucks, 305; son odeur piquante se développe quand on le broie avec de la chaux vive, *ib.*; il donne naissance à l'alkali volatil, *ib.*; ses usages dans la teinture, la soudure des métaux, etc., *ibid.*; l'ammoniaque d'Égypte se retire de la fiente des chameaux, celui de France des autres matières animales, 306; ses caractères, I, 197; son analyse, son gissement, principaux lieux qui le fournissent, *ibid.*; ammoniaque de fabrique, 198; ses usages en médecine, *ibid.*

Ammoniaque sulfatée, I, 198; ses caractères, son analyse, son gissement, 199.

Ampélite, nom donné par les anciens à un schiste pyriteux propre à la culture de la vigne, I, 72; exemple de ses bons effets, *ibid.*

Ampo, ou *tana ampo*, terre comestible que l'on vend aux marchés de Java, I, 234.

Amulettes, ou *remèdes de l'imagination*, I, 241; n'ont aucune vertu réelle, 242; bien des gens leur accordent encore une certaine confiance, *ib.*; pierres qui jouissent de quelque réputation, 243; Boëce de Boot a publié toutes leurs prétendues vertus, *ib.*; exemple de leur genre d'utilité, 244.

Amygdaloïdes, roches particulières dont plusieurs variétés sont susceptibles de recevoir le poli, II, 220; il ne faut point les confondre avec les variolithes, *ib.*

Analyses mécaniques de quelques terres végétales, I, 31; procédé employé pour ces analyses, *ib.*

Anneaux d'Austerlitz ou *de la triple alliance*, III, 356.

Anneaux hiéroglyphiques, III, 356.

Anthracite, I, 123; ses caractères; il brûle très-difficilement, exige une quantité énorme d'air; sa combustion particulière, 124; son degré de chaleur est extrême, *ib.*; son analyse, *ib.*; ses variétés, 125; gissement et emploi de l'anthracite, *ib.*; très-répandu dans les Alpes de Savoie et du Dauphiné; j'en ai fait exploiter un amas considérable, 126; détails sur ce gîte, 127; principaux lieux où l'on trouve ce combustible, 128; l'anthracite trop long-temps négligé, 129; est susceptible d'être employé même dans les travaux métallurgiques, à la forge, etc., expériences à l'appui, 129; employé dans deux fours à réverbère, changemens nécessités par ce combustible dans la construction de ces fours, 133; la décrépitation de l'anthracite est un défaut auquel je n'ai pu parer, 135; essai du même combustible dans

des fourneaux à manche, 136.
Antimoine. Il a long-temps exercé les alchimistes ; il sert de base à l'émétique et au kermès minéral, I, 226.
Antimoine, I, 644; ses caractères et propriétés, cristallisation de sa surface, 645 ; il durcit les métaux mous, *ib.* ; son emploi dans la fabrication des caractères d'imprimerie, *ibid.*; fonderies françaises supérieures à toutes les autres, *ibid.* ; MM. Didot, 646 ; autres alliages de l'antimoine, *ibid.* ; feux de Bengale, pots à feu et autres pièces d'artifices où ce métal est employé, *ibid.* ; son oxide jaune sert dans la peinture sur émail, *ib.* ; l'antimoine a été l'objet des plus grands travaux des alchimistes, 647.
Antimoine cru, I, 225. Voy. *Antimoine sulfuré fondu*, I, 648.
Antimoine oxidé, I, 643 ; ses caractères, *ibid.*
Antimoine sulfuré, *antimoine cru*, ou *crocus metallorum*, I, 225 ; ses caractères, son analyse, son emploi dans l'art vétérinaire, lieux qui le fournissent avec le plus d'abondance, 226.
Antimoine sulfuré. C'est le seul minerai d'antimoine exploitable, I, 640 ; ses caractères, 641 ; ses variétés, *ib.* ; il est très-commun dans la nature, 642 ; principales mines qui le fournissent au commerce, 643; évaluation du produit des mines de France, *ib.* ; traitement métallurgique de ce minerai, 648.
Archimède. Découverte de l'art d'apprécier la pesanteur spécifique des corps de volumes inégaux, I, 592; histoire de la couronne du roi de Syracuse, *ib.* ; axiome, erreur dans laquelle le savant géomètre a pu tomber, 593.
Arcot, laiton de première fusion qui a besoin d'être refondu avec une nouvelle dose de calamine, I, 524; l'on évite cette première opération en se servant de la blende, 525.
Ardoises, II, 172 ; qualités des ardoises du commerce, caractères minéralogiques ; gisemens des roches diverses qui sont susceptibles de donner de bonnes ardoises, 173; caractère particulier à chacune d'elles, 174 ; variétés de couleurs, 175; mode d'exploitation, il varie avec les circonstances locales, *ib.*; *cordons*, *crins*, *fils*, *poils* ou *fronts*, fissures naturelles, et qui sont perpendiculaires aux feuillets d'ardoises en place, 176; principales exploitations ou ardoisières connues, *ibid.*; détails sur les ardoisières d'*Angers*, 177 ; prix des ardoises rendues à Paris, 178 ; détails sur les ardoisières de *Charleville*, 179; dépense comparative de la couverture en ardoises d'Angers et de Charleville, 180 ; poids de l'une et de l'autre à surface égale, *ib.* ; détails sur les ardoisières de *Chiavari*, dans le pays de Gênes, *ibid.*; leurs produits en ardoises, en dales, etc., *ib.* ; détails sur les ardoisières du *Platzberg*, canton de *Glaris*, 183 ; leurs produits, 184; différentes méthodes de tailler l'ardoise, 185 ; les ardoises minces ne sont pas toujours les meilleures, 187 ; exportation de l'ardoise de France, 188; ardoises propres aux écoles d'enseignement mutuel, *ibid.*

Arena (l') des anciens est une variété de pouzzolane, II, 125.
Argent antimonial, I, 548; ses caractères, son analyse, etc. 549.
Argent antimonié sulfuré, ou *argent rouge*, I, 552; ses caractères, son analyse, ses variétés.
Argent antimonié sulfuré altéré, I, 553; *Negrillo* des Espagnols, *ibid.*
Argent arsenical, I, 549; ses caractères, son analyse, *ibid.*
Argent blanc, *argent bismuthifère*, *argent carbonaté*, *argent en épi*, *argent gris*, *argent merde d'oie*, I, 555.
Argent de chat. C'est le mica blanc, I, 587.
Argent corné. Voy. *argent muriaté*, I, 553; II, 193.
Argent métallique. I, 556; ses caractères et ses propriétés, *ib.*; il s'altère par le contact des vapeurs putrides, *ib.*; il se change en sulfure, exemple, *ib.*; sa pesanteur spécifique, 557; sa malléabilité, sa ténacité, sa valeur dans le commerce, etc., *ibid.*; il est susceptible de se volatiliser à un feu prolongé; son oxide, 558; ses alliages avec les métaux jaunes, *ibid.*; alliage du cuivre et de l'argent dans les monnaies françaises, dans l'orfévrerie, etc., 559; but de cet alliage, *ibid.*; l'argent est un des signes représentatifs du temps et de l'industrie, 560; plaqué d'argent, *ibid.*; art d'argenter à froid et à chaud, *ibid.*; galons d'argent, 561; nitrate d'argent ou pierre infernale, *ibid.*; propriété colorante des dissolutions d'argent dans les acides, *ibid.*; des mines qui fournissent la masse d'argent qui circule dans le commerce, *ibid.*; énumération des principales mines d'argent du Mexique, 563; du Pérou, du Chili, de Buénos-Ayres, comprenant celle de Potosi, *ibid.*; détails relatifs à cette mine fameuse, 564; point de mines d'argent en Afrique, peu dans l'Asie méridionale, quelques-unes dans l'Asie septentrionale, 565; principales mines européennes, *ibid.*; en Norwége, *ibid.*; en Suède, 566; en Hongrie, en Bohême, *ibid.*; en Tyrol, en Saxe, 567; au Hartz, 568; mines de la monarchie prussienne, 569; de l'Espagne, de l'Angleterre, de la France, du royaume de Sardaigne, comprenant le Piémont et la Savoie, 570; nous savons peu de chose sur les mines d'argent antiques, 571; art d'essayer le titre de l'argent, 576.
Argent muriaté, ou *argent corné*, I, 553; ses caractères, ses associations, ses variétés, 554; rare en Europe et commun au Mexique, *ib.*; particularité de son gissement, 555.
Argent natif, ou *argent vierge*, I, 546; ses caractères sont les mêmes que ceux de l'argent manufacturé, *ib.*; ses associés, ses variétés, *ib.*; blocs d'argent remarquables par leur grosseur, 557; l'un d'eux servit de table à Albert de Saxe, *ibid.*
Argent natif aurifère, I, 548.
Argent de pigne, argent provenant de l'amalgamation, I, 579.
Argent rouge. Voy. *Argent antimonié sulfuré*, I, 552.
Argent sulfuré, ou *argent vitreux*, I, 550; son caractère essentiel, sa composition, filamens d'argent qui en sor-

tent, *ib.* ; ce minerai est un de ceux qui sont le plus ordinairement exploités, 551 ; son gissement ; principaux lieux où on l'exploite en Europe et en Amérique, *ib.* ; quelques médailles ont été frappées sur ce minerai, *ib.*

Argent tricoté, I, 556.

Argent vierge. Voy. *Argent natif*, I, 546.

Argent vitreux. Voy. *Argent sulfuré*, I, 550.

Argentine. Voy. *Felspath nacré*, III, 336.

Argile plastique, ou *terre de pipe, terre anglaise, terre de Cologne, terre de Grèserie*, III, 13; leurs caractères distinctifs, *ib.* ; leurs variétés de couleurs, 14; analyse, *ib.* ; exemples de ces argiles prises parmi les plus connues.

Argile plastique de Devonshire, III, 14 ; employée à Etruria.

Argile plastique de Cologne, III, 15; employée à la fabrication des pipes de Hollande.

Argile plastique de Lodève, III, 16, employée à Toulouse.

Argile plastique de Montereau, III, 14, employée à Paris.

Argile plastique de Forges-les-Eaux, III, 17; employée pour les pots de la manufacture de Saint-Gobain ; les sculpteurs s'en servent pour modeler, *ib.*

Argile plastique de Beauvais, III, 18 ; employée à la fabrication de la grèserie.

Argile plastique de Halle, en Saxe, III, 18; très-employée dans toute l'Allemagne.

Argile plastique d'Andenne, pays de Namur ; on la nomme *Derle*, III, 19.

Argile plastique d'Abondant, près Dreux, III, 19.

Argile plastique de Perrecy, III, 19.

Estimation du produit annuel des manufactures de terre, façon anglaise, établies en France depuis trente ans, III, 20.

Argiles communes, III, 3.

Argiles figulines, III, 3.

Armes de pierre, III, 135.

Armoiries de la maison de Rohan, III, 358.

Arsenic natif, I, 654 ; ses caractères, *ib.* ; ses variétés, 655 ; ses gissemens, *ib.*

Arsenic oxidé blanc, vulgairement *arsenic*, I, 656; ses caractères, ses propriétés vénéneuses, 657 ; sa composition, *ib.* ; funestes méprises, *ib.* ; moyens certains de distinguer cet oxide blanc et pulvérulent d'avec les autres poudres blanches d'un usage habituel employées pour détruire les rats, *ibid.* ; on distribue cette drogue avec trop de légèreté, 658 ; abus qui en résultent, *ib.* ; moyens d'y obvier, *ib.* ; symptômes de l'empoisonnement causé par l'arsenic, 659 ; contre-poisons employés avec succès, *ib.* ; exemples, *ib.* ; combiné avec le cuivre, il produit un alliage blanc, 660; ses usages, *ib.* ; Patrin propose de faire macérer les bois de construction dans une lessive arsenicale pour les préserver de la piqûre des vers ; inconvéniens qui résulteraient de cette méthode, 661; lieux où l'on trouve ce minéral, *ib.* ; ses gissemens, *ib.*

Arsenic sulfuré, I, 662 ; deux sous-espèces.

Arsenic sulfuré jaune, ou *orpiment*, I, 662 ; ses caractères, *ib.* ; son analyse, *ib.*

Arsenic sulfuré rouge, ou *réalgar*, I, 663 ; ses caractères, *ib.* ; son analyse, *ib.* ; ses gis-

semens, 664 ; emploi de ce minéral, *ib.* ; importation des sulfures arsenicaux en France pendant 1816, 666.
Arsenic sulfuré jaune et rouge, orpiment et *réalgar*. Leurs caractères, leur analyse, leurs gissemens, I, 223 ; employés dans la médecine à la Chine et en Sibérie, 224 ; lieux qui les fournissent le plus abondamment, 225 ; leur emploi en Turquie, *ib.*
Artaud. Recherches sur la pierre de choin antique encore employée à Lyon, II, 15.
Artaud. Voyage dans les catacombes de Rome qui sont d'anciennes carrières de pouzzolane, II, 125.
Asbeste. Voy. *Amiante*, III, 381.
Asphalte, I, 144. Voy. *Bitume*.
Astérie. Voy. *Quarz girasol*, III, 263.
Astrios, astroïte, astrobole. V. *Felspath nacré*, III, 337.
Atterrissement du Nil et autres fleuves, I, 21.
Aubrègne, espèce de marne qui abonde dans l'Aveyron, I, 44.
Aubuisson (d'). Son opinion sur l'origine des grès et des sables du désert, I, 15 ; son travail sur les hydrates, 369.
Aventurine. Voy. *Quarz aventuriné*, III, 264 ; aventurine factice, 265.
Azur. Voy. *Smalt*, I, 673.

B.

Bachelier. Son badigeon conservateur, t. II, p. 197 ; épreuve faite dans la cour du Louvre, *ibid.*
Badières, nom des calcaires employés à couvrir les maisons de la vallée de Montmélian, en Savoie, II, 189.
Badigeons, II, 193 ; couleurs grossières qui ont toujours la chaux pour base, et qui servent à décorer l'extérieur des maisons ; but d'agrément et d'utilité, *ibid.*, 194.
Badigeons blancs, II, 194.
Badigeons colorés, II, 194.
Badigeons de Paris pour les façades, II, 195.
Badigeon rouge pour les carreaux, II, 195.
Badigeon nommé *Rustique*, II, 195 ; différentes substances propres à lui donner de la solidité, *ibid.*
Badigeon employé en Perse, au Brésil, II, 196.
Badigeon conservateur de Bachelier, II, 197 ; son analyse, 198 ; sa bonté prouvée par 53 ans d'épreuves, *ibid.*
Badigeons, ne sont pas toujours destinés à satisfaire la vanité des propriétaires, II, 199.
Baggé de Gotheborg en Suède. On lui doit la première idée sur la pouzzolane factice schisteuse, II, 140.
Baguette divinatoire. Sa prétendue propriété, I, 100.
Balasses, vases de terre argileuse, destinés à rafraîchir l'eau, III, 12 ; fabriqués en Égypte, et employés dans tout l'Orient, *ibid.*
Baldogée. Voyez *Terre verte de Vérone.*, II, 467.
Banks (*Joseph*). Détails relatifs à l'économie de l'éclairage des thermolampes, alimentés par la houille, I, 337.
Bardiglio, II, 417.

Baryte carbonatée. Employée en Angleterre pour détruire les rats, I, 657.
Basalte (faux). Voy. *Trapp*, II, 262.
Basalte occidental (prétendu). Voy. *Granit noir antique*, II, 225.
Basalte oriental (prétendu). Voy. *Granit noir antique*, II, 223.
Basalte d'Unkel et de Stolpen. Employé comme enclume par les relieurs et les batteurs d'or, III, 115; remplacé à Paris par le marbre noir, *ib.*
Basalte vert antique (prétendu). Voy. *Granit noir*, II, 224.
Basalte volcanique (vrai basalte). Considéré comme pierre susceptible de recevoir le poli, II, 264; les artistes de Rome s'en servent quelquefois pour restaurer des statues de granit noir dit basalte oriental, 265.
Battitures de cuivre, ou *æs-ustum*, I, 475; usages de cet oxide de cuivre, *ibid.*
Baume des funérailles, I, 145. Voy. *Bitume.*
Baume de Judée, I, 144. Voyez *Bitume.*
Baume des Momies, I, 145. Voy. *Bitume.*
Belle (la), nom de la couche de glaise exploitée près Paris, III, 6.
Belloni. Atelier de mosaïques, II, 425; magnifique pavé sorti de cet établissement, *ib.*; ouvrages dit de Florence, exécutés dans les mêmes ateliers par des sourds-muets de naissance, *ib.*; sa fabrique d'outremer, 473.
Bernard de Palissy, simple et célèbre potier de terre. Son opinion sur la marne d'amendement, I, 50; employait l'argile de Saveignies, près Beauvais, III, 18.
Berthier. Son travail sur les hydrates, I, 369; son analyse du zinc sulfuré, 515.
Berthollet. Observations sur les lacs Natron, en Égypte, I, 208; son opinion sur la création du natron, *ib.* et 291.
Béryl, III, 222. V. *Emeraude.*
Bétel, espèce de stimulant que les peuples des pays chauds mâchent, et dans lequel il entre de la chaux vive, I, 239; usage et composition du bétel à la Chine, 240; chaux particulière qui entre dans sa préparation, *ib.*
Bétons, II, 153; ce sont des mortiers qui se solidifient sous l'eau ou à l'humidité, *ibid.*; leur composition, en quoi ils diffèrent des mortiers hydrauliques, *ib.*; bétons antiques qui ont servi à la construction des vaisseaux vinaires; remarques sur les doliums, 155; composition des bétons antiques, indiqués par Vitruve, et mise encore en usage, *ib.*; autres compositions citées comme exemples, 156.
Beurad. Ses observations sur les poissons fossiles trouvés dans les mines de mercure de Munster Appel, I, 532.
Beurre de montagne (prétendu). Je présume que c'est de l'alun auquel il manque un alkali, I, 312.
Billiard, mécanicien attaché à l'inspection des carrières sous Paris, pour l'établissement des sondes, I, 101.
Bismuth, I, 650; ses caractères et ses propriétés, *ib.*; il s'amalgame avec le mercure sans nuire à sa fluidité 651; c'est le plus fusible des métaux, *ib.*; il entre dans la composition

de l'alliage fusible de Darcet, *ib.* ; son mode particulier de cristallisation, *ib.* ; employé dans les ouvrages d'étain, 652 ; produit annuel des mines de bismuth de Saxe, 653.

Bismuth natif, I, 648 ; ses caractères, *ib.* ; son gissement, *ib.* ; il est rare dans la nature, c'est cependant la seule espèce exploitable, *ib.*

Bismuth oxidé, I, 649.

Bismuth sulfuré, I, 649.

Bitume, ou *goudron minéral*. Minerais qui le produisent, I, 353 ; ses caractères et ses propriétés particulières, sa ressemblance avec le goudron végétal, *ib.* ; son emploi dans la marine anglaise, 354 ; expériences faites en France, sous le ministère de Castries, par Faujas, Lavoisier et Berthollet, 355 ; il se produit naturellement dans les thermolampes, *ib.* ; proportions dans lesquelles on le retire de diverses qualités de houille, 354, 355 et 356.

Bitume asphalte, I, 144 ; paraît être le dernier degré d'altération du naphte, *ib.* ; ses caractères, 145 ; ses principaux gîtes, ses usages actuels et ses usages chez les anciens, *ib.* ; je présume qu'on le mêlait en Egypte pour la préparation des momies avec du pétrole, 146 ; l'origine du bitume est inconnue, 148 ; remarques générales et rapprochement avec le bitume des houilles, 149.

Bitume asphalte, employé à couvrir les terrasses et à divers autres usages, II, 189 ; on le mêle à une forte proportion de sable, afin de diminuer son inflammabilité, *ib.* ; établissement de Seyssel, entre Genève et Lyon ; pièces moulées avec ce même bitume ; autre bitume propre aux mêmes usages, papiers et toiles imperméables préparés avec les bitumes ; terrasses exécutées à Bordeaux avec le bitume de Seyssel, 190 ; plaques de bitume fabriquées avec celui qui provient du thermolampe de l'hôpital Saint-Louis, *ib.*

Bitume malte, I, 143 ; paraît encore être une modification du naphte, *ib.* ; ses caractères et usages, 144.

Bitume naphte, I, 137 ; ses caractères, *ib.* ; principaux gîtes, *ib.* ; leurs produits annuels, 138 ; employé en médecine, *ib.* ; employé à l'éclairage, 139 ; peu répandu dans le commerce, *ib.*

Bitume pétrole, I, 140 ; ses caractères, *ib.*, paraît être une altération du *naphte*, *ib.* ; ses principaux gîtes, *ib.* ; ses usages, 142.

Bitumes, leurs usages en médecine, I, 219 ; leurs caractères généraux, *ib.* ; le bitume naphte jouit d'une sorte de réputation dans la médecine de l'Orient, *ibid.*

Bitumes, ou *poix minérales*, I, 136 ; caractères généraux, *ib.*

Black-wad, nom du manganèse oxidé noir, chez les Anglais, III, 67.

Blanc de Bougival, II, 453.

Blanc de Champagne, II, 451.

Blanc d'Espagne, II, 451.

Blanc de fard, ou *magistère de bismuth*, I, 652.

Blanc de Meudon, II, 451.

Blanc de Montereau. Ses propriétés, II, 454.

Blanc de Troyes, II, 451.

Prix de ces différens blancs rendus à Paris, *ib.*, et usages divers auxquels on les emploie, 455.

Blanchiment accéléré des toiles, des pâtes, de la cire, des livres et des estampes, I, 288; procédé et préparation de la liqueur blanchissante, doses, *ibid.*

Blavier. Ses essais pour substituer la houille au charbon de bois, dans la fonte du minerai de fer à la catalane, I, 115; ses expériences sur la chaleur produite par la combustion de la tourbe comparée à celle du bois et de la houille, 176.

Blende. Voy. *Zinc sulfuré*, I, 514.

Blende, minerai de sulfate de zinc ou vitriol blanc, I, 328.

Bleu de montagne. Voy. *Cuivre carbonaté azuré*, I, 456.

Bleu de montagne, II, 473; il ne faut point le confondre avec l'outremer; ses caractères distinctifs, *ib.*

Bleu de Thenard. V. *Phosphate de cobalt et d'alumine*, I, 677.

Blocaille, ou *moellon.* Voyez *Pierre d'appareil*, II, 4.

Blondy, a fourni les notes relatives aux doses des minéraux employés en médecine, I, 196.

Bois agatisés, III, 317; ils conservent encore leurs caractères ligneux, *ib.*; on ne peut cependant point déterminer les espèces auxquelles ils ont appartenu, exceptions, *ib.*; exemples, 318; palmier pétrifié, *ib.*; lieux principaux où l'on trouve les plus beaux bois agatisés, 320; connus des Chinois, *ib.*

Bois bitumineux, I, 149. Voyez *Lignites.*

Bols. Voy. *Ocres*, II, 455.

Bonvoisin. Découverte d'un gîte de plombagine en Piémont, II, 438.

Borax, I, 206.

Borax, ou *soude boratée*, I, 292; différentes qualités de borax répandues dans le commerce, 293; on ne connaît point encore parfaitement les procédés de sa préparation, *ib.*; on épure maintenant le borax en France, 294; la manière dont le borax se comporte au feu est son principal caractère, ses usages, *ib.*

Bosc. Son opinion sur la terre végétale granitique, I, 9; son procédé d'analyses mécaniques, 32; son opinion sur le calcaire coquillier, et sur les coquilles fossiles, considérés comme amendemens, 42; il pense que l'emploi de la chaux serait favorable aux vignobles des environs de Paris, 53; sa distinction entre le gypse et le plâtre, 56; son avis sur l'emploi du sel dans la culture, 76; clôtures rurales en pierres plates posées de champ, II, 65.

Boucher de l'Orne, Parvient à utiliser le zinc sulfuré qu'on a rejeté jusqu'à ce jour, I, 520; à en retirer du zinc métallique, il le substitue à la calamine dans la fabrication du laiton, 521; il nous affranchit du tribut que nous payons aux étrangers, 523; objets fabriqués à l'Aigle avec ce nouveau laiton, 524; expériences faites dans les ateliers de ce fabricant distingué, 525.

Boulon frères. Leur grand établissement pour cuire et pulvériser le gypse de Vizille, I, 59.

Bournon (*de*). Son opinion sur l'or charrié par les fleuves, I, 585; son mémoire sur la réunion de l'émeri au saphir, III, 90-206; son avis sur le quarz chatoyant de Madagas-

car, 263; remarques sur les agates arborisées, 285.
Bousin. Voyez *Pierre d'appareil*, II, 11.
Boussole, I, 395; comment les premières furent composées, elles furent nommées dans l'origine *Marinette*; époque présumée de cette belle découverte, 396; elle fut d'abord appliquée à la Chine, à la conduite de certains chars, *ib.*
Braconnot. Teinture jaune par le sulfure d'arsenic, I, 662.
Braser. En quoi consiste cette opération, I, 397; brasure de cuivre et d'argent, *ib.*
Brasier, surnom du silex meulière en Périgord, III, 120.
Brasque, mélange de terre et de charbon pulvérisé, employé dans la fonte des minerais, I, 388.
Bréant. Purification du platine en grand, I, 636.
Brèche africaine, II, 295.
Brèches d'agates, III, 301; improprement nommées *jaspe fleuri*, 302; se trouve en Saxe.
Brèches siliceuses. Ce qui les distingue des poudingues, II, 255; variétés, *ib.*; brèche polie naturellement du grand Saint-Bernard, 256.
Brèche universelle, ou *brèche d'Égypte.* Voyez *Poudingue de Qosseyr*, II, 250.
Brèche violette, ou *brèche d'Alep*, II, 292.
Brédif. Son analyse du falhlerz amorphe, I, 448.
Breislak. Ses travaux sur les produits utiles de la solfatare de Pouzzole, I, 311; Pierre de Sorrento, II, 51; Piperino, 53.
Bremontier, a commencé à fertiliser les dunes, I, 29.
Brique pilée, III, 105; son emploi dans l'art de polir en Europe et à la Chine.
Briquet (pierre à), III, 135; battre le briquet, explication de ce qui se passe dans cette opération familière, 143; l'acier brûle, et il se fait une opération chimique presque instantanée, 144; grande fabrication de pierres à briquet à Paris, *ib.*
Briquettes et *bûches* de houille, I, 86; leur prix à Paris, 87.
Briquettes et *bûches moulées*, fabriquées avec la même houille, I, 689; leurs avantages sur la houille brute dans l'usage habituel, *ib.*; l'invention des briquettes remonte à une haute antiquité, celle des bûches est moderne, *ib.*; vue d'un chantier de Paris, où l'on fabrique les bûches et les briquettes, I, pl. 1; moules servant à cette fabrication, *ib.* pl. 2; explication de ces planches, *ibid.*, 690 et 691.
Brochant. Son beau travail sur le terrain des anthracites, I, 128.
Brongniart (Alex.), établit le genre des *lignites* aux dépens de la houille avec laquelle on les avait confondus, I, 149; son travail sur les émaux, 502; renseignemens sur les exploitations du marbre de Carrare, II, 344; sa division des argiles, III, 2.
Bronze, ou *airain.* Alliage de cuivre d'étain en diverses proportions, I, 470.
Bronzes antiques. Analysés par Klaproth, I, 470.
Bronze de l'artillerie, I, 471; sa composition, *ib.*
Bronze des cloches, I, 471; sa composition, *ib.*
Bruce. Voyage aux sources du Nil; étymologie du mot *ca-*

rat, et du poids qui porte ce nom, III, 190.
Brun rouge, *rouge anglais*, *potée rouge*, *rouge d'Almagra*, *colcotar*, etc., III, 102.
Buffon. Ses grandes expériences faites avec son miroir de réflexion, I, 582; action particulière des rayons solaires sur l'or, *ib*.
Buoncompagni (le cardinal). Ses travaux pour l'assèchement des marais de Boulogne en Italie, I, 23.

C.

Cacholong ou *Cachalong*, t. III, p. 300; ses caractères, son origine présumée, 301; localités; cacholong gravé, *ibid.*; prix du cacholong de la Daourie, d'après M. Jules Klaproth, etc.
Cadmie, oxide de zinc, recueilli dans la cheminée des fonderies où l'on traite les minerais qui sont mélangés de zinc sulfuré, I, 523.
Cailliaud. Découverte des émeraudes antiques en Egypte, III, 224.
Caillou, nom du felspath petuntzé à Saint-Yriex, III, 22.
Caillou d'Egypte. Voy. *Jaspe égyptien*, III, 310.
Cailloux granchus ou *couenneux*, *cailloux francs*. Voy. *Pierre à fusil*, III, 139.
Cailloux du Rhin, de *Médoc*, de *Fleurus*, III, 247.
Caire, fondateur de l'établissement de Briançon, où une réunion de lapidaires travaillait le cristal des Alpes et les autres pierres précieuses de cette chaîne de montagnes, III, 248.
Calcédoine, III, 267; caractère de cette variété d'agate; lieux qui fournissent les calcédoines modernes; contrée d'où l'on croit que les anciens recevaient celles qu'ils ont gravées, 268; calcédoines antiques gravées, *ib.*; observation sur une tête de silex recouvert de calcédoine trouvée dans l'intérieur de Paris, 269.
Calamine, ou *pierre calaminaire*. Voy. *Zinc oxidé*, I, 510.
Camelles, pyramides de sel dans les marais salans, I, 256.
Candida Lena Perpenti (madame). Sa manufacture de tissus d'amiante et de papiers, III, 383; dentelles d'amiante.
Canel-coal. Voy. *Houille compacte*, I, 90.
Cannel-coal, espèce de houille qui est la plus propre à l'extraction de l'hydrogène et à l'entretien des thermolampes, I, 335.
Canopes, vases funéraires chez les Egyptiens qu'on emplissait de bitume, I, 147; ce que j'ai trouvé dans un de ces vases, 148.
Caouac, nom de la terre que les nègres de Guinée mangent avec délices, I, 233.
Caoutchouc, ou *gomme élastique fossile*, I, 159.
Capeb-Layerle. Recherches sur les marbres du département de la Haute-Garonne, II, 314; découverte d'un marbre blanc statuaire *ib.*; blocs de ce marbre envoyés à Paris, 315; collection de marbres présentée au jury de l'exposition de 1819, *ibid.*

Capucines. Voyez *Crayons de plombagine*, II, 436.
Carabé, I, 220.
Caractères d'imprimerie. Leur composition, I, 645.
Cartelette, petite ardoise fabriquée à Angers, II, 179.
Casalho ou *casalhao*, roche d'alluvion dans laquelle on trouve l'or et les diamans du Brésil et de l'Inde, I, 606.
Casse-têtes. Voy. *Armes de pierre*, III, 135.
Castine, pierre calcaire employée comme fondant dans le traitement des minerais de fer, I, 388.
Castrel (Jean de), découvre la célèbre mine d'alun de la Tolfa, I, 314.
Catalane (méthode). Manière économique et expéditive de traiter certains minerais de fer riches en métal, I, 377; détails sur ce mode de traitement, 390.
Caw, III, 101.
Cendres bleues natives. Voyez *Cuivre carbonaté bleu*, I, 456.
Cendres bleues, cendres vertes, préparations qui ont le cuivre pour base, et qui sont employées dans les manufactures de papiers peints, I, 475.
Cendrée de Hollande, II, 147, c'est la cendre des fours à chaux alimentés par la houille.
Cendrée de Tournay. Voy. *Cendrée de Hollande*, II, 147.
Cendres de houille proprement dite. Sont également propres à l'amendement, I, 73; proportion convenable, *ib.*; on ne doit point les employer toutes indistinctement, *ibid.*; leur emploi dans la culture du figuier, *ibid.*
Cendres de mer. Voy. *Cendres végétatives*, I, 67.
Cendres noires. Voy. *Cendres végétatives*, I, 70.
Cendres rouges. Voy. *Cendres végétatives*, I, 70.
Cendres végétatives, I, 665; quelles sont les cendres qui portent spécialement ce nom, *ib.*; leur manière d'agir sur l'humus, *ibid.*; cendres de tourbes, 67.
Cendres végétatives de Beaurain, I, 69; leur nature, leurs défauts et leurs qualités, 70; le résidu des manufactures de vitriol et d'alun, en Picardie, sont également employés comme amendement, 71; caractères qui font reconnaître celles qui sont de bonne qualité, *ib.*; elles doivent être employées avec modération. *ibid.*
Cendres végétatives de Cologne, I, 68.
Céruse native. Voy. *plomb oxidé*, I, 416; artificielle, 429; employée par les femmes chinoises pour se farder la figure, 430.
Champion. Prix estimatif du diamant, II, 196.
Champoléon jeune, prouve que le baume des momies n'écarte pas tous les insectes, I, 147; j'ai vidé un canope avec ce savant distingué, 148.
Champy. Sa manufacture d'objets d'ornement exécutés avec les roches dures des Vosges, II, 209.
Chapey. Remarque sur une nouvelle espèce de platine, I, 466.
Chaptal. Fabrication de l'alun de toutes pièces, I, 314; fabrication de pouzzolanes factices, II, 133, 136; son opinion sur le rôle du fer et de l'argile en excès, *ib.*; examen de plusieurs couleurs antiques trouvées dans une boutique

de Pompeïa, 475; son ouvrage sur l'industrie française, III, 9; essai sur les bouteilles de verre, fait avec du sable volcanique, 63; évaluation du produit annuel des verreries françaises, 69.
Charbon chandelle, I, 90.
Charbon collant, I, 81.
Charbon épuré ou *désoufré*, I, 84.
Charbon de houille, I, 84.
Charbon incombustible. Voy. *Anthracite*, I, 123.
Charbon maréchal, I, 81.
Charbon de pierre, I, 123.
Charbon de terre. Voy. *Houille*, I, 80.
Chardin. Son voyage en Perse et aux Indes et ses observations minéralogiques, II, 113; lieux d'où l'on extrait les turquoises dites orientales, III, 392.
Chaulage, opération par laquelle on préserve les céréales de diverses maladies, en les mêlant à de la chaux, I, 55; diverses manières de la pratiquer, *ibid.*
Chaulage composé, I, 56.
Chaux, considérée comme amendement, I, 52; son emploi dans l'agriculture remonte à une haute antiquité, *ib.*; plus en usage en Angleterre qu'en France, *ibid.*; les sols humides la réclament plus particulièrement, 53; une certaine espèce de chaux produit la stérilité quand on en fait usage, exemples à l'appui, 54; principaux lieux qui recèlent cette pierre à chaux pernicieuse, *ibid.*; l'excès de la chaux est toujours préjudiciable, *ibid.*; elle fait partie du *compost* anglais; la chaux semée dans les étables combat les épizooties, 55.
Chaux. Voy. *Pierres à chaux*, II, 88; la chaux est la base des mortiers, des bétons et des cimens, *ib.*; ce que l'on doit entendre par *bonne chaux*, 90.
Chaux commune ou *grasse*, *chaux maigre*, *chaux hydraulique*, II, 91; propriétés particulières à chacune de ces trois espèces de chaux de construction; moyen de convertir les chaux communes en chaux hydrauliques, 93; travail de M. Vicat à ce sujet, *ib.*; prix de quelques chaux de bonne qualité, 101.
Chaux employée par les Orientaux comme base de leurs pommades dépilatoires, II, 102.
Chaux employée par les tanneurs pour la préparation des cuirs dans les *pleins*, II, 102.
Chaux employée pour désinfecter les lieux où le gaz acide carbonique se dégage, II, 103; pour colorer la corne, *ibid.*; pour prévenir les émanations putrides des cadavres entassés, usage de la chaux dans les sépultures des Chinois; pour calfater les vaisseaux chinois en place de goudron, *ibid.*
Chaux (manière d'éteindre la), II, 150; le mode en fait varier la qualité, *ibid.*
Chaux carbonatée. Voy. *Pierres d'appareil calcaires*, II, 3; pierres à chaux, 88.
Chaux fluatée, III, 358; ses caractères, 359; beaux ouvrages exécutés avec cette matière en Angleterre, 360; fraudes, *ibid.*; chaux fluatée de France, ses défauts, *ib.*; cette substance paraît être celle qui a servi à la confection des vases murrhins, 361; lieux d'où l'on présume que

les anciens tiraient cette matière, *ibid.*; preuves à l'appui, 362; acide contenu dans cette pierre qui peut dépolir le verre, *ibid.*; prix modéré des objets exécutés avec cette substance, 363.

Chaux vive, entre dans la composition du bétel que les habitans des régions brûlantes mâchent continuellement, I, 239.

Chekao. C'est, dit-on, le sulfate de baryte que l'on ajoute dans la pâte de la porcelaine de la Chine avec le hoa-ché, III, 26.

Chenevix. Son analyse du cuivre oxidulé, I, 455.

Cheveux de Vénus. Voy. *Quarz avec amiante*, III, 251.

Chevreuil. Son travail sur les sels à base d'étain, employés dans la teinture, I, 502.

Chiappa, nom des plaques ou dales d'ardoise provenant des carrières du pays de Gênes, II, 182.

Choin, nom d'une des pierres d'appareil employées dans la bâtisse de Lyon, II, 15.

Choin antique, II, 15.

Choiseuil-Gouffier. La France lui doit le premier établissement lithoglyptique, II, 434.

Chrestien. Ses observations sur les propriétés médicinales de l'or, I, 601.

Chrôme, I, 686; il s'obtient difficilement et n'est jusqu'à présent d'aucun usage, *ibid.*

Chrôme ferrifère, I, 684; ses caractères, sa découverte en France, *ibid.*; son gissement, différens lieux où on l'a trouvé depuis, 685.

Chrôme oxidé de fabrique. Ses caractères et ses usages dans les différens genres de peinture, I, 687.

Chrôme oxidé silicifère, I, 685; époque et auteur de sa découverte, son gissement, *ib.*; ses différentes variétés, 686; leur richesse moyenne en oxide, *ibid.*; lieux où l'on a découvert ce minerai, *ib.* et suiv.

Chrysocolle, nom du borax dans Théophraste, I, 294.

Chrysolithe opalisante, chatoyante, ou *orientale*. Voy. *Cymophane*, III, 208.

Chrysolithe (pseudo). Voyez *Péridot*, III, 324.

Chrysolithe (fausse). V. *Péridot*, III, 324.

Chrysoprase, III, 274.

Chunam, nom du plâtre aux Indes, II, 112.

Ciments, II, 153, 154; ce sont les mortiers hydrauliques dont les élémens sont tamisés et parfaitement mélangés, 154; ciment particulier de la fontaine de l'éléphant à Paris, *ibid.*; application des ciments à la confection des grands vaisseaux vinaires, *ibid.*

Ciment à l'eau-forte, I, 303; sa composition et ses bonnes qualités, II, 157.

Ciment des fontainiers, II, 157.

Cinabre. Sa nature, II 474; la plus grande partie est un produit de l'art, il s'en trouve de naturel qui peut s'employer immédiatement, exemple, *ib.*

Cinabre natif. Voyez *Mercure sulfuré*. I, 529

Clément et *Désorme*. Leur travail sur la fabrication de l'outremer, II, 470; analyse du Lazulite.

Coake ou *coke*, charbon de houille, I, 84; ses caractères, ses propriétés, ses cendres; sa manière de brûler le rend susceptible de servir à la fonte des minerais, *ibid.*; sa fabrication, *ibid.*; divers pro-

cédés usités en Angleterre, en France et en Allemagne, *ibid.*; sa proportion avec la houille employée, 85; celui qui a été fabriqué avec de la menue houille est moins pur que celui qui a été fabriqué av c la grosse; analyses, 86; il nécessite quelques changemens dans la construction des fourneaux de fusion, 114.

Cobalt I, 666; n'est d'aucune utilité à l'état métallique, *ib.*; ses caractères et ses propriétés, 667

Cobalt arséniaté, I, 672.

Cobalt arsenical, I, 667; ses caractères, *ib.*; ses variétés, 668; caractères distinctifs entre le cobalt arsenical et les autres minéraux avec lesquels on peut le confondre, *ibid.*; ses gissemens, 669.

Cobalt gris, I, 669; ses caractères, *ib.*; son analyse, 670; lieux qui le produisent en plus grande abondance, 671.

Cobalt oxidé, I, 671.

Cobalt sulfuré, I, 672; usages de ces minerais, 673.

Cointereau. Ouvrages sur l'art du pisé et sur l'architecture rurale, II, 168.

Colbert ordonne la reconnaissance des édifices anciens de Paris, II, 9; pierres dont on les trouva construits, *ibid.*

Colcotar, oxide de fer rouge, I, 216 et 325.

Colcotar rouge, III, 104. Résidu de la distillation du vitriol sert à polir les glaces de Saint Gobin, à Paris.

Coldoré a gravé le portrait de Henri IV sur saphir, III, 207.

Compost, expression anglaise employée pour désigner certains mélanges d'amendement et d'engrais, I, 46.

Conté. Ses excellens crayons de plombagine, II, 438; ses crayons noirs destinés à remplacer la sanguine et les crayons schisteux, 441.

Cook et *Cabral.* Leurs expériences sur les produits de la distillation de la houille; importance de ce combustible considéré sous ce point de vue et comme minerai, I, 356.

Coquebert-Montbret. Tableau des quantités d'or et d'argent versées dans le commerce européen, années communes, I, 619.

Cordier. Son mémoire sur le prix de la houille en France, [illegible], 87; tableaux du produit des houillères de France pour 1817, et de l'importation des houilles anglaises, 110; découverte d'un minerai d'alun analogue à celui de la Tolfa dans les monts d'Or en Auvergne, 311; maladie des ardoisiers du pays de Gênes, II, 68; renseignemens sur les grandes ardoisières du pays de Gênes; 182; détails sur l'exploitation du marbre portor, 352.

Corind, *corom*, *corindou* et *corindon adamantin*, saphir lamelleux qui sert d'émeri aux Indes et à la Chine, III, 91 et 206.

Corindon hyalin. Voyez *Saphir.* III, 199.

Cornaline, III, 271; ses caractères, son gissement présumé, contrée où l'on trouve cette belle pierre, *ib.*; importation en Europe par la Hollande; échange avec les agates d'Allemagne, *ibid.*

Cornalines de vieille-roche, III, 272; on présume que l'on perfectionne leur couleur artificiellement, *ibid.*; cornaline

blanche, 273; cornalines mâles et femelles, *ibid.*; lieux d'où les anciens tiraient celles qu'ils ont si souvent gravées, *ibid.*; cornalines gravées antiques, *ibid.*; cornalines brûlées et à devise, *ibid.*

Correa de Serra. Ses observations sur les lignites du Lincolnshire, I, 154, 159, 160.

Cort et *Purnell.* Leur méthode d'affinage de la fonte de fer par la houille, I, 391.

Cos, nom d'une pierre à aiguiser chez les anciens, III, 79.

Cosse, sol composé de fragmens de pierre calcaire, I, 8.

Cosse, nom du schiste pou[illegible] qui précède la bonne ard[illegible] d'Angers, II, 177.

Couleurs employées dans les peintures antiques, II, 475; recherches de MM. Chaptal et Devy sur la nature des couleurs antiques trouvées à Rome et à Pompeïa, conservées dans des pots ou détachées des fresques antiques, 476.

Couleurs, aspects, reflets des pierres précieuses, III, 171; principes colorans des pierres précieuses, 172; instabilité de ce caractère, anomalies nombreuses, *ibid.*

Coulomb. Ses expériences sur la végétation, I, 1.

Coupellation, ou *affinage du plomb argentifère*, I, 474; opérations par laquelle on extrait l'argent du plomb d'œuvre, *ibid.*; fourneau dans lequel on fait cette opération difficile, *ibid.*

Couperose blanche, I, 213.

Couperose bleue, I, 212, 325.

Couperose verte, vitriol vert, vitriol de mars, etc., I, 215 et 318.

Coupes, nom des vases de cuivre ébauchés sous le martinet, I, 467.

Couvertes et vernis des poteries, III, 35; fonctions des vernis, *ibid.*; difficultés qui s'opposent à ce que l'on trouve des vernis sains et économiques, 36; essais, *ibid.*; vernis de la faïence commune, 37; vernis de la terre de pipe, *ibid.*; vernis de la porcelaine dure, *ibid.*; défauts communs à tous les vernis de poterie et de faïence, *ibid.* et suiv.; vernis commun naturel ou galène, 39; préparation de ce minerai de plomb, 40; défauts essentiels à éviter, 41; défauts qui sont tolérables, *ibid.*; détails sur l'emploi de ce vernis; exploitations qui fournissent le meilleur vernis, 42; importation en France, *ibid.*; substances proposées pour le remplacer, 44.

Craie, II, 449; ses caractères, 451; excessivement répandue dans la nature, employée à l'état naturel, *ibid.*; à l'état de craie lavée sous la forme de pains, *ib.*; gissement, extraction et préparation de cette substance, 452; principales carrières, 453; analyse de la craie non lavée et de la craie lavée, 454; origine présumée du nom de *craie*, 455; il ne faut point confondre la craie blanche avec diverses autres substances colorées qui portent aussi ce nom, *ibid.*; considérée comme pierre à polir, III, 101.

Craie de Briançon, II, 469. V. *Talc de Venise*, *ibid.*

Craie noire, II, 440.

Crapaudines, III, 320.

Crayons, II, 436; cinq espèces de crayons naturels, *ibid.*

Crayons blancs, II, 449; ce ne

sont que des baguettes de craie débitées à la scie, *ibid.*; la craie de Champagne est affectée à la fabrication de ces crayons, 450.

Crayons gris, ou *crayons d'ardoise*, II, 443; leur emploi dans le mode d'enseignement mutuel, ils tracent seulement sur l'ardoise, 444; crayons gris d'Allemagne, crayons gris français, 446.

Crayons noirs, vulgairement *pierre noire*, *pierre des charpentiers*, etc., II, 440; nature de cette pierre, *ib.*; ses nombreux usages, 441; lieux où on la trouve ordinairement, 442; son prix rendu à Paris, 443.

Crayons de plombagine, II, 436; différens noms donnés à cette substance, 437; les meilleurs crayons de plombagine viennent d'Angleterre, *ib.*; mine qui produit la meilleure plombagine, *ibid.*; plombagine d'Espagne, de France, du Piémont, *ibid.*; gissement de cette substance, 438; bois particulier employé à la confection de ces crayons; emploi de la poudre de plombagine, *ib.*; crayons de fabrique française connue sous le nom de *crayons de Conté*; leurs bonnes qualités ont diminué; importation des crayons étrangers, 439; différens degrés de dureté parmi la plombagine; parti que l'on en tire dans la fabrication des crayons, *ib.*

Crayons rouges (vulgairement sanguine), II, 447; l'usage de ces crayons est presque nul aujourd'hui; les charpentiers et les appareilleurs sont presque les seuls qui s'en servent, *ibid.*; les crayons noirs naturels et fabriqués ont été substitués avec avantage depuis surtout l'introduction de l'estompe, *ib.*; crayons rouges moulés, 448; leur composition, *ibid.*; principales mines de sanguine, 449; prix de cette substance à Paris, *ib.*

Cressac. De sa découverte de l'étain en France, près Limoges, I, 505

Creusets, III, 57; creusets de Grosselmerode en Hesse; détails sur leur composition, leur fabrication, leur bas prix, etc.; autres creusets fabriqués en France, 58; creusets noirs dits de Passau, 59.

Creusot (le), premier établissement français où l'on traita le minerai de fer par le charbon de houille, I, 116; beaux ouvrages qui sont sortis de cette magnifique fonderie, *ibid.*

Cri de l'étain. Bruit particulier qu'il fait entendre quand on le plie, I, 494.

Cristal ou *cristal de roche*, III, 243.

Cristaux. Voy. *Formes cristallines*, III, 147.

Crocu-metallorum, ou *merde-du-diable*. Voy. *Antimoine sulfuré*, I, 642.

Cubières. Mémoire sur le marbre blanc grec magnésien des ruines du temple de Jupiter Serapis à Pouzzole, II, 280.

Cuivre arseniaté, I, 461; ses caractères, ses variétés, leurs brillantes couleurs, *ibid.*; ce riche minerai est peu répandu dans la nature, 462.

Cuivre blanc. Alliage de cuivre, de platine et de zinc, I, 472; ses usages en astronomie, etc., 473.

Cuivre carbonaté, I, 456; ses deux principales variétés, *ib.*

Cuivre carbonaté azuré, I, 456; ses caractères, *ibid.*; ses va-

riétés, 457 ; principaux lieux où on le rencontre, *ibid.* ; ses gissemens, 458 ; ses associations, etc.

Cuivre carbonate vert malachite, I, 459 ; ses variétés et leurs caractères, 460; richesse de ce minerai, *ibid.*

Cuivre dioptase. Ne peut être considéré comme un minerai, I, 464.

Cuivre gris, ou *fahlerz*, I, 445 ; ses caractères, son analyse, 447 ; c'est un des principaux minerais de cuivre exploités, 448; son traitement est compliqué, 449 ; principales exploitations où on le rencontre, *ibid.*

Cuivre hydraté silicifère, I, 464.

Cuivre jaune. Voy. *Laiton*, I, 468.

Cuivre métallique de fabrique, I, 465 ; ses caractères et propriétés, *ibid.*; le cuivre rosette plus léger que le cuivre laminé, *ibid.* ; nombreux usages du cuivre, 467 ; danger de l'emploi des vases de cuivre mal soignés dans les cuisines, *ib.* ; banni en Suède pour les usages domestiques ainsi qu'à la Chine, *ibid.*; il ne faut pas s'exagérer le danger ; expériences et exemples à l'appui, 468 ; navires doublés en cuivre, etc., etc., 468 ; il entre dans la composition des monnaies et des ouvrages d'or et d'argent sous le nom d'alliage, 473 ; le cuivre a été rarement employé pur par les anciens, mais très-souvent allié, 475 ; son emploi est bien antérieur à celui du fer, *ib* ; peu de cuivre se perd, le plus oxidé est revivifié, sa masse augmente donc journellement dans le commerce, *ibid.*; son oxide le préserve, ce qui est l'inverse de ce qui arrive au fer, 476; principales mines de cuivre en Angleterre, en Russie, en Suède, *ib.*, en Norwége, en Autriche, en Prusse, en Saxe, 477 ; au Hartz, en France, 478.

Récapitulation du produit de toutes ces mines, 479; principales mines de cuivre du Nouveau-Monde, *ib.*; mines du Japon, de la Chine, 480; notions sur celles de l'Afrique, *ibid.*; exploitations antiques, *ibid.*; quantité approximative de cuivre employé en France, année commune, 487; magnifique établissement où l'on travaille le cuivre en France, nombreux ateliers où l'on manipule ce métal à l'état d'alliage, 488.

Cuivre métallique natif, I, 440, jouit des mêmes caractères et propriétés que le cuivre de fabrique, 442; principales exploitations où on le trouve, 443 ; il accompagne toujours les bons minerais de cuivre, *ibid.*

Cuivre muriaté, I, 463 ; caractère de ce minerai rare, *ibid.*

Cuivre noir, terme de fondeur qui désigne le métal impur qui provient directement des minerais de cuivre, et qui demande à être affiné pour être amené à l'état de cuivre rosette, I, 482, 484.

Cuivre oxidulé, ou *mine de cuivre rouge*, I, 453 ; ses caractères, 454; ses variétés et lieux où il se trouve, 455.

Cuivre phosphaté, I, 462 ; ses caractères, *ibid.*

Cuivre pyriteux, minerai du sulfate de cuivre ou du cuivre métallique, I, 326.

Cuivre pyriteux, ou *pyrite de*

cuivre, I, 449; ses caractères, *ib.*; caractères distinctifs entre la pyrite de cuivre et la pyrite de fer, 450; analysé par Gueniveau, 451; le cuivre pyriteux est avec le cuivre gris le principal minerai de cuivre exploité, 452; manière d'essayer ce minerai, méthode de M. de Miremont, exemple, 453.

Cuivre rosette, ou simplement *rosette*, I, 465 et 486.

Cuivre sulfaté. Vitriol bleu, couperose bleue, I, 212; ses caractères, son analyse, *ib.*; il est rare dans la nature, lieux qui le fournissent, 213; ses usages en chirurgie, en médecine, *ibid.*

Cuivre sulfuré, vulgairement *cuivre vitreux*, I, 444; ses caractères, *ibid.*; sa fusibilité extrême, *ib.*; son gissement, ses associations, et principaux lieux où on le rencontre, 445; il passe insensiblement au fahlerz, *ibid.*

Cuivre vierge. Voy. *Cuivre natif*, I, 442.

Cuivre vitreux. Voy. *Cuivre sulfuré*, I, 444.

Cuvier. Son important ouvrage sur les ossemens fossiles trouvés dans des plâtrières des environs de Paris, II, 107; belle remarque de ce savant anatomiste, *ibid.*

Cymophane, III, 208; ses caractères, *ibid.*; accident particulier de lumière, lieux d'où l'on tire cette pierre précieuse, 209; moyens employés pour la tailler et la polir; prix d'une belle cymophane, 210.

D.

Damas, étoffe dont on fabrique les meilleures lames connues à Damas en Syrie, I, 399.

Darcet. Son alliage fusible à l'eau bouillante, I, 429.

Darcet père et fils. Leur travail sur le bronze et sur divers autres alliages analogues, I, 470, 473; Darcet fils trouve le moyen de dorer sans danger, 543; alliage fusible, 651.

Darry, nom hollandais de la tourbe marine, I, 167.

Davy. Analyses de couleurs antiques trouvées dans les bains de Titus à Rome, ou détachées des fresques antiques, II, 476.

De Born (Ignace). Introduit l'amalgamation dans les usines de la Saxe, I, 577.

De Candole. Ses observations sur les tourbes marines de la Nord-Hollande, I, 167.

Décoration. Minéraux employés dans la décoration intérieure ou extérieure des monumens, II, 200; les roches colorées sont plus propres à la décoration intérieure qu'à l'ornement extérieur des monumens, exemples, 201 et 202; la rareté des roches ajoute à leur valeur; on fouille les ruines d'Egypte, de Grèce et d'Italie pour en arracher les matières précieuses qu'elles renferment encore, 202; division de ces roches sous le rapport de leur degré de dureté; anciennes dénominations conservées quand elles ne peuvent induire en erreur, 203.

Denon. Observation sur les car-

rières antiques d'où les anciens Egyptiens ont extrait les monumens monolithes II, 31; observations sur les carrières du granit rouge des cataractes du Nil, 238; détails sur les manufactures de balasses ou vases rafraîchissans, III, 11.

Départ. Suite de l'inquartation. Voy. I, 594, 617.

Derles, nom de la terre d'Andenne, III, 19.

Descostils. Son travail sur les hydrates, I, 369; son analyse de l'étain oxidé du Mexique, I, 492.

Desfontaines. Ses expériences sur la végétation, I, 1; usage des laves poreuses chez les habitans de Tunis, I. 187.

Désinfectant (appareil) de Guiton, I, 226; description et manière de préparer le gaz qui s'en dégage, I, 227.

Desmarest. Découverte de la pouzzolane à Durtol en Auvergne, II, 126.

Diallage, III, 350; jolie pierre verte et satinée, qui est encore nouvelle pour les lapidaires, mais qui se travaille en grand par les marbriers italiens; elle réussit bien en cabochon.

Diamant, III, 179; pierres faussement nommées diamans, *ib.*; caractères physiques du diamant, *ib.*; son éclat tient à sa nature combustible, 180; couleurs du diamant, 181; exposé à une haute température, il brûle et se volatilise, *ib.*; expériences sur la combustion et sur la composition du diamant, *ib.*; il ne paraît composé que de carbone, *ib.*; on ignore la nature de ses principes colorans; sa vertu électrique et sa phosphorescence, 182; mines de diamant, *ib.*; principales mines de l'Inde, *ib.*; mines du Brésil, 183; détails sur les exploitations du Nouveau-Monde et sur le lavage du terrain qui renferme le diamant, 185; surveillance exercée sur les laveurs, 186; fraude que l'on ne peut néanmoins empêcher, *ib.*; produit approximatif des mines du Brésil, 187; richesse uniforme des terrains qui contiennent le diamant, *ib.*; diamans adhérens encore à la roche solide, 188; état du trésor ou dépôt des diamans de Tejuco et de Rio-Janeiro, *ib.*; collection particulière du roi, au Brésil, *ib.*; exploitations clandestines, 189; tout porte à croire par les rapprochemens que l'on a pu faire, que le gîte du diamant de l'Inde est analogue à ceux du Brésil. *ib.*; diamans de Bornéo, *ibid.*; détails sur les exploitations de l'Inde et sur le commerce du diamant dans cette partie de l'Asie; le diamant fut connu des anciens, 190; ils ne surent pas le tailler et le polir, mais ils l'employèrent pour graver d'autres pierres dures; opinion de Heeren sur le commerce du diamant entre les Carthaginois et les Etrusques; on découvre en 1476 l'art de polir et de tailler le diamant, 191; qui porta le premier diamant poli, *ib.*; anecdote sur ce diamant célèbre, 192; diamans bruts employés comme ornement, *ib.*; origine de l'art du diamantaire, ses progrès, *ib.*; clivage du diamant, 193; les trois formes que l'on donne au diamant, le brillant, la rose et la poire à l'indienn, *ib.*; détails sur les différentes parties de ces trois

tailles, 194 et suiv.; prix estimatif des diamans, 195; formule suivant Jeffris, Nitot, Pujoulx, Champion, 196; les quatre plus gros diamans connus, 197.

Diamant bleu de Chypre. Voy. *Saphir*, III, 201.

Diamans (poudre de), ou *égrisée*, III, 85; son emploi dans l'art du lapidaire, et particulièrement dans l'art de tailler et de polir le diamant lui-même, autres usages analogues, 86; sa valeur à Paris.

Diamans de Fleurus, de Paphos, d'Alençon, etc. Voy. *Quarz, cristal de roche*, III, 247 à 260.

Diamans à forer, III, 87; ils sont employés à percer les agates, en Palatinat et ailleurs; on en fait usage pour perforer les grenats, 88; pareil [illegible] à la Chine pour la pierre [illegible]; il n'est estimé à la Chine que sous le rapport de son excessive dureté, *ib.*

Diamans ingénus, III, 195.

Diamans de nature, qui ne peuvent point se cliver, III, 193.

Diamans pointes naïves, III, *ib.*

Diamans savoyards, surnom des diamans bruns, III, 181.

Diamans des vitriers, III, 86; le diamant seul a la propriété de couper le verre, beaucoup d'autres substances le raient sans le couper; à quoi l'on attribue cette faculté, *ib.*; expérience à l'appui, 87; inclinaison qu'il est nécessaire de donner aux diamans montés pour qu'ils puissent couper nettement, *ib.*; profondeur de la coupure du verre.

Dichroïte, ou *saphir d'eau*, III, 239; sa double couleur, ses autres caractères, *ib.*; lieux qui fournissent cette pierre remarquable et manière de la tailler; son prix.

Dillon. Observations sur les différentes qualités des pouzzolanes de Civita-Vecchia, II, 126.

Disthène, III, 333; ses caractères, lieux où il se trouve, *ib.*; on a voulu le substituer au saphir, *ib.*

Dolomieu. Son opinion sur l'atterrissement du Nil, sur sa composition et son étendue, I, 20; substitue le nom d'anthracite à celui de charbon de pierre ou incombustible, I, 128.

Dombey. Rapporte le cuivre muriaté du Pérou, I, 463.

Donat. Son urate artificiel, substances minérales employées comme absorbans, I, 79.

Double réfraction, III, 150.

Douhault-Wieland. Fabrication de strass et de pierres colorées factices, III, 217; observation sur le changement de couleur de la topaze factice, *ib.*; émeraudes factices, 226.

Drap mortuaire, marbre noir avec des taches blanches, II, 300.

Dubizi. Découverte du platine à Saint-Domingue, I, 634.

Dufaud, Blumenstein et *Frère-Jean.* Introduisent en France la méthode d'affinage de la fonte de fer à la houille et l'étirage au cylindre, I, 391.

Duhamel père. L'un des savans qui avaient proposé d'utiliser la blende, I, 523.

Duhamel fils. Observations sur le gissement de la calamine, I, 512; son rapport sur le laiton fabriqué avec la blende, I, 524.

Dumas et *Raisin.* Emploi du chrôme oxidé silicifère, I, 686.

Dundonnald (lord). Son appa-

reil pour la fabrication du coak, I, 85; inventeur de l'art de distiller la houille et d'en extraire une espèce de goudron, I, 353; exposé de son procédé et description de son appareil, 354.

Dureté. Réflexion sur la dureté des pierres, III, 370.

Dureté comparative des pierres fines, III, 166; différens procédés d'éprouver ce caractère 167.

Dyle. Son ciment, II, 157.

E.

Eau de carrière. Voy. *Pierre d'appareil*, t. II, p. 6 et 8.

Eau forte. Voy. *Acide nitrique*, I, 303.

Eau régale ou *royale* (acide nitro-muriatique). Sa composition et sa propriété de dissoudre l'or, I, 581.

Eclair, terme de fondeur - affineur qui désigne l'instant où la dernière pellicule de plomb se déchire, et laisse l'argent à découvert, I, 575.

Ecobuage, mode particulier d'amendement, I, 13.

Economie domestique (Minéraux employés dans l'), I, 80.

Ecume de mer. Voy. *Magnésie plastique*, III, 32.

Egrisée. Voy. *Poudre de diamant*, III, 85.

Electricité des minéraux, III, 165.

Electrum, nom de l'or argental chez les anciens, I, 589.

Electrum des anciens. Voy. *Succin*, III, 375.

Eléolithe, ou *pierre grasse*, III, 350; substance nouvelle encore pour les lapidaires.

Emaux colorés. Leur base et leurs principes colorans, I, 502.

Emeraude, III, 221; vraies émeraudes, émeraudes fausses, *ibid.*; caractères de l'émeraude proprement dite.

Emeraude aigue-marine, III, 222; autres émeraudes, *ibid.*

Emeraude chatoyante d'Egypte, III, 222, lieux qui fournissent l'émeraude noble et l'émerau de béryl, 223; leur gisement, 224; découverte des émeraudes antiques en Egypte par M. Cailleaud, minéralogiste français au service du vice-roi d'Egypte, *ibid.*; émeraudes existantes dans les trésors, avant la découverte du Nouveau-Monde, preuves à l'appui, 226; principe colorant des émeraudes nobles, *ibid.*; émeraudes factices, colorées par le chrôme, *ibid.*; on ne peut confondre l'émeraude noble, avec aucune autre pierre verte, *ibid.*; il n'en est point ainsi des émeraudes béryls, 227; manière de tailler et de polir les émeraudes; monture des émeraudes à jour ou sur paillon, *ibid.*; entourage, 228; prix élevé de l'émeraude noble, *ibid*; émeraudes aigues-marines remarquables par leur grosseur, *ibid.*

Emeraude du Brésil. C'est une tourmaline, III, 327, 329 et 331.

Emeraude du Pérou, III, 221.

Emeraude orientale. Voy. *Saphir vert*, III, 201.

Emeraudine, III, 229.

Emeraudite, III, 229.

Emeri, III, 88; émeri du com-

merce, émeri naturel, ses caractères, *ibid.*; préparation de l'émeri du commerce, *ibid.*; son prix à Paris, à Venise, en Angleterre, 90; lieux d'où l'on extrait l'émeri en roche ou naturel, *ibid.*; son analogie avec le saphir, cause de sa grande dureté, preuves à l'appui, *ibid.*; usages variés de l'émeri dans l'art des lapidaires européens, chez les Indiens, etc., dans les manufactures d'armes, chez les graveurs sur verre et sur cristal, etc., cuir et papier d'émeri, 91.

Emeri du Chinois, III, 91; il diffère de l'émeri commun; mais il est cependant de même nature, *ibid.*; c'est un saphir lamelleux, 72; époque où l'on vit cet émeri indien pour la première fois en Europe, *ib.*; effet comparatif de l'émeri ordinaire et de l'émeri de la Chine, 93; différens lieux d'où l'on extrait cet émeri, *ib.*

Emétique, I, 226. Voy. *antimoine*, ou *tartre stibié*, I, 646; arrêt du parlement de Paris qui en défend l'usage, 647.

Encre à écrire. Quel est le minéral qui la colore, et en quelle proportion, I, 324; composition de l'encre dite de la petite vertu, *ibid.*

Encre de pierre, l'un des noms de la houille à la Chine, I, 111.

Encre sympathique de bismuth, I, 652.

Encre sympathique verte, ou *nitro-muriate de cobalt*, I, 677.

Enhydre, III, 289; calcédoine creuse qui renferme de l'eau; particularités de cette singulière pierre; localités et gisement, 290; précautions nécessaires à sa conservation, *ibid.*; les anciens ont bien connu cette pierre, 291.

Epidote, III, 332; celle du Mont-Blanc est la plus belle, *ibid.*

Epingles. Quantité énorme de laiton employée à leur fabrication, I, 522.

Epingles antiques comparées aux nôtres, I, 522.

Escarboucle. Voy. *Grenat coquelicot*, III, 236.

Eschel, smalt de première qualité, I, 679.

Espuler (baron d'). Sa terre végétative, I, 75; son analyse, sa valeur, *ibid.*

Essai à la balle, moyen de reconnaître le degré de pureté de l'étain, I, 499.

Essai à la pierre, autre moyen d'apprécier la pureté de l'étain, I, 498.

Essais des minéraux, I, 395; instrumens employés à cet usage, *ibid.*; chalumeau, cuiller de platine, pinces, creusets, coupelles, électromètres, etc., 396.

Essonite, III, 233; caractères de cette gemme, 234; c'est l'hyacinthe brune des anciens minéralogistes; opinions partagées sur la place que doit occuper l'essonite; lieux où l'on trouve cette pierre fine.

Etain (découverte récente de l') en France, I, 504; d'où l'on présume que les anciens tiraient l'étain dont ils se servaient pour la fabrication du bronze, 507; table de Bergenstierna, servant à connaître la quantité de plomb mêlée à l'étain, 509.

Etain (principales mines d') connues dans l'Inde et en Europe, I, 503.

Etain à l'état métallique, I, 494; connu des anciens, ses caractères particuliers, *ibid.*; ses caractères distinctifs avec le plomb et le zinc, 495; différentes espèces d'étain répandues dans le commerce:
Etain (oxide d'), entre dans la composition des émaux, I, 502.
Etain de Bancka, I, 495.
Etain blanc, I, 498.
Etain ou *métal de potier*, I, 498.
Etain de bois, var. de l'étain oxidé, I, 491.
Etain de cloches, I, 498.
Etain commun, I, 498.
Etain de Cornouailles ou de *Corneille*, par corruption, I, 496; usages de l'étain, à l'état de métal, I, 496; ses prétendues qualités vénéneuses; expériences qui prouvent contre ce préjugé, *ibid.*; l'étain s'allie facilement à d'autres métaux, 497; la fraude a abusé de cette propriété, et a outre-passé les règlemens qui tolèrent certaines doses de plomb, *ibid.*; différens étains répandus dans le commerce d'Allemagne, 498.
Etain d'essai, I, 498; alliages de l'étain et du cuivre. Voyez *Bronze*, I, 470, 500; alliages de l'étain et du mercure pour l'étamage des glaces I, 500.
Etain de Malakka, I, 495.
Etain oxidé, I, 489; c'est le seul minerai d'étain exploitable, ses caractères, ses variétés, son analyse, 491; ses gissemens divers, 492; son antériorité sur les autres métaux, ses associations ordinaires, 493.
Etain sulfuré ou *pyriteux*, I, 493; minerai très-rare, ses caractères, son analyse, *ib.*; il produit naturellement un alliage analogue au métal de cloche, 494.
Etamage du cuivre, I, 500.
Etamage du fer. Fabrication du fer-blanc, I, 500.
Ethiops, oxide de mercure, I, 542.
Etoffes, mélanges de fer et d'acier dont le plus célèbre est celui de Damas, I, 399.
Euclase, III, 241; nouvelle pierre fine, ses caractères, *ib.*; sa grande fragilité s'opposera long-temps à ce que l'on en fasse des bijoux; lieux où l'on a trouvé cette substance rare et précieuse.
Euphotides, ou *roches à base de felspath*, avec diallage. *Verde di Corsica* ou *verde di orezza*, II, 259.
Eurites schistoïdes grenues. V. *Pierres de Châtellerault*, III, 77; leurs usages dans la coutellerie, *ibid.*
Exploitation des pierres d'apparcil, et des roches qui servent à la décoration, II, 426 et suiv.

F.

Fabroni. Découverte d'une terre avec laquelle on a fabriqué des briques flottantes, II, 171.
Fahlerz. Voyez *Cuivre gris*, I, 445.
Falun de la Touraine. Sa nature et son emploi comme amendement, I, 41.
Fard des dames, II, 469.
Farine, nom donné aux minerais d'argent pulvérisés et prêts à passer au mercure, I, 577.

Farine empoisonnée, oxide blanc d'arsenic, obtenu par sublimation, I, 665.

Farine fossile ou *volcanique*, terre argileuse légère, avec laquelle on a fabriqué des briques flottantes, II, 172.

Faujas, rapporte que le calcaire de Maëstrich est employé commeamendement, I, 41; son Mémoire sur la terre de Cologne et sur les cendres végétatives qui en proviennent, 69; il importe en France le procédé du lord Dundonald, vers 1785, 85; ses expériences sur le goudron minéral, 88; son traité sur cette matière, 88, 355; son opinion sur l'origine de la houille, 105; son Mémoire sur le lignite terreux de Cologne, caractérisé par des noix de *palmier*, *areca*, 158; découverte de la mine de fer de la Voute, 368; son travail sur la pouzzolane et sa découverte de ce sable précieux en France, II, 124; son Mémoire sur les trass de Hollande, dont les carrières sont à Pleith, 128; découverte de la terre légère propre à la fabrication des briques flottantes; découverte des carrières de marbre noir antique, 283; essai sur le verre fait avec le sable volcanique, III, 63; il rapporte le premier de l'émeri chinois en France, 92; description des carrières de meules de moulin de Niedermennich, 125.

Felspath, substance qui donne naissance au kaolin ou terre à porcelaine, III, 20; le pétuntzé est un felspath non décomposé, il sert de couverte à la porcelaine, *ib.*; substances qui doivent être rangées au nombre des variétés du felspath, 335; caractères généraux, *ib.*; variétés, 336.

Felspath aventurine, ou *pierre du soleil*, III, 342; caractère de cette belle pierre, ses variétés, lieux où on la trouve, *ibid.*

Felspath bleu céleste, III, 342.

Felspath, *compacte jadien*, ou *jade*, III, 343; ses caractères particuliers et distinctifs, *ib.*; porte le nom de pierre de *Iu* à la Chine, 344; ses variétés, *ib.*; son extrême ténacité, *ib.*; sceptre de jade envoyé au roi d'Angleterre par l'empereur de la Chine, 346; jade faux, *ib.*; instrumens de musique exécutés en jade, 347; autres pierres sonores, 348; lieux qui fournissent les variétés de jade, *ib.*; jades européens, 349; soi-disant propriétés merveilleuses du jade, *ib.*

Felspath compacte, ou *pétrosilex*, III, 343.

Felspath limpide ou *adulaire*, III, 336.

Felspath nacré, argentine ou œil de poisson, III, 336; sa pesanteur spécifique le distingue des autres pierres chatoyantes, 337; lieux qui le fournissent, *ib.*; manière de le tailler, connue des anciens sous divers noms; prix de cette pierre à Paris, 338.

Felspath opalin, pierre de Labrador, III, 338; caractères distinctifs de cet e belle pierre, *ib.*; lieux qui la fournissent, *ib.*; beaux ouvrages exécutés avec ce felspath, 339.

Felspath vert céladon, ou *pierre des Amazones*, III, 340; il ne faut point le confondre avec une autre pierre des Amazones qui est un jade; lieux où on le trouve et où on le travaille, 341.

Feramines, nom des pyrites que l'on trouve dans la glaise de Paris, III, 6.
Fer-blanc, I, 500.
Fer-blanc moiré. Différens procédés, I, 500.
Fer carbonaté, I, 374; ses deux principales variétés, *ib.*
Fer carbonaté spathique, ou *mine d'acier*, I, 374; ses caractères, 375; sa composition, son analyse, *ib.*; variétés connues des fondeurs, 376; leur gissement, 377; substances auxquelles il est ordinairement associé, *ib.*; ce minerai est propre à la fonte catalane, *ib.*; principaux lieux d'exploitation, 378; minerai propre à la fabrication de l'acier, *ib.*
Fer carbonaté terreux ou *lithoïde*, I, 379; ses caractères distinctifs, son gissement, *ib.*; altération à l'air, 380; débris de corps organisés qu'il renferme, *ib.*; est employé depuis long-temps en Angleterre, *ib.*; il a été trop long-temps négligé en France où il existe cependant en abondance, 381; six variétés principales, *ib.*; elles passent en s'altérant à l'air à l'état d'hydrates, 383; exemple et exception, *ib.*
Fer cassant à chaud, ou *rouverain*. D'où provient ce défaut, I, 397.
Fer cassant à froid. D'où provient cette mauvaise qualité, I, 397.
Fer chromaté. Voy. *Chrome ferrifère*, I, 684.
Fer de couleur, ou *rouverain*, se brise quand on le forge, I, 397.
Fer de l'île d'Elbe, I, 364.
Fer en grains (mine de), I, 372.
Fer hydraté compacte; ses caractères, I, 370; il est abondant, *ib.*
Fer hydraté géodique, ou *œtite*, I, 371; description de ce singulier minerai, *ib.*; ses prétendues propriétés, ses gissemens, *ib.*
Fer hydraté granuleux, I, 372; le volume des grains dont il est composé varie, *ib.*; idées sur leur formation, *ib.*; sous-variétés de cette espèce, *ib.*; leur gissement, lieux principaux où on les exploite, *ib.*; défaut du fer que l'on en retire, 373.
Fer hydraté hématite, I, 369; en quoi il diffère de l'hématite rouge, *ib.*; son gissement, 370; richesse de ce minerai, *ib.*; lieux où on l'exploite en France, *ib.*
Fer hydraté limoneux, I, 373; ses caractères, *ib.*; l'une de ses variétés est composée de débris de bois et de racines entassés pêle-mêle, *ib.*; son gissement et lieux où on l'exploite, *ib.*; qualité du fer qui en provient, 374.
Fer métallique, I, 394; est le produit de l'affinage de la fonte par tel procédé que ce soit, *ib.*; ce qui se passe dans cette opération, *ib.*; caractères du fer, sa ténacité, sa ductilité, son magnétisme, etc., 395; propriétés du fer de bonne qualité, 396; *nerf* du fer, *ib.*; soudure naturelle, soudure artificielle ou brasure, 397; usages multipliés et innombrables du fer, 400; son emploi est cependant postérieur à celui du cuivre, 401; époque présumée à laquelle on le fait remonter; des principaux établissemens où l'on fabrique du fer, de la fonte ou de l'acier, en *France*, 401; estimation approximative de leurs produits, 402 et suiv.; en *Angleterre*, 405; en *Suède* et en *Norwège*,

406 ; en *Russie*, 407; en *Autriche*, *ib.* ; en *Tyrol*, *Stirie*, *Carinthie*, 408 ; en *Bavière*, en *Prusse*, dans les *Pays-Bas*, la *Savoie*, l'*Espagne*, l'*île d'Elbe*, la *Confédération du Rhin*, *ib.* ; *récapitulation* du produit annuel du fer dans les différens états d'Europe, 409; les documens nous manquent pour le produit des autres parties du monde, 410 ; table du poids des fers forgés pour faciliter les devis, 411.

Fer natif. Ne peut être considéré comme minerai à cause de sa rareté; causes fortuites auxquelles il appartient, I, 359 ; il fait partie constituante des pierres atmosphériques, *ib.* ; il a été trouvé dans les terrains calcinés par les feux souterrains, etc.

Fer oligiste vulgairement *fer de l'île d'Elbe*, I, 364 ; ses caractères, richesse de ce minerai de fer; sa pesanteur spécifique, *ib.*; son gissement, 365; il forme des montagnes entières; ses brillans cristaux; grandes exploitations de l'île d'Elbe, *ib.* ; leur abondance déjà célèbre au temps de Virgile; leur produit actuel; autres gissemens, *ib.* ; il se rencontre dans les terrains volcaniques, 366.

Fer oligiste écailleux, I, 366; son usage en Egypte et en Arabie, *ib.*

Fer oligiste spéculaire, I, 366.

Fer oxidé hydraté brun, I, 369 ; ses caractères ; eau combinée dans ce minerai, *ib.*

Fer oxidé rouge, vulgairement *hématite*, I, 366 ; caracteres de ce minerai, ses variétés, 367 ; leur richesse en métal, leurs gissemens divers, etc., 368.

Fer oxidulé, vulgairement *aimant*, I, 359; son action sur le barreau aimanté, ses autres caractères, sa pesanteur, 360 ; fer oxidulé magnétique et aimantaire, *ib.* ; gissement de ce minerai de fer, *ib.* ; il constitue des montagnes entières, *ib.* ; suite de son gissement, 361 ; ses variétés, *ib.* ; richesse de ce minerai de fer, *ib.* ; il abonde en Suède et dans plusieurs autres contrées du nord, 362 ; excellent fer que l'on en retire, usines de la Laponie, *ib.* ; c'est avec ce fer du nord que l'on fabrique le meilleur acier anglais, 363 ; exploitation et usines piémontaises et napolitaines, où l'on extrait et où l'on fond ce minerai, *ib.* ; masse de ce minerai servant d'autel dans une église de Sibérie, *ib.* ; grand gissement de ce minerai au Brésil, *ib.*

Fer sulfaté, vitriol vert, vitriol de mars, couperose verte, I, 215 ; ses caractères, son analyse, *ib.* ; son gissement, ses usages en médecine, 216 ; minerais qui le produisent, leur gissement, leur décomposition, 319; on fabrique ce sel dans toute l'Europe, *ib.* ; principales fabriques connues, 320; procédés de fabrication, *ib.* ; le vitriol anglais n'est point meilleur que celui des autres fabriques, 323 ; sulfate de fer natif, moyen de le distinguer d'avec les autres sels en efflorescence, *ib.* ; vitriol du commerce, *ib.* ; ses usages dans la teinture noire, 324 ; sa valeur à Paris, *ib.* ; il sert de base à l'encre à écrire; proportion dans les ingrédiens de la meilleure encre connue, *ib.* ; sa distillation produit l'acide sulfurique ou huile de vi-

triol, 325; résidu de cette distillation, *ib.*

Ferret d'Espagne. Voy. *Hématite*, III, 113.

Feux de Bengale. L'antimoine et le zinc entrent dans leur composition ainsi que dans celle des pots à feux de rempart, I, 646.

Feux naturels adorés par les Guèbres, I, 138; utilisés par les habitans, etc., *ib.*

Flaches, défauts des pierres d'appareil, II, 6.

Flèches d'amour, quarz qui renferme des pyrites ou des aiguilles de manganèse, III, 250.

Fleur de soufre, I, 217.

Fleurs, terme de mineur, I, 457.

Fleurs argentines d'antimoine, I, 645.

Fonte ou *gueuse*, I, 388; quelle est la fonte qui est susceptible de donner de l'acier naturel, 392; usages de la fonte en général, *ib.*; fonte épurée de seconde, troisième ou quatrième fusion, 393; on parvient à la rendre malléable, *ib.*; découverte de Réaumur à ce sujet, *ib.*; utilisée et perfectionnée par Baradelle de Paris, *ib.*; divers objets fabriqués en fonte, *ib.*

Fonte blanche et *fonte grise.* Leurs usages respectifs, I, 393; moyen de scier la fonte à chaud, 394.

Formes cristallines dominantes des minéraux usuels, I, 691; planche qui les représente, I, pl. 3; explication de ces solides, 693.

Formes naturelles cristallines, III, 147.

Fougeroux de Bondaroy. Mémoire sur l'art d'extraire, de fendre et de tailler l'ardoise, II. 185.

Fourcroy. Analyse de la chaux sulfatée, pierre à plâtre, II, 104; remarques sur les avantages du gypse mêlé de calcaire, 107.

Fourmy. Sa manufacture d'hydrocérames, III, 13.

Fourneaux (hauts), I, 386 et suiv.; destinés au traitement des minerais de fer; description abrégée de ces grands appareils, 387.

Franc-quartier. Le banc de la bonne ardoise d'Angers, II, 177.

Franklin. Lettre à Ingenhouz sur l'importance de la houille, I, 121.

Fusils, sorte de *meulets.* Voyez *Pierres à aiguiser*, III, 75.

G.

Gabbro. Voy. *Serpentines*, t. II, p. 418.

Gaillette, houille de moyenne grosseur, I, 690.

Galactis. Voy. *Terres à foulon*, I, 187.

Galène. Voy. *Plomb sulfuré*, I, 412.

Galène palmée, I, 414; III, 39.

Galets, employés comme pierres à bâtir, II, 64.

Galets de Boulogne, pierre à chaux qui produit une chaux hydraulique des plus énergiques, II, 101.

Gallinace. Voyez *Obsidienne*, III, 363.

Galloïs a le premier fixé l'attention des Français sur le fer

carbonaté, qui accompagne la houille, I, 381 ; son travail à ce sujet, *ibid.*

Gardien. Son avis sur une amélioration dans les manufactures d'alun naturel, I, 319.

Gargoulettes, ou *goullehs*, vases de terre en usage aux Indes et à la Chine pour rafraîchir l'eau, III, 12.

Garnier. Principes d'économie politique, I, 621 ; de l'or et de l'argent considérés comme marchandises et comme monnaies, *ibid.* et suiv.

Gazettes, ou *étuis réfractaires* dans lesquels on cuit la porcelaine, la faïence fine, etc., III, 59.

Gellert, l'un des métallurgistes qui avaient proposé d'utiliser la blende, I, 523.

Gemme du Vésuve. Voy. *Idocrase*, III, 324.

Geoffroy Saint-Hilaire. Observations sur les momies dorées, I, 604.

Géonomie. Etude de la terre végétale, I, 1.

Géophages, hommes qui vivent en mangeant de la terre, I, 228, et suiv.

Gillet-Laumont. Art de fabriquer les pierres à fusil, III, 141 ; découverte des onyx de Champigny près Paris, III, 279.

Giltstein, nom valaisain de la pierre ollaire. Voy. III, 49.

Glaises, III, 3.

Gmelin, observe la congellation du mercure, par un froid naturel en Sibérie, I, 537.

Gnetch, nom du plâtre en Perse, II, 112.

Gohin, l'un des principaux fabricans de couleurs de Paris, a fourni toutes les notes relatives aux minéraux dont il fait journellement usage, II, 454.

Goudron minéral. Provient de la distillation de la houille, I, 85 ; s'oppose à la piqûre des tarets, et préserve les vaisseaux de leurs affreux dégâts, I, 118.

Goudron minéral, ou *bitume*, I, 353 ; minerais qui le produisent, *ibid.*

Goullehs, vases de terre argileuse propres à rafraîchir l'eau, III, 12 ; en usage dans tout l'Orient, et fabriqués à Balasse en Egypte, *ibid.*

Gouthey. Résistance des pierres d'appareil, susceptibles d'être employées en délit, II, 5 ; expériences sur la force des colonnes gothiques, 58.

Goutte d'eau. Voy. *Topaze incolore*, III, 215.

Graduation (bâtimens de), grands appareils servant à l'évaporation ou à la concentration de l'eau des sources salées, I, 259.

Graham (lady Maria). Son voyage aux Indes, et ses observations minéralogiques, II, 89 et 112.

Grand-œuvre, but des travaux des alchimistes, I, 602.

Granit bleu d'Espagne, employé au palais de l'Escurial, II, 238.

Granit blanc veiné de rouge de Namiest en Moravie ; il contient des grenats, II, 247.

Granit orbiculaire de Corse, II, 236 ; bloc isolé, trouvé en 1787 par MM. de Sionville et Borral, découvert en place par M. Mathieu.

Granit pegmatite ; accompagne ordinairement les gîtes de kaolin, III, 22.

Granit rouge de l'Ingrie, ou *granit du czar.* Disposition particulière du felspath dans ce granit, II, 241 ; un bloc de ce granit sert de piédestal à la

statue de Pierre-le-Grand, à Saint-Pétersbourg, *ibid.*
Granit rouge des Vosges, 242; de Tarare, près Lyon, d'Autun, de Corse, II, 243.
Granit violet de l'île d'Elbe, II, 244; rose de Baveno, rose d'Allefroide dans les Hautes-Alpes, etc., 245; rouge de Roanne, employé au tombeau de Dolomieu, *ibid.*; granit roux, globuleux de Corse, *ibid.*; nouvellement découvert en Corse par M. Rampasse; M. Mathieu l'a retrouvé depuis en plus grande quantité dans un autre canton de la Corse de huit à dix lieues carrées, 246.
Granits susceptibles de servir à la décoration, II, 221; en quoi ils diffèrent des porphyres, *ibid.*; quels sont leurs principes constituans ordinaires, 222; les minéralogistes ont fait plusieurs genres des roches que les artistes et les amateurs réunissent sous le nom de granit, *ibid.*
Granits graphiques, II, 247; disposition particulière de leurs élémens, *ibid.*; granit graphique d'Autun, de Corse, d'Ecosse, de Sibérie, d'Egypte, de la Nouvelle-Hollande, etc., 248 et suiv.
Granits gris, II, 230; des Vosges, de Chessy, près Lyon, de Tain, 231; des environs d'Autun, 232; du Finistère, des Alpes, de l'île de Lavezzi, 233; de l'île d'Elbe, etc., 234.
Granits noirs, II, 223; antique, nommé mal à propos basalte oriental, *ibid.*; autre granit nommé basalte vert antique, 224; basalte oriental vert pouilleux, *ibid.*
Granits noirs et blancs, II, 225; d'Egypte, 226; antiques, 227; de Finlande, *ibid.*; des Vosges, 228; du Felsberg, près Darmstadt, 229.
Granits recomposés. Voy. *Grès psammites*, II, 45.
Granits rouges d'Egypte, oriental ou *de la colonne de Pompée*. Ses carrières existent aux cataractes du Nil, II, 238; dimensions de la colonne de Pompée, dont le fût, en granit, est d'une seule pièce, 239; prix de ce granit rendu à Paris, 241.
Granits veinés, II, 249; rarement ils sont assez solides pour que l'on puisse les polir, *ibid.*
Granits verts, II, 234; antique, des Alpes, 235.
Graphite (crayon de), II, 436; autres usages du graphite de qualité inférieure, 439; son prix à Paris, 440.
Grapholithes, II, 188 et 444; ardoises sur lesquelles on trace des caractères, et qui sont affectées aux nouveaux systèmes d'enseignement mutuel et simultané, *ibid.*
Graviers. Voy. *Sables de construction*, II, 115.
Grenat, III, 235; substances qui sont étrangères au grenat et pierres qui doivent lui être réunies, *ibid.*; caractères particuliers au grenat, *ibid.*; variétés de couleur, 236; accidens de lumière ou grenats astéries, 237; principaux lieux qui fournissent les beaux grenats, *ibid.*; gissemens, *ibid.*; principe colorant, *ibid.*; taille particulière des grenats trop chargés en couleur, 238; valeur des grenats syriens, 239; bas prix des grenats de Bohême, *ibid.*; lieux où on les taille et où on les fore, *ibid.*
Grenat de Bohême, III, 236.
Granit hyacinthe, *ibid.*
Grenat de Pyrope, *ibid.*

Grenat syrien, III, 236.
Grès et autres roches qui servent à tailler et à polir les métaux et les autres corps durs, III, 105.
Grès colorés, III, 303; quelques variétés sont susceptibles d'être employées pour l'ornement, 304.
Grès de la forêt de Plunoise; employé à tailler les vases de cristal de la manufacture royale de Montcenis en Bourgogne; prix des meules faites avec ce grès, III, 108.
Grès mou des paveurs de Paris réduit en poudre, employé à scier les pierres calcaires et les marbres, III, 108; par quel sable est-il remplacé en Angleterre, *ibid.*
Grès pif, paf, pouf, trois variétés des grès des paveurs de Paris, II, 67.
Grès rouge des lapidaires, III, 105; *d'Oberstein*, 106; s'extrait aux environs de Kayserlautern, *ibid.*; les meules que l'on en fait éclatent quelquefois, 107; autres exemples de ces grès qui détonnent, *ibid.*; lumière phosphorique produite par leur frottement, *ibid.*
Greube, III, 101; calcaire tufeux, dont on fait usage à Genève et en Suisse, pour nettoyer les meubles et les planchers de sapin, *ibid.*; son emploi, son gissement, *ibid.*; elle contribue beaucoup à la propreté des maisons les plus modestes, 102.
Grimm. Notes sur les variétés et les carrières de marbre, brèche violette, II, 295.
Grimperos. Gens qui courent les montagnes du Brésil pour y chercher des mines d'or, I, 608; ils les exploitent clandestinement, *ibid.*
Grobert. Description des pyramides d'Egypte et des roches qui ont servi à leur construction et à leur rétablissement, II, 34.
Grottes, considérées sous le rapport de la formation de l'albâtre, II, 398; nom des principales grottes connues, *ibid.*
Gryphites, belemnites, etc., coquilles fossiles qui avoisinent le terrain houiller, I, 98.
Guano ou *guanaes*, I, 77; sa nature, son analyse; employé comme engrais au Pérou, *ibid.*; lieux d'où on l'extrait, *ibid*; objet d'un grand commerce, pour la culture du maïs, 78; doit être employé avec modération, *ibid.*; son analogie avec l'urate artificiel, *ibid.*
Guérande. Sa découverte de l'étain de France, à Piriac, en Bretagne, I, 505.
Gueuse. Voy. *Fonte*, I, 392.
Gueymard. Son travail sur le traitement du fer carbonaté de l'Isère, à la méthode catalane, I, 377; introduction de cette excellente méthode dans plusieurs usines de ce département, 378; proportion des résultats et de l'économie provenant de l'adoption de cette méthode, 390.
Guiton-Morveau. Son appareil désinfectant, I, 227; ses soudières artificielles, *ibid.*; observations sur l'altération apparente des pierres d'appareil de Paris, II, 7; expériences faites au canal de Bourgogne, sur la cendre de houille employée comme pouzolane, 145; emploi des vieux feutres en remplacement du rouge de Prusse, dans l'art de polir, III, 104.
Gypse. C'est la pierre dont on

fait le plâtre par la calcination (voy. *Plâtre*), I, 56; ses caractères, *ibid.*; ses variétés, 57; distinction entre la pierre à plâtre et la pierre à chaux, *ibid.*; manière de cuire le gypse, 58; fours chauffés au bois et à la houille, *ibid.*; le gypse n'est pas généralement répandu dans la nature, 64; principaux lieux qui en fournissent aux contrées qui en sont dépourvues, *ib.*; ses divers gissemens, 65; gypse artificiel, 66.

Gypse. Voy. *Pierre à plâtre*, II, 103.

Gypse anhydre compacte. Susceptible de recevoir le poli, II, 417; employé par les anciens, *ibid.*; colonne milliaire romaine, *ibid.*

Gypse anhydre silicifère, ou *pierre de Vulpino*, II, 417; employée avec succès à Milan, 418.

Gypse soyeux, III, 367; nouvellement employé par les bijoutiers anglais; les ouvrages faits avec cette substance ne conservent point leur poli, *ibid.*

H.

Hagstrom. Fondateur de l'établissement lithoglypte d'Elfredalen, en Suède, t. II, p. 216.

Halles. Ses expériences sur la végétation, I, 1.

Hassenfratz. Aménagement des forêts, par l'usage actuel de la houille en France, I, 118.

Haüy. Son beau travail sur la cristallographie, ou sur la connaissance des formes cristallines des minéraux, III, 148; double réfraction, 150; traité des caractères physiques des pierres précieuses; faculté conservatrice des minéraux électriques par frottement, 165.

Héliotrope, III, 283.

Helm. Voyage de Buénos-Ayres, à Potosi, I, 564; son opinion sur la richesse de ces mines célèbres, *ibid.*

Hématite, I, 366. Voy. *Fer oxidé rouge.*

Hématite, et autres substances employées à brunir les métaux, III, 112; effet des brunissoirs, 113; manière de façonner les brunissoirs d'hématite, *ibid.*; lieux d'où l'on tire cette substance, *ibid.*; brunissoirs d'agate, de silex, de pierre calcaire, 114; effet du bruni sur la dorure de la porcelaine, 115.

Hématite, III, 387; ses caractères, *ibid.*; ce minéral assez employé par les anciens Egyptiens l'est à peine aujourd'hui, 388.

Henraux. Commissaire du gouvernement français, pour l'achat et le transport des marbres, II, 325.

Herbue, argile marneuse qui sert de fondant pour le traitement de certains minerais de fer, I, 388.

Héricart de Thury. Son instruction sur les marnes, I, 42; son mémoire sur l'emploi du gypse dans la culture, 61; mémoire sur les anthracites des chalanches, 126; sa description des Catacombes de Paris, II, 13; rapport sur

les marbres et les granits de France, 310; expérience sur les propriétés optiques du quarz, cristal de roche, comparativement aux cristaux de fabrique, III, 253.

Héron de Villefosse. Son grand ouvrage sur la richesse minérale, I, 108; économie du bois, par l'usage actuel de la houille de France, 118; remarques sur le parti que l'on tire du résidu des salines, 334; remarques sur le produit énorme de la petite concession de la mine dite *la Dorothée* au Hartz, 568.

Heullier (l'). Perfectionnemens apportés dans la fabrication des bûches et des briquettes de houille, I, 690.

Hill. Traducteur de Théophraste, I, 237; ses recherches sur les terres employées par les anciens dans l'art de guérir, *ibid.*

Houille, I, 80; étymologie de ce mot, qui remplace la dénomination de charbon de terre, *ibid.*; trois espèces seulement sont connues dans le commerce, 81.

Houille compacte, I, 90; ses caractères ou propriétés, *ibid.*; peu répandue dans la nature; sa flamme sert à l'éclairage, *ibid.*

Gissement des différentes espèces de houilles, I, 91; la houille ne se trouve point indifféremment dans tous les terrains, *ibid.*; terrains qui en sont constamment privés, *ibid.*; terrains houillers, *ibid.*; deux principales formations, *ibid.*; nature des roches qui les constituent, 92; pays des grès, *ibid.*

Les couches de ces terrains se répètent et forment des espèces de séries, 93; la houille y forme ordinairement plusieurs couches superposées, exemples, *ib.*; leur épaisseur varie et devient quelquefois considérable, *ibid.*; espèce particulière de minerai de fer qui accompagne les houilles, *ib.*; situation particulière des principales houillères, 94; pays calcaires, *ib.*; les houilles de ce terrain existent souvent à de grandes hauteurs, exemples, 95.

De la recherche des houilles et des indices de leur présence, 96; manière de procéder dans cette recherche, 97; indices faux des charlatans, 99; en quoi consiste la découverte d'une couche de houille, 100; travaux de recherches, *ibid.*

Opinion la plus généralement adoptée sur l'origine de la houille, 104; ce combustible paraît être dû à des amas de parties ligneuses, preuves à l'appui, 105.

Des principales mines de houille et de leur produit annuel, 106; l'Angleterre et l'Ecosse renferment les plus grandes exploitations de houille d'Europe, *ibidem*; grands moyens d'économie dans l'extraction et le transport, *ibid.*; quarante départemens de la France renferment aussi des gîtes de ce combustible fossile, 107; la consommation n'est point proportionnée à cette richesse, 108; produit actuel de ses houillères, *ibid.*; importation de la houille anglaise en France, 1817, 110; la Belgique, ses houillères, *ibid.*; houillères allemandes, *ibid.*; les pays du nord sont à peu près dépourvus de houille, 111; houil-

lères peu importantes du reste de l'Europe, *ibid.*; la houille paraît très-répandue et très-employée à la Chine, soit pour le chauffage domestique, soit pour le service des arts et métiers, *ibid.*; indices de houille en Asie, en Afrique, dans les deux Amériques, à la Nouvelle-Hollande, etc., 112; usages et importance de la houille, *ibid.*; tableau des contrées où l'on se livre à l'exploitation de la houille, opposées à celles qui la négligent, 113; essais faits en France pour substituer la houille brute au charbon de bois, dans la fabrication du fer, 115; établissemens français où l'on traite les minerais de fer, de cuivre, de plomb, au charbon de houille, 116; à poids égal la houille dégage beaucoup plus de chaleur que le bois, 117; expérience à l'appui, *ibid.*; dans l'état actuel, elle ménage une quantité énorme de bois pour les travaux métallurgiques, 118; divers produits retirés de la distillation de la houille, *ibid.*; règles à observer dans la construction des foyers domestiques où l'on veut brûler de la houille, 119; raisons qui se sont opposées à ce que l'emploi n'en soit pas plus général en France, 120; les Anglais s'y sont également refusés dans l'origine; motion d'un membre du parlement contre son emploi sous le règne d'Elisabeth, 121; opinion de Franklin sur la nécessité de brûler de la houille en France, *ibid.*; travaux des ingénieurs français sur la houille, 122.

Houille compacte, III, 374; objets d'ornement fabriqués avec du charbon de terre, *ib.*; en quoi elle diffère du jayet.

Houille grasse, I, 81; ses caractères ou propriétés, *ibid.*; sa manière de brûler favorable à certains arts, nuisibles à d'autres, 82; son gissement, *ibid.*; susceptible de deux combustions, 83; sa valeur comparative, 87; son prix dans les ports de France; son prix sur le carreau des mines, *ibid.*

Houille pyrophorique, I, 89.

Houille sèche, I, 88. Ses caractères ou propriétés, sa manière de brûler, son gissement dans la nature, *ib.*; usages auxquels elle est propre, 89; elle s'enflamme spontanément, *ib.*; moyen de l'éteindre, *ibid.*

Huile de Gabian, I, 140. Voy. *Bitume pétrole*.

Huile de vitriol, ou *acide sulfurique*, I, 325.

Humboldt et *Bonpland*. Font connaître le guano, I, 77; observations de ces deux savans voyageurs sur les Ottomaques, mangeurs de terre, 229; quantité du mercure employé en Amérique pour l'extraction de l'argent, 540; leurs observations sur l'argent sulfuré de Pampar, au Mexique, 551; évaluation du produit des mines d'argent d'Amérique, 562 et suiv.; évaluation des lavages d'or du Brésil, 608; du Mexique, du Pérou et de Buénos-Ayres, 609.

Humus, I, 3; ne doit point être confondu avec la terre végétale; il n'appartient point au règne minéral, *ibid.*

Hyacinthe, III, 229, 231.

Hyacinthe la belle, III, 231.

Hyacinthe brune, III, 233.

Hyacinthe de Ceylan, III, 233.

Hyacinthe de Compostelle. Voy. *Quarz rouge*, III, 261.

Hydrocérames, vases destinés à rafraîchir l'eau, de la manufacture de M. Fourmy, III, 13.

Hydrogène carboné, provenant de la distillation de la houille, n'est pas pur, I, 335; on ne peut le brûler dans cet état, 336; il faut le soumettre au lavage avant de le conduire dans les gazomètres, et de là dans les conduits, *ibid.*

Hydrophane, III, 296; ses caractères; sa propriété de devenir transparente dans l'eau, en fait le plus grand mérite; elle s'irise quelquefois, 297; remarques de M. Buisson; augmentation du poids des hydrophanes que l'on fait séjourner dans l'eau, *ibid.*; exemples: opinion sur l'origine de cette pierre, 298; preuves à l'appui. Lieux où l'on trouve les plus belles hydrophanes, ou celles qui opalisent dans l'eau, 299; plusieurs autres substances acquièrent un commencement de lucidité dans l'eau, *ibid.*; la plupart deviennent d'une couleur plus vive, 300.

Hypersthène, III, 351; pierre nouvelle pour les lapidaires.

I.

Idocrase, III, 323; ses caractères; lieux qui fournissent les plus belles pierres avec lesquelles on pourrait la confondre, 324.

Imbibition. Opération métallurgique qui a pour but d'enlever l'argent de ses minerais à l'aide du plomb, I, 573.

Ingenhouz. Ses expériences sur la végétation, I, 1.

Inquartation. Opération par laquelle on procède à l'essai du titre de l'or, I, 594, 617.

Iris. A quoi ils sont dus, III, 175.

Iris. Quarz irisé, III, 252.

Iu, pierre célèbre chez les Chinois, qui répond à notre jade, III, 343.

J.

Jade. Voy. *Felspath compacte jadien*, t. III, p. 343.

Jais. Voy. *Lignite jayet*, I, 151, et III, 372.

Jameson. Observations sur les spinelles trouvés parmi le platine natif, I, 635.

Jaquet. Chef de l'atelier du moulage des statues du Louvre; notes sur le plâtre propre à cet usage, II, 115.

Jargon, III, 229.

Jars. Ses voyages métallurgiques, I, 102; avait proposé d'utiliser la blende.

Jaspes, III, 304; ils forment la troisième espèce de notre genre quarz, *ibid.*; leur opacité et leur cassure terne les caractérisent, *ibid.*; leur gissement, 305; usages, *ibid.*; emploi chez les anciens, *ib.*; variétés, 306.

Jaspes agates, III, 312; abondance des jaspes en Sicile, 313; autres gissemens de jaspes, 314.

Jaspe bijoutier, III, 284.
Jaspe blanc, très-rare, III, 306.
Jaspe bleu, III, 307.
Jaspe brun, III, 308.
Jaspe brun avec bismuth en dentrites, III, 312.
Jaspe à dendrites vertes, III, 311.
Jaspe égyptien, III, 310; son gissement.
Jaspes fleuris, III, 312.
Jaspe jaune, III, 307.
Jaspe jaune tigré de noir, III, 311.
Jaspes noirs, III, 308.
Jaspe œillé, III, 309.
Jaspe rouge, III, 306.
Jaspe rubanné de Sibérie, III, 308; autres jaspes rubannés, 309.
Jaspe sanguin, III, 283.
Jaspes verts, III, 307.
Jayet. I, 151. Voyez *Lignite jayet*.
Jayet, III, 372; ses caractères, *ibid.*; c'est une espèce particulière de charbon de terre, *ibid.*; lieux où on le trouve et où on le travaille, boutons, chapelets, colliers de jayet, *ibid.*; plaques d'ornement exportées en Turquie, 373; manière de le travailler en Languedoc; évaluation des produits de ces fabriques, *ibid.*; proverbe, *ibid.*; il ne faut point confondre ce jayet avec le jais artificiel qui est un verre noir.
Jeannety. Manipulation du platine en grand, I, 636.
Jeffris. Son traité du diamant et de la perle, III, 195; sa méthode d'apprécier la valeur du diamant, *ibid.*
Jirou. Expériences comparatives faites sur les pouzzolanes françaises et italiennes dans le port de Cette, II, 132.
Jonia. Voyez *Topaze*, III, 219.
Jouannet. Sa dissertation sur les armes gauloises fabriquées avec le silex, III, 135.

K.

Kaneelstein. Voy. *Essonite*, III, p. 233.
Kaolins, ou *terre à porcelaine*, III, 20; d'où proviennent ces terres, leur gissement; le felspath en se décomposant leur a donné naissance, *ib.*; elles ne contiennent plus de potasse, ce qui les distingue chimiquement du pétuntzé ou felspath non altéré, *ibid*; caractères généraux des kaolins, 21; leur composition, leur disposition dans le sein de la terre, *ib.*; l'identité des terrains qui les recèlent peut aider à les découvrir; exemples des principaux kaolins connus, *ibid.*

Abondance des kaolins de France, et multiplicité des manufactures de porcelaine, 30; il serait à souhaiter que l'on en découvrît encore de nouveaux gîtes et que l'on pût fabriquer de la porcelaine commune avec de la houille, 31.
Kaolin d'Angleterre, III, 30.
Kaolin de la Chine et du Japon, III, 26; prix de cette terre à la Chine, 27.
Kaolin de Saint-Yriex. Employé à la manufacture royale de Sèvres, III, 22; sa préparation sur place, son prix à la carrière, et rendu à Paris; décou-

vert par Villaris en 1760 ; autres kaolins de France.
Kaolin de Saxe et de Prusse, III, 29.
Kaolin de Sibérie. Détails sur son exploitation et sa préparation, III, 24.
Kaolin de Vicence, ou *terre de Schio*, III, 28.
Karat. Poids de 4 grains avec lequel on pèse le diamant. Origine du mot *karat*, III, 190.
Karat de titre. C'était la vingt-quatrième partie du poids d'un lingot d'or, l'or pur était au titre de 24 karats, etc. I, 590; on divise aujourd'hui le titre de l'or en millièmes, etc., *ibid.*
Karature blanche, *karature rouge*, I, 589; alliage de l'or avec l'argent et avec le cuivre.
Kermès minéral, I, 226 et 646.
Kermès minéral natif. V. *Antimoine oxidé*, I, 646.
Kiène. C'est le nom du natron à la Chine, I, 292.
Kiess. Voy. *Cadmie*, I, 523.
Kin-Kang-Chi. Nom du diamant à la Chine, III, 88.
Kins. Instrumens de musique fabriqués à la Chine avec du jade, III, 347.
Klaproth. Ses analyses des bronzes antiques, I, 470; de l'étain oxidé, 491.

L.

La Faye. Sa méthode d'éteindre la chaux, t. II, p. 150; vaisseaux vinaires ou citernes construites en ciment, 154.
Laillevault. Son travail sur les cendres de Beaurain, I, 69.
Laiton. Alliage de cuivre et d'oxide de zinc, I, 468; nombreux usages de cet alliage, 469.
Laiton, ou *cuivre jaune*, I, 521; sa densité, *ibid.*; laiton laminé filé, *ibid.*; ses usages multipliés, *ibid.*; consommation énorme faite par l'horlogerie; la fabrication des épingles, ou les formes des papeteries, 522; composition des laitons en feuilles et des laitons en fils, *ibid.*; presque tous les laitons sont attirables à l'aimant, cause de ce phénomène, *ibid.*
Lalande fils. Note sur l'exploitation de l'ocre rouge des Cafres, II, 458.
Landry (M°). Beau magasin des ouvrages d'alabastrite de Volterra, établi à Paris, II, 414.
Lapis lazuli, III, 351; ses caractères, sa belle couleur, 352; ses usages dans la bijouterie et dans la peinture, 353; lieux où on le trouve, *ibid.*; employé avec profusion à Saint-Pétersbourg dans le palais d'Orlof, *ibid.*; employé par les anciens graveurs, *ibid.*; employé dans la mosaïque de Florence, 354. Voy. *Outremer*.
Lapis mutabilis Voy. *Hydrophanes*, III, 299.
La Place. Perfectionne la découverte de Pascal, et publie des formules pour mesurer exactement les hauteurs par le baromètre, I, 539.
Lasteyrie. Son traité sur le plâtre, I, 63; son opinion sur sa manière d'agir comme amendement, *ibid.*; notes sur l'exploitation des ardoisières

les qualités diverses des pierres à fusil de différentes couleurs, par rapport à leur dureté, à leur énergie, et à la quantité de feu qu'elles produisent en frappant sur la batterie, III, 142.

Luscaris Appareil et moyens employés pour le transport du rocher de granit qui sert de piédestal à la statue équestre du czar Pierre, II, 35.

Luts. Espèces de ciemens dont on se sert pour ajuster les différentes parties des appareils de chimie et de distillation, II, 157.

M.

Mácle, III, 357; singulière pierre marquée d'une croix noire, *ib.*; lieux où on la trouve, 356; elle entre dans les armoiries de la maison de Rohan, 358.

Macquart détails sur l'exploitation du kaolin de Sibérie, III, 24.

Magnésie plastique, ou *écume de mer*, III, 32; ses caractères distinctifs, *ibid.*, employée comme terre à porcelaine, 33; son gissement, *ib.*; pipes fabriquées en Crimée avec cette terre, 34; préparation et perfectionnement des pipes dites d'*écume*.

Magnésie sulfatée, sel d'Epsom, sel amer, sel de Sedlitz, sel d'Angleterre, I, 211; ses caractères, son analyse, *ib.*; son gissement; lieux qui le fournissent le plus abondamment, 212; ses usages en médecine, *ib.*; ne peut se confondre qu'avec le sulfate de soude; moyen de l'en distinguer, 306; assez rare en Europe, s'effleurit à la surface de certaines roches, *ib.*; on le prépare aussi avec des roches magnésiennes auxquelles on ajoute l'acide qui leur manque; exemple, 307; son prix à Paris, *ib.*; désignation de quelques lieux où l'on récolte et où l'on prépare ce sel, *ib.*; le sel d'Epsom abonde en Sibérie, 308; beaucoup de sources le tiennent en dissolution, entre autres celle d'Epsom en Angleterre, *ib.*; ses usages, *ibid.*

Magots. Caricatures chinoises, exécutées en talc glaphique, III, 368.

Maillat. Surnom d'une variété du fer carbonaté spathique, I, 376.

Malachite. Voyez *Cuivre carbonaté vert malachite*, I, 459; caractères de ce minerai de cuivre, III, 388; gissement, variétés et lieux principaux d'où l'on en extrait la plus belle qualité, *ibid.*; l'on en fait le plus grand cas, 390; beaux ouvrages exécutés avec la malachite, soit à Paris, soit en Russie, *ib.*; précautions prises par les ouvriers qui travaillent cette substance, *ibid.*; bloc de malachite remarquable par sa grosseur, 391.

Mal de Saint-Roch, II, 68; espèce de maladie endémique particulière aux hommes qui taillent le pavé de grès, *ib.*; mal analogue chez les ardoisiers du pays de Gênes, *ib.*

Malte, I, 143. Voy. *Bitume*.
Manganèse oxidé. Pierre de Périgueux, magnésie des verriers et des peintres, I, 226; ses caractères, ses variétés; il contient une forte dose d'oxigène, 227; il sert de base à l'appareil désinfectant de Guiton-Morveau, *ib.*; description de l'appareil et doses du mélange, *ib.*; le manganèse oxidé entre dans la composition d'une pommade contre les maladies de la peau, 228; caractères et usages du manganèse oxidé dans les arts, 682 et 683; il abonde dans la nature, *ibid.*; il est employé dans l'art de fabriquer le verre, III, 65; caractères distinctifs entre ce minéral et certains minerais de fer, 66; propriété particulière à l'oxide de manganèse, *ib.*; variétés les plus connues dans les arts et les plus renommées, *ib.*; leurs usages 67, leur prix, 68.
Manganèse rose, III, 386; jolie substance couleur de fleur de pêcher, employée en Russie à divers objets d'ornement, *ib.*; joli vase exécuté avec cette matière, *ib.*; son prix, *ib.*
Marbre, II, 268; on ne doit point appliquer ce nom à toutes les roches qui entrent dans la décoration des édifices; caractères distinctifs des marbres proprement dits; c'est par erreur que l'on a attribué une très-grande dureté au vrai marbre, 269; température du marbre, 270; divers arrangemens méthodiques des marbres; en quoi ils pèchent, 271; méthode géologique; méthode de Daubenton fondée sur les couleurs; développement de l'arrangement et de l'ordre suivant lequel on les a décrits dans cet ouvrage, 272; méthode historique et géographique adoptée pour les grandes divisions, *ib.*; marbres unis, marbres bariolés, marbres coquilliers, marbres lumachelles, marbres cipolins, marbres brèches et marbres poudingues. Tous les marbres connus peuvent trouver leur place dans l'une de ces sept espèces, *ibid.* et suivantes.
Marbre (flexibilité du), II, 433.
Marbre africain, II, 295; sa description et son prix rendu à Paris, *ib.*
Marbres antiques, II, 274; marbres dont les carrières sont perdues, ou qui ont été employés par les anciens, *ib.*
Marbre blanc. Employé par les peintres chinois, II, 393.
Marbre blanc de Carrare, renvoyé aux marbres modernes d'Italie, II, 281.
Marbre blanc flexible, II, 278.
Marbre blanc grec, ou *marbre coralitique*, II, 276; principales statues antiques sculptées avec ce marbre, 277.
Marbre blanc grec magnésien, II, 279; employé au temple de Sérapis à Pouzzole; caractères particuliers à ce marbre antique, 280.
Marbre blanc de Luni en Toscane. L'Apollon et plusieurs autres statues antiques ont été sculptées avec ce marbre, II, 280.
Marbre blanc du mont Hymette en Grèce, II, 281; premier marbre étranger introduit à Rome; statue originale du Méléagre, *ibid.*
Marbre blanc du mont Pentèles, ou *marbre pentélique*, II, 275; principales statues antiques sculptées avec ce mar-

Marbre blanc de Paros, II, 274; principales statues antiques sculptées avec ce marbre, 275.

Marbre blanc, statuaire de Carrare, II, 341; cinq carrières principales, Gnestola, Zampone, Ravacione, Fosse di Angeli Betullio, 343; mode d'exploitation, 344; moyens de transport, *ib.*; l'exploitation de ce marbre remonte au temps de *Jules César*; aujourd'hui le beau marbre statuaire y devient de plus en plus rare, 345; prix des différentes qualités de ce marbre rendu à Paris; exportations de colonnes toutes faites, pour la décoration des mosquées, *ib.*; ateliers de sculpture établis à Carrare même, *ib.*

Marbre blanc translucide, II, 278.

Marbres blancs antiques, II, 274.

Marbres blancs de Gênes, II, 345.

Marbres blancs de Padoue, II, 346.

Marbres blancs de Saint-Julien, près de Pise, II, 346.

Marbres blancs de Val d'Orco, près Turin, II, 346; mausolées des rois de Sardaigne, etc.; autres marbres blancs, 347.

Marbres blancs (autres), moins connus et dont il ne reste que de petites masses, II, 282; les marbres blancs ont été employés long-temps avant les marbres de couleur, *ib.*

Marbre bleu antique, rare et recherché, II, 289.

Marbre bleu-turquin de Carrare, II, 348; son prix à Paris, 349.

Marbre brèche antique de Porte-Sainte, II, 297.

Marbre brèche arlequine antique, II, 296.

Marbre brèche jaune antique, II, 296.

Marbre brèche de Memphis, II, 311; son prix rendu à Paris, 312.

Marbre brèche des Pyrénées, II, 332.

Marbre brèche rose antique, II, 296.

Marbre brèche de Saint-Romain, II, 313.

Marbre brèche de Tarentaise, II, 361.

Marbre brèche vierge antique, II, 298; on ne connaît qu'un seul tombeau de ce précieux marbre, *ib.*

Marbre brèche violette, II, 291; il ne faut point le confondre avec le marbre africain. *ib.*; description de ses différentes variétés, 293; ses carrières et son prix rendu à Paris.

Marbres brèches, rouges et blancs antiques, II, 297.

Marbre brocatelle de Moulins, II, 302.

Marbre brocatelle de Tortose, vulgairement *Brocatelle d'Espagne*, II, 373; très-employé en France, et même en Italie; son prix à Paris, 374.

Marbre de Campan, II, 328, 329.
Campan isabelle;
Campan rouge;
Campan vert.
Ces trois variétés appartiennent au même marbre, et se trouvent souvent dans le même bloc, II, 329; il se détériore par suite de l'exposition à l'air, *ib.*; son prix rendu à Paris, 330.

Marbre cervelas, II, 289; ses couleurs et leur disposition lui ont valu ce nom, *ibid.*

Marbre cipolin antique, II, 287; tous les marbres cipolins ren-

ferment du talc en veines ou en zones droites ou contournées, *ib.*; ils s'altèrent à la longue par le contact de l'air et de la pluie, 288; colonnes du temple d'Antonin et Faustine à Rome, *ib.*; variété rare rapportée de la Grèce; colonnes du Musée royal de Paris; son prix à Paris, *ib.*

Marbre fleur de pêcher, II, 298.

Marbre grand antique, II, 291; c'est une grande brèche, 292; ce qui constitue la belle qualité de ce marbre, *ib.*

Marbre griotte, II, 315; prétendue griotte d'Italie, 316; prix de ce marbre rendu à Paris.

Marbre jaune antique, II, 290; on peut y rapporter plusieurs variétés de marbres jaunes, *ib.*; colonnes du Panthéon de Rome; situation présumée des carrières de ce beau marbre, *ibid.*

Marbre jaune de Sienne, II, 357; prix rendu à Paris.

Marbre lumachelle jaune antique, II, 299; il est excessivement rare dans le commerce; il ne se rencontre qu'en très-petites pièces; on assure que l'on en apporte de l'Inde.

Marbre lumachelle noir et blanc antique, II, 300; connu vulgairement sous le nom de *drap mortuaire*, *ib.*

Marbre lumachelle de Bourgogne, II, 313.

Marbre lumachelle de Carinthie, vulgairement *lumachelle opaline, noble* ou *chatoyante*, II, 392; ce précieux marbre est plutôt du ressort des lapidaires et des lithoglyptes que de celui des simples marbriers, 393.

Marbre noir antique, ou *marbre de Lucullus*, II, 282; carrières antiques retrouvées par Faujas, près d'Aix-la-Chapelle; ce marbre est très-rare et très-cher, 283; sa couleur est infiniment plus intense que celle des autres marbres noirs, *ibid.*

Marbre occhio di pavone, II, 291.

Marbre onyx des anciens. Voy. *Albâtre calcaire*, II, 396.

Marbre pavonazzo, II, 291.

Marbre petit antique, II, 289; il ne doit point être scié dans le sens transversal; il faut lui conserver son lit de carrière, *ibid.*; lieu d'où on l'extrait, *ibid.*

Marbre petit gris, ou *petit granit*, II, 386; très-employé à Paris; son prix.

Marbre poireau, II, 287; sa texture particulière, sa composition; les carrières en sont perdues, *ib.*

Marbre polcheverra, dit *vert d'Egypte*, ou *vert de mer*, II, 349.

Marbre portor, II, 350; situation de ses carrières et détails relatifs à leur exploitation, 351; prix de ce marbre sur place et à Paris, 352.

Marbre portor de Saint-Maximin, département du Var, II, 337.

Marbre rose, n'est qu'une variété de la brèche violette, II, 294.

Marbre rouge antique; ses caractères distinctifs; ses variétés; statues et autres monumens antiques sculptés avec ce marbre, II, 284.

Marbre rouge de Languedoc, vulgairement *Languedoc*, II, 308; il sert à la décoration d'une foule de monumens,

exemples, *ib.*; son prix rendu à Paris, 309.
Marbre rouge de Vérone, II, 360; amphithéâtre de Vérone, tombeau de Pétrarque, *ib.*
Marbres rouges et blancs antiques, II, 290; il est difficile de les distinguer d'une manière certaine, 291.
Marbre royal de Philippeville, employé à la fontaine de l'éléphant, II, 390.
Marbre rubanné, nommé vulgairement *Sicile* ou *Sicile antique*, II, 364; son prix rendu à Paris, 365; autres marbres, *ib.* et suivantes.
Marbre ruiniforme de Florence, II, 358.
Marbre sarancolin, II, 330.
Marbre verde pagliocco, II, 289.
Marbre vert antique, verde antico, II, 285; on doit le considérer comme une brèche à base calcaire et à fragmens de serpentine, *ib.*; c'est le *Spartum* ou *Lacedæmonium* des anciens, *ib.*; ses carrières en sont perdues, *ib.*; il ne faut point le confondre avec les marbres verts des environs de Gênes; exemples de ce beau marbre pris parmi des monumens connus; son prix rendu à Paris, 286.
Marbre vert antique sanguin. Il renferme des restes de corps organisés, II, 286.
Marbres modernes, II, 301.
Marbres d'Allemagne, II, 383; comprenant ceux de Flandre, des Pays-Bas, de l'Allemagne proprement dite, de la Bavière, de la Carinthie, etc.
Marbres de l'Allier, II, 302.
Marbres des Alpes (Hautes-), II, 303.
Marbres d'Angleterre, II, 378; ils sont très-rares, *ib.*
Marbre d'Antin, II, 331.
Marbres de l'Ardèche, II, 305.
Marbres des Ardennes, II, 306.
Marbres de l'Arriège, II, 306.
Marbres de l'Aube, II, 308.
Marbres de l'Aude, II, 308.
Marbres des Bouches-du-Rhône, II, 310.
Marbre de Boulogne, II, 324.
Marbre de Bourbon, II, 302.
Marbre de Brabançon, II, 322.
Marbre de Caen, II, 312; son prix à Paris; son extrême ressemblance avec les marbres de Flandre.
Marbres du Calvados, II, 312.
Marbres de Corse, II, 339.
Marbres de la Côte-d'Or, II, 313.
Marbres des Deux-Sèvres, II, 314.
Marbre de Dinant (noir), II, 388; son emploi pour le carrelage des églises, pour les monumens funèbres, les inscriptions, etc., *ib.*
Marbres d'Ecosse, II, 379; marbre vert, vulgairement nommé *vert d'Écosse*, *ib.*
Marbres d'Espagne, II, 369; plusieurs marbres blancs statuaires exploités par les Maures, 360 et suiv.
Marbres du Finistère, II, 314.
Marbres de Fontaine-l'Evêque, II, 387; le prêcheur, le marqueté, le blanc et rouge et l'arlequin sont des variétés du même marbre, 388.
Marbres de France, II, 301; leur grand nombre a obligé de les partager par départemens; malgré cette abondance l'importation des marbres étrangers était considérable avant 1789, 302; la découverte des principaux marbres de France date du règne de Louis XIV, 340.

Marbres du Gers, II, 315.
Marbre de Givet, II, 306.
Marbres de la Haute-Garonne, II, 314.
Marbres de l'Hérault, II, 315.
Marbre de Hesse, II, 386.
Marbres d'Irlande, II, 380.
Marbres de l'Isère, II, 317.
Marbres d'Italie. Comprenant ceux du pays de Gênes, du Piémont, de la Savoie et de l'île d'Elbe, II, 341.
Marbres du Jura, II, 318.
Marbres du Lot, II, 319.
Marbre de Lucullus. Voy. *Marbre noir antique*, II, 282.
Marbres de Maine-et-Loire, II, 319
Marbres de la Marne (Haute-), II, 320.
Marbres de la Mayenne, II, 320.
Marbre de Namur (noir), s'exporte en Hollande sous la forme de carreaux, II, 388.
Marbres de la Nièvre, II, 321.
Marbres du Nord, II, 321.
Marbres du Pas-de-Calais, II, 323.
Marbre de Portugal, II, 378.
Marbres du Puy-de-Dôme, II, 325.
Marbres des Pyrénées (Basses, Hautes et Orientales), II, 326.
Marbres du Rhin (Bas-), II, 333.
Marbre de Russie et de Sibérie, II, 381.
Marbre de Sainte-Anne, II, 389.
Marbre de Sainte-Baume, II, 310, 337.
Marbre de Santa Porta-Fiorita, II, 291.
Marbres de Saône-et-Loire, II, 334.
Marbres de Sardaigne, II, 369.
Marbres de la Sarthe, II, 335.
Marbres de la Seine, II, 335.
Marbres de la Seine-Inférieure, II, 336.
Marbres de Seine-et-Marne, II, 336.
Marbres de Sicile, II, 364.
Marbres de Suède et de Norwége, II, 382.
Marbre de Tiree-y, l'une des Hébrides, II, 380; sa belle couleur rose et ses points verts le distinguent de tous les autres marbres connus.
Marbres du Var, II, 337.
Marbres de la Vienne, II, 338.
Marbres des Vosges, II, 338.
Marbrier (observations sur l'art du), II, 426 et suiv.; moyens employés pour polir les marbres, 430; diverses opérations pour y parvenir, *ib.*; dégauchi, premier poli, parfait brillant, poli relevé, 431; l'emploi de l'alun produit un faux poli, 432.
Marcassite. Voy. *Pyrite*, III, 386.
Marcel de Serres. Observations sur les pouzzolanes d'Agde, II, 126; son mémoire sur la source du bitume de Gabian, I, 141.
Marnage des terres, I, 44; époques reculées où cet usage remonte, *ib.*; saison la plus favorable pour l'exécuter, 45; précautions indispensables, 46; ses heureux effets, 47.
Marnes, I, 36; leurs caractères généraux, *ib.*; trois espèces, *ib.*; leur origine présumée, 37; leur situation géologique, *ib.*
Marne argileuse, I, 42; ses caractères, *ib.*; est susceptible de se mouler en briques, *ib.*; son gissement, 43; phénomènes qu'offrent les terrains qui en sont composés, *ib.*; des terres où chacune de ces trois espèces sont susceptibles d'être employées, 48; la marne est stérile par elle-même, 49;

son excès est nuisible, *ibid.*; ses bons effets ne se ressentent point la première année, *ib*; *qui marne récolte*, proverbe normand, *ib.*; on ne peut prescrire de proportion, 50; la marne est favorable aussi à l'amélioration des prairies artificielles, 51; marnes artificielles, *ib.*; auteurs qui ont traité de cette matière, *ib.*

Marne calcaire, I, 37; ses caractères, 38; manière de l'essayer, *ib.*; sert à faire de la chaux; la marne seulement est destinée à l'amendement, 39; elle s'exploite quelquefois à une assez grande profondeur, 40; exemples, *ib.*

Marne sableuse ou *siliceuse*, I, 41; ses caractères, *ib.*; produit de la chaux par la cuisson, 42.

Massicot, ou *minium natif*, I, 416.

Mastics des vitriers et des peintres; leur composition et leurs usages, II, 158.

Mattes. Matières aigres et cassantes qui proviennent de la première fonte du minerai de cuivre, I, 483.

Matthieu. Découverte du granit orbiculaire de Corse en place, II, 237.

Mawe. Son voyage métallurgique au Brésil, I, 606; dans les districts des mines d'or et de diamant, III, 184.

Mayer. Fait les premiers essais sur l'emploi du gypse dans l'agriculture, I, 61.

Médecine et l'art vétérinaire (minéraux employés dans la), I, 193; peu de minéraux proprement dits sont employés dans l'art de guérir, *ib.*; mais un grand nombre de médicamens proviennent du règne minéral, *ib.*; l'air et l'eau considérés comme minéraux médicinaux, 194; sels naturels, 195; combustibles, 216; métaux, 221; terres comestibles et médicamenteuses, 228; leurs diverses natures, *ib.* et suiv.; observations sur les bons effets de la chaux vive dans la composition du bétel, 239 et suiv.; amulettes, 241.

Melanteria. Nom d'un schiste graphite chez les anciens, II, 443.

Melinum. Nom présumé d'une espèce de craie chez les anciens, II, 455.

Memnon (colosse de), roche particulière avec laquelle il a été exécuté, II, 41.

Ménard la Groye. Observations sur la récolte du sel et de l'ammoniaque au sommet du Vésuve; emploi de ce dernier sel dans l'économie domestique, I, 283.

Mérat-Guillot. Préparation des ocres rouges, II, 462.

Mercure, I, 222; ses caractères, son gissement, ses usages en médecine, 223.

Mercure doux. Voy. *Muriate de mercure*, I, [illegible].

Mercure métallique, ou *mercure coulant*, I, 527; son gissement dans la nature; principales mines d'Europe, 532; catastrophe arrivée à celle d'Idria, et ses suites, 533; histoire des mines d'Espagne, 534; mines de mercure du Nouveau-Monde, 535; leur produit annuel; préjugé chinois touchant le mercure végétal, *ibid.*; observations sur la fluidité du mercure, 536; degré de froid où le mercure cesse d'être fluide, 537; détails sur la solidification du

mercure par les moyens artificiels, *ib.*; son emploi dans la construction des thermomètres comparables, 538; il fait équilibre à la colonne d'air dans les baromètres, *ibid.*; il s'élève ou s'abaisse en raison de la densité de l'atmosphère ou de la hauteur du lieu où l'on transporte l'instrument, *ibid.*; services rendus à la physique et à la chimie par ce métal liquide, 539; le mercure s'amalgame avec plusieurs métaux, *ib.*; applications importantes de cette faculté à l'art d'extraire l'or et l'argent de leurs minerais, ainsi qu'à celui de dorer et d'argenter, 540; quantité de mercure employé à l'extraction de l'argent dans la Nouvelle-Espagne, *ibid.*; son emploi dans l'étamage des glaces, 541; couleurs et préparations mercurielles, 542; tremblemens produits par le mercure, *ibid.*; les anciens ont connu le mercure et quelques-uns de ses usages, 543; quantité du mercure importé en France en 1816 et 1817, 544.

Mercure muriaté, I, 531.

Mercure sulfuré. Employé en médecine par les Chinois, I, 223.

Mercure sulfuré ou *cinabre natif*, I, 529; ses caractères distinctifs avec plusieurs autres minerais rouges, *ibid.*; ses variétés, 530.

Mercure sulfuré bituminifère ou *hépatique*, I, 531; ses caractères, sa richesse en métal, *ibid.*; il abonde à Idria, 532.

Métal, ou *alliage de Corinthe*, I, 474; cause accidentelle de sa formation, *ibid.*; les chevaux de Venise sont, dit-on, faits avec ce précieux alliage, *ibid.*

Métal des cloches. Voy. *Bronze de cloches*, I, 471.

Métaux. Liste des 27 métaux connus jusqu'à ce jour, I, 687.

Meulets. Voy. *Pierres à aiguiser*, III, 70.

Mica, considéré comme verre à vitres, II, 191; ses caractères; lieux où on le trouve en grandes lames, 192; ses principaux usages, sa valeur, etc. *ibid.*; employé dans la construction des nouveaux habitacles ou boussoles marines, 484.

Mine d'acier. V. *Fer carbonaté spathique*, I, 374.

Mine de fer des marais. Voyez *Fer hydraté limoneux*, I, 373.

Mine de fer en grains. Voy. *Fer hydraté granuleux*, I, 372.

Mines douces, surnom du fer carbonaté devenu brun à l'air, I, 377.

Mine grasse; terme de mineur, I, 482; c'est le minerai qui est pur ou peu mélangé de gangue.

Mine noire; espèce de fahllerz amorphe qui abonde dans les exploitations de Servoz, en Savoie, I, 447; son analyse par Klaproth et Brédif, 448.

Mine de plomb (crayons de), II, 436.

Minerais, I, 245; définition du mot *minerai*, *ibid.*; division des minerais en deux classes, 246.

Minerais salins, ou *minerais* que l'on traite par lixiviation et par évaporation, I, 247.

Minerais que l'on traite par distillation ou fusion, I, 334; caractères généraux de ces minerais, *ibid.*; souvent opposés à ceux de leurs produits, *ib.*

Minerais combustibles, I, 335.

Minerais d'alun ou *de sulfate d'alumine*, I, 309; celui de la Tolfa paraît contenir l'alun

tout formé, il faut cependant le griller, *ibid.*; description de ce gîte, 309 et suiv.; indices d'un minerai analogue en Auvergne, dans les Monts-Dor, 311; les minerais schisteux en contiennent les principes moins un (l'alkali), *ibid.*; ils ont besoin d'être grillés, 312; on peut diviser ces minerais en quatre espèces, savoir : l'alun natif, l'alun volcanique l'alun schisteux, et l'alun des tourbes, 313.

Minerais d'ammoniaque muriatée ou *de sel ammoniaque*, I, 304; ils sont peu répandus dans la nature, *ibid.*

Minerais d'antimoine, I, 640; il en existe un seul, c'est l'antimoine sulfuré, *ibid.*; il est très-commun dans la nature, 642.

Minerais d'argent, I, 545; ils sont nombreux, les principaux sont l'argent natif, l'argent sulfuré et l'argent muriaté, *ibid.*; certains minerais de plomb et de cuivre contiennent assez d'argent pour être exploités, *ibid.*; deux méthodes pour traiter ces minerais, 572; *la liquation et l'amalgamation*, *ibid.*; détails sur l'amalgamation préférable à la liquation, 577.

Minerais d'arsenic, I, 653; quels sont les minéraux que l'on peut considérer comme étant des minerais d'arsenic, *ibid.*; l'arsenic se trouve sous quatre états différens dans ces minerais, *ibid.*; caractère commun à tous les minerais arsenicaux, 654; des principales usines où l'on fabrique les sulfures et l'oxide d'arsenic, 665.

Minerais de bismuth, I, 648; le bismuth natif est la seule espèce que l'on puisse exploiter avec bénéfice, *ibid.*; lieux d'où on l'extrait, 650; son traitement, *ibid.*

Minerais de bitume ou *de goudron minéral*, I, 353; les houilles proprement dites sont des minerais de bitume, *ib.*; on les traite par distillation, *ib.*; procédé du lord Dundonald, importé en France par Faujas, 354; premiers essais faits en France vers 1784 sous les yeux de Buffon, *ib.*; proportions diverses du bitume contenu dans différentes espèces de houille, d'après Faujas, et d'après des essais faits nouvellement à Birmingham, 355.

Minerais de borax ou *de soude boratée*, I, 292; ces minerais sont le borax lui-même plus ou moins impur; lieux d'où on le retire, *ib.*

Minerais de chrôme, I, 683; chrôme ferrifère, 684; chrôme oxidé silicifère, 685; serpentines chrômifères.

Minerai de cloche. V. *Étain sulfuré*, I, 493.

Minerais de cobalt. Deux espèces seulement sont exploitables, I, 666; le cobalt gris et le cobalt arsenical, *ibid.*; on ne les traite point pour en retirer le métal, mais simplement l'oxide qui donne une belle couleur bleue, 667; leur traitement métallurgique, 673; énumération des principales usines où l'on traite ces minerais, 678 et suiv.; leur produit annuel, 680.

Minerais de cuivre, I, 440; ils sont nombreux, *ib.*; moyens certains d'en reconnaître la nature ou caractères généraux, 442; l'art de les traiter n'a point présenté dans l'origine

les mêmes obstacles que ceux qui accompagnèrent les premières fontes de fer, 481; préparations mécaniques de ces minerais, 482; leur traitement métallurgique, 483.

Minerais d'étain, I, 489; Il n'en n'existe qu'un seul, c'est l'étain oxidé, *ibid.*; l'étain natif est contesté, l'étain sulfuré est très-rare, *ibid.*; essai en petit de ce minerai, 493; son traitement métallurgique, 508; ses préparations mécaniques, *ibid.*

Minerais de fer, I, 359; quels sont les minéraux compris dans ce chapitre: ils sont seulement au nombre de cinq, *ibid.*; leur histoire, *ibid.* et suiv.; essai en petit des minerais de fer, 384; exemples, *ibid.*; le traitement des minerais de fer se divise en trois époques, *ib.*; première époque, lavage, grillage, rouissage, 385; seconde époque, fonte du minerai, 386; détails sur cette opération; troisième époque, conversion de la fonte ou gueuse en fer proprement dit, 388; détails sur cette opération, 389; méthode anglaise introduite en France, pour affiner la fonte à la houille, 391; minerais de fer qui sont susceptibles de donner immédiatement de la fonte, du fer et de l'acier naturel, 392.

Minerais d'hydrogène ou *de gaz inflammable*, I, 335; les differentes espèces de houilles soumises à la distillation produisent une forte proportion d'hydrogène, *ibid.*; la houille compacte ou cannel-coal est la plus riche en hydrogène, 336 et 338.

Minerais de manganèse, I, 682; ils sont employés dans les arts tels qu'ils sortent de leurs gîtes, *ib.*; on n'en extrait point le métal, *ibid.*; les autres espèces du genre sont rares, mal connues et d'aucune utilité, 683.

Minerais de mercure, I, 527; il n'en existe réellement que deux; le mercure natif et le mercure sulfuré, *ibid.*; leur gissement général, 532; leur traitement métallurgique, 543; leur essai en petit, 544; procédé chinois, *ibid.*

Minerais metallifères. I, 357; leur traitement exige une ou plusieurs fusions; quelques-uns seulement renferment le métal à l'état métallique. On n'en connaît encore qu'une espèce; ses caractères sont analogues à ceux du platine pur, *ib.*; mode d'exploitation natif; le plus grand nombre le contiennent à l'état de combinaison ou minéralisé. Ces minerais sont donc les plus longs et les plus difficiles à traiter, *ib.*; ordre dans lequel on a décrit ces minerais, 358.

Minerais de natron ou *de carbonate de soude*, I, 290; un grand nombre de lacs produisent ce sel, *ib.*; autres lieux qui le produisent aussi, *ib.*; observations de Berthollet sur les lacs natron en Egypte, 291.

Minerais d'or, I, 580; on ne connaît jusqu'à ce jour que l'or natif; ses caractères sont à peu près les mêmes que ceux de l'or du commerce, *ibid.*; gissemens divers de ces minerais, 583; or disséminé dans le casalho, 606; exploitation de ce minerai particulier, *ibid* et suiv.; traitement métallurgique des minerais où

l'or est apparent, 616 ; détails sur l'amalgamation, l'inquartation et le départ, 617 ; traitement des pyrites aurifères, *ib.*

Minerais de platine, I, 630; analogues à la poudre d'or, 633.

Minerais de plomb, I, 412 ; il n'y en a qu'un proprement dit, *ibid.* ; d'autres minéraux qui ont le plomb pour base, se fondent conjointement avec lui, et ne doivent point être négligés, *ibid.* et suivantes ; il ne faut pas confondre avec ces minerais les substances connues dans le commerce sous les noms de *plombagine*, *plomb de mer*, ou même de *mine de plomb*, 423. (Voyez *Graphite*) ; traitement métallurgique des minerais de plomb, 437 ; méthode allemande, *ib.* ; méthode du grillage, 438 ; comparaison des deux procédés, *ibid.*

Minerais de potasse nitratée, de nitre ou salpêtre, I, 296. Ces minerais ne sont que le sel lui-même plus ou moins pur, *ibid.* ; la manière dont il se comporte sur les charbons ardens, fait facilement reconnaître les matières qui le contiennent, 296.

Minerais de sel ou *de muriate de soude*, I, 248 ; l'eau, les terres et les rocs salés sont des minerais de sel, *ib.* ; leur saveur suffit pour les faire reconnaître, *ibid.* Voy. *Soude muriatée*, 272.

Minerais de sel d'epsom ou *de magnésie sulfatée*, I, 306.

Minerais de sel de glauber ou *de soude sulfatée*, I, 295 ; l'eau de plusieurs lacs contient ce sel en dissolution ; sa saveur amère le fait reconnaître, *ibid.*

Minerais de soufre, I, 339 ; gissement de ceux qui le renferment tout formé, 340; principales mines de soufre en exploitation, 341 ; minerais qui contiennent le soufre à l'état de combinaison réelle, 345 ; pyrites de fer et de cuivre dont on l'extrait, *ibid.* ; principales mines où l'on traite ces minerais pyriteux, *ibid.* et 347.

Minerais de sulfate de zinc, de vitriol blanc ou *de gosslar*, I, 327 ; le principal minerai est le zinc sulfuré surnommé blende, 328 ; il est très-commun dans les mines, *ib.* ; ses caractères, *ibid.* ; traitement.

Minerais de vitriol vert ou *de sulfate de fer*, I, 317 ; il n'y a qu'un seul minerai qui produise ce sel, *ib.* ; caractères de ce minerai, ses formes cristallines, *ibid.* ; gissement, etc. *ibid.*

Minerais de vitriol bleu ou *de sulfate de cuivre*, I, 325; ils sont assez communs et ont quelques ressemblances avec les pyrites de fer, *ibid.* ; ils sont moins communs qu'elles, *ibid.* ; le cuivre pyriteux est le principal minerai dont on extrait ce sel, 326 ; ses caractères; son traitement n'est pas très-avantageux, *ibid.*

Minerais de zinc, I, 510 ; on connaît maintenant deux minerais de zinc ; le zinc oxidé et le zinc sulfuré, *ibid.*

Minéraux qui servent à la fabrication des sels, des combustibles et des métaux, ou *histoire des minerais*, I, 245.

Minéraux employés dans l'*architecture* et la *décoration*, II, 1.

Minéraux employés dans le *dessin*, la *peinture* et la *litho-*

graphie, II, 436; crayons, *ibid.*; terres et ocres, 450; talc de Venise ou craie de Briançon, 469; outremer, 470; orpin, 473; cinabre, 474; chrômate de plomb ou plomb rouge, *ibid.*; couleurs qui sont étrangères au règne minéral, 477; minéraux accessoires à la peinture, *ibid.*; tableau des principales couleurs minérales employées dans tous les genres de peinture, II, 478; blancs, bleus, verts, *ibid.*; jaunes, rouges, 479; bruns, noirs, 480.

Minéraux employés dans les arts mécaniques, III, 1.

Minéraux dont on fait usage dans l'art d'*user*, de *tailler*, de *polir* et de *brunir* les corps, III, 85.

Minéraux employés dans la *bijouterie* et la *joaillerie*, ou *Histoire des pierres précieuses*, III, 145. Voy. *Pierres précieuses*.

Miremont (*Tessière de*). Sa méthode pour essayer les minerais de fer, I, 384; sa méthode pour essayer les minerais de cuivre, I, 452. Il est le premier qui ait importé en France le traitement métallurgique des minerais de plomb usité en Silésie, I, 437; en quoi il consiste, *ib.*

Miroir des Incas. Voy. *Pyrite*, III, 387.

Mispickel. Minerai d'arsenic, I, 661.

Moellons. Ceux de Paris sont composés de quartiers de lambourde, II, 12; qualités essentielles, 61; pierres que l'on doit préférer, *ib.*; moellons de silex meulière, leur prix rendus à Paris, 62; moellons de silex ordinaire, 63; moellons de lave ponceuse, *ib.*; moellons de tuf calcaire, *ib.*; moellon uniforme naturel, *ib.*; moellon plat, favorable à la maçonnerie en pierres sèches, 65, et aux clôtures rurales, *ibid.*; exemples; moellons employés à couvrir les maisons dans plusieurs parties de la France, *ib.*; usages des pierres plates dans les Alpes, *ibid.*

Molerat (les frères). Leur manufacture de briques faites par pression, II, 165.

Mollasse. Voy. *Grès verts*, II, 43.

Moire métallique; nouvelle préparation du fer-blanc et de l'étain découvert dans les ateliers de M. Allard, de Paris, I, 501; différens procédés pour moirer, *ib.*

Morée; nom d'une terre argilo-ferrugineuse, employée comme amendement dans le département de la Haute-Marne, I, 44.

Mortiers, bétons, cimens, stucs et *luts* (Observations générales sur les), II, 150; composition des mortiers ordinaires, *ib.*; la qualité de la chaux, la grosseur du sable et une foule d'autres circonstances en font varier la qualité, *ib.*; il est impossible de donner des proportions générales, 151; la solidification des mortiers n'est point encore bien connue, *ib.*; explication de ce phénomène, *ib.*; exemples à l'appui, *ib.*; objections, 152; exemples; de la composition de divers mortiers et cimens, 155 et suiv.

Mortiers hydrauliques. Voyez *Bétons*, II, 153.

Mosaique. II, 424; emploi des marbres dans les mosaïques romaines; emploi des marbres et des émaux dans les mosaï-

ques modernes, 425 ; du poli des mosaïques et des ouvrages de Florence, 426.
Moum. Chez les Perses on désigne ainsi le bitume naphte, I, 138.
Murdoch (W.). Réclame l'invention des thermolampes, I, 83.
Muthuon. Observations sur la richesse et la variété des marbres d'Espagne, et particulièrement sur ceux qui ont été employés par les Maures, et plus anciennement par les Romains, II, 377.
Mysi. Nom d'un vitriol que les anciens tiraient des fonderies de Chypre, I, 325.

N.

Nao-cha. Nom chinois de l'ammoniaque muriatée, t. I, p. 304.
Napione. Son opinion sur les paillettes d'or contenues dans les sables de certains fleuves, I, 585.
Naphte (bitume), I, 137.
Natrolithe. Nouvelle substance introduite dans la bijouterie, III, 355.
Natron, I, 207.
Natron, ou *soude carbonatée* I, 291 ; natron d'Egypte, du Thibet, de l'Inde, de plusieurs autres parties de l'Inde, du Mexique, d'Afrique, d'Europe, etc., 291 ; sa saveur le fait aisément reconnaître, *ib.* ; ses usages en Europe et à la Chine, 292.
Navier. Sur les contre-poisons, I, 659.
Neergaard. Mémoire sur la fabrique des objets d'ornement en porphyre, établie à Elfredalen en Suède, II, 215; renseignemens sur les marbres de Suède et de Norwége, II, 382.
Negrillo. Voy. *Argent antimonié sulfuré*, I, 553.
Newton. Remarques sur les alliages des métaux jaunes avec l'argent, I, 558; il pressentit la nature combustible du diamant, en raison de son éclat excessif, III, 180.
Nicolos. Voy. *Onyx*, III, 279.
Nitot. Sa méthode pour estimer le diamant, III, 196.
Nitre, ou *salpêtre*, I, 199 ; Voy. aussi *Potasse nitratée*, 296.

O.

Oasis, I, 5 ; sont dus à la terre végétale siliceuse, humectée.
Obsidienne, III, 363 ; verre volcanique, agate d'Islande ou pierre de gallinace, *ibid.* ; ses caractères, *ibid.* ; ses variétés, 364.
Obsidienne chatoyante ; estimée dans le nord de l'Europe, III, 366.
Obsidienne noire, III, 364; lieux où on la trouve, *ibid.* ; les anciens en ont fait grand cas, 365 ; fabrication de dards et de lames, *ibid.* ; usages dans les parures de deuil, dans la peinture, *ibid.* ; miroir à l'usage des paysagistes ; prix, 366.
Obsidienne verdâtre, III, 366, haches des incas, *ib.*

Ocres, II, 455; leurs caractères, 456; analyse de l'ocre de Bitry, *ibid.*; les ocres jaunes sont beaucoup plus communes que les ocres rouges, la plupart sont des produits de l'art, 457; exemples des ocres les plus connues, 457; ocres déposées par les eaux ferrugineuses qui s'écoulent dans les travaux souterrains des mines, 461; extraction, préparation et grillages des ocres jaunes, II, 461; prix des ocres du Berry sur place, *ibid.*; usages des ocres jaunes dans les divers genres de peinture, 462; usages des ocres rouges, leur prix, rendues à Paris, 463.

Ocre jaune d'Auxerre, II, 459; susceptible de se changer en ocre rouge, 461.

Ocre jaune de Bitry, II, 460.

Ocre jaune de Moragne, *ibid.*

Ocre jaune de Taunay, en Brie, II, 460.

Ocre jaune de Vierzon, II, 459; non susceptible de se changer en ocre rouge, 461.

Ocre de rhue. Lieux d'où on le tire, et son prix rendu à Paris, II, 463.

Ocre rouge d'Arménie, ou *bol d'Arménie*, II, 457.

Ocre rouge de Bucaros, II, 457.

Ocre rouge des Cafres, II, 458.

Ocre rouge d'Ormuz ou *rouge indien*, II, 458.

Œil de bœuf. Voy. *Felspath opalin*, III, 340.

Œil de chat. Voy. *Quarz chatoyant*; III, 262.

Œil du monde. Voy *Enhydre*, III, 289.

Œil de perdrix. Surnom de la bonne pierre meulière, III, 120.

Œil de poisson. Voy. *Felspath nacré*, III, 336.

Olivier-de-Serres. Recommande l'usage de la chaux dans l'amendement des terres, I, 52.

Onguent gris ou *napolitain*, préparation mercurielle, I, 542.

Onguent de Saint-Fiacre à l'usage des arbres et des greffes, sa composition, I, 14.

Onyx ou *agates onyx*, III, 276. leurs descriptions, *ibid.*; ce qui constitue un bel onyx, *ibid.*; trois variétés; usage principal de l'onyx pour l'exécution des camées, 277; on ignore d'où les anciens recevaient les beaux onyx qu'ils ont gravés et qu'ils désignaient particulièrement sous le nom de sardonyx. Onyx de Champigny près Paris, découvert par M. Gillet-Laumont; principaux camées de la bibliothèque royale de Paris.

Opale, III, 291; ses caractères, ses beaux reflets, à quoi ils sont dus; variétés de l'opale, III, 292; opale noble, orientale ou à flammes, *ibid.*; arlequine ou à paillettes, girasol, sombre, vineuse, 292; matrice ou prime d'opale. Lieux qui fournissent les plus belles opales, 293; leur gissement; opinion sur leur origine. Analogie avec les verres antiques décomposés, *ibid.*; opales les plus estimées, 294; prix des opales, *ibid.*; grande opale du cabinet impérial de Vienne, *ibid.*; valeur des matrices d'opale, *ib.*; matrice d'opale noircie par l'art, 295; taille ordinaire de l'opale. Les anciens ont connu l'opale et l'estimaient infiniment, *ibid.*; anecdote de l'opale de Nonius, 296; opale gravée non antique, *ibid.*: entourage ordinaire, *ibid.*

Ophite. Voy. *Porphyre vert antique*, II, 207.

Or, I, 580; ses caractères, ses propriétés, 581; action des rayons solaires concentrés sur l'or, 582; formes diverses sous lesquelles il se présente dans la nature, 583; gissement des minerais qui le contiennent, *ibid.*; or natif en place dans les roches, 584; or disséminé et peut-être combiné dans les pyrites, *ibid.*; or disséminé dans les sables mouvans, *ibid.*; or en pépites, *ibid.*; fleuves qui roulent de l'or; opinion de MM. Napione et de Bournon, 585; caractères distinctifs entre l'or et les différens minéraux qui en ont simplement l'aspect ou la couleur, 586; moyen de reconnaître les objets fabriqués avec des compositions qui imitent l'or, 587 et 591; l'or employé comme signe représentatif, 588; poudre ou sable d'or employée en place de monnaie, 588; l'or pur s'emploie rarement seul; il se trouve aussi très-rarement exempt de tout alliage, *ibid.*; couleurs de ses différens alliages, *ibid.*; or argental, *ibid.*; art du doreur, 595; divers genres de dorures, 596; fausse dorure ou couleur, *passer en couleur*, 597; divisibilité extrême de l'or: exemples, 598; monumens dorés en plein, 599; dépense faite pour la dorure du dôme de l'hôtel des Invalides à Paris, 599; propriétés médicinales de l'or, 601; travaux des alchimistes, 601; l'or se trouve dans la cendre des végétaux, 603; cendres des ateliers d'orfèvres, *ibid.*; l'or était bien connu des anciens, 604; momies dorées, bijoux d'or antiques, *ibid.*; contrées d'où les anciens tiraient l'or dont ils faisaient usage, *ibid.*; exploitations romaines, 605; énumération des principales mines modernes, *ibid.*; lavages d'or du Brésil, *ibid.*; leur exploitation, 608; mines et lavages de la Nouvelle-Grenade et du Chili, 609; mines et lavages du Mexique, du Pérou, de Buénos-Ayres, *ib.*; mines et lavages répandus en Afrique, 610; en Asie, 611; situation géographique du Pactole, *ibid.*; mines et lavages distribués dans l'Archipel indien, 612; seule mine de la Sibérie, *ibid.*; mines d'or situées en Europe, 613; la Hongrie possède les plus riches, 614; mines d'or situées dans les Alpes, *ibid.*; mines antiques, 615; opinion particulière sur l'influence du soleil dans la formation de l'or, 616; aperçu des quantités d'or et d'argent que l'on peut supposer être versées dans le commerce européen, année commune, 619; augmentation du prix des denrées et de la main d'œuvre causée par l'accumulation des matières d'or et d'argent, surtout depuis la découverte du Nouveau-Monde, 620; de l'or et de l'argent considérés comme marchandises et comme monnaies, 621; leur rareté n'est point la cause de leur valeur, *ib.*; diminution de valeur de l'or et augmentation du prix des denrées causées par la facilité d'exploiter les mines d'Amérique, 623; rapport de la valeur du blé avec celle de l'or et de l'argent chez les Grecs, 624; chez les Romains, 625; sous Charlemagne, *ib.*; table pour réduire les karats

en millièmes, 628; titres des principales monnaies européennes, 629.
Or battu, I, 600; diverses qualités, *ib.*; or d'épée, de pistolet et d'apothicaire, *ibid.*
Or blanc. Premier surnom du platine, I, 633.
Or de chat. C'est le mica jaune, I, 587.
Or en chiffons, I, 596.
Or en coquilles, I, 597.
Or de couleur. Diverses espèces, I, 600.
Or haché, I, 597.
Or moulu, I, 596.
Or massif. Combinaison artificielle du soufre avec l'étain, I, 501 et 600.
Orpiment ou *orpin*. Voy. *Arsenic sulfuré jaune*, I, 223 et 663; danger de son emploi, sa belle teinte l'avait fait rechercher pour la peinture des équipages, II, 473; on le remplace aujourd'hui par le jaune minéral. Lieux d'où on le tire, et sa valeur; il est employé par les peintres chinois, 474; appliqué nouvellement à la teinture des toiles, *ibid.*
Ottomaques. Habitans des bords de l'Orénoque, qui ne mangent que de la terre pendant plusieurs mois de l'année, I, 229.
Outremer, II, 470; on l'extrait du lapis lazuli, *ibid.*; on ignore encore quel est le principe colorant de cette belle couleur bleue. Travail de MM. Clément et Désormes, sur cette substance et sur l'art de l'extraire du lapis qui en est le minerai, 471; caractères distinctifs entre l'outremer et le bleu d'émail ou de cobalt, 472; prix de l'outremer, *ib.*; cause momentanée de la diminution de sa valeur, *ib.*; inaltérabilité de l'outremer, 473; preuves à l'appui.
Ouvrages de Florence. Sorte de mosaïque, II, 425; en quoi ils diffèrent de la mosaïque proprement dite, *ib.*; du poli des mosaïques et des ouvrages de Florence, 426.

P.

Pactole. Rivière aurifère qui coule en Lydie, I, 611; notice historique, allégorie, 612.
Pagodite. Voy. *Talc*, III, 368.
Pallas. Observe le mercure congelé naturellement en Sibérie, I, 537.
Palmier agatisé de Hongrie, III, 318.
Paravey. Mémoire sur les ardoises, II, 180.
Parmentier. Son opinion sur les cendres végétatives, I, 71.
Pascal. Inventeur de la méthode de mesurer les hauteurs barométriquement, I, 539; expérience faite sur le Puy-de-Dôme, *ibid.*
Patine. Pellicule verte ou noire qui couvre les médailles et les statues de bronze antique, I, 466.
Patrin. Usage de l'orpiment et du réalgar en médecine observé en Sibérie, I, 224; mercure congelé naturellement en Sibérie, 537; idées de ce célèbre naturaliste sur la position géographique des mines d'argent, 571; détails sur la mine d'or de Bérésoff, 612; son opinion sur la création de l'or, 616; observations sur des masses d'arsenic, 655; il propose l'emploi de l'arsenic pour préserver les bois de la

piqûre des tarets, 660 ; inconvénient de ce moyen, *ib.*

Paulistes. Aventuriers portugais établis au Brésil, et qui ont découvert les principales mines, I, 605.

Paung. Espèce de bétel indien, dans laquelle la chaux vive est employée, I, 240.

Pavés, II, 66. Toutes les pierres ne sont point propres à faire des pavés ; quelles sont celles que l'on doit préférer, *ib.* ; avantage du pavage des villes, *ib.* ; pavé de grès employé à Paris, *ib.* ; fabrication, 67 ; poussière fine qui s'échappe de ce grès, son influence sur la santé des ouvriers, *ib.* ; mal de Saint-Roch particulier aux ouvriers qui taillent le pavé, 68 ; mal analogue chez les ardoisiers du pays de Gênes, *ib.* ; carrières qui fournissent le pavé de Paris et des environs, *ibid.*

Pavé de basalte prismatique, II, 70 ; doit être préféré à tout autre pavé, *ib.* ; il en existe des carrières inépuisables sur les bord du Rhône et aux sources de la Loire, *ib.*, en Ecosse, en Irlande, en Amérique, 71 ; ce pavé durable et économique est éprouvé depuis long-temps à Montélimar, 72 ; il se pose comme celui de grès, *ib.* ; l'exploitation de ce pavé pour le midi de la France est une branche neuve de commerce et d'industrie, 73 ; le basalte est susceptible de donner des bornes taillées naturelles, exemples, *ib.*

Pavé calcaire, II, 69 ; exemples, *ib.*

Pavé de granit employé à Londres, II, 68. Les dalles viennent d'Ecosse, *ib.* ; estimation de la valeur de son entretien, *ib.* ; le lest des vaisseaux employé au même usage ; granit en blocs irréguliers employé par les anciens et par les modernes, exemples, 69.

Pavé de laves, II, 69 ; en blocs irréguliers à Rome, Naples, *ib.* ; *selce romano*, 70 ; *pietra forta*, sa couleur noire doit contribuer à augmenter la chaleur des rues de Naples, *ib.* ; autres villes de France et d'Italie pavées en laves, *ib.*

Pavé de Paris, II, 74 ; détails sur le pavage et l'entretien de cette grande ville, *ib.* ; prix de mille pavés provenant de six carrières différentes ; autres détails sur ces carrières, *ib.* et suiv. ; de l'entretien simple du pavé des rues de Paris, détail estimatif, 80 ; observations sur la pose du pavé de Paris, 82 ; surface totale des rues, places, quais et ponts pavés, 83 ; dimension rigoureuse du pavé d'échantillon ; sable ou gravier employé pour charger les formes, 84 ; relevés à bout, 85 ; détails sur les qualités des différentes sortes de pavés, 86 ; époque où l'on commença le pavage de Paris ; à qui l'on doit ce bienfait, 87.

Payen. Sa manufacture d'Ammoniaque, près Paris, I, 305.

Pelium. Voyez *Saphir d'eau*, ou *Dichroïte*, III, 240.

Peperino. Voy. *Tufs volcaniques*, II, 52.

Pépites. Morceaux d'or ordinairement arrondis qui se rencontrent de loin en loin dans les sables aurifères, I, 584 ; poids des pépites les plus célèbres par leur grosseur, *ib.*

Pépites de platine, grains de pla-

tine d'un volume extraordinaire, I, 630.
Pérat. Nom de la houille en gros monceaux, I, 86; son prix en France, *ib.*
Péridot, III, 324; ses caractères, *ib.*; lieux qui fournissent cette pierre, 325; faux péridot, *ib.*; cette pierre est peu estimée, *ib.*; proverbe, 326; valeur de cette pierre d'après M. Léman, *ib.*; taille reçue pour le péridot, moyen employé pour le polir, *ib.*; péridots remarquables par leur grosseur, *ib.*
Péridot du Brésil. Voy. *Tourmaline*, III, 327.
Pernolet. A fondu les voussoirs de la coupole de la halle au blé, les vasques et les lions du château d'eau, à Paris, I, 116.
Péron. Ses observations sur l'usage du bétel, I, 239.
Perronet. Sa collection lithologique, II, 55; expériences sur la solidité des pierres d'appareil, 56; machine propre à ces essais, *ib.*; méthode pour éprouver la dureté de ces pierres, 57; exemples.
Pesanteur spécifique, I, 592, III, 154; définition, axiome, 155; manière de procéder, *ib.*; exemples, 156; description de l'aréomètre de Nickolson, 157; nouvel instrument nommé trébuchet des lapidaires, et manière de procéder, 161 et suiv.; tables comparatives et manière de s'en servir, *ibid.*; exemples et détails.
Pétrole, I, 140. V. *Bitume.*
Pétrosilex. Voy. *Felspath compacte*, III, 343.
Petuntzé; couverte de la porcelaine ou felspath, III, 20.
Phéniciens. Ont été long-temps les mineurs et les métallurgistes des autres peuples de l'antiquité, I, 605; leurs tombeaux, etc.
Pierre, ou *mine d'aimant*, fer oxidulé, I, 359.
Pierre des Amazones. Voy. *Felspath vert céladon*, III, 340.
Pierre anglaise; employée dans l'art de préparer les peaux, III, 109.
Pierre d'Arménie. Voy. *Cuivre carbonaté bleu*, I, 456.
Pierre d'Avesnes. C'est le marbre de Rancé, département du Nord, II, 321.
Pierre à l'eau, douce; sert à polir l'or, III, 109.
Pierre à l'eau, rude; sert à polir l'argent et le cuivre; elle vient de Nuremberg, III, 110; une pierre analogue en Bretagne; son prix, *ib.*
Pierre d'écritoire chez les Chinois, III, 321; on présume que c'est un fossile.
Pierre de Florence. Voy. *Marbre ruiniforme de Florence*, II, 358.
Pierre de foudre. Voy. *Pyrite*, III, 386.
Pierre infernale. Voy. *Nitrate d'argent*, I, 561.
Pierre d'Italie. Voy. *Crayons noirs et de demi-teintes*, II, 442.
Pierre de Labrador. Voy. *Felspath opalin*, III, 338.
Pierre de lard. Voy. *Talc*, III, 368.
Pierre de liais ou *liais*, II, 8; liais férault, tendre, rose.
Pierre de lune. Voy. *Felspath nacré*, III, 336 et 337.
Pierre meulière, ou *silex molaire*, II, 62; ses bonnes qualités pour le moellon, *ib.*; elle est employée en Europe et en Asie pour la décoration des jardins paysagistes, *ib.*; on divise les pierres meulières en

deux classes, III, 118; meulières poreuses, meulières grenues, *ib.*; *Silex molaire*, ses caractères, son gissement, *ibid.*; les meules fabriquées avec ces pierres sont les meilleures de toutes, *ibid.*; principales carrières d'où on les extrait, 119; meules de la Ferté-sous-Jouare, de Domme, leurs prix, 120; meules de Bergerac, leur gissement et leur prix, 121 et 122; leur durée, *ibid.*; meules de la Ferté-sur-Loire près Nevers, *ib.*; œil de chat, œil de perdrix, surnom des pierres que l'on exploite dans les carrières, 123; elles sont renommées pour la belle farine qu'elles produisent, *ib.*; autres usages de ces meules, *ib.*; meules de Mairé et autres, *ib.*; extraction des meules d'une seule pierre, détails, 124; moyen singulier de détacher les meules entières, *ib.*; *Laves molaires*, 125; grande exploitation de Niedermennich, détails, exportation de ces excellentes meules, jusque dans les Antilles; les Romains ont connu ces meules, preuves à l'appui, 126; laves molaires exploitées en France, ou qui pourraient l'être, 127; *Tuf calcaire molaire*, *ibid.*; ses caractères, sa formation; exemple et prix d'un jeu de meule, 128; *Grès molaires*, *ib.*; quelle est l'espèce la plus favorable à cet usage, 129; les lieux qui fournissent cette roche en abondance, sont ceux qui renferment aussi des couches de houille, *ibid.*; prix, 130; *Poudingues molaires*, *ib.*; très-employés dans les moulins d'Angleterre, *ibid.*; *Brèches molaires*, *ibid.*; elles abondent dans les Alpes de la Savoie, où il existe plusieurs exploitations de meules, 131; autre exemple, *ib.*; *Granits molaires*, *ibid.*; exemples de quelques exploitations connues, meules factices de Suède et de Sicile, *ibid.*; observations générales sur les meules de moulins, sur la manière de les repiquer, sur la préférence à donner aux meulières poreuses, sur les meulières grenues; sur la couleur des meules, 135.

Pierre de Moka, III, 285, 287.

Pierre à mouches, I, 191; sa nature, son emploi dangereux, *ib.*; celle de la Chine est d'une autre nature, 192.

Pierre noire, II, 440.

Pierre ollaire, III, 48. Voy. *Stéatite à poteries*.

Pierre de Perigueux. Voy. *Manganèse oxidé*, III, 67.

Pierre à polir de Sonnemberg; sert à polir la bijouterie grossière III, 111; on trouve des pierres analogues à celle-ci ailleurs qu'en Allemagne; raisons qui s'opposent à ce que l'on puisse rivaliser avec ces exploitations, 112.

Pierre ponce, III, 99; sa nature, ses caractères, son extrême légèreté; gissement; d'où provient celle du commerce, *ib.*; usages, prix, importation en France, 100.

Pierre de riz. C'est un émail fabriqué pour imiter le jade chinois, III, 346.

Pierre rouge de Belgique employée à dresser certains ouvrages en cuivre, III, 109.

Pierre salée, II, 440.

Pierre du soleil. Voy. *Felspath aventurine*, III, 342.

Pierre de taille, II, 1.

Pierre de touche, V. *Trapp*, II, 261; (essai à la), en quoi il consiste, III, 116, et I, 590; conclusion que l'on doit tirer de cette épreuve pour le titre de l'or, 591; qualités essentielles aux pierres de touche, III, 116; nature de celle dont les bijoutiers font journellement usage. Lieux d'où on les tire, *ib.*; pierres de touche factices fabriquées en Angleterre et à Val-sous-Meudon, 117; la pierre d'Héraclée des anciens, était une pierre de touche, *ib.*; autres usages de la pierre de touche, *ibid.*

Pierre verte pour polir l'or; on l'apporte de Nuremberg, III, 110.

Pierre de Vulpino, II, 417.

Pierre qui nage. Nom de la pierre ponce à la Chine, III, 100.

Pierres d'aigle, ou *ætite*, I, 371.

Pierres à aiguiser, III, 69; on les divise en trois classes: *grès* ou *pierres arénacées*, 70; grès de Marcilly près Langres, *ib.*; grès de Passavent, de Celle, de l'Arche près Brives, 71; de Fleury près Ville-Dieu en Normandie, etc., 72; grès de Saint-Roch près Brives, employé à la manufacture d'armes de Tulle; autres grès, 72 et suiv.; grès pour les faux, ou pierre à faux, 73; gissement particulier des grès, *ib.*; pierre à faux de Lombardie; on ignore le lieu précis de cette exploitation, 74; pierre à faux de Normandie; il y en a de factices; leur fabrication près de Bayeux, *ib.*; autre manufacture analogue à celle-ci, 75; pierres à faux d'Alet en Languedoc, *ib.*; pierres à faux dites de Namur, *ib.*; pierre de Newcastle en Angleterre et de Weillheim en Bavière, 76; pierres enchasseuses, *ib.*; de même nature que les pierres à faux; mais de forme et de dimensions différentes, *ib.*; pierres de Chatellerault, 77; en usage dans les grandes manufactures de coutellerie de cette ville; autres pierres du même genre, *ib.*

Pierres à aiguiser calcaires, III, 80; pierres du Levant, ou pierres à l'huile; leurs propriétés et leurs usages; on ignore le lieu précis où on les exploite; leur prix, rendues à Paris; éclats de Jersey, roche particulière qui se brise en fragmens longs et minces, et qui sert aux corroyeurs, *ib.*; pierre de Paris, dite marne caillouteuse, pierre froide ou caillasse, 82; autres pierres calcaires servant aux mêmes usages; observations sur l'effet des différentes pierres à aiguiser, sur les instrumens tranchans, 83.

Pierres d'appareil, II, 1; les plus durables furent recherchées de tout temps, *ibid.*; exemples de monumens druidiques, 2; qualités exigées dans les pierres d'appareil ou pierres de taille, *ibid.*; nature des principales roches employées dans l'appareil ou l'architecture soignée, 3; qualités indispensables des pierres d'appareil, 55; collection de Perronet, 56; expériences faites par Perronet, Lesage, Gauthey et Rondelet; 57; du poids que chaque espèce de pierre est susceptible de supporter avant de s'écraser, 58; application aux colonnes gothiques, *ib.*; expériences faites sur la résistance de certaines

pierres, à l'effet du frottement; résultats comparatifs entre le marbre et le granit, 59; difficulté de distinguer les pierres qui s'altèrent à l'air et à la gelée, de celles qui résistent à l'influence de tous les météores, 61.

Pierres d'appareil (*de haut et de bas*), II, 5; pierres qui sont susceptibles de s'employer dans tous les sens, ou en délit, *ib.*; leur existence comparative, *ib.*; les pierres d'appareil sont plus tendres en sortant de la carrière qu'après une longue exposition à l'air, *ib.*; eau de carrière, 6; remarques de Lesage sur la dureté comparative des pierres noires, *ib.*; son particulier des pierres saines comparé à celui des pierres qui renferment des flaches, *ib.*; pierres d'appareil coquillières, exemples, 7; pierres qui noircissent à l'air, *ib.*; exemples des plus belles pierres d'appareil calcaires employées en Europe, 7.

Pierres d'appareil (expériences sur les), II, 55.

Pierres d'appareil employées dans la construction des grandes pyramides d'Égypte, 28.

Pierres d'appareil artificielles, II, 159; exagération de leur solidité; ouvrages publiés à ce sujet, 160; on ne doit point rejeter cette branche d'industrie; il existe plusieurs fabriques de ces pierres en Angleterre, 160; M. Fleuret s'est beaucoup occupé de ce sujet, et a publié un mémoire sur cet article.

Pierres d'appareil calcaires, II, 2; leurs caractères minéralogiques généraux, *ibid.*; elles sont excessivement communes dans la nature, *ibid.*; ce sont les pierres de taille par excellence, *ibid.*; leur disposition en bancs ou assises, facilite leur exploitation, 4; mode d'extraction, *ibid.*

Pierres d'appareil calcaires, employées en Allemagne, 26; pierres d'Oberkirchen en Hesse, 27; celles-ci forment les carrières les plus considérables de toute l'Allemagne, on les exporte, *ib.*; pierre de Pappenheim, 27; son usage en lithographie, *ibid.*; elle est exportée à Constantinople pour le carrelage des mosquées, 27; autres pierres calcaires d'appareil, *ib.*

Pierres d'appareil calcaires, employées en Angleterre, 26; pierre de Portland, *ibid.*

Pierres d'appareil calcaires, employées à Bordeaux, 16; à Besançon; pierres de Malpas, de la Cluse, etc., 21; départemens d'où l'on extrait les plus belles pierres d'appareil pour le service de la France, 21; principales pierres d'appareil calcaires du royaume des Pays-Bas; de Mayence; de Genève; de Chambéry et autres villes frontières de la France, 22 et 23; à Caen, pierre de Colombelle exploitée par les Anglais, 18; à Grenoble, pierres de Sassenage et de Fontanil, 20; à Marseille, pierres froides, 17; à Montpellier, pierre de l'Aqueduc, pierre de Cette, 20; à Nimes, 18; pierres employées à la construction des Arènes et de la Maison-Carrée, 19; du pont du Gard, des Bains, du Temple de Diane, etc., 20; à Orléans, 18; à Rouen, liais de Vernon, etc., 17; à Tours,

pierre de Chinon et de Saint-Maure, 18.

Pierres d'appareil calcaires en usage à Lyon, II, 15; *choin antique*, 15; employé par les Romains; *choin* de l'Ain, 16; pierre de Seyssel, sa blancheur, sa finesse, 16; autres pierres employées par les Romains et par les modernes, *ib.*

Pierres d'appareil calcaires de Paris, 7; cinq espèces, *ib.*; *Liais* trois variétés; elle est de bas appareil; ses usages; carrières abandonnées dont on l'a extrait anciennement, 8; sa pesanteur; sa valeur, 9; *Cliquart*, *ib.*; ses caractères; il est de bas appareil, *ibid.*; il a été reconnu dans les édifices les plus anciens de Paris, 10; *Roche*; elle est très-coquillière, de haut appareil et susceptible de s'employer en délit; colonnes d'une seule pièce exécutées avec cette pierre, *ib.*; carrières d'où on la tire, *ib.*; sa dureté et son poids varient, 11; sa valeur, *ibid.*; *Banc franc*, pierre analogue *au Cliquart* employée dans la partie inférieure du Panthéon de Paris et dans les plus vieux édifices de cette ville; ses carrières, sa pesanteur, 11; *Lambourde*, ses caractères, 12; entièrement composée de débris de coquilles, *ib.*; on en connaît six bancs, *ib.*; épaisseur variable, *ib.*; principale carrière, *ib.*; sa pesanteur, *ib.*; son prix sur place, *ib.* Les carrières d'où l'on tirait anciennement ces cinq espèces de pierre sont changées en catacombes, 13; autres carrières qui fournissent aussi des pierres à Paris, 14.

Pierres d'appareil calcaires d'Italie, II, 23; cette contrée le dispute à la France pour la beauté et l'abondance de ses pierres d'appareil, exemples, 23; pierres calcaires d'appareil employées à Rome; travertin, son gissement, sa formation; monumens antiques et modernes où il a été employé, 24; son analogie avec le calcaire de Vichy, *ib.*; sa légèreté le fait rechercher pour la constructions des voûtes, *ibid.*

Pierres d'appareil calcaires; employées à Florence, 24; espèce de travertin; à Milan, pierre nommée *Cippio*, 25; son gissement *ibid.*

Pierre d'appareil calcaire; employée à Vérone, dite *pierre de bronze*, II, 25; citée comme étant l'une des plus belles de toutes celles d'Italie, *ibid.*; à Vicence, pierre dite aussi *pierre de bronze*, employée par Palladio, 25; pierres des monts Bassano, du Monteberico, pierre dite *Macigno*, etc., 26; propriété particulière de la pierre de Malte, *ibid.*

Pierres d'appareil granitiques, II, 28; composition du granit, *ib.*; le granit considéré sous le rapport de sa grande solidité, 29; méthode d'extraction chez les anciens et chez les modernes, 30; vestiges des carrières des anciens, 31; pesanteur spécifique du granit, 32; c'est la roche dont on peut extraire les plus grands blocs, 33; sa durée est sans bornes, *ib.*; on a souvent profité des blocs de granit isolés, 34; exemples dans les ruines d'Égypte, de Syrie, d'Abyssinie, de Rome, *ibid.*; pierres d'appareil granitiques de Baveno, employées à Milan, à

Pavie, et dans toute la Lombardie; villes de France qui sont bâties tout en granit, 36; Rio-Janeiro bâti en granit, 37; expériences comparatives sur l'usure, produite par le frottement sur les granits et les marbres, à l'occasion du carrelage du Panthéon français, 59.

Pierres d'appareil de grès, II, 37; description de cette roche, son gissement, pesanteur spécifique, *ib.*; les grès passent souvent aux poudingues et à la brèche, 38; *Grès blancs*, 39; des environs de Paris, 40; de Saint-Gobain, *ib.*; du Guipuscoa en Espagne, sa propriété particulière, *ib.*; grès blanc d'Égypte, 41; autres grès d'appareil. *Grès psammites* ou des *houillères*, 45; leur description, leur gissement, *ib.*; la ville de Carcassonne est bâtie en entier avec ces houillères, ainsi que toutes les constructions modernes du canal des Deux-Mers, 46; la pierre de Solling paraît être un grès psammite, 46; les *pietra serena, forte* et *cicerchina*, que l'on emploie à Florence, lui appartiennent aussi, de même que la pierre de Vienne en Autriche, 47; *Grès rouges* des Vosges, 41; de Richterhausen, de Hommartin, etc, employés à Mayence et dans toute la Lorraine allemande, 42; ruines gothiques en grès, *ib.*; carrières de Rothembourg en Westphalie, 43; autres grès rouges; les grès rouges font partie des terrains houillers, *ib. Grès verts* ou *mollasses*, 43; d'où leur vient ce surnom, 44; très-employés à Genève, à Berne, à Lausanne et à Brives, département de la Corrèze;

Pierres d'appareil volcaniques, II, 47; quels sont les produits volcaniques qui sont susceptibles de servir comme pierres d'appareil, *ibid.*; *Laves semi-poreuses*, 48; exemples, 49; lave de Niedermennich près Andernach; lave d'Agde; la première employée par les Romains, la seconde dans la construction des sas du canal de Languedoc et dans la digue de Saint-Férriol, etc.; lave de Volvic en Auvergne, 50; employée dans toute l'Auvergne et même à Paris, *ib.*; son prix, *ib.*; lave de *Sorrento*, employée dans le royaume de Naples, 51; autres laves d'appareil analogues à celles-ci, 52; *Tufs*, *tufas*, ou *pépérinos volcaniques*, 52; leur description, *ib.*; quelle est leur composition, leur pesanteur, *ibid.*; facilité avec laquelle on peut les tailler, *ib.*; pépérino de Rome, de la roche Tarpeïenne; autres tufas exploités en Italie, en Sicile et en France, 53; *Piperno*, variété du pépérino, 53; lieux d'où on l'extrait, *ib.*; pierre de Caserte, 54; les pépérinos ont été employés dans les monumens de Pompeïa; villes et monumens français bâtis en tufas volcaniques, *ibid.*

Pierres à briquet. Voy. *Pierres à fusil*, III, 135.

Pierres calcaires. Voy. *Pierres à chaux*, II, 88.

Pierres à chaux, II, 88; leur nature; leurs caractères; elles font partie de l'espèce de chaux carbonatée des minéralogistes; toutes les pierres à chaux proprement dites sont mélangées de silice ou d'argile; ce ne sont pas toujours les plus pures

qui produisent la meilleure chaux, *ib.*; les différentes espèces qui constituent des montagnes élevées; leur propriété de se convertir en chaux vive est du plus grand intérêt, 89; quelques contrées dépourvues de pierres à chaux y suppléent par la calcination des coquilles; exemples, *ib.*; les diverses variétés de pierres calcaires produisent des chaux de qualités différentes, 90; nous n'avons point de caractère extérieur pour reconnaître les pierres susceptibles de donner telle ou telle chaux, 92; il faut en faire l'essai, *ibid.*; opinion de M. Vicat sur les changemens que la pierre à chaux doit éprouver par la cuisson, 96; forme des fours propres à la cuisson de la pierre à chaux, *ib.*; avec le bois, la houille, ou la tourbe, 97; fours économiques de lord Stanhope et du comte de Rumfort, 98; cuisson par les feux naturels en usage dans le Modenois et en Perse; fabrication de la chaux dans les Alpes; fours en paniers, 99; cuisson de la chaux par la flamme perdue des fourneaux de fusion, 100; l'humidité aide et favorise la cuisson de la pierre à chaux, *ib.*; fabrication de la chaux en grand, en Hesse, en France, etc., 101; analyse de deux sortes de pierres à chaux, 102.

Pierres à détacher, I, 188; leur nature, leur manière d'agir; *ib.*; elles sont employées à blanchir le linge dans l'Archipel, 190.

Pierres figurées naturelles et factices, III, 321; on fait grand cas de ces pierres à la Chine, *ibid.*; on en fait de fausses, 322; signes particuliers qui servent à les faire reconnaître, *ibid.*; liqueurs employées à cet usage. Les agates étaient très-recherchées par les anciens, *ibid.*; agate de Pyrrhus, *ibid.*

Pierres feuilletées ou *schisteuses*, III, 77; elles ressemblent plus ou moins à l'ardoise par leur contexture, *ib.*; pierres à rasoirs, leur nature, leur usage, les lieux d'où l'on extrait celles que l'on emploie en France, 78; pierres à lancettes, *id.*; pierres de Lorraine, 79; pierres bleues des corroyeurs; pierres à l'eau de Nuremberg, *Cos.*, 79.

Pierres filtrantes, I, 182; étaient employées à clarifier l'eau, *ib.*; sont remplacées par les filtres à charbon, *ibid.*; différentes pierres sont propres à cet usage, 183; statues larmoyantes, *ibid.*; ce genre de filtre a ses avantages, *ibid.*

Pierres fines. Voy. *Pierres précieuses*, III, 145 et 179.

Pierres à fusil, III, 135; les silex qui servent à leur fabrication sont des agates grossières, *ib.*; la facilité avec laquelle ils se cassent, les a fait rechercher de toute antiquité pour la fabrication des casse-têtes, des coins, des haches et des dards de flèches, *ibid.*; traces des ateliers où l'on confectionnait les armes gauloises, *ib.*; opinion de M. Joannet sur l'art de les fabriquer, 136; parfaite ressemblance entre les casse-têtes antiques et ceux des naturels de la mer du Sud, 137; différentes pierres avec lesquelles on a taillé des armes, 138; les fusils n'ont pas toujours été armés de pierres; le silex a remplacé la mèche des

mousquets gothiques, *ibid.*; gissement de ces silex, 139; choix de ceux qui se débitent avec le plus de facilité, *ibid.*; principales opérations de la taille des pierres à fusil; détails à ce sujet, 140; des différentes parties de la pierre, *ib.*; nombre fabriqué par un seul ouvrier, 141; abondance de ces silex dans différentes contrées, *ib.*; principales fabriques de France, d'Allemagne, etc.; prix des pierres à fusil, 142; remarques de M. Lucas père sur les qualités différentes des pierres à fusil de diverses couleurs, *ibid.*

Pierres gemmes. Voy. *Pierres précieuses*, III, 145.

Pierres à l'huile. Voy. *Pierres à aiguiser*, III, 80.

Pierres à lancettes. Voy. *Pierres à aiguiser*, III, 78.

Pierres du Levant. Voy. *Pierres à aiguiser*, III, 80.

Pierres lithographiques, II, 481; les meilleures se trouvent à Pappenheim près Ratisbonne; leurs caractères; leur abondance; leur exportation en Turquie; pierres de Châteauroux, de Belley et autres, trouvées en France, 482; difficulté d'en trouver d'assez grandes, *ibid.*

Pierres novaculaires. V. *Pierres à aiguiser, feuilletées*, III, 78.

Pierres de plâtre ou *gypses*, II, 103; leurs caractères distinctifs avec les pierres à chaux, *ibid.*; leur pesanteur spécifique; elles font partie de l'espèce *chaux sulfatée* des minéralogistes, 104; analyse de la pierre à plâtre, *ibid.*; quelques gypses sont souillés de silex, d'argile ou de pierre à chaux; ces derniers produisent un excellent plâtre à bâtir, 105; plâtrières des environs de Paris, *ib.*; gissemens divers des gypses, ceux des environs de Paris renferment des ossemens fossiles, 107; accidens provenant de la dissolubilité de la pierre à plâtre, 108; exploitation du gypse; contrées qui en sont privées, *ib.*; prix du plâtre à Paris; cuisson du gypse, 109; divers procédés, *ib.*; ce qui se passe pendant la cuisson du gypse, 110; divers procédés pour l'écraser.

Pierres précieuses (histoire des), III, 145; généralités, distinction entre les pierres fines et les pierres précieuses, *ibid.*; ordre suivi dans la division de ces pierres, 146; il est fondé sur la dureté comparative de ces substances, *ib.*; caractères minéralogiques servant à distinguer les pierres précieuses les unes d'avec les autres, 147; *formes naturelles cristallines*, *ibid.*; importance de ce caractère, 148; difficulté d'en faire usage pour la distinction des gemmes, 149; *double réfraction*, 150; manière d'observer ce caractère, 151; exceptions pour certains cas particuliers, 153; *pesanteur spécifique*, 154; *vertu électrique*, 164; *dureté*, 166; manière d'apprécier les divers degrés de dureté, 167; différence entre la dureté et la fragilité, 170; *cassure*, différentes sortes, 171; *couleurs, reflets, aspects, ibid.*; l'oxide de fer est le principe colorant le plus répandu, 172; la même pierre se présente sous plusieurs couleurs; des pierres différentes peuvent avoir la même couleur; la même pierre

réunit parfois plusieurs couleurs, dans la même pièce, *ib.*; certaines pierres changent de couleur au feu, *ib.*; *transparence*, 175; *aspects*, 175 et 176; autres caractères moins importans, 178.

Pierres à rasoirs. Voy. *Pierres à aiguiser*, III, 78.

Pierres à rats d'Angleterre, I, 191; sa nature.

Pierres précieuses qui sont assez dures pour rayer le quarz, III, 179.

Pierres précieuses qui ne sont point assez dures pour rayer le quarz, III, 242.

Pierres qui servent à couler les planches de laiton, III, 55; les côtes de Normandie en offrent plusieurs carrières; nature de ces pierres; on les exporte en Suède et en Angleterre, *ib.*; prix d'une paire de ces pierres formant un moule complet.

Pierres et terres réfractaires. Employées en métallurgie, III, 52; elles doivent pouvoir soutenir un grand coup de feu sans fondre; leur important usage en métallurgie, 53; les pierres réfractaires sont rares; nature de celles que l'on peut employer, *ib.*; exemples choisis parmi les meilleures et les plus connues, 54.

Pilé marin, II, 12.

Pinchbeck. Alliage de cuivre, de zinc et de fer, I, 469.

Piperno. Voy. *Tufs et tufas volcaniques*, II, 53.

Piron. Découverte du marbre de Boulogne-sur-Mer, II, 325; découverte du marbre de Mons, dit petit granit, 387.

Pisé. Mode particulier de bâtisse économique, exécuté avec les terres argilo-sablonneuses, II, 166.

Planche. Nom de la bonne couche d'ardoise, exploitée à Charleville, II, 179.

Plasma, III, 275; ses caractères; c'est une pierre antique qui ne se trouve plus que dans les ruines de l'ancienne Rome, *ib.*; les anciens ont beaucoup gravé sur cette pierre quarzeuse, *ib.*; on ignore le lieu d'où ils la recevaient, *ibid.*

Platine, I, 630; ses caractères et propriétés semblent portées à l'extrême, 631; il s'allie avec presque tous les métaux, *ib.*; époque de sa découverte, 632; lieux qui le fournissent au commerce, *ib.*; principaux lavages, *ib.*; principales applications du platine, 637; première médaille de platine, 638; étalons de platine, *ib.*; premier miroir de platine, *ib.*; ouvrages remarquables exécutés en platine, présentés à l'exposition de 1819; noms des artistes qui les ont fabriqués, 639; veilleuse dont la mèche est en platine, *ib.*; application de l'oxide de platine sur les poteries et la porcelaine, 640.

Platine natif, I, 630; se trouve en grains plus ou moins fins, *ibid.*; ses caractères sont les mêmes que ceux du platine fondu, *ibid.*; son prix, 633; platine du Choco, du Brésil, *ib.*; de Saint-Domingue, 634; et d'Espagne, *ib.*; pépites de platine d'une grosseur remarquable, *ibid.*; douze métaux associés au platine natif, 635.

Plâtras. Leur emploi comme amendement, I, 63.

Plâtre considéré comme amendement, I, 56; il doit être peu cuit, 58; différens procédés pour l'écraser, 59; à la massue, au battoir, au mou-

lin, *ib.*; espèce de laminoir proposé par Bosc, 60; le plâtre est surtout propre à l'amendement des prairies artificielles, *ib.*; époque à laquelle on l'a introduit en France, *ib.*; provinces où il est le plus employé, *ib.*; exemple de ses bons effets, *ib.*; les avis sont partagés sur sa manière d'agir et sur la nécessité de le cuire avant de le semer, 63; il entre dans la composition de la gadoue artificielle, son usage dans les vignobles de l'Archipel, *ibid.*; qualité supérieure du plâtre de Paris, II, 103 à 106; nécessité de cuire le gypse à point; plâtre qui a perdu *son amour*, qui est trop cuit, 110; gacher le plâtre, ce qui se passe dans cette opération journalière, 111; usages du plâtre dans la construction et la décoration, 112; les Italiens excellent dans l'art de l'employer; on en fait un grand usage dans les Indes, sous le nom de *chunam*, et en Perse sous celui de *guetch*; sa ténacité diminue avec le temps et celle du mortier va toujours en augmentant, 113; grand emploi du plâtre à Paris, *ibid.*

Plâtre-ciment. Dénomination vicieuse de la chaux hydraulique, provenant de la calcination des galets de Boulogne, II, 101.

Plâtre des mouleurs sculpteurs, II, 114; qualité particulière du gypse propre à la confection des *bosses* et des *modèles*; les plâtriers le nomment rousselte; manière de le cuire, de l'écraser, de le tamiser, etc.; le plâtre provenant du gypse sélénite *prend* trop vite; prix du plâtre, à Paris, *ibid.*; plâtre mélangé, propre à la confection des moules, 115.

Plomb arseniaté et *arsenié*, I, 421; différences chimiques entre ces deux minerais; leurs caractères sont à peu près les mêmes; ils sont rares dans la nature, *ibid.*

Plomb blanc. Voy. *Plomb carbonaté*, I, 416.

Plomb carbonaté. Vulg. plomb blanc, I, 416; ses caractères, *ib.*; ses variétés, 417; ce minerai de plomb est un de ceux qui accompagnent le plus souvent la galène ou plomb sulfuré, 418.

Plomb de chasse ou *à giboyer*, I, 426; procédés employés dans sa fabrication, 427.

Plomb chromaté. Vulg. *Plomb rouge*, I, 422; ses caractères, etc., *ibid.*

Plomb de mer. Voy. *Graphite* ou *Plombagine*, II, 440; ses usages, *ibid.*

Plomb métallique du commerce, I, 424; ses caractères et propriétés, 425; procédé chinois pour en obtenir des feuilles très-minces, *ib.*; procédé employé dans la fabrication des feuilles étendues, *ib.*; statues de plomb doré, 426; fabrication du plomb de chasse, 427; le plomb fait la base des caractères d'imprimerie et de la soudure des ferblantiers, 428; il entre dans la composition des émaux, 429; alliage fusible de Darcet, *ibid.*; usages multipliés des oxides de plomb, *ib.*; on les fabrique aujourd'hui en France avec une grande perfection, *ibid.*; principales exploitations où l'on fabrique du plomb *en France*, 430; importation de plombs étrangers, 432; *en Angleterre*, *ib.*; qualités par-

ticulières du plomb qui provient des exploitations ouvertes dans les terrains calcaires, *ib.; en Autriche*, 433; *dans l'empire russe, ib.;* dans les *états prussiens*, 434; *en Suède, en Norwège, en Espagne, ib.; en Savoie*, 435; quantité du plomb produit annuellement par toutes ces mines, *ib.;* récapitulation, 436; les renseignemens nous manquent sur le produit des mines d'Asie, d'Amérique, etc., 439.

Plomb métallique natif, I, 412; est rare et même contesté, si ce n'est dans quelques produits volcaniques, *ibid.*

Plomb molybdaté, I, 422; ses caractères, 423.

Plomb d'œuvre ou simplement *œuvre*; plomb qui n'est point encore purgé d'argent, I, 573.

Plomb oxidé, céruse ou *massicot natif*, I, 416; ses caractères, *ibid.*

Plomb phosphaté, vulg. Plomb vert, I, 419; ses caractères, *ibid.;* son gissement et lieux où on le trouve, 420; il est quelquefois combiné avec une certaine dose d'arsenic, et change alors sa belle couleur verte en jaune de cire : exemple, *ibid.*

Plomb rouge, ou *chrômate de plomb*, II, 474; substance excessivement rare qui ne s'est encore trouvée que dans une mine de Sibérie. On en prépare d'artificiel qui est très-estimé, 475.

Plomb sulfaté, I, 420; caractères de ce minerai peu connu dans la nature, 421.

Plomb sulfuré, vulg. *galène* ou *alquifoux*, I, 412; ses caractères, 413; ses variétés, *ib.;* ce minerai de plomb contient toujours de l'argent, 414; il mérite quelquefois même le nom de minerai d'argent, *ib.;* ses gissemens et associations, 415; manière d'essayer sa richesse; il est employé à vernisser la poterie la plus commune, III, 39.

Plomb vert. Voy. *Plomb phosphaté*, I, 419.

Plombs oxidés de fabrique, I, 429.

Plombagine (crayons de), II, 436.

Pluvinet. Four à plâtre perfectionné, II, 109.

Point. Terme de fondeur qui désigne le moment précis où l'on doit retirer le cuivre que l'on affine, I, 485, 486.

Pompholix. Voy. *Cadmie*, I, 523.

Poncelet réduisit le premier le zinc oxidé à l'état de zinc métallique laminé, ou passé à la filière, dans ses établissemens de Liége, I, 517.

Poncif. Argile sèche et fine dont les fondeurs mouleurs se servent pour perfectionner les moules, III, 61.

Pontier. Sa découverte du chrôme ferrifère, dans le département du Var, I, 684.

Porcelanites, III, 316; leur origine et leur gissement dans les houillères embrasées; exemples.

Porphyres, II, 205; leurs caractères, leurs variétés, leur gissement dans la nature; ce que les amateurs entendent par porphyre, granit ou marbres antiques, 206.

Porphyre gris, II, 217; de Corse, *ib.;* de Briançon, des Vosges, 218.

Porphyre noir, antique, de Sibérie, de Corse, II, 206.

Porphyre rouge, brun et violet, antique ou d'Egypte, II,

210 ; ses carrières situées en Egypte ; grand monument exécuté avec cette belle roche et transporté jusqu'à Rome, *ib.* ; monumens et statues en porphyre rouge déposés au Muséum de Paris, *ibid.* ; porphyre rouge de Cordoue, 212 ; de Corse, de Rome ; porphyre brun antique, 213, des Vosges, 214 ; de Corse, violet de Suède, 215.

Porphyre vert, antique, II, 207 ; de Corse, des Vosges, 208, de Piémont, des Pyrénées, 209.

Potasse nitratée. Nitre, salpêtre ou sel de nitre, I, 199 ; caractères du nitre ; son analyse, son gissement dans la nature, *ibid.* ; lieux qui le fournissent avec plus d'abondance, 200 ; hypothèses sur sa formation, *ib.* ; il se trouve tout formé dans certaines plantes, *ibid* ; ses usages en médecine, *ibid.* ; la manière dont il fuse sur le feu, suffit pour le faire reconnaître, 296 ; il se trouve toujours à la surface de la terre, ou dans les lieux où l'air extérieur peut pénétrer, 297 ; l'air paraît indispensable à sa formation, *ib.* ; la présence de l'azote lui est favorable, *ib.* ; création spontanée du nitre par le contact de l'eau de mer sur la pierre calcaire, exemple, 298 ; grande nitrière ou caverne nitreuse, *ib.* ; il abonde à la surface des grandes plaines de l'Asie, et particulièrement à la Chine, 299 ; plaines nitreuses du Nouveau-Monde, *ib.* ; sources nitreuses de Hongrie, *ibid.* ; art d'extraire le nitre des minerais qui le contiennent, 300 ; prix du nitre à Paris, 301 ; la soude muriatée lui est souvent associée, *ib.* ; ses principaux usages, 302 ; proportions dans lesquelles il entre pour la fabrication des différentes qualités de poudre à tirer, *ib.* ; son emploi dans la fabrication de l'eau-forte et dans celle de l'huile de vitriol (acides nitrique et sulfurique), 303 ; dans la fusion et la purification des métaux, 304.

Potée d'étain, oxide d'étain vitrifié, I, 502.

Potin, alliage impur de cuivre, de zinc, de plomb, de fer, etc., I, 472 ; ses nombreux usages, *ibid.*

Poudingue de Corse, II, 253.

Poudingue du mont Rigui en Suisse, II, 253.

Poudingue de Qosseyr dans la Haute-Egypte, vulgairement *brèche universelle*, II, 250 ; beaux objets antiques exécutés avec cette magnifique roche.

Poudingue quarzeux du désert, II, 254 ; il est composé de noyaux de jaspe égyptien, *ib.*

Poudingues granitiques et porphyritiques, II, 249 ; adhérence extrême entre leurs parties constituantes, 250.

Poudre à tirer. Minéraux qui entrent dans sa composition, I, 302 ; différentes proportions des trois principales qualités de poudre, *ib.* ; poudre française, poudre anglaise, poudre chinoise, 303.

Poudre d'or (commerce de la) en Afrique, I, 610 ; prétendue poudre d'or, II, 193.

Pourpre de Cassius, oxide d'or, I, 601.

Pouzzolanes, II, 121 ; deux classes de pouzzolanes, 122.

Pouzzolane argileuse, II, 127 ; sa ressemblance avec les terres bolaires dont elle diffère cependant du tout au tout, *ib.* ;

son origine et lieux qui la recèlent, *ibid.*

Pouzzolane artificielle, II, 133.

Pouzzolane boueuse ou *tufeuse*, II, 127; sa nature et son origine, 128.

Pouzzolanes factices argileuses, ciment rouge ou tuileau, II, 134; l'usage de cette terre cuite mêlée à la chaux remonte aux temps les plus reculés; on la retrouve dans le ciment des monumens grecs et romains; on la remplace avantageusement par la terre cuite exprès, 135; manufacture établie par M. Chaptal pour le service du canal de Languedoc, 136; four à torréfier, *ib.*; expériences comparatives faites à Cette, *ib.*; autre fabrique établie à la Rochelle par M. Dumesny; emploi de cette pouzzolane factice dans plusieurs travaux publics, 137; autre pouzzolane factice argileuse préparée à Rouen par M. Vitalis; expériences faites en 1806 et 1807; découverte de M. Daudin d'un grès qui produit de la pouzzolane par la calcination, 138; expériences de M. Vicat, tendant à détruire l'opinion reçue que le tuileau et l'argile doivent être très-cuits pour donner les meilleurs cimens, 139.

Pouzzolanes factices schisteuses, II, 140; la calcination des roches analogues aux ardoises exécutée pour la première fois en Suède, par Baggi, *ibid.*; M. Lepère reprend ce travail et l'exécute en grand pour les travaux de Cherbourg, 141; détails sur les expériences comparatives faites à Cherbourg et à Paris par M. Lepère; procès-verbaux à l'appui, 142 et suivantes; devis comparatifs, 144; la scorie ou cendre provenant de la combustion de la houille, rentre dans les pouzzolanes factices schisteuses; elle en partage la plupart des propriétés, 145; expériences à l'appui, *ibid.*; les schistes doivent être scorifiés pour qu'ils produisent le plus grand effet possible, les cendres, au contraire, doivent être non scorifiées; expériences de M. Vicat à l'appui, 146; la cendrée de Tournay ou de Hollande appartient à cette pouzzolane de houille, 147; on pourrait tirer parti des recoupes d'ardoises qui s'accumulent dans les ardoisières, pourvu que ces pierres ne soient point attaquées par les acides, *ib.*; on conseille aussi d'éprouver les schistes calcinés par les houillères embrasées; exemples, *ibid.*; observation essentielle de Guyton, sur la calcination des schistes, 148; action du fer dans les pouzzolanes en général; tableau des analyses des pouzzolanes factices et naturelles, 149.

Pouzzolane graveleuse compacte, II, 124; découverte en France, éprouvée à Cherbourg, lors de la construction des cônes, ainsi que le basalte grillé avec lequel elle semble avoir de l'analogie, 125.

Pouzzolanes naturelles ou *volcaniques*, II, 122; leur nature; d'où vient leur nom; double origine; lieux où l'on doit espérer d'en découvrir, 123; leur caractère essentiel est de former avec la chaux un mortier qui durcit sous l'eau, 123; diverses qualités de pouzzolanes; moyen de les éprouver, *ib.*; variétés de pouzzolanes

décrites par Faujas, 124.
Pouzzolane poreuse, II, 125; *Arena* des anciens; abonde aux environs de Pouzzole, de Naples et de Rome, *ib.*; les catacombes de Rome sont creusées dans cette pouzzolane; elles en sont d'anciennes carrières, *ibid.*; la principale exploitation actuelle est celle de Civita-Vecchia, 126; exploitations de la même pouzzolane sous divers points de la France, *ibid.*

Pouzzolane trass, II, 128; sa nature particulière et son gissement; sa légèreté, *ib.*; ses principales carrières, 129; moulins où on la pulvérise, *ib.*; son emploi dans la construction des digues de la Hollande, *ib.*; précautions prises pour éviter les mélanges frauduleux, *ib.*; essai qui en précède l'importation, 130; cette pouzzolane porte moins de chaux que les précédentes, *ibid.*; prix du trass à Rotterdam, rendu à Cherbourg, rendu à Londres, 131; expériences comparatives faites sur les pouzzolanes françaises et italiennes; résultats supérieurs obtenus avec les premières, *ibid.*; procès-verbaux à l'appui, 132; prix des pouzzolanes d'Italie en temps de paix et en temps de guerre, *ibid.*

Prase, ou *chrysoprase*, III, 274; ses caractères; sa couleur paraît peu tenace, *ibid.*; son gissement et sa localité; principale exploitation encouragée par Frédéric-le-Grand, *ibid.*; prix d'une belle prase; 275.

Précipité rouge, oxide de mercure, I, 542.

Prehnite, III, 334, ses caractères: lieux où on la trouve, *ib.*; vase de prehnite du Cap, *ib.*; on travaille la prehnite à la Chine pour imiter le *Iu.* V. *Jade.*

Prevot (*Constant*). Observations sur les pierres d'appareil de Vienne en Autriche, II, 47.

Prime d'améthyste ou *d'émeraude*, III, 358.

Prime de rubis. V. *Quarz rose*, III, 257.

Proust. L'un des chimistes qui ont contribué à l'établissement des hydrates, I, 369; son travail sur les prétendues qualités vénéneuses de l'étain, 496; application de l'oxide de platine sur les poteries, 640.

Pujoulx. Son opinion sur le prix du diamant, III, 196; altération de la prase, 275.

Pyrite, III, 386; ses caractères, son gissement et ses usages dans la bijouterie commune, 387.

Pyrite de cuivre. Voyez *Cuivre pyriteux*, I, 449.

Pyrite, ou *sulfure de fer*, I, 317; son emploi dans la fabrication du vitriol ou sulfate de fer, *ib.*; ses caractères; ses gissemens, *ibid.*; son rôle dans la production de l'alun, 318; la décomposition des pyrites développe une grande chaleur et occasione des embrasemens spontanés, 319; ou les fait tourner au bénéfice des exploitans, *ibid.* V. *Cendres végétatives.*

Pyrites de fer ou de cuivre, considérées comme minerais de soufre, I, 345; appareils

pour l'extraction du soufre des pyrites, 347.
Pyromètre de Wedgwood, III, 46; but d'utilité de cet instrument, *ibid.*; il mesure le degré de chaleur, etc., 47; sa construction, *ib.*; cet instrument n'est point comparable, 48.

Q.

Quarz (*genre*), III, 242; trois espèces distinctes renfermant toutes les variétés éminemment siliceuses: *quarz cristal*, *quarz agate*, *quarz jaspe*.
Quarz aventurine, ou *aventurine*, III, 264; ses caractères et ses variétés; lieux qui le fournissent, *ib.*; passage à l'agate, 265, substances avec lesquelles on peut confondre ce quarz; moyen de l'en distinguer.
Quarz chatoyant, ou *œil de chat*, III, 262; ses caractères particuliers; substance étrangère qui paraît lui procurer le jeu de lumière qui en fait tout le prix, *ib.*; on ignore le lieu précis d'où provient cette singulière pierre. Opinion de M. de Bournon sur cette variété de quarz; avis de M. Cordier, 263.
Quarz enfumé, vulgairement *diamant d'Alençon*, ou *topaze enfumée*, III, 260; ses caractères particuliers, *ibid.*; il devient limpide dans le suif chaud; gros volume de ses cristaux; lieux qui fournissent le plus beau quarz enfumé, 261.
Quarz girasol, III, 263; ses beaux reflets et son aspect particulier; belle plaque de quarz girasol estimée vingt-cinq mille francs, *ib.*; lieux cités comme ayant fourni et fournissant encore cette belle pierre; on imite assez bien le girasol, 264.
Quarz hyalin des minéralogistes, III, 243.
Quarz incolore ou cristal de roche, III, 243; ses caractères; lieux qui fournissent le plus beau cristal de roche et qui en contiennent les plus belles masses, 244; pyramide de cristal portée en triomphe, 245; cristallière des Alpes; gissemens de cette belle matière, *ib.*; fours ou poches à cristal, 246; recherches périlleuses de ces amas de cristal; moyen employé pour blanchir le cristal rouillé à sa surface, 247; cristal roulé, faussement appelé diamant de Fleurus, d'Alençon, de Paphos, 247; opinion des anciens sur la nature du cristal de roche, *ibid.*; coupe de Néron, *ib.*; ouvrages modernes en cristal, 248; coupe du garde-meuble estimée cent mille francs, *ib.*; chaînettes en cristal, *ibid.*; ouvrages faits à la Chine, 249; loupes de cristal, *ib.*; moyen de distinguer le cristal de roche du cristal de fabrique; substances étrangères renfermées dans le cristal de roche, *ib.*; quarz aérohydre avec des bulles d'air et d'eau, 252; emploi du cristal de roche dans la grosse bijouterie et dans l'ameublement, 253; propriétés optiques de cette substance, *ibid.*; expériences de MM. Rochon et Héricart de Thury, *ib.*
Quarz jaune, ou *topaze de Bo-*

hême, *occidentale*, etc., III, 259; caractères particuliers à cette jolie variété qui abonde au Brésil, *ib.*; on la substitue à la topaze dans la bijouterie commune, 260.
Quarz rose, III, 257; beau vase exécuté avec cette pierre, 258.
Quarz rouge ou *quarz hematoïde*, III, 261.
Quarz vert, III, 258; il ne faut point confondre cette variété de cristal vert, avec la prase et la chrysoprase, *ibid.*
Querces. V. *pierres à aiguiser, à l'usage des corroyeurs*, III, 76.

R.

Ramond, trouve l'Anthracite aux Pyrénées, I, 128.
Rampasse. Plusieurs belles roches analogues aux Variolites, rapportées par ce naturaliste de l'intérieur de la Corse, II, 219; il est auteur de la découverte du granit roux globuleux en Corse, 246.
Ravrio. Lègue un prix de 3,000 f. à celui qui trouvera le moyen de dorer sans danger. Darcet mérite ce prix philanthropique, I, 542.
Razderichine. Découvre un filon de felspath vert céladon, III, 341.
Réalgar, I, 223.
Reflets, à quoi ils sont dus, III, 174.
Regley. Analogie du calcaire de Vichy-les-Bains, avec le travertin de Tivoli, employé à Rome, II, 24.
Régule. Voy. *Antimoine*, I, 648.
Rémusat (*Abel*). Peuplades qui ne mangent point de sel, I, 284; note sur l'ammoniaque volcanique du pays des Kalmoucks, I, 304; sa description du royaume de Camboge et des monumens dorés en plein, 600; dissertation sur la pierre de *Iu*, III, 344.
Retrait des terres à poteries, III, 4.
Riblon ou *rublon*, vieux fer employé dans le traitement des minerais de plomb, I, 438.
Rives et *rives orgueilleux*, surnoms de quelques variétés du fer carbonaté spathique, I, 376.
Roard. Son travail sur les alums français, I, 315; sa belle fabrique de céruse, à Clichy près Paris, I, 439.
Roches qui sont susceptibles de servir à la décoration intérieure des édifices, II, 204; roches dures ou qui font feu sous le choc de l'acier, *ibid.*
Roches de corne, II, 262.
Roches felspathiques et jadiennes, II, 258.
Roches quarzeuses, susceptibles de servir à la décoration, II, 257.
Roches tendres, qui sont susceptibles de recevoir le poli et de servir à la décoration, II, 268.
Rochon. A fait exécuter les premiers miroirs de platine, I, 638; son micromètre en quarz, III, 253.
Rondelet, II, 8; son beau traité de l'art de bâtir; carrières de liais, abandonnées dans le sein de Paris, *ibid.*; description de trois cent vingt-neuf espèces de pierres de tailles, 55; ses expériences sur l'é-

crasement de différentes espèces de pierres, 58; résultats comparatifs, *ib.*; expériences sur l'usure, produite par le frottement sur des marbres et des granits; résultats comparatifs, 59; ténacité comparative du plâtre et du mortier, 113; méthode particulière de faire le pisé, 167; il décrit trois cent cinquante variétés de marbres, 394.

Rosière. Ses essais pour substituer la houille au charbon de bois, dans la fabrication du fer, I, 115; observations sur le poudingue d'Égypte qui a servi à exécuter le colosse de Memnon; carrières du porphyre rouge d'Égypte, retrouvées sur les bords de la Mer-Rouge, II, 211; mémoire sur le poudingue granitique et porphyritique de Qosseyr, 250; carrières d'albâtre exploitées par les anciens Égyptiens, 402; matière de vases murrhins, III, 361.

Rouge d'acier, III, 103, employé pour polir, par les arquebusiers, *ibid.*

Rouge d'Almagra, III, 103; sert à polir les glaces, *ibid.*

Rouge anglais, III, 102 et 103; ses usages pour polir; dans la peinture, *ibid.*

Rouge de Hollande, II, 461.

Rouge indien, III, 103; sert à la fois à polir et dans la peinture.

Rouge de Prusse, II, 461; sa nature, sa préparation, III, 104, ses usages dans l'art de polir et dans la peinture, *ib.*

Rouge de Rosary, III, 103; est un des meilleurs dont on fasse usage à Paris, *ib.*

Rubis, III, 210; faux rubis, rubis connus sous d'autres noms, *ib.*; caractères du rubis, 211; rubis altérés par le grand incendie de Lisbonne; lieux qui fournissent ces pierres fines. *Rubis balais*, 212; principe colorant du rubis, *ibid.*; erreurs de Dutens; autres pierres rouges avec lesquelles on pourroit confondre le rubis; moyen de l'en distinguer, 213; prix du rubis, *ibid.*; les anciens n'ont point gravé sur spinelle.

Rubis, nom générique de toutes les gemmes chez les Indiens, III, 214.

Rubis blanc. Voy. *Rubis*, III, 214.

Rubis de Bohême, III, 257; c'est le quarz rose.

Rubis carthaginois. Voy. *Grenat*, III, 238.

Rubis oriental. Voy. *Saphir rouge*, III, 200.

Rubis oriental (faux). *Voy. Tourmaline rouge*, III, 330.

Ruggieri, Pyrotechnie militaire, I, 646.

Rusma, dépilatoire des Turcs, I, 225; sa composition, *ibid.*

S.

Sabag. Voyez *Obsidienne*, III, 363.

Sable des bureaux, propre à sécher l'écriture, III, 65; quel est celui que l'on doit préférer, *ibid.*; sable dit de Strasbourg; exploitation sur la rive droite du Rhin, *ibid.*

Sable de Fontenay-aux-Roses. Voy. *Sable des mouleurs-fondeurs*, III, 62.

Sable marin, considéré comme

amendement, I, 74; il agit de différentes manières, *ib.*; exemples, *ibid.*

Sable des mouleurs ou fondeurs, III, 61; qualités indispensables de ces sortes de sables, *ibid.*; on les modifie par des mélanges; l'usage les rend plus parfaits, *ibid.*; un usage trop prolongé les rend trop secs, ils se cuisent à la longue, *ib.*; nature des meilleurs sables destinés à cet usage, 62; les sables de Fontenay-aux-Roses, près Paris, s'exportent en Angleterre et jusqu'en Russie, *ib.*; leur prix actuel.

Sable des verreries, III, 63; nature du sable quarzeux ordinaire; sable ordinaire des rivières, *ib.*; le sable volcanique produit des bouteilles très-solides, *ib.*; autres substances minérales employées à la fabrication du verre, 64; sable de Fontainebleau très-estimé pour la fabrication du verre blanc et du cristal, *ib.* et 65; autres usages du sable quarzeux ou sablon, *ibid.*

Sables et graviers, II, 115; leur origine, leur transport au loin, 116; les fleuves mêlent les sables antiques avec ceux qui sont modernes, *ib.*; exemples pour les sables du Rhône, *ib.*; substances qui ne produisent point de sable; base des sables communs, 117; les graviers sont des sables grossiers; leur situation, *ibid.*; sables et graviers antiques, *ib.*; usages des sables et graviers dans l'art de bâtir, 118; sables de rivière, *ibid.*; sable fossile ou de carrière, 119; sable de mer, 120; précautions qu'exige son emploi, *ib.*; autres usages des sables et graviers, 121.

Sablon, II, 115. Voy. *Sable*.

Saburre, nom du sable employé dans le lest des bâtimens marchands, II, 121.

Sacrocatino, prétendu vase d'émeraude déposé à Gênes, III, 226.

Saflor. Voy. *Safre*, I, 673.

Safre, I, 673; oxide de cobalt mélangé de sable siliceux, et provenant du grillage des minerais de cobalt; sa préparation, *ib.*; propriétés de sa dissolution dans l'acide nitro-muriatique, 677.

Sage. L'un des premiers qui reconnut la présence de l'eau dans les hydrates de fer, I, 369; or contenu dans la cendre des sarmens de vignes, 603; composition des caractères d'imprimerie, 645; traité des poisons et des contre-poisons, 659.

Salards. Nom des granits micacés réfractaires employés en Savoie, III, 55.

Salons, bassins souterrains des mines de sel du Tyrol, I, 281.

Salpêtre. Voy. *Potasse nitratée*, I, 296.

Salpêtre de houssage, I, 309.

Salses; volcans vaseux, I, 148.

Salt. Obélisque d'Axum d'un seul bloc de granit, II, 35.

Sanguine (crayons de), II, 447; caractères distinctifs de cette substance, *ibid.*

Sapare ou *Sappare*. Voy. *Disthène*, III, 333.

Saphir, III, 199; substances qui portent le nom de saphir et qui n'appartiennent point à cette espèce; substances qui doivent lui être réunies; caractères minéralogiques du vrai saphir; belles variétés de couleurs, 200; reflets et accidens de lumière, 202; sa-

phirs bicolores ou tricolores ; lieux qui fournissent les saphirs, 203 ; remarque sur l'abondance des saphirs rouges au Pégu, et des saphirs bleus à Ceylan, *ib.* ; recherche des saphirs que l'on trouve près du Puy-en-Velay, *ib.* ; le saphir tient le premier rang parmi les gemmes, 204 ; moyens employés pour le tailler et le polir, 205 ; certains saphirs changent de couleurs au feu ; saphir bleu d'un volume remarquable, 206 ; autres saphirs très-volumineux, 207 ; il ne nous reste point de saphirs antiques gravés, *ibid.* ; prétendus saphirs rouges de Sibérie, 208 ; la pesanteur spécifique seule suffit pour distinguer ces deux pierres, *ibid.*

Saphir du Brésil. Voy. *Tourmaline*, III, 327.

Saphir de chat. Voy. *Saphir astérie* ou *étoilé*, III, 202.

Saphir d'eau. Voy. *Dichroïte*, III, 239.

Saphir femelle, Voy. *Saphir bleu clair*. III, 201.

Saphir mâle. Voy. *Saphir bleu indigo*, III, 201.

Saphir rouge (faux). Voyez *Tourmaline rose*, *rouge d'œillet*, *rouge betterave*, III, 329.

Sardoine, III, 269 ; ses caractères ; passage à la cornaline ; on ignore le lieu d'où proviennent les sardoines ; on a lieu de croire qu'elles se trouvent dans le lit de certaines rivières du nord, 270 ; on les nomme *marrons*, *ib.* ; les anciens ont bien connu notre sardoine, puisqu'ils ont beaucoup gravé sur cette belle pierre ; exemples.

Sardonyx, III, 278.

Saussure fils. Ses expériences sur la végétation, I, 2 ; son analyse du *pinus abies*, provenant d'un sol granitique ou d'un sol calcaire, 3.

Saussure père. Observations sur la chaux hydraulique de Savoie, II, 95.

Savon de soldat, I, 188. Voy. *Pierres à détacher*, *ib.*

Savon de la Romanèche, I, 189.

Savon des verriers. Voy. *Manganèse oxidé*, III, 68.

Schelot, espèce de dépôt qui se fait au fond des chaudières des salines, I, 261.

Schiste onyx des Chinois, espèce d'ardoise à deux ou trois couleurs, dont on fait de grands camées à la Chine, II, 423 ; tableau camée existant au cabinet impérial de Pétersbourg, *ibid.*

Schlammes, sables et boues métallifères provenant du boccardage des minerais, I, 329 ; essais sur leur traitement par la voie humide, *ibid.*

Schlick, minerai quelconque pulvérisé, bocardé et lavé, I, 482.

Schorl électrique. Voy. *Tourmaline*, III, 327.

Schreiber. Ses observations sur l'argent sulfuré, I, 550.

Schuerer, découvre de nouveau la propriété colorante du cobalt, I, 676.

Sel. Voyez *muriate de Soude* ou *soude muriatée*, I, 248.

Sel d'Alun, I, 209.

Sel amer, I, 211.

Sel ammoniacal secret de Glauber, I, 198.

Sel ammoniaque. V. *Ammoniaque muriatée*, I, 197 et 304.

Sel d'Angleterre, I, 211.

Sel commun, I, 202.

Sel de cuisine, I, 202.

Sel de Dimanche. Sel qui se précipite les jours de fête dans

les bassines des salines et qui est ordinairement en plus gros grains que le sel commun, I, 261.

Sel d'Epsom, I, 211.

Sel gemme, I, 202; objets de curiosité exécutés avec du sel, III, 571.

Sel de Glauber, I, 201, 295.

Sel marin, considéré comme amendement, I, 74; on en a fait usage en nature ou en employant quelques substances à vil prix, qui en renferment, 75; exemples; les bons effets du sel sont encore contestés, *ib*; il est prudent de l'employer à petite dose, *ibid.*, employé par excès, il produit la stérilité; grands exemples à l'appui, 76; opinion des anciens, *ibid.* Voyez aussi I, 202.

Sel de nitre, I, 199.

Sel sédatif, I, 206.

Sel de Sedlitz, I, 211.

Sels muraux, I, 298.

Sels naturels, employés en médecine, I, 195.

Sellier. L'un des principaux marbriers de France, II, 241; il nous a fourni les notes relatives à la valeur des marbres, des granits, etc.

Senebier. Ses expériences sur la végétation, I, 1.

Senefelder (*Aloys*); inventeur de la lithographie et de la papyrographie, II, 482.

Serpentin, surnom du granit dans plusieurs provinces, III, 132.

Serpentin. V. *Porphyre vert antique*, II, 207.

Serpentines, II, 418; gabro des Italiens; leurs caractères, *ibid.*; serpentines nobles, 419; serpentines communes, *ibid.*; leur gissement; d'où dérive leur nom; exemples pris parmi les serpentines les plus connues, 420; serpentines de Bareuth en Franconie, de Queyras dans les Hautes-Alpes, de Grenade en Espagne, *ibid.*; serpentine magnétique du Haut-Palatinat, de Chamouny en Savoie, 421; autres serpentines moins connues, 422; les serpentines passent aux pierres ollaires, qui sont décrites ailleurs, 423.

Servoz (l'*établissement de*) en Savoie est le premier où l'on ait employé l'anthracite dans le traitement métallurgique des minerais de cuivre et de plomb, I, 120 et suiv.

Sibérite. Voy. *Tourmaline cramoisie, ou rouge*, III, 329, 331.

Similor, métal du prince Robert, ou *or de Manheim*, I, 469; alliage de cuivre et de zinc à l'état métallique.

Smalt, verre ou émail coloré en bleu par l'oxide de cobalt, I, 673; sa préparation, 674; ses usages, 675; les anciens ont connu ce verre bleu, 676; ils l'ont employé dans leurs mosaïques et à la décoration des boîtes à momies, *ib.*; les modernes ne paraissent l'avoir retrouvé qu'au 16e siècle, *ibid.*; il ne peut être employé dans la peinture à l'huile, 677; différentes qualités de smalt, 679; leur prix de fabrique, *ibid.*

Smaragdus, paraît être le nom générique des pierres vertes chez les anciens, III, 225.

Smith-coal. V. *Houille grasse*, I, 81.

Smyris, nom d'une substance employée par les anciens et qui paraît être notre émeri, III, 94.

Soaga ou *swagah*; nom du borax au Thibet, I, 294.

Sonde du mineur; sa description et son usage dans la recherche des couches de houille, I, 101; prix des principales pièces de la sonde faites à Paris, 102; prix d'un sondage en Angleterre, *ibid.*; précautions à prendre durant le sondage, *ibid.*; fraude des ouvriers, *ibid.*; moyen de la prévenir.

Soude boratée ou *borax*, I, 206; ses caractères; son analyse, *ib.*; elle a besoin d'être raffinée pour être employée en médecine, *ibid.*; opinion sur sa formation, 207; lieux qui la produisent, *ib.*; ses usages en médecine, *ibid.*

Soude carbonatée, I, 207; ses caractères, son analyse, *ib.*; son gissement; sa formation spontanée en Egypte, 208; ses usages en médecine, *ib.*; lieux qui la produisent.

Soude muriatée; sel commun; sel de cuisine, sel marin ou sel gemme, I, 202; ses caractères, *ib.* et 250; celle qui n'a point été épurée contient plusieurs autres sels, 202; ses analyses, 203; ses usages en médecine, 205; minerais dont on l'extrait, 248; leur saveur la fait reconnaître et la distingue, 249; solubilité et autres caractères de ce sel, *ib.*; ses variétés, 250; gissement et exploitation du sel, 251.

Soude muriatée des déserts, I, 268; cinq grands déserts salés en Perse, 269; ceux de l'Inde, du Thibet, de la Chine, de la Tartarie, l'immense désert d'Afrique, 269; déserts salés du Nouveau-Monde, *ib.*; stérilité complète de ces vastes contrées salées, *ib.*; rapidité avec laquelle le sel se reproduit, 270; opinions sur l'origine et la formation du sel des déserts, *ib.*, récolte du sel de ces contrées, 271.

Soude muriatée marine, I, 253; existe dans différentes proportions, *ibid.*; à quoi répond le degré de salure des eaux, *ib.*; analyse des eaux de la Baltique, 254; le sel n'est point pur dans les eaux de la mer, *ib.*; moyen de l'extraire; marais salans, 255; vents favorables à l'évaporation naturelle, 256; autres marais salans 257; concentration des eaux salées par le froid, *ibid.*

Soude muriatée solide, ou *sel gemme*, I, 272; elle existe dans le sein de la terre à l'état de mélange ou à l'état homogène, *ibid.*; situation géologique des mines de sel, *ib.*; substances qui lui sont ordinairement associées, 273; célèbres mines de Pologne; leur description réduite à la réalité et dégagée des exagérations, *ibid.*; autres mines remarquables, 276; célèbre montagne de Cardonne presque entièrement composée de sel, 277; préjugé des gens du pays, 278; autres mines d'Espagne, 279; découverte récente d'une mine de sel en France, *ib.*; mines des autres parties du monde, *ibid.*; le sel employé comme pierre à bâtir, 280; différentes espèces de sel à la Chine, *ibid.*; mines et exploitations du Tyrol; en quoi elles diffèrent de toutes les précédentes, 281; des usages du sel dans l'économie domestique et les arts, 283; besoin pressant et général de manger du sel, 284; peuplades de l'Inde qui font excep-

tion, *ibid.*; faculté conservatrice du sel à l'égard des substances animales et végétales, *ib.*; prix des sels blancs et gris que l'on emploie à Paris, 284; salaisons, 285; usage du sel comme monnaie, 286; ses usages dans les manufactures qui le décomposent, soit pour en obtenir la soude ou l'acide, *ib.*; le muriate de soude entre dans la composition de l'appareil désinfectant de Guyton, 287; ses usages dans le blanchiment des toiles, des pâtes, des estampes, 288; consommation annuelle du sel en Europe, 289; commerce, fabrication et exportation du sel en France, 290.

Soude muriatée des sources, I, 258; les sources salées sont nombreuses; leur gissement le plus ordinaire; substances qui les accompagnent presque toujours, *ibid.*; graduation de eaux salées, 259; bâtimens et appareils destinés à cette opération, *ibid.* et suivantes; évaporation de l'eau concentrée, 261; construction des chaudières en plomb et en fer, *ib.*; chaudières de bois, 262; récapitulation des différens travaux d'une saline, *ibid.*; proportion du bois, de la houille, etc., comparés au sel produit, 263; principales sources salées; exemples, 264; opinions diverses sur les sources salées, 267; plantes qui croissent aux environs des sources salées, 268.

Soude sulfatée ou *sel de Glauber*, I, 201; ses caractères, son analyse, *ibid.* et 295; elle est associée à d'autres sels, *ibid.*; lieux qui la fournissent; ses usages en médecine, 202; ses usages dans les arts; elle a été nouvellement introduite dans la fabrication des glaces, 296.

Soudières artificielles, I, 288.

Soudures des ferblantiers; alliage de plomb et d'étain, I, 428, sa composition, 501.

Soudure forte ou *brazure*, alliage de cuivre jaune et de zinc, etc., I, 470.

Soufre; ses caractères, I, 216; son gissement, 217; il n'est point un corps simple; ses usages en médecine, *ibid.*; son influence sur l'économie animale; exemple, 218; ses minerais, 339; son odeur décèle sa présence partout où il se trouve mélangé ou combiné, *ibid.*; ses différentes manières de brûler, 340; ses autres caractères, *ibid.*; terrains où on le trouve et sous quelles formes, 341; principaux lieux d'où on l'extrait, *ibid.* et suivantes; raffinerie de Marseille, 342; importation en France, *ibid.*; le soufre n'appartient pas exclusivement au règne minéral, 345; des matières animales et végétales en renferment aussi, 346; exemples, *ibid.*; bien rarement le soufre naturel est assez pur pour être versé dans le commerce, *ib.*; fourneaux et appareils employés dans l'extraction et dans le raffinage, *ibid.*, 347 et 348; usages du soufre dans l'art de fabriquer la poudre à canon et l'acide sulfurique; appareils, 349; emploi du soufre dans la fabrication des allumettes, 350; étendue de cette fabrication, *ibid.*; autres usages plus ou moins étendus, *ibid.*; soufrage des vins ou des vaisseaux vinaires, 351; blanchiment des étoffes de soie blanches, *ibid.*; scellement des pierres

par le soufre, 352; le soufre est employé pour lever des empreintes, *ib.*; prix du soufre à Paris, 353.
Soufre en canon, I, 347.
Soufre (fleur de), I, 347.
Spallanzani. Ses expériences sur la végétation, I, 1.
Sparks. Nom du diamant employé par les vitriers, chez les Anglais, III, 86.
Spath-fluor, III, 358. Voyez *Chaux fluatée*.
Spath soyeux, III, 367; pierre nouvellement employée par les bijoutiers anglais.
Speis. Cobalt oxidé, résidu de la fabrication du smalt, I, 674.
Spinelle. Voy. *Rubis*, III, 210.
Spontio. Emeri le plus fin préparé à Venise, III, 89.
Stalactites, employées dans la décoration des jardins chinois; leur formation, II, 397.
Stalagmites, leur formation, II, 397.
Stéatite à poteries, ou *pierre ollaire*, III, 48; ses caractères; ses usages dans l'exécution d'une poterie économique, *ib.*; son exploitation remonte à une haute antiquité, *ib.*; les vases faits avec cette roche résistent bien au feu, *ib.*; exemples des principaux lieux qui fournissent cette pierre utile, 49; manière de nettoyer les vases de stéatite, 50; fourneaux d'appartemens exécutés en pierre ollaire; on travaille la stéatite sur le tour et au ciseau, 51.
Stockwercks. Gîte particulier aux minérais d'étain, I, 492.
Strass. Composition qui imite le diamant avec plus ou moins de vérité, III, 180.
Stuc. Sa composition ordinaire, II, 158; exemples; les anciens ont connu le stuc; les Egyptiens l'ont employé; 159; son usage est très-répandu dans l'Inde, *ib.*
Sublimé corrosif. Voy. *Muriate oxigéné de mercure*, I, 541.
Succin, ambre jaune ou *carabé*, I, 220; ses caractères, sa ressemblance avec la résine copale; sa manière de brûler l'en distingue; son gissement, *ibid.* et III, 375; lieux qui le fournissent avec le plus d'adance, I, 220 et III, 377; ses usages en médecine, etc, I, 221; le succin est une résine fossile qui a découlé d'un arbre dont l'analogue vivant est inconnu, III, 375; insectes enfermés dans le succin de Prusse, 376; variétés de couleurs observées dans les succins de Sicile, *ib.*; les anciens ont connu cette substance, et la tiraient, comme nous, des bords de la Baltique, *ib.*; *Pythéas* pénétra jusqu'aux lieux qui fournissent le succin, *ib.*; les Phéniciens en faisaient un commerce exclusif, 378; l'ambre connu du temps d'Hérodote et d'Homère, *ib.*; lieux où l'on travaille cette substance fossile, *ib.*; conjecture sur le gissement du succin de la Baltique, 379; origine fabuleuse de l'ambre chez les Grecs, fable de Phaéton, 380; le succin était fort estimé des dames romaines, et l'est encore aujourd'hui, *ib.*; manière de le tailler et de le polir, *ibid.*
Sulfate de cuivre, vitriol bleu, couperose bleue, ou vitriol de Chypre, I, 325; rare à l'état natif, *ib.*; existe en dissolution dans les eaux des mines de cuivre; 326; moyens de

s'en assurer ; ses caractères, *ib.* ; ce sel se fabrique le plus souvent de toutes pièces, 327 ; ses usages dans la teinture ; son prix à Paris, *ibid.*

Sulfates de fer, de cuivre et de zinc mélangés, et provenant du traitement des schlammes par la voie humide, I, 329 ; série d'expériences faites à l'appui, 330 ; sels mixtes qui en sont provenus, 332 ; ils ne sont pas marchands, 333 ; il importe de continuer ces expériences, *ibid.*

Sulfate de zinc, vitriol blanc, de Gosslar, I, 327 ; ses caractères, 328 ; moyen de le distinguer des deux autres vitriols qui précèdent, *ib.* ; principaux lieux d'exploitation et de fabrication, *ib.* ; ses usages dans la teinture et dans la fabrication des nankins, 329.

T.

Tables comparatives du poids des pierres fines et des pierres précieuses, pesées dans l'air et pesées dans l'eau, III, 397 ; moyen de se servir de ces tables pour distinguer les différentes espèces de gemmes, 398 ; exemples à l'appui *ibid.* et suivantes.

Table comparative, pour les *pierres incolores*, 402 ; observations, 403 ; pour les *pierres rouges et roses*, 404 et 405 ; pour les *pierres bleues*, 406 et 407 ; pour les *pierres vertes*, 408 et 409 ; pour les *pierres jaunes*, 410 et 411 ; pour les *pierres violettes*, 412 et 413 ; pour les *pierres brunes et aurores*, 414 et 415 ; pour les *pierres chatoyantes*, 416 et 417.

Taille en degrés, III, 227.

Tain (mettre au) opération par laquelle on étame les glaces et les miroirs, I, 541.

Talc, III, 368 ; ses caractères, ses variétés, *ibid.*

Talc glaphique, employé à la Chine, III, 368.

Talc stéatite (pierre ollaire) III, 368, lieu où l'on trouve cette variété employée à faire de petits vases par les Arabes, 369.

Talc stéatite, considéré comme terre à foulon ou comme pierre graphique, sous le nom de *craie de Briançon*, I, 187 ; employé au bain par les Arabes, *ibid.*

Talc de Venise, ou *craie de Briançon*, II, 469 ; sa nature ; ses usages en peintures, dans la préparation des pastels, du fard des femmes, etc. ; Venise et Briançon ne sont que les entrepôts de cette substance ; lieux précis d'où on l'extrait, *ibid.* ; son prix, rendue à Paris, *ibid.*

Tam-tam. Instrument chinois exécuté avec un alliage particulier de cuivre et d'étain, I, 473 ; Darcet fils est parvenu à l'imiter parfaitement ainsi que les timbales turques, *ibid.* ;

Targioni. Histor. nat. de la Toscane ; carrières des pierres d'appareil employées à Florence, II, 47.

Télésie. Voy. *Saphir*, III, 199.

Terre anglaise. Voy. *Argile plastique*, III, 13.

Terre de basalte. Sorte de poterie, noire III, 117.

Terre blanche. Nom du Kaolin à Saint-Yriex, III, 22.

Terre blanche de Cologne, III, 13.
Terre brune de Cologne, ou *de Cassel*. Nature particulière de cette terre, II, 466; son emploi dans la peinture à l'effet et dans la préparation des tabacs de Hollande, *ib.*; couleur analogue découverte près Paris, par M. Becquerel, *ib.*;
Terre de Cimolis, I, 237.
Terre à grèseries, III, 13.
Terre de Lemnos, ou *terre sigillée*; ses usages dans la médecine des anciens, I, 236; elle a conservé sa célébrité dans les temps modernes; on la trouve encore en petites masses timbrées de différentes manières, *ibid.*
Terre ocreuse, servant à marquer les troupeaux, I, 190.
Terre d'ombre, ses caractères, II, 464; les lieux d'où on la tire ne sont pas parfaitement connus; nouveau gîte, *ib.*; idée sur sa nature et sur son origine, 465; sa propriété absorbante, *ibid.*; terre d'ombre calcinée, *ibid.*; elle entre en France par Marseille; son prix, *ibid.*
Terre d'ombre de Cologne, I, 156. Voyez *Lignites terreux*.
Terre, ou *pierre à vigne*. Voyez *Ampélite*, I, 72.
Terre des poëliers, III, 61.
Terre pourie, ou *terre anglaise*, III, 90.
Terre de Ringelbach. Voy. *Tripoli*, III, 97.
Terre de Samos, I, 237.
Terre de Sienne, ses qualités, II, 463; son prix, brute et préparée, 464.
Terre de Sienne brûlée, ses usages particuliers et son prix, II, 464.
Terre sigillée, I, 237.
Terre végétale, I, 1; quel est son rôle dans l'acte de la végétation, 3 et 4; il ne faut pas la confondre avec l'humus, 3; ses différentes espèces sous le rapport minéralogique, 4.
Terre végétale argileuse, connue sous les noms de *terre forte*, *terre franche*, *terre à blé*, etc., I, 12; ses caractères; elle est susceptible de se tourner et mouler; son labourage est pénible, mais favorable à la culture du froment; terre agraire par excellence; exemples, 13; elle est toujours mélangée de sable et de terre calcaire; sans ce mélange elle serait stérile; la rouge est moins fertile que la jaune, 14; elle sert à composer l'onguent de Saint-Fiacre; sa situation géologique, *ib.*; produit d'alluvions; exceptions, 15.
Terre végétale calcaire, I, 7; ses caractères; elle est peu répandue; quelquefois entièrement composée de coquilles fossiles; retient bien l'humidité; stérile à l'excès, faute d'humidité, 8; favorable à la culture de la vigne; exemples.
Terre végétale granitique, I, 8; elle est toujours micacée, 9; toujours voisine des granits; sa culture est facile, peu profond, assez fertile; exemples; elle est favorable à la plantation des arbres; elle passe aux *terres siliceuses* qui sont assez précoces, mais quelquefois stériles, 10.
Terres végétales locales, I, 15; elles tendent à se rassembler dans les vallées et à abandonner les parties déclives, 16; celles des vallées étroites, proviennent des montagnes en

vironnantes ; celles des grandes plaines sont des produits d'un long transport., *ib.* ; elles sont rares sur les pentes rapides, 17; les arbres n'y pivotent pas, *ib.* ; effet des avalanches, *ib.* ; le transport de la terre végétale ne paraît point devoir être ancien, *ib.* ; il a eu lieu à plusieurs époques, *ib.* ; existence de la terre végétale de l'ancien monde, 18 ; du transport actuel des terres végétales, et des limons, 19; limon du Nil, 20 ; sa composition, 21 ; étendue moyenne de cet attérissement, 21 ; autres attérissemens plus énormes encore, *ib.* ; attérissemens artificiels, 22, employés à l'asséchement ou au comblement des marais ; exemples, 23 ; usage analogue pratiqué dans les Alpes, 25 ; formation de la terre végétale sur les îles nouvellement sorties du sein des mers, 25 ; exemples, 26 ; moyens de fertiliser en grand, 27 et suiv. ; exemples, *ib.* ; le séjour des eaux peut être employé pour fertiliser, 29 ; exemples, *ibid.* ; analyses mécaniques de quelques terres végétales, 31.

Terre végétale siliceuse, I, 5 ; abonde dans les déserts ; donne naissance aux oasis ; excessivement stérile en Afrique et en Asie ; forme la base des terres agraires dans plusieurs autres contrées ; ses caractères ; elle porte le nom de *terre légère*, 6 ; se laboure facilement ; est favorable à la culture des racines et au jardinage ; elle prend le nom de *terre graveleuse* quand ses élémens deviennent plus gros et plus inégaux ; exemples, 7.

Terre végétale volcanique, I, 10; son origine; son gissement; sa couleur sombre ; elle s'échauffe en été, 12; elle est plutôt due aux sables qu'à la décomposition des laves ; elle est excessivement fertile ; exemples ; elle passe à l'état argileux dans certaines circonstances; elle contient beaucoup de fer, 12 ; on ne sait à quoi attribuer sa fertilité, *ib.*

Terre verte de Hollande, II, 468 ; sa nature ; ses usages en peinture ; son prix, rendue à Paris, à l'état brut, *ib.*

Terre verte de Verone, ou *baldogée*, II, 467 ; leur précis d'où l'on extrait cette terre ; son gissement ; ses usages dans divers genres de peinture ; sa nature présumée ; son prix, rendue à Paris, 468.

Terreau de bruyère, I, 6; la terre végétale siliceuse lui sert de base ; son analyse mécanique, 33.

Terres sapyres. Voyez *Terres réfractaires*, III, 55.

Terres à briques et à pisé, II, 160 ; leurs caractères, 161 ; dureté qu'elles acquièrent en cuisant, *ibid.* ; elles sont très-communes dans la nature ; la plupart deviennent rouges en cuisant, et fondent à un coup de feu trop violent, *ibid* ; l'usage des briques remonte aux temps les plus reculés, 162 ; presque toutes les terres grasses sont susceptibles de se mouler et de produire de bonnes briques ; la pierre calcaire les fait éclater après la cuisson, *ibid. Briques crues*, 163; paille hachée introduite dans la pâte des briques fabriquées dans les pays chauds, *ibid.* ; le bitume a servi à lier les briques crues de Babylone, 164 ; ordonnances relatives au

laps de temps nécessaire à la dessication des grosses briques carrées, *ib.*; usages des briques crues en Perse; leur prix au temps où Chardin voyageait, *ib.*; briques faites par pression, 165; avantages de cette méthode, 166; terres à pisé, *ibid.*; en quoi elles diffèrent des terres à briques, *ib.*; autres usages de la terre à briques, 168; la même substance légèrement préparée est la terre argileuse des sculpteurs. *Briques cuites*, 169; divers combustibles employés à leur cuisson, *ib.*; la terre à tuiles ou à carreaux est absolument la même que celle qui est employée à la fabrication des briques cuites; on la prépare seulement avec plus de soins, *ib.*; l'usage des tuiles est antérieur à celui des briques, 170; grand usage de la brique cuite en Europe et en Asie; valeur approximative du produit des fabriques de briques et de tuiles en France, 171. *Briques flottantes*, *ib.*; Fabroni et Buniva découvrent, l'un en Italie, et l'autre en France, des argiles susceptibles de les fabriquer; leur poids comparatif avec les briques communes, *ib.*; usage auquel on pourrait appliquer ces briques; expériences faites sur un vaisseau qui fut incendié et dont la sainte-barbe fut garantie par une chemise de briques, 172.

Terres de Chio, de Damas, de Malte, de Phigitis, miraculeuse de Saxe, de la grotte de de la Sainte-Vierge, etc. I, 237; prétendues propriétés médicinales de toutes ces terres, *ib.*;

Terres comestibles et médicamenteuses, I, 228. Des peuplades entières vivent uniquement de terres pendant plusieurs mois, 229; témoignages de plusieurs savans voyageurs modernes, *ib.*; histoire des Ottomaques, *ibid.* et suivantes; quelques animaux mangent aussi de la terre, 231; le besoin de manger de la terre se change en manie chez les femmes, 232; nature des terres comestibles; l'une d'elles renferme du cuivre, 233; observations de Humboldt sur les contrées où l'on trouve les mangeurs de terres, *ib.*; opinion de Leschenault, sur l'action de la terre dans l'économie animale, 234; les Tartares tungouses mangent de la terre avec du lait, 235; les Nègres du Sénégal mêlent une argile à leurs alimens, *ib.*; la terre de Boucaros en Portugal, plaît aux femmes du pays qui en mangent, 235; les anciens faisaient un grand usage des terres argileuses absorbantes bolaires; lieux d'où ils tiraient les plus célèbres, *ibid.* et suivantes; les terres médicamenteuses sont peu employées aujourd'hui en Europe, 238; la chaux vive fait partie du bétel, 239; résumé touchant les propriétés médicinales des terres et celles de la chaux vive, 240; l'emploi de cette dernière est conforme aux principes de la théorie la plus saine et la plus éclairée, 241.

Terres à criquet, I, 48.

Terres à foulon, I, 184; leur nature, leurs caractères, *ib.*; leur emploi dans la préparation des draps, 185; terres à foulon les plus connues, *ib.*; leur analyse chimique, 186; quelques-unes de ces terres

sont dues à la décomposition des laves, 187.

Terres et ocres, employés dans la peinture, II, 450

Terres à poteries, argiles communes, argiles figulines ou *glaises*, leurs caractères essentiels, III, 3; leurs variétés de couleurs, 4; changement de couleur au feu; remarques à ce sujet; composition variable de ces terres; analyse de celle de Paris, 5; gissemens divers; leur rôle par rapport aux fontaines ordinaires et aux fontaines jaillissantes, *ib.*; objets divers fabriqués à Paris avec ces argiles communes, 6; substances étrangères introduites, leur effet, 7; mollesse naturelle des glaises dans le sein de la terre; prix de celle de Gentilly rendue à Paris, mode d'exploitation, *ib.*; poterie commune, *ib.*; faïence jaune et commune, 8; préparation des terres qui servent à les fabriquer; effet pernicieux de la pierre calcaire mêlée à l'argile, *ibid.*; fours, 9; trois cent mille fabriques de poterie communes en France, leur produit annuel porté à 15 millions de francs, par M. Chaptal, 9; terres à cuire, 10; terres propres à rafraîchir l'eau, en usage en Égypte, en Espagne, aux Indes, etc. 11; essais faits en France par M. Fourmy, 13.

Terres qui servent à fabriquer la poterie, la faïence et la porcelaine, III, 1; les terres réfractaires et les terres à briques ne sont point comprises dans ce chapitre, 2.

Terres réfractaires, propres à la fabrication des creusets, des pots de verreries, etc., III, 55; leurs caractères extérieurs, 56; exemples des principales terres réfractaires connues, *ib.*; fabrication des creusets de Grossalmerode en Hesse, 57; creusets fabriqués avec les terres françaises, 58; creusets de Passau, 59; gazettes ou étuis réfractaires servant à la cuisson de la porcelaine et de la faïence fine, 59; autres usages des terres réfractaires, 60; propriétés des terres réfractaires maigres ou sablonneuses, *ibid.*; ces terres sières font suite à celles qui servent à la fabrication de la porcelaine, 61.

Terres vierges, I, 30, ne sont pas toujours très-fertiles, *ib.*; ne le sont réellement que quand elles se sont couvertes pendant très-long-temps d'une végétation naturelle et vigoureuse, 31.

Tessier. Son opinion sur le chaulage des blés, I, 56.

Thaer. Son opinion sur les effets du marnage des terres, I, 47.

Thénard. Son opinion sur les principes colorant de l'argent rouge, I, 553; analyse de l'arsenic sulfuré jaune, 662; de la variété rouge, 663; découverte du bleu de cobalt susceptible de se broyer à l'huile, 677.

Thermolampes. Appareils pour l'éclairage au gaz hydrogène, 83; les Français et les Anglais s'en disputent l'invention, *ibid.*; minéraux employés dans l'entretien de ces nouveaux appareils d'éclairage, I, 335; inventeurs, 336; principaux thermolampes actuellement établis, *ib.*; thermolampe domestique, exécuté à Genève, *ib.*; description, 337; aperçus économi-

ques sur ce mode d'éclairage, *ib.* ; et suivans. (*N. B.* Depuis l'impression de cet article, M. Peligot, administrateur des hôpitaux et des hospices de Paris, a donné un compte des dépenses faites en 1820, pour l'éclairage des thermolampes de l'hôpital Saint-Louis. Les résultats comparatifs sont des plus satisfaisans. Voy. l'extrait qui en est inséré dans la *Revue encyclopédique* du mois de mars 1821, p. 627.)

Thomire et Duterne, célèbres fabricans de meubles et d'ouvrages de décoration, à Paris, II, 209 ; ont exécuté la plus belle pièce en malachite qui ait jamais été faite en France, III, 390.

Thouin (*André*). Analyses des terres faites à son invitation, I, 31.

Tibir. Nom de la poudre d'or en Barbarie et en Egypte, I, 611.

Tinckal, I, 206.

Tirrasse. Voyez *Pouzzolane trass*, II, 128.

Tison de Pluton, ou *Surturbrand*. Nom du lignite en Islande, I, 155.

Titre de l'argent et de l'or assuré par les poinçons des monnaies et par ceux des préposés à la garantie des matières précieuses, I, 559 ; ce que l'on entend par le titre de métaux, 590 ; ancienne et nouvelle division de ce titre, *ibid.* ; titre des monnaies d'or françaises, et des bijoux fabriqués en France, *ib.* ; l'art de connaître le titre de l'or et l'argent, *ibid.* ; moyens employés journellement, *ib.* ; dans les hôtels des monnaies, 594 ; inquartation, *ibid.* ; départ, *ib.*

Titres des principales monnaies d'Europe, des ouvrages d'orfévrerie et de bijouterie de fabrique française, I, 628 ; table pour la réduction des karats en millièmes, *ibid.* ;

Tombac, alliage de cuivré de laiton et d'étain, I, 469.

Topaze, III, 214 ; fausses topazes ; caractères de la topaze proprement dite ; faculté conservatrice de l'électricité, 215 ; variétés de couleurs, *ibid.* ; *brûlée*, III, 216 ; moyens employés pour brûler les topazes ; changement de couleur et de nom, *ibid.* ; changement de couleur analogue dans les topazes factices, 217 ; clivage de la topaze, 218 ; valeur de topazes ; lieux qui les fournissent ; moyens de les tailler et de les polir, 219 ; topazes remarquables par leur valeur, 220 ; topazes gravées, *ibid.* ; topazes de l'Inde, *ibid.*

Topaze bleu - d'aigue - marine, 216.

— *de Bohème*. Voy. *Quarz jaune*, III, 259.

— *enfumée*. Voy. *Quarz enfumé*, III, 260.

— *incolore*, III. 215.

— *jaune-orangé du Brésil*, II, 216.

— *jaune paille de Sibérie*, *ib.*

— *jaune-roussâtre du Brésil*, *ibid.*

— *jaune de Saxe*, *ib.*

— *jonquille*, *ib.*

— *occidentale*. Voy. *Quarz jaune*, III, 259.

— *orientale*. Voyez. *Saphir jaune*, III, 200.

— *violette*, III, 217.

Torchis, mauvais mode de bâtisse économique usité dans plusieurs contrées de l'Europe ; terre argileuse mélangée de foin, II, 164.

Touchaux, morceaux d'or d'un titre connu qui servent de terme de comparaison, I, 591.
Touches, essais ou échantillon que l'on retire du bain de cuivre pendant les opérations de l'affinage et du raffinage, I, 485, 486.
Tourbes, I, 163; les lignites fibreux font le passage à la tourbe, *ibid.*; nature de la tourbe herbacée ou tourbe proprement dite, 164; ses caractères, *ibid.*; ses propriétés; sa combustion, *ib.*; son résidu, *ibid.*; son analyse, *ibid.*; trois espèces, *ibid.*
Tourbe du haut pays, I, 165. V. *Tourbe pyriteuse.*
Tourbes ligneuses. V. *Lignites*, I, 149.
Tourbe des marais, I, 165; ses caractères, *ibid.*; son gissement, *ibid.*; ses usages, *ib.*; terrains tourbeux en général, et principales exploitations connues, 168; ces terrains occupent quelquefois des espaces immenses, 168; ils sont toujours marécageux, quelquefois souples ou élastiques, *ibid.*; leur gissement ordinaire; propriétés de ces terrains; îles flottantes et ambulantes, 169; ces terrains tourbeux renferment des débris de l'homme et des traces de son industrie, 170; principales tourbières, 170; de l'exploitation des tourbières, 171; conditions d'une bonne exploitation, *ib.*; préparation de la tourbe, 172; instrumens propres à cette exploitation; des usages de la tourbe et de son importance, 174; économie du bois causée par l'emploi de la tourbe, 174; préparation du charbon de tourbe et produit de sa distillation, 175; son degré de chaleur comparé à celui qui est produit par le bois et la houille, 176; expérience à l'appui, 177; tentatives faites à Paris pour le chauffage à la tourbe, 178; propriétés végétatives de la tourbe, *ib.*; autres usages, 179; de l'origine et de la formation des tourbes marécageuses, 179; état particulier des végétaux dont cette tourbe est composée, 180; cette tourbe se forme journellement; observations à l'appui, 180; genre des plantes qui composent plus particulièrement les tourbes, 181; tourbières alpines, 182.
Tourbe marine, I, 167; composée d'une seule espèce de fucus, *ibid.*; elle est peu répandue dans la nature; on l'exploite à la drague en Hollande, *ibid.*
Tourbe pyriteuse, I, 165; son gissement, 166; elle est beaucoup plus ancienne que celle des marais, *ibid.*; elle contient des coquilles fluviatiles étrangères, *ibid.*; susceptible de s'enflammer spontanément, 167; utilité du résidu de cette combustion, *ibid.*
Tourmaline, III, 327; ses caractères, *ibid.*; accident de lumière, 328; propriété électrique, *ib.*; variétés de couleurs, *ibid.*
— *bicolore*, III, *tricolore*, 330. Les anciens ont connu la tourmaline et sa propriété électrique, *ib.*; cette pierre est encore nouvelle pour la plupart des lapidaires, *ibid.*; la tourmaline rouge se vend depuis long-temps sous le nom de rubis oriental, 208 et 331; défaut intérieur de la tourmaline, 331; prix de différentes

tourmalines remarquables, 332.
— *bleu de mer*, *ib.*
— *girofle*, *ib.*
— *jaune et laiteuse*, *ib.*
— *jaune-paille*, *ib.*
— *jaune-roussâtre*, *ib.*
— *orangée*, *ib.*
— *rose*, 329.
— *rouge-cramoisie*, *ib.*
— *rouge d'œillet*, *ib.*
— *vert-poireau*, *ib.*
— *vert-pré*, *ib.*
— *vert-sombre*, *ib.*

Tournefort. Visite à la grotte d'Antiparos, II, 398; son opinion sur la végétation des pierres, 400.

Toutenague, métal chinois, I, 429 et 473, pourrait bien n'être que le zinc métallique, c'est l'opinion de Kœmpfer, 517.

Trapps, II, 261; plusieurs variétés de ces roches sont susceptibles de recevoir un beau poli; leurs caractères distinctifs, *ibid.*; exemples, 262.

Trass. Espèce de pouzzolane préparée et employée en Hollande, II, 128.

Travertin. Pierre calcaire d'appareil employée dans les monumens de l'antique Rome et de Rome moderne, II, 23; c'est le Tophus ou la pierre de Tibur, 24; son gissement, sa formation, *ib.*

Trempe. Opération par laquelle on donne de la dureté et de l'élasticité à l'acier, I, 398,

Trempe (*prétendue*) du bronze chez les anciens, I, 470; expériences de Darcet, qui démentent cette tradition, *ib.*

Tripoli, III, 94; origine de cette substance; sa nature; ses variétés de couleur, 95; autres substances qui sont analogues au tripoli et qui servent aux mêmes usages; principaux tripolis connus dans le commerce.

Tripoli anglais, ou *terre pourrie*, III, 96; autres tripolis moins connus et peu importans, 97; tripoli des Apennins, de la Ligurie, *ib.*; tripoli, ou terre de Ringelbach, *ib.*; son gissement, sa nature, *ibid.*; employé à polir toutes les agates communes d'Allemagne, 98; usages généraux du tripoli, et origine de son nom, *ibid.*

Tripoli de Corfou, ou *tripoli* de Venise, III, 95.

Tripoli de Menat en Auvergne, III, 99.

Tripoli de Poligné en Bretagne, III, 96.

Tufs susceptibles de recevoir le poli, II, 408; en quoi ils diffèrent des albâtres, *ib.*; leur formation rapide, *ibid.*; tufs utilisés pour la confection des bas-reliefs à Saint-Philippe en Toscane, à Tivoli et à Guankavelika au Pérou, *ib.* et 409; tuf de la fontaine de Saint-Alyre à Clermont en Auvergne, 410; objets incrustés en peu de jours, *ibid.*; il serait possible de perfectionner les produits de cette fontaine, 411.

Turfa, I, 156. Voy. *Lignite terreux.*

Turquoises, III, 391; on en connaît deux espèces, *ibid.*; leurs caractères distinctifs; turquoises de vieille roche et de nouvelle roche, *ib.*; turquoises pierreuses et turquoises osseuses, *ibid.*

Turquoises pierreuses, III, 392; ses caractères; ce n'est qu'un minerai de cuivre; on la nomme également turquoise orientale ou de vieille roche; lieux d'où on l'extrait, *ibid.*;

vente de douze turquoises gravées, *ib.*; prix de l'adjudication, 393.
Turquoise osseuse ou de nouvelle roche, III, 393; c'est un ivoire fossile coloré par du fer, *ibid.*; elle perd sa couleur bleue aux lumières, la précédente la conserve; 395; moyens de distinguer l'une de l'autre; valeur des turquoises suivant M. Léman, 395; on les taille en cabochon, *ib.*; moyens employés pour les tailler et les polir.
Tutie. Voy. *Cadmie*, I, 523.

U.

Ulloa (Antonio de) fait connaître le platine en Europe, II, 632.
Urate naturel, ou *guano*, I, 77.
Urate artificiel. Son analogie avec le guano, I, 79.

V.

Valesco (Petro Farnandez de) invente l'amalgamation pour le traitement des minerais d'argent du Mexique, I, 579.
Vallin, père et fils, lithoglithes distingués attachés au garde meuble du roi de France, II, 434; inventeurs de différens procédés et de plusieurs machines ingénieuses, 435.
Van-Marum. Observations sur la formation actuelle de la tourbe marécageuse, I, 180.
Variolithes, II, 218; analogie de ces roches avec les porphyres; leurs prétendues propriétés médicinales, *ibid.*
Variolithes brunes, de Corse, II, 220.
Variolithes rouges, de Corse, II, 219.
Variolithes vertes, de la Durance, etc., II, 219.
Vauquelin. Son analyse des minerais de cuivre carbonaté, I, 460; son manuel de l'essayeur, 595; découverte du platine dans un minerai argentifère de Guadalcanal en Espagne, 634; ses travaux sur le traitement du platine par l'arsenic, *ibid.*; découverte du chrôme, 683; analyse de la terre de Fossé près Forges-les-Eaux, III, 14.
Vegni. Son établissement des bains de Saint-Philippe en Toscane, et sa manufacture de bas-reliefs naturels, II, 409; autre atelier établi à Tivoli, *ibid.*
Verde di Corsica, ou *antico di orezza*, II, 260. Voy. *Euphotide.*
Verdet, ou *acétate de cuivre.* Sa fabrication et ses usages, I, 474.
Vermeil, argent doré, I. 596.
Vermillon du commerce, I, 541; son emploi dans la fabrication de la cire à cacheter, 545.
Vermillon natif. Voy. *Mercure sulfuré pulvérulent*, I, 530.
Vermeil oriental, ou *rubis calcédonieux.* Voy. *Saphir vermeil*, III, 200.
Vernis. Voy. *Plomb sulfuré*, III, 39.
Vernis de poteries. Voy. *Couvertes*, III, 35.
Verre volcanique. Voy. *Obsidienne*, III, 363.
Vert-de-gris, oxide, muriate ou carbonate de cuivre, I, 466; poison violent, 467.
Vert de montagne, II, 468; on

présume qu'il est analogue à la terre verte de Hollande, dont il partage les usages en peinture, *ib.*

Vert de Scheele, I, 660.

Vialet. Ardoises cuites rendues plus solides, II, 180.

Vicat, recherches sur les chaux des constructions et sur les moyens de convertir la chaux commune en chaux hydraulique, II, 93; son opinion sur les changemens que la pierre à chaux doit éprouver en cuisant, 96. — Sur le mauvais effet du tuileau très-cuit, employé dans les bétons, 139; expériences analogues et effets contraires pour les schistes grillés, 146.

Vif-argent. Voy. *Mercure*, I, 527.

Vilcot. Camées de stéatites coloriés et durcis au feu, III, 369.

Villaris. Découvre le premier la terre à porcelaine à Saint-Yriex, en 1760, III, 23.

Vitriol blanc, I, 213 et 327.

Vitriol de Goslar, I, 213 et 328.

Vitriol bleu, sulfate de cuivre, ou couperose bleue, I, 325.

Vitriol de Chypre, I, 335.

Vitriol vert, *Vitriol de mars*, I, 215 et 318.

Voigt. Son opinion sur les grès et les sables du désert, I, 15; son opinion sur la formation de la houille, 105.

Volney. Pierres énormes de granit trouvées dans les ruines du temple du Soleil, à Balbek en Syrie, II, 34.

W.

Wedgwood. Fondateur du grand établissement d'Étruria, dans le Staffordshire, III, 15; son pyromètre, *ibid.*

Wollaston. Traite le platine en grand, par un procédé particulier, I, 635.

Y.

Yvart. Son opinion sur l'action du gypse d'amendement, I, 63.

Z.

Zinc métallique du commerce, I, 516; ses usages ont été très-bornés jusqu'à présent, *ibid.*; on commence à l'employer de diverses manières, 517; il entre dans la composition des alliages qui imitent plus ou moins bien la couleur et l'aspect de l'or, *ib.*; à quelle époque on tenta de réduire la calamine à l'état de zinc, 517; caractères de ce métal mieux connu, 518; les anciens ne paraissent l'avoir connu qu'à l'état d'oxide; à quelle epoque remonte la connaissance de ce métal, *ib.*; son histoire se rattache à celle du galvanisme, *ib.*; usages du zinc laminé, 519; son prix en France, *ibid.*; la flamme brillante qu'il donne en brûlant, l'a fait rejeter pour la couverture des édifices, *ib.*; il n'est point propre à la confection des tuyaux de poêle, 520; importation du zinc métallique en France pendant les années 1816 et 1817, 527.

Zinc oxidé, ou *calamine*, I, 510; ses caractères extérieurs sont difficiles à saisir; ses caractères physiques sont plus constans,

ib.; ses principales variétés 511; son analyse, *ibid.*; il est souvent associé au zinc carbonaté, 512; principales exploitations de calamine, *ib.*; gissemens de ce minéral, 513; son emploi dans la fabrication du laiton et dans celle du zinc métallique, *ib.*

Zinc sulfaté, vitriol blanc, vitriol de Gosslar ou couperose blanche, I, 213; ses caractères, son analyse, *ib.*; son gissement; lieu principal d'où on l'extrait; moyens de le distinguer des autres sels, 214; ses usages en médecine, 215.

Zinc sulfuré. Minerai du vitriol blanc, I, 328.

Zinc sulfuré, ou ***blende***, I, 514; ce minerai varie infiniment de couleur et d'aspect, ses autres caractères, ses associations ordinaires, *ib.*; ses variétés, 515; analyse de ce minerai, *ibid.*; son gissement 516; son emploi récent dans la fabrication du laiton et du zinc métallique, *ib.*; 523 et suiv.; ce minerai évitera désormais une importation de plus d'un demi-million de calamine en France, 526.

Zircon, III, 229; vulgairement hyacinthe ou jargon; caractères de cette gemme, 230; variétés de couleur, *ib.*; gissemens; décoloration par le feu, 232; prix du zircon, 233.

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.

DE L'IMPRIMERIE DE L.-T. CELLOT,
RUE DU COLOMBIER, N° 30.